



211021142371

检验检测报告



2022020102388

产 品 名 称 _____ 夏季校服

委 托 单 位 _____ 常州市明德实验中学

生产单位（标注） _____ 常州金都服饰有限公司

检 验 检 测 类 型 _____ 送样委托检验

常州市食品药品纤维质量监督检验中心



常州市食品药品纤维质量监督检验中心

检验检测报告



2022020102388

共 7 页 第 1 页

产品名称	夏季校服	规格号型	—
委托单位	常州市明德实验中学	联系电话	13813579884
地 址	常州市钟楼区玫瑰路5号	邮政编码	—
生产单位 (标称)	常州金都服饰有限公司	批号/货号 /款号	—
商 标	—	样品等级	—
检验检测类别	送样委托检验	安全技术类别	GB 31701-2015 B类
样品数量	2套	样品状态	符合检验要求
到样日期	2022-08-16	检验检测日期	2022-08-16~2022-08-22
检验检测 与判定依据	GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 31888-2015《中小学生校服》		
检验检测结论	样品经检验，所检项目符合GB/T 31888-2015标准和GB 31701-2015标准规定的B类要求。 签发日期：2022 年 08 月 26 日		
备注	— 		

批 准
(授权签字人) : 杨梁波

审 核 : 陈菲

主 检 : 徐静

杨梁波

陈菲

徐静

检 验 检 测 结 果



2022020102388

共 7 页 第 2 页

序号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
1	纤维含量			%	棉：95±5 氨纶：5±3	T恤灰色面料：棉：93.9 氨纶：6.1 T恤绿色面料：棉：96.0 氨纶：4.0 裤子：棉：96.2 氨纶：3.8	合格
2	甲醛含量			mg/kg	≤75	未检出	合格
3	pH值	T恤灰色面料		—	4.0~8.5	6.3	合格
		T恤绿色面料		—	4.0~8.5	6.4	
		裤子		—	4.0~8.5	6.5	
4	异味			—	无	无	合格
5	附件锐利性			—	不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	符合	合格
6	残留金属针			—	不允许残留金属针等锐利物	符合	合格
7	耐水色牢度	T恤灰色面料	原样变色	级	≥3-4	4-5	合格
			棉布沾色	级	≥3-4	4-5	
			毛布沾色	级	≥3-4	4-5	
		裤子	原样变色	级	≥3-4	4-5	
			棉布沾色	级	≥3-4	4-5	
			毛布沾色	级	≥3-4	4-5	
8	耐酸汗渍色牢度	T恤灰色面料	原样变色	级	≥3-4	4-5	合格
			棉布沾色	级	≥3-4	4-5	
			毛布沾色	级	≥3-4	4-5	
		裤子	原样变色	级	≥3-4	4-5	
			棉布沾色	级	≥3-4	4-5	
			毛布沾色	级	≥3-4	4-5	
9	耐碱汗渍色牢度	T恤灰色面料	原样变色	级	≥3-4	4-5	合格

检验检测结果



2022020102388

共 7 页 第 3 页

序号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
9	耐碱汗渍色牢度	T恤灰色面料	棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	合格
			毛布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
		裤子	原样变色	级	$\geq 3-4$	4-5	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
			毛布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
10	耐干摩擦色牢度	T恤灰色面料		级	$\geq 3-4$	4-5	合格
		T恤绿色面料		级	$\geq 3-4$	4-5	
		裤子		级	$\geq 3-4$	4-5	
11	耐湿摩擦色牢度	T恤灰色面料		级	≥ 3	4	合格
		T恤绿色面料		级	≥ 3	3-4	
		裤子		级	≥ 3	3-4	
12	耐皂洗色牢度	T恤灰色面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4-5	合格
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
			毛布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
		裤子	原样变色	级	$\geq 3-4$	4-5	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
			毛布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
13	耐光汗复合色牢度(酸性)	T恤灰色面料		级	$\geq 3-4$	4-5	合格
		T恤绿色面料		级	$\geq 3-4$	4-5	
		裤子		级	$\geq 3-4$	4-5	
14	耐光汗复合色牢度(碱性)	T恤灰色面料		级	$\geq 3-4$	4-5	合格

检 验 检 测 结 果



2022020102388

共 7 页 第 4 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
14	耐光汗复合色牢度 (碱性)	T恤绿色面料	级	$\geq 3-4$	4-5	合格
		裤子	级	$\geq 3-4$	4-5	
15	耐光色牢度	T恤灰色面料	级	≥ 4	符合	合格
		T恤绿色面料	级	≥ 4	符合	
		裤子	级	≥ 4	符合	
16	起球	T恤灰色面料	级	$\geq 3-4$	4	合格
		裤子	级	$\geq 3-4$	4	
17	顶破强力	T恤灰色面料	N	≥ 250	363	合格
		裤子	N	≥ 250	448	
18	接缝强力	T恤	N	≥ 140	220	合格
		裤子	N	≥ 140	170	
19	水洗尺寸变化率	T恤	长度	%	$-4.0 \sim +2.0$	合格
			宽度	%	$-4.0 \sim +2.0$	
		裤子	长度	%	$-4.0 \sim +2.0$	
			腰宽	%	$-4.0 \sim +2.0$	
			横档	%	$-4.0 \sim +2.0$	
20	水洗后扭曲率	T恤	%	≤ 5	3	合格
		裤子	%	≤ 2.5	2.2	
21	水洗后外观	绣花和接缝部位处不平整	—	允许轻微	符合	合格
		面里料缩率不一, 不平服	—	允许轻微	—	
		涂层部位脱落、起泡、裂纹	—	不允许	—	

检 验 检 测 结 果



2022020102388

共 7 页 第 5 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
21	水洗后外观	覆粘合衬部位起泡、脱胶	—	不允许	符合	合格
		破洞、缝口脱散	—	不允许	符合	
		附件损坏、明显变色、脱落	—	不允许	符合	
		变色	级	≥4	4	
		其他严重影响服用的外观变化	—	不允许	符合	
22	织物纤维成分及含量：直接接触皮肤的部分		—	棉纤维含量标称值应不低于35%	棉纤维含量标称值95%	合格
23	可分解致癌芳香胺染料	4-氨基联苯	mg/kg	≤20	未检出	合格
		联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		4-氯-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2-萘胺	mg/kg	≤20	未检出	
		邻氨基偶氮甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
		5-硝基-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		对氯苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4-二氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二氯联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二甲氧基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二甲基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
		2-甲氧基-5-甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	mg/kg	≤20	未检出	

检验检测结果



2022020102388

共 7 页 第 6 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
23	可分解致癌芳香胺染料	4,4'-二氨基二苯醚	mg/kg	≤20	未检出	合格
		4,4'-二氨基二苯硫醚	mg/kg	≤20	未检出	
		邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4-二氨基甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4,5-三甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		邻氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
		4-氨基偶氮苯	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2,6-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
24	绳带	7岁及以上儿童服装	—	1、头部和颈部调整服装尺寸的绳带不应有自由端，其他绳带不应有长度超过75mm的自由端。 头部和颈部：当服装平摊至最大尺寸时不应有突出的绳圈，当服装平摊至合适的穿着尺寸时突出的绳圈周长不应超过150mm；除肩带和颈带外，其他绳带不应使用弹性绳带	无绳带	合格
			—	2、—	—	
			—	3、固着在腰部的绳带，从固着点伸出的长度不应超过360mm	从固着点伸出的长度最大为123mm	
			—	4、短袖袖子平摊至最大尺寸时，袖口处绳带的伸出长度不应超过140mm	无绳带	
			—	5、除腰带外，背部不应有绳带伸出或系着	无绳带	
			—	6、长袖袖口处的绳带扣紧时应完全置于服装内	不适用	
			—	7、长至臀围线以下的服装，底边处的绳带不应超出服装下边缘。长至脚踝处的服装，底边处的绳带应该完全置于服装内	无绳带	

共 7 页 第 7 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
24	绳带	7岁及以上儿童服装	—	8、除了第1项~第7项以外,服装平摊至最大尺寸时,伸出的绳带长度不应超过140mm	伸出的绳带长度最大为100mm	合格
			—	9、绳带的自由末端不允许打结或使用立体装饰物	绳带的自由末端未打结或使用立体装饰物	
			—	10、两端固定且突出的绳圈的周长不应超过75mm;平贴在服装上的绳圈(例如,串带)其两固定端的长度不应超过75mm	无绳圈	
备注	1、甲醛含量试验检出限为20mg/kg,“未检出”表示小于20mg/kg。 2、样品单位面积质量T恤灰色面料为116g/m ² ,T恤绿色面料为120g/m ² ,裤子为122g/m ² ,不考核燃烧性能项目。 3、样品无里料、无涂层部位,不考核水洗后面料缩水率项目和涂层部位外观项目。 4、可分解致癌芳香胺染料测定低限为5mg/kg,“未检出”表示检测结果低于测定低限。 5、样品无填充物,不考核填充物项目。 6、样品无配饰,不考核配饰项目。 7、样品无高可视警示性标志,不考核高可视警示性项目。					