



211021142371

检验检测报告



2022020101792

产 品 名 称 _____ 学生服-夏季

委 托 单 位 _____ 常州金都服饰有限公司

生产单位（标注） _____

检 验 检 测 类 型 _____ 送样委托检验

常州市食品药品纤维质量监督检验中心



常州市食品药品纤维质量监督检验中心

检验检测报告



共 8 页 第 1 页

产品名称	学生服-夏季	规格号型	T恤: 175/96A 中裤: 175/82A
委托单位	常州金都服饰有限公司	联系电话	13685281589
地 址	—	邮政编码	—
生产单位 (标称)	—	批号/货号 /款号	—
商 标	金学子	样品等级	合格品
检验检测类别	送样委托检验	安全技术类别	GB 31701-2015 B类
样品数量	2套	样品状态	符合检验要求
到样日期	2022-07-12	检验检测日期	2022-07-12~2022-07-18
检验检测 与判定依据	GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 31888-2015《中小学生校服》		
检验检测结论	样品经检验, 所检项目符合GB/T 31888-2015标准和GB 31701-2015标准规定的B类要求。 签发日期: 2022 年 07 月 20 日		
备注	使用学校: 常州市同济中学。T恤: 白色, 中裤: 藏青色。		

批 准
(授权签字人)

: 杨梁波

审 核 : 陈菲

主 检 : 徐静

杨梁波

陈菲

徐静

检验检测结果



2022020101792

共 8 页 第 2 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
1	纤维含量		%	T恤: 棉: 60 ± 5 聚酯纤维: 40 ± 5 中裤: 棉: 95 ± 5 氨纶: 5 ± 3	T恤: 棉: 61.5 聚酯纤维: 38.5 中裤: 棉: 96.4 氨纶: 3.6	合格
2	甲醛含量	T恤	mg/kg	≤ 75	未检出	合格
		中裤	mg/kg	≤ 75	未检出	
3	pH值	T恤	—	4.0~8.5	7.1	合格
		中裤	—	4.0~8.5	6.8	
4	异味		—	无	无	合格
5	附件锐利性		—	不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	符合	合格
6	绳带	7岁及以上儿童服装	—	1、头部和颈部调整服装尺寸的绳带不应有自由端, 其他绳带不应有长度超过75mm的自由端。 头部和颈部: 当服装平摊至最大尺寸时不应有突出的绳圈, 当服装平摊至合适的穿着尺寸时突出的绳圈周长不应超过150mm; 除肩带和颈带外, 其他绳带不应使用弹性绳带	无绳带	合格
			—	2、—	—	
			—	3、固着在腰部的绳带, 从固着点伸出的长度不应超过360mm	从固着点伸出的长度最大为105mm	
			—	4、短袖袖子平摊至最大尺寸时, 袖口处绳带的伸出长度不应超过140mm	无绳带	
			—	5、除腰带外, 背部不应有绳带伸出或系着	无绳带	
			—	6、长袖袖口处的绳带扣紧时应完全置于服装内	不适用	

检 验 检 测 结 果



2022020101792

共 8 页 第 3 页

共 8 页 第 3 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价	
6	绳带	7岁及以上儿童服装	—	7、长至臀围线以下的服装，底边处的绳带不应超出服装下边缘。长至脚踝处的服装，底边处的绳带应该完全置于服装内	无绳带	合格	
			—	8、除了第1项～第7项以外，服装平摊至最大尺寸时，伸出的绳带长度不应超过140mm	伸出的绳带长度最大为100mm		
			—	9、绳带的自由末端不允许打结或使用立体装饰物	绳带的自由末端未打结或使用立体装饰物		
			—	10、两端固定且突出的绳圈的周长不应超过75mm；平贴在服装上的绳圈（例如，串带）其两固定端的长度不应超过75mm	无绳圈		
7	残留金属针		—	不允许残留金属针等锐利物	符合	合格	
8	耐水色牢度	T恤	原样变色	级	≥3-4	4-5	合格
			棉布沾色	级	≥3-4	4-5	
			涤布沾色	级	≥3-4	4-5	
		中裤	原样变色	级	≥3-4	4-5	
			棉布沾色	级	≥3-4	4-5	
			毛布沾色	级	≥3-4	4-5	
9	耐酸汗渍色牢度	T恤	原样变色	级	≥3-4	4-5	合格
			棉布沾色	级	≥3-4	4-5	
			涤布沾色	级	≥3-4	4-5	
		中裤	原样变色	级	≥3-4	4-5	
			棉布沾色	级	≥3-4	4-5	
			毛布沾色	级	≥3-4	4-5	

检验检测结果



2022020101792

共 8 页 第 4 页

序号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
10	耐碱汗渍色牢度	T恤	原样变色	级	$\geq 3-4$	4-5	合格
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
		中裤	原样变色	级	$\geq 3-4$	4-5	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
			毛布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
11	耐干摩擦色牢度	T恤		级	$\geq 3-4$	4-5	合格
		中裤		级	$\geq 3-4$	4-5	
12	耐湿摩擦色牢度	T恤		级	≥ 3	4-5	合格
		中裤		级	≥ 3	3-4	
13	耐皂洗色牢度	T恤	原样变色	级	$\geq 3-4$	4-5	合格
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
		中裤	原样变色	级	$\geq 3-4$	4-5	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
			毛布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
14	耐光汗复合色牢度(酸性)	T恤		级	$\geq 3-4$	4	合格
		中裤		级	$\geq 3-4$	4-5	
15	耐光汗复合色牢度(碱性)	T恤		级	$\geq 3-4$	3-4	合格
		中裤		级	$\geq 3-4$	4-5	
16	耐光色牢度	T恤		级	≥ 4	符合	合格
		中裤		级	≥ 4	符合	

检 验 检 测 结 果



2022020101792

共 8 页 第 5 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
17	起球	T恤	级	$\geq 3-4$	4	合格
		中裤	级	$\geq 3-4$	4	
18	顶破强力	T恤	N	≥ 250	519	合格
		中裤	N	≥ 250	472	
19	接缝强力	T恤	N	≥ 140	180	合格
		中裤	N	≥ 140	260	
20	水洗尺寸变化率	T恤	长度	%	$-4.0 \sim +2.0$	合格
			宽度	%	$-4.0 \sim +2.0$	
		中裤	长度	%	$-4.0 \sim +2.0$	
			腰宽	%	$-4.0 \sim +2.0$	
			横档	%	$-4.0 \sim +2.0$	
21	水洗后扭曲率	T恤	%	≤ 5	1	合格
		中裤	%	≤ 2.5	2.0	
22	水洗后外观	绣花和接缝部位处不平整	—	允许轻微	符合	合格
		面里料缩率不一, 不平服	—	允许轻微	—	
		涂层部位脱落、起泡、裂纹	—	不允许	—	
		覆粘合衬部位起泡、脱胶	—	不允许	符合	
		破洞、缝口脱散	—	不允许	符合	
		附件损坏、明显变色、脱落	—	不允许	符合	
		变色	级	≥ 4	4	
		其他严重影响服用外观变化	—	不允许	符合	
23	织物纤维成分及含量: 直接接触皮肤的部分		—	棉纤维含量标称值应不低于35%	T恤棉纤维含量标称值60% 中裤棉纤维含量标称值95%	合格

检 验 检 测 结 果



2022020101792

共 8 页 第 6 页

共 8 页 第 6 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价	
24	可分解致癌芳香胺染料	T恤	4-氨基联苯	mg/kg	≤20	未检出	合格
			联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			4-氯-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			2-萘胺	mg/kg	≤20	未检出	
			邻氨基偶氮甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
			5-硝基-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			对氯苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			2,4-二氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
			4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
			3,3'-二氯联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			3,3'-二甲氧基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			3,3'-二甲基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
			2-甲氧基-5-甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	mg/kg	≤20	未检出	
			4,4'-二氨基二苯醚	mg/kg	≤20	未检出	
			4,4'-二氨基二苯硫醚	mg/kg	≤20	未检出	
			邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			2,4-二氨基甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
			2,4,5-三甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			邻氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
			4-氨基偶氮苯	mg/kg	≤20	未检出	

检验检测结果



2022020101792

共 8 页 第 7 页

共 8 页 第 7 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价	
24		T恤	2,4-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	合格
			2,6-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
	中裤	4-氨基联苯	mg/kg	≤20	未检出		
		联苯胺	mg/kg	≤20	未检出		
		4-氯-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出		
		2-萘胺	mg/kg	≤20	未检出		
		邻氨基偶氮甲苯	mg/kg	≤20	未检出		
		5-硝基-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出		
		对氯苯胺	mg/kg	≤20	未检出		
		2,4-二氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出		
		4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出		
		3,3'-二氯联苯胺	mg/kg	≤20	未检出		
		3,3'-二甲氧基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出		
		3,3'-二甲基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出		
		3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出		
		2-甲氧基-5-甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出		
		4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	mg/kg	≤20	未检出		
		4,4'-二氨基二苯醚	mg/kg	≤20	未检出		
		4,4'-二氨基二苯硫醚	mg/kg	≤20	未检出		
		邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出		
		2,4-二氨基甲苯	mg/kg	≤20	未检出		
		2,4,5-三甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出		

检验检测结果



2022020101792

共 8 页 第 8 页

共 8 页 第 8 页

序号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
24	可分解致癌芳香胺染料	中裤	邻氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	合格
			4-氨基偶氮苯	mg/kg	≤20	未检出	
			2,4-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			2,6-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
备注	1、甲醛含量试验检出限为20mg/kg，“未检出”表示小于20mg/kg。 2、样品T恤单位面积质量为210g/m²，中裤单位面积质量为222g/m²，不考核燃烧性能项目。 3、样品无里料、无涂层部位，不考核水洗后面料缩率项目和涂层部位外观项目。 4、可分解致癌芳香胺染料测定低限为5mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。 5、样品无填充物，不考核填充物项目。 6、样品无配饰，不考核配饰项目。 7、样品无高可视警示性标志，不考核高可视警示性项目。						

质量监督检验中心