



211021142371

检验检测报告



2022020103329

产 品 名 称 学生校服

委 托 单 位 常州市朝阳中学

生产单位（标注）

检 验 检 测 类 型 送样委托检验

常州市食品药品纤维质量监督检验中心

真
心
甘
愿
服
务

注 意 事 项

- 1、检验检测报告未加盖承检机构公章或检验检测专用章的无效。
- 2、检验检测报告复制或涂改的无效。
- 3、检验检测报告无主检、审核、批准人签字的无效。
- 4、如对本报告无异议，请于检验检测结束三个月内凭证取回样品，逾期不取视为放弃，本实验室将按有关规定处理。
- 5、委托送样检验检测报告结果仅对来样负责。

联 系 方 式

单位：常州市食品药品纤维质量监督检验中心 地址：常州市劳动西路323号

电话：0519-86301568

邮编：213001

传真：0519-86690632

邮箱：xjs@czqts.gov.cn

常州市食品药品纤维质量监督检验中心

检验检测报告



共 6 页 第 1 页

产品名称	学生校服	规格型号	—
委托单位	常州市朝阳中学	联系电话	18932399233
地 址	劳动中路105号	邮政编码	—
生产单位 (标称)	—	批号/货号 /款号	—
商 标	—	样品等级	—
检验检测类别	送样委托检验	安全技术类别	GB 31701-2015 B类
样品数量	2套	样品状态	符合检验要求
到样日期	2022-09-30	检验检测日期	2022-10-14~2022-10-19
检验检测 与判定依据	GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 31888-2015《中小学生校服》		
检验检测结论	样品经检验，所检项目符合GB/T 31888-2015标准和GB 31701-2015标准规定的B类要求。 签发日期：2022 年 10 月 25 日		
备注	— 		

批 准
(授权签字人)

： 杨梁波

审 核 ： 陈菲

主 检 ： 徐静

杨梁波

陈菲

徐静

检验检测结果



共 6 页 第 2 页

序号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
1	纤维含量			%	棉: 60±5 聚酯纤维: 40±5	青色面料: 棉: 59.0 聚酯纤维: 41.0 灰色面料: 棉: 57.8 聚酯纤维: 42.2	合格
2	甲醛含量			mg/kg	≤75	未检出	合格
3	pH值	青色面料	—	—	4.0~8.5	7.1	合格
		灰色面料	—	—	4.0~8.5	6.5	
4	异味			—	无	无	合格
5	附件锐利性			—	不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	符合	合格
6	残留金属针			—	不允许残留金属针等锐利物	符合	合格
7	耐水色牢度	青色面料	原样变色	级	≥3-4	4-5	合格
			棉布沾色	级	≥3-4	4-5	
			涤布沾色	级	≥3-4	4-5	
		灰色面料	原样变色	级	≥3-4	4-5	
			棉布沾色	级	≥3-4	4-5	
			涤布沾色	级	≥3-4	4-5	
8	耐酸汗渍色牢度	青色面料	原样变色	级	≥3-4	4-5	合格
			棉布沾色	级	≥3-4	4-5	
			涤布沾色	级	≥3-4	4-5	
		灰色面料	原样变色	级	≥3-4	4-5	
			棉布沾色	级	≥3-4	4-5	
			涤布沾色	级	≥3-4	4-5	
9	耐碱汗渍色牢度	青色面料	原样变色	级	≥3-4	4-5	合格
			棉布沾色	级	≥3-4	4-5	

检 验 检 测 结 果



2022020103329

共 6 页 第 3 页

序号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
9	耐碱汗渍色牢度	青色面料	涤布沾色	级	≥3-4	4-5	合格
		灰色面料	原样变色	级	≥3-4	4-5	
			棉布沾色	级	≥3-4	4-5	
			涤布沾色	级	≥3-4	4-5	
10	耐干摩擦色牢度	青色面料		级	≥3-4	4-5	合格
		灰色面料		级	≥3-4	4-5	
11	耐湿摩擦色牢度	青色面料		级	≥3	3-4	合格
		灰色面料		级	≥3	4-5	
12	耐皂洗色牢度	青色面料	原样变色	级	≥3-4	4-5	合格
			棉布沾色	级	≥3-4	4-5	
			涤布沾色	级	≥3-4	4-5	
		灰色面料	原样变色	级	≥3-4	4-5	
			棉布沾色	级	≥3-4	4-5	
			涤布沾色	级	≥3-4	4-5	
13	耐光色牢度	青色面料		级	≥4	符合	合格
		灰色面料		级	≥4	符合	
14	起球	青色面料		级	≥3-4	4	合格
		灰色面料		级	≥3-4	3-4	
15	顶破强力	青色面料		N	≥250	894	合格
		灰色面料		N	≥250	1010	
16	接缝强力	上衣		N	≥140	270	合格

检 验 检 测 结 果



2022020103329

共 6 页 第 4 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价	
16	接缝强力	裤子		N	≥140	290	合格
17	水洗尺寸变化率	上衣	长度	%	-4.0~+2.0	-1.0	合格
			宽度	%	-4.0~+2.0	-0.8	
		裤子	长度	%	-4.0~+2.0	-2.0	
			腰宽	%	-4.0~+2.0	-1.1	
			横裆	%	-4.0~+2.0	-0.7	
18	水洗后扭曲率	裤子		%	≤2.5	1.6	合格
19	水洗后外观	绣花和接缝部位处不平整		—	允许轻微	符合	合格
		面里料缩率不一，不平服		—	允许轻微	—	
		涂层部位脱落、起泡、裂纹		—	不允许	—	
		覆粘合衬部位起泡、脱胶		—	不允许	—	
		破洞、缝口脱散		—	不允许	符合	
		附件损坏、明显变色、脱落		—	不允许	符合	
		变色		级	≥4	4	
		其他严重影响服用的外观变化		—	不允许	符合	
20	织物纤维成分及含量：直接接触皮肤的部分		—	棉纤维含量标称值应不低于35%	棉纤维含量标称值60%	合格	
21	可分解致癌芳香胺染料	4-氨基联苯		mg/kg	≤20	未检出	合格
		联苯胺		mg/kg	≤20	未检出	
		4-氯-邻甲苯胺		mg/kg	≤20	未检出	
		2-萘胺		mg/kg	≤20	未检出	
		邻氨基偶氮甲苯		mg/kg	≤20	未检出	

检 验 检 测 结 果



共 6 页 第 5 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
21	可分解致癌芳香胺染料	5-硝基-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	合格
		对氯苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2, 4-二氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
		4, 4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
		3, 3'-二氯联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		3, 3'-二甲氧基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		3, 3'-二甲基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		3, 3'-二甲基-4, 4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
		2-甲氧基-5-甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		4, 4'-亚甲基-二-（2-氯苯胺）	mg/kg	≤20	未检出	
		4, 4'-二氨基二苯醚	mg/kg	≤20	未检出	
		4, 4'-二氨基二苯硫醚	mg/kg	≤20	未检出	
		邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2, 4-二氨基甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
		2, 4, 5-三甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		邻氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
		4-氨基偶氮苯	mg/kg	≤20	未检出	
		2, 4-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2, 6-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	

检 验 检 测 结 果



共 6 页 第 6 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
22	绳带	7岁及以上儿童服装	—	1、头部和颈部调整服装尺寸的绳带不应有自由端，其他绳带不应有长度超过75mm的自由端。 头部和颈部：当服装平摊至最大尺寸时不应有突出的绳圈，当服装平摊至合适的穿着尺寸时突出的绳圈周长不应超过150mm；除肩带和颈带外，其他绳带不应使用弹性绳带	无绳带	合格
			—	2、—	—	
			—	3、固着在腰部的绳带，从固着点伸出的长度不应超过360mm	从固着点伸出的长度最大为130mm	
			—	4、短袖袖子平摊至最大尺寸时，袖口处绳带的伸出长度不应超过140mm	不适用	
			—	5、除腰带外，背部不应有绳带伸出或系着	无绳带	
			—	6、长袖袖口处的绳带扣紧时应完全置于服装内	无绳带	
			—	7、长至臀围线以下的服装，底边处的绳带不应超出服装下边缘。长至脚踝处的服装，底边处的绳带应该完全置于服装内	无绳带	
			—	8、除了第1项~第7项以外，服装平摊至最大尺寸时，伸出的绳带长度不应超过140mm	伸出的绳带长度最大为79mm	
			—	9、绳带的自由末端不允许打结或使用立体装饰物	绳带的自由末端未打结或使用立体装饰物	
			—	10、两端固定且突出的绳圈的周长不应超过75mm；平贴在服装上的绳圈（例如，串带）其两固定端的长度不应超过75mm	无绳圈	
备注	1、甲醛含量试验检出限为20mg/kg，“未检出”表示小于20mg/kg。 2、样品单位面积质量青色面料为256g/m ² ，灰色面料为252g/m ² ，不考核燃烧性能项目。 3、样品上衣有松紧下摆，不考核水洗后扭曲率项目。 4、样品无里料、无涂层部位、无覆粘合衬部位，不考核水洗后面料缩率项目、涂层部位外观项目和覆粘合衬部位外观项目。 5、可分解致癌芳香胺染料测定低限为5mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。 6、样品无填充物，不考核填充物项目。 7、样品无配饰，不考核配饰项目。 8、样品无高可视警示性标志，不考核高可视警示性项目。					