



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0515

中国商业联合会针棉织商品 质量监督检验测试中心（天津）

China General Chamber of Commerce Cotton Goods and
Knitwear Quality Supervision Testing Center(Tian Jin)



检 验 报 告

No: 2025-05-105

共 4 页 第 1 页

客户提供信息	委托单位/地址	常州今特优服饰科技有限公司/江苏省常州市天宁区郑陆镇溪河西路3号				委托人: /
	生产单位	常州今特优服饰科技有限公司				
	样品信息	样品名称:春秋运动上衣 型号规格:/ 产品等级:一等品 产品货号:/ 数量:1件 安全类别:B类 商标: JinTeyou				
样品描述		完好				
检验类别	委托检验	样品受理日期	2025年05月07日	报告签发日期	2025年05月09日	
检验依据/判定依据	GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 31888-2015《中小学生校服》					
检验结论	检验结果见报告内容。 					
备 注	1、*项目不在CNAS认可范围内。					

批准:

李琳

审核:

姜春英

编制:

赵阳



中国商业联合会针棉织商品 质量监督检验测试中心（天津）

China General Chamber of Commerce Cotton Goods and
Knitwear Quality Supervision Testing Center(Tian Jin)



检 验 报 告

No: 2025-05-105

共 4 页 第 2 页

检验项目		单位	标准值	实测值	单项判定	方法标准
1# 成衣 颜色：藏青/绿色						
纤维含量		%	粘纤67±5.0 锦纶28±5.0 氨纶5±3.0	粘纤69.4 锦纶26.6 氨纶4.0	合格	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01101-2008 GB/T 38015-2019
接缝强力（面料）	裤后裆缝	N	≥140	/	/	GB/T 13773.1-2008
	后袖窿缝	N	≥140	/	/	
附件锐利性		/	婴幼儿及儿童纺织产品所用附件不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	无附件锐利尖端和锐利边缘	合格	GB/T 31702-2015
残留金属针		/	1、婴幼儿及儿童纺织产品的包装中不应使用金属针等锐利物 2、婴幼儿及儿童纺织产品上不允许残留金属针等锐利物	包装中无残留金属针等锐利物 产品上无残留金属针等锐利物	合格	GB/T 24121-2009
异味		/	无	无	合格	GB 18401-2010
2# 成衣（面料） 颜色：绿色						
耐皂洗色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3921-2008 A (1)
	沾色	级	≥3-4	3-4	合格	
耐碱汗渍色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
	沾色	级	≥3-4	4	合格	
耐酸汗渍色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
	沾色	级	≥3-4	4	合格	
耐水色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 5713-2013
	沾色	级	≥3-4	3-4	合格	
耐摩擦色牢度	干摩	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3920-2008
	湿摩	级	≥3	4	合格	
耐光色牢度		级	≥4	>4	合格	GB/T 8427-2008 方法3
起球		级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 4802.1-2008
甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出（检出限：20mg/kg）	合格	GB/T 2912.1-2009
pH值		/	4.0~8.5	6.0	合格	GB/T 7573-2009
可分解致癌芳香胺染料*		mg/kg	禁用	未检出（检出限：5mg/kg）	合格	GB/T 17592-2024
3# 成衣（面料） 颜色：藏青色						
耐皂洗色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3921-2008 A (1)
	沾色	级	≥3-4	4-5	合格	
耐碱汗渍色牢度		级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013

接 下 页



中国商业联合会针棉织商品
质量监督检验测试中心（天津）

China General Chamber of Commerce Cotton Goods and
Knitwear Quality Supervision Testing Center(Tian Jin)



检 验 报 告

No: 2025-05-105

共 4 页 第 3 页

检验项目		单位	标准值	实测值	单项判定	方法标准
耐碱汗渍色牢度	沾色	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
耐酸汗渍色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
	沾色	级	≥3-4	4-5	合格	
耐水色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 5713-2013
	沾色	级	≥3-4	4-5	合格	
耐摩擦色牢度	干摩	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3920-2008
	湿摩	级	≥3	4	合格	
耐光色牢度		级	≥4	>4	合格	GB/T 8427-2008 方法3
起球		级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 4802.1-2008
甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出（检出限：20mg/kg）	合格	GB/T 2912.1-2009
pH值		/	4.0~8.5	6.1	合格	GB/T 7573-2009
可分解致癌芳香胺染料*		mg/kg	禁用	未检出（检出限：5mg/kg）	合格	GB/T 17592-2024
接 下 页						





中国商业联合会针棉织商品 质量监督检验测试中心（天津）

China General Chamber of Commerce Cotton Goods and
Knitwear Quality Supervision Testing Center(Tian Jin)



检 验 报 告

No: 2025-05-105

共 4 页 第 4 页

样 品 照 片



以下空白



中国商业联合会针棉织商品
质量监督检验测试中心（天津）

China General Chamber of Commerce Cotton Goods and
Knitwear Quality Supervision Testing Center(Tian Jin)



检 验 报 告

No: 2025-05-106

共 3 页 第 1 页

客户提供信息	委托单位/地址	常州今特优服饰科技有限公司/江苏省常州市天宁区郑陆镇溪河西路3号				委托人: /
	生产单位	常州今特优服饰科技有限公司				
	样品信息	样品名称:春秋长裤 型号规格:/ 产品等级:一等品 产品货号:/ 数量:1条 安全类别:B类 商标: JinTeyou				
样品描述		完好				
检验类别	委托检验	样品受理日期	2025年05月07日	报告签发日期	2025年05月09日	
检验依据/判定依据	GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 31888-2015《中小学生校服》					
检验结论	检验结果见报告内容。 					
备 注	1、*项目不在CNAS认可范围内。					

批准:

李琳

审核:

姜春英

编制:

赵丽颖



China General Chamber of Commerce Cotton Goods and
Knitwear Quality Supervision Testing Center(Tian Jin)



检 验 报 告

共 3 页 第 2 页

检验项目		单位	标准值	实测值	单项判定	方法标准
1# 成衣 颜色：绿色						
纤维含量		%	粘纤67±5.0 锦纶28±5.0 氨纶5±3.0	粘纤69.8 锦纶26.3 氨纶3.9	合格	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 FZ/T 01101-2008 GB/T 38015-2019
接缝强力（面料）	裤后裆缝	N	≥140	360	合格	GB/T 13773.1-2008
	后袖窿缝	N	≥140	/	/	
残留金属针		/	1、婴幼儿及儿童纺织产品的包装中不应使用金属针等锐利物 2、婴幼儿及儿童纺织产品上不允许残留金属针等锐利物	包装中无残留金属针等锐利物 产品上无残留金属针等锐利物	合格	GB/T 24121-2009
异味		/	无	无	合格	GB 18401-2010
2# 成衣（面料） 颜色：绿色						
耐皂洗色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3921-2008 A (1)
	沾色	级	≥3-4	3-4	合格	
耐碱汗渍色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
	沾色	级	≥3-4	4	合格	
耐酸汗渍色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
	沾色	级	≥3-4	4	合格	
耐水色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 5713-2013
	沾色	级	≥3-4	4	合格	
耐摩擦色牢度	干摩	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3920-2008
	湿摩	级	≥3	4	合格	
耐光色牢度		级	≥4	>4	合格	GB/T 8427-2008 方法3
起球		级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 4802.1-2008
甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出（检出限：20mg/kg）	合格	GB/T 2912.1-2009
pH值		/	4.0~8.5	6.1	合格	GB/T 7573-2009
可分解致癌芳香胺染料*		mg/kg	禁用	未检出（检出限：5mg/kg）	合格	GB/T 17592-2024
接 下 页						



中国商业联合会针棉织商品 质量监督检验测试中心（天津）

China General Chamber of Commerce Cotton Goods and
Knitwear Quality Supervision Testing Center(Tian Jin)



检 验 报 告

No: 2025-05-106

共 3 页 第 3 页

样 品 照 片



以下空白

质量
心()
用章



中国商业联合会针棉织商品
质量监督检验测试中心（天津）

China General Chamber of Commerce Cotton Goods and
Knitwear Quality Supervision Testing Center(Tian Jin)



检 验 报 告

No: 2025-05-107

共 4 页 第 1 页

客 户 提 供 信 息	委托单位/地址	常州今特优服饰科技有限公司/江苏省常州市天宁区郑陆镇溪河西路3号				委托人: /
	生产单位	常州今特优服饰科技有限公司				
	样品信息	样品名称:冬季上衣外壳 型号规格:/ 产品等级:一等品 产品货号:/ 数量:1件 安全类别:B类 商标: JinTeyou				
样品描述		完好				
检验类别	委托检验	样品受理日期	2025年05月07日	报告签发日期	2025年05月09日	
检验依据/判定依据	GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 31888-2015《中小学生校服》					
检验结论	检验结果见报告内容。 					
备 注	1、*项目不在CNAS认可范围内。					

批准:

李琳

审核:

姜春英

编制:

赵丽颖



检 验 报 告

No: 2025-05-107

共 4 页 第 2 页

检验项目		单位	标准值	实测值	单项判定	方法标准
1# 成衣 颜色：藏青/绿色						
纤维含量		%	聚酯纤维100	面料： 聚酯纤维100 （非纤维物质除外） 里料： 聚酯纤维100	合格	FZ/T 01057. 2-2007 FZ/T 01057. 3-2007 FZ/T 01057. 4-2007
接缝强力（面料）	裤后裆缝	N	≥140	/	/	GB/T 13773. 1-2008
	后袖窿缝	N	≥140	410	合格	
附件锐利性		/	婴幼儿及儿童纺织产品所用附件不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	无附件锐利尖端和锐利边缘	合格	GB/T 31702-2015
残留金属针		/	1、婴幼儿及儿童纺织产品的包装中不应使用金属针等锐利物 2、婴幼儿及儿童纺织产品上不允许残留金属针等锐利物	包装中无残留金属针等锐利物 产品上无残留金属针等锐利物	合格	GB/T 24121-2009
异味		/	无	无	合格	GB 18401-2010
2# 成衣（面料） 颜色：绿色						
耐皂洗色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3921-2008 A（1）
	沾色	级	≥3-4	4-5	合格	
耐碱汗渍色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
	沾色	级	≥3-4	4-5	合格	
耐酸汗渍色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
	沾色	级	≥3-4	4-5	合格	
耐水色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 5713-2013
	沾色	级	≥3-4	4-5	合格	
耐摩擦色牢度	干摩	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3920-2008
	湿摩	级	≥3	4-5	合格	
耐光色牢度		级	≥4	4	合格	GB/T 8427-2008 方法3
起球		级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 4802. 1-2008
甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出（检出限：20mg/kg）	合格	GB/T 2912. 1-2009
pH值		/	4. 0~8. 5	6. 1	合格	GB/T 7573-2009
可分解致癌芳香胺染料*		mg/kg	禁用	未检出（检出限：5mg/kg）	合格	GB/T 17592-2024
3# 成衣（面料） 颜色：藏青色						
耐皂洗色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3921-2008 A（1）
	沾色	级	≥3-4	4-5	合格	
耐碱汗渍色牢度		级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
接 下 页						



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0515

中国商业联合会针棉织商品
质量监督检验测试中心(天津)

China General Chamber of Commerce Cotton Goods and
Knitwear Quality Supervision Testing Center(Tian Jin)



检 验 报 告

No: 2025-05-107

共 4 页 第 3 页

检验项目		单位	标准值	实测值	单项判定	方法标准
耐碱汗渍色牢度	沾色	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
耐酸汗渍色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
	沾色	级	≥3-4	4-5	合格	
耐水色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 5713-2013
	沾色	级	≥3-4	4	合格	
耐摩擦色牢度	干摩	级	≥3-4	4	合格	GB/T 3920-2008
	湿摩	级	≥3	4	合格	
耐光色牢度		级	≥4	>4	合格	GB/T 8427-2008 方法3
起球		级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 4802.1-2008
甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出（检出限：20mg/kg）	合格	GB/T 2912.1-2009
pH值		/	4.0~8.5	6.1	合格	GB/T 7573-2009
可分解致癌芳香胺染料*		mg/kg	禁用	未检出（检出限：5mg/kg）	合格	GB/T 17592-2024

接 下 页



检 验 报 告

No: 2025-05-107

共 4 页 第 4 页

样 品 照 片



以 下 空 白



中国商业联合会针棉织商品
质量监督检验测试中心（天津）

China General Chamber of Commerce Cotton Goods and
Knitwear Quality Supervision Testing Center(Tian Jin)



检 验 报 告

No: 2025-03-127

共 3 页 第 1 页

客户 提供 信息	委托单位 /地址	常州今特优服饰科技有限公司/江苏省常州市天宁区郑陆镇溪河西路3号				委托人: /
	生产单位	常州今特优服饰科技有限公司				
	样品信息	样品名称:冬季长裤 型号规格:/ 产品等级:一等品 产品货号:/ 数量:1条 安全类别:B类 商标: JinTeyou				
样品描述		完好				
检验类别	委托检验	样品受理日期	2025年03月07日	报告签发日期	2025年03月11日	
检验依据/ 判定依据	GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 31888-2015《中小学生校服》					
检验结论	检验结果见报告内容。 					
备 注	/					

批准:

李 强

审核:

姜春英

编制:

赵丽颖



China General Chamber of Commerce Cotton Goods and
Knitwear Quality Supervision Testing Center(Tian Jin)



检 验 报 告

共 3 页 第 2 页

检验项目		单位	标准值	实测值	单项判定	方法标准
1# 裤子 颜色：藏青色						
纤维含量		%	表层： 聚酯纤维92±5.0 氨纶8±3.0 里层： 聚酯纤维100	复合面层： 聚酯纤维93.9 氨纶6.1 复合里层： 聚酯纤维100	合格	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 38015-2019
耐皂洗色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3921-2008 A (1)
	沾色	级	≥3-4	4-5	合格	
耐碱汗渍色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
	沾色	级	≥3-4	4-5	合格	
耐酸汗渍色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
	沾色	级	≥3-4	4-5	合格	
耐水色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 5713-2013
	沾色	级	≥3-4	4-5	合格	
耐摩擦色牢度	干摩	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3920-2008
	湿摩	级	≥3	4-5	合格	
耐光色牢度		级	≥4	>4	合格	GB/T 8427-2008 方法3
起球		级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 4802.1-2008
接缝强力（面料）	裤后裆缝	N	≥140	340	合格	GB/T 13773.1-2008
	后袖窿缝	N	≥140	/	/	
附件锐利性		/	婴幼儿及儿童纺织产品所用附件不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	无附件锐利尖端和锐利边缘	合格	GB/T 31702-2015
残留金属针		/	1、婴幼儿及儿童纺织产品的包装中不应使用金属针等锐利物 2、婴幼儿及儿童纺织产品上不允许残留金属针等锐利物	包装中无残留金属针等锐利物 产品上无残留金属针等锐利物	合格	GB/T 24121-2009
甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出（检出限：20mg/kg）	合格	GB/T 2912.1-2009
pH值		/	4.0~8.5	6.8	合格	GB/T 7573-2009
异味		/	无	无	合格	GB 18401-2010
可分解致癌芳香胺染料		mg/kg	禁用	未检出（检出限：5mg/kg）	合格	GB/T 17592-2011
接 下 页						



中国商业联合会针棉织商品 质量监督检验测试中心（天津）

China General Chamber of Commerce Cotton Goods and
Knitwear Quality Supervision Testing Center(Tian Jin)



No: 2025-03-127

检 验 报 告

共 3 页 第 3 页

样 品 照 片



以下空白



China General Chamber of Commerce Cotton Goods and
Knitwear Quality Supervision Testing Center(Tian Jin)



检 验 报 告

共 3 页 第 2 页

检验项目		单位	标准值	实测值	单项判定	方法标准
1# 裤子 颜色：藏青色						
纤维含量		%	表层： 聚酯纤维92±5.0 氨纶8±3.0 里层： 聚酯纤维100	复合面层： 聚酯纤维93.9 氨纶6.1 复合里层： 聚酯纤维100	合格	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 38015-2019
耐皂洗色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3921-2008 A (1)
	沾色	级	≥3-4	4-5	合格	
耐碱汗渍色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
	沾色	级	≥3-4	4-5	合格	
耐酸汗渍色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
	沾色	级	≥3-4	4-5	合格	
耐水色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 5713-2013
	沾色	级	≥3-4	4-5	合格	
耐摩擦色牢度	干摩	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3920-2008
	湿摩	级	≥3	4-5	合格	
耐光色牢度		级	≥4	>4	合格	GB/T 8427-2008 方法3
起球		级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 4802.1-2008
接缝强力（面料）	裤后裆缝	N	≥140	340	合格	GB/T 13773.1-2008
	后袖窿缝	N	≥140	/	/	
附件锐利性		/	婴幼儿及儿童纺织产品所用附件不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	无附件锐利尖端和锐利边缘	合格	GB/T 31702-2015
残留金属针		/	1、婴幼儿及儿童纺织产品的包装中不应使用金属针等锐利物 2、婴幼儿及儿童纺织产品上不允许残留金属针等锐利物	包装中无残留金属针等锐利物 产品上无残留金属针等锐利物	合格	GB/T 24121-2009
甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出（检出限：20mg/kg）	合格	GB/T 2912.1-2009
pH值		/	4.0~8.5	6.8	合格	GB/T 7573-2009
异味		/	无	无	合格	GB 18401-2010
可分解致癌芳香胺染料		mg/kg	禁用	未检出（检出限：5mg/kg）	合格	GB/T 17592-2011
接 下 页						



中国商业联合会针棉织商品 质量监督检验测试中心（天津）

China General Chamber of Commerce Cotton Goods and
Knitwear Quality Supervision Testing Center(Tian Jin)



No: 2025-03-127

检 验 报 告

共 3 页 第 3 页

样 品 照 片



以下空白



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0515

中国商业联合会针棉织商品 质量监督检验测试中心（天津）

China General Chamber of Commerce Cotton Goods and
Knitwear Quality Supervision Testing Center(Tian Jin)



检 验 报 告

No: 2025-05-100

共 4 页 第 1 页

客 户 提 供 信 息	委托单位 /地址	常州今特优服饰科技有限公司/江苏省常州市天宁区郑陆镇溪河西路3号				委托人: /
	生产单位	常州今特优服饰科技有限公司				
	样品信息	样品名称:夏季短袖 型号规格:/ 产品等级:一等品 产品货号:/ 数量:1件 安全类别:B类 商标: JinTeyou				
样品描述		完好				
检验类别	委托检验	样品受理日期	2025年05月07日	报告签发日期	2025年05月09日	
检验依据/ 判定依据	GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 31888-2015《中小学生校服》					
检验结论	检验结果见报告内容。 					
备 注	1、*项目不在CNAS认可范围内。					

批准:

李琳

审核:

姜春英

编制:

赵丽颖



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0515

中国商业联合会针棉织商品
质量监督检验测试中心(天津)

China General Chamber of Commerce Cotton Goods and
Knitwear Quality Supervision Testing Center(Tian Jin)



检 验 报 告

No: 2025-05-100

共 4 页 第 2 页

检验项目		单位	标准值	实测值	单项判定	方法标准
1# 成衣 颜色：白/绿色						
纤维含量		%	棉60±5.0 聚酯纤维40±5.0	绿色面料： 棉59.2 聚酯纤维40.8 白色面料： 棉62.2 聚酯纤维37.8	合格	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.11-2009
接缝强力（面料）	裤后裆缝	N	≥140	/	/	GB/T 13773.1-2008
	后袖窿缝	N	≥140	/	/	
附件锐利性		/	婴幼儿及儿童纺织产品所用附件不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	无附件锐利尖端和锐利边缘	合格	GB/T 31702-2015
残留金属针		/	1、婴幼儿及儿童纺织产品的包装中不应使用金属针等锐利物 2、婴幼儿及儿童纺织产品上不允许残留金属针等锐利物	包装中无残留金属针等锐利物 产品上无残留金属针等锐利物	合格	GB/T 24121-2009
异味		/	无	无	合格	GB 18401-2010
2# 成衣（面料） 颜色：绿色						
耐皂洗色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3921-2008 A (1)
	沾色	级	≥3-4	4-5	合格	
耐碱汗渍色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
	沾色	级	≥3-4	4-5	合格	
耐酸汗渍色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
	沾色	级	≥3-4	4-5	合格	
耐水色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 5713-2013
	沾色	级	≥3-4	4-5	合格	
耐摩擦色牢度	干摩	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3920-2008
	湿摩	级	≥3	4	合格	
耐光汗复合色牢度	碱性	级	≥3-4	4	合格	GB/T 14576-2009
	酸性	级	≥3-4	4-5	合格	
耐光色牢度		级	≥4	4	合格	GB/T 8427-2008 方法3
起球		级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 4802.1-2008
甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出（检出限：20mg/kg）	合格	GB/T 2912.1-2009
pH值		/	4.0~8.5	6.0	合格	GB/T 7573-2009
可分解致癌芳香胺染料*		mg/kg	禁用	未检出（检出限：5mg/kg）	合格	GB/T 17592-2024
3# 成衣（面料） 颜色：白色						

接 下 页



China General Chamber of Commerce Cotton Goods and
Knitwear Quality Supervision Testing Center(Tian Jin)



检 验 报 告

共 4 页 第 3 页

检验项目		单位	标准值	实测值	单项判定	方法标准
耐皂洗色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3921-2008 A (1)
	沾色	级	≥3-4	4-5	合格	
耐碱汗渍色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
	沾色	级	≥3-4	4-5	合格	
耐酸汗渍色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
	沾色	级	≥3-4	4-5	合格	
耐水色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 5713-2013
	沾色	级	≥3-4	4-5	合格	
耐摩擦色牢度	干摩	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3920-2008
	湿摩	级	≥3	4-5	合格	
耐光汗复合色牢度	碱性	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 14576-2009
	酸性	级	≥3-4	4-5	合格	
耐光色牢度		级	≥4	>4	合格	GB/T 8427-2008 方法3
起球		级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 4802.1-2008
甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出（检出限：20mg/kg）	合格	GB/T 2912.1-2009
pH值		/	4.0~8.5	6.0	合格	GB/T 7573-2009
可分解致癌芳香胺染料*		mg/kg	禁用	未检出（检出限：5mg/kg）	合格	GB/T 17592-2024

接 下 页



中国商业联合会针棉织商品 质量监督检验测试中心（天津）

China General Chamber of Commerce Cotton Goods and
Knitwear Quality Supervision Testing Center(Tian Jin)



检 验 报 告

No: 2025-05-100

共 4 页 第 4 页

样 品 照 片



以下空白



中国商业联合会针棉织商品
质量监督检验测试中心（天津）

China General Chamber of Commerce Cotton Goods and
Knitwear Quality Supervision Testing Center(Tian Jin)



检 验 报 告

No: 2025-05-108

共 3 页 第 1 页

客 户 提 供 信 息	委托单位 /地址	常州今特优服饰科技有限公司/江苏省常州市天宁区郑陆镇溪河西路3号 电话:/				委托人: /
	生产单位	常州今特优服饰科技有限公司				
	样品信息	样品名称:摇粒绒内胆 型号规格:/ 产品等级:一等品 产品货号:/ 数量:1件 安全类别:B类 商标: JinTeyou				
样品描述		完好				
检验类别	委托检验	样品受理日期	2025年05月07日	报告签发日期	2025年05月09日	
检验依据/ 判定依据	GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 31888-2015《中小学生校服》					
检验结论	检验结果见报告内容。  					
备 注	1、*项目不在CNAS认可范围内。					

批准:

李琳

审核:

吴春英

编制:

赵丽颖



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0515

中国商业联合会针棉织商品
质量监督检验测试中心(天津)

China General Chamber of Commerce Cotton Goods and
Knitwear Quality Supervision Testing Center(Tian Jin)



检 验 报 告

No: 2025-05-108

共 3 页 第 2 页

检验项目		单位	标准值	实测值	单项判定	方法标准
1# 成衣 颜色：绿色						
纤维含量		%	聚酯纤维100	复合面层、复合里层： 聚酯纤维100	合格	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007
接缝强力（面料）	裤后裆缝	N	≥140	/	/	GB/T 13773.1-2008
	后袖窿缝	N	≥140	280	合格	
附件锐利性		/	婴幼儿及儿童纺织产品所用附件不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	无附件锐利尖端和锐利边缘	合格	GB/T 31702-2015
残留金属针		/	1、婴幼儿及儿童纺织产品的包装中不应使用金属针等锐利物 2、婴幼儿及儿童纺织产品上不允许残留金属针等锐利物	包装中无残留金属针等锐利物 产品上无残留金属针等锐利物	合格	GB/T 24121-2009
异味		/	无	无	合格	GB 18401-2010
2# 成衣（面料） 颜色：绿色						
耐皂洗色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3921-2008 A (1)
	沾色	级	≥3-4	4-5	合格	
耐碱汗渍色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
	沾色	级	≥3-4	4-5	合格	
耐酸汗渍色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
	沾色	级	≥3-4	4-5	合格	
耐水色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 5713-2013
	沾色	级	≥3-4	4-5	合格	
耐摩擦色牢度	干摩	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3920-2008
	湿摩	级	≥3	4-5	合格	
耐光色牢度		级	≥4	>4	合格	GB/T 8427-2008 方法3
起球		级	≥3-4	3-4	合格	GB/T 4802.1-2008
甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出（检出限：20mg/kg）	合格	GB/T 2912.1-2009
pH值		/	4.0~8.5	6.2	合格	GB/T 7573-2009
可分解致癌芳香胺染料*		mg/kg	禁用	未检出（检出限：5mg/kg）	合格	GB/T 17592-2024
接 下 页						



中国商业联合会针棉织商品
质量监督检验测试中心（天津）

China General Chamber of Commerce Cotton Goods and
Knitwear Quality Supervision Testing Center(Tian Jin)



检 验 报 告

No: 2025-05-108

共 3 页 第 3 页

样 品 照 片



以下空白

质
心
用



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0515

中国商业联合会针棉织商品
质量监督检验测试中心（天津）

China General Chamber of Commerce Cotton Goods and
Knitwear Quality Supervision Testing Center(Tian Jin)



检 验 报 告

No: 2025-04-248G

共 3 页 第 1 页

客户提供信息	委托单位/地址	常州今特优服饰科技有限公司/江苏省常州市天宁区郑陆镇溪河西路3号				委托人: /
	生产单位	常州今特优服饰科技有限公司				
	样品信息	样品名称:中裤 型号规格:/ 产品等级:一等品 产品货号:/ 数量:1条 安全类别:B类 商标: JinTeyou				
样品描述		完好				
检验类别	委托检验	样品受理日期	2025年04月18日	报告签发日期	2025年04月28日	
检验依据/判定依据	GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 31888-2015《中小学生校服》					
检验结论	检验结果见报告内容。 					
备 注	1、原编号2025-04-248的检验报告作废,此报告为2025-04-248更正的检验报告。 2、分包检测项目:可分解致癌芳香胺染料。 3、分包检测单位:天津华测检测认证有限公司(资质认定许可编号:240200340008、CNAS L11361)。					

批准:

李琳

审核:

姜春英

编制:

赵丽颖



检 验 报 告

No: 2025-04-248G

共 3 页 第 2 页

检验项目		单位	标准值	实测值	单项判定	方法标准
1# 裤子 颜色：藏青色						
纤维含量		%	棉95±5.0 氨纶5±3.0	棉95.4 氨纶4.6	合格	FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 38015-2019
耐皂洗色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3921-2008 A (1)
	沾色	级	≥3-4	4-5	合格	
耐碱汗渍色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
	沾色	级	≥3-4	4-5	合格	
耐酸汗渍色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3922-2013
	沾色	级	≥3-4	4-5	合格	
耐水色牢度	变色	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 5713-2013
	沾色	级	≥3-4	4-5	合格	
耐摩擦色牢度	干摩	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 3920-2008
	湿摩	级	≥3	3	合格	
耐光色牢度		级	≥4	>4	合格	GB/T 8427-2008 方法3
起球		级	≥3-4	4	合格	GB/T 4802.1-2008
接缝强力（面料）	裤后裆缝	N	≥140	150	合格	GB/T 13773.1-2008
	后袖窿缝	N	≥140	/	/	
残留金属针		/	1、婴幼儿及儿童纺织产品的包装中不应使用金属针等锐利物 2、婴幼儿及儿童纺织产品上不允许残留金属针等锐利物	包装中无残留金属针等锐利物 产品上无残留金属针等锐利物	合格	GB/T 24121-2009
甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出（检出限：20mg/kg）	合格	GB/T 2912.1-2009
pH值		/	4.0~8.5	6.6	合格	GB/T 7573-2009
异味		/	无	无	合格	GB 18401-2010
可分解致癌芳香胺染料		mg/kg	禁用	未检出（检出限：5mg/kg）	合格	GB/T 17592-2024
耐光汗复合色牢度	碱性	级	≥3-4	4-5	合格	GB/T 14576-2009
	酸性	级	≥3-4	4-5	合格	
接 下 页						



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0515

中国商业联合会针棉织商品 质量监督检验测试中心（天津）

China General Chamber of Commerce Cotton Goods and
Knitwear Quality Supervision Testing Center(Tian Jin)



检 验 报 告

No: 2025-04-248G

共 3 页 第 3 页

样 品 照 片



以下空白

质
心
用