



211021142371



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2718



2023020102341

产品名称	学生服-夏季套装
委托单位	见备注

检验检测报告



常州市食品药品纤维质量监督检验中心
(常州市粮油质量监督检测站、常州纤维检验所)

常州市食品药品纤维质量监督检验中心
(常州市粮油质量监督检测站、常州纤维检验所)
检 验 检 测 报 告



2023020102341

共 5 页 第 1 页

产品名称	学生服-夏季套装	规格号型	T恤: 175/96A 中裤: 175/82A
委托单位	见备注	联系电话	—
地 址	—	邮政编码	—
生产单位 (标称)	常州林兢服饰有限公司	批号/货号 /款号	—
商 标	—	样品等级	合格品
检验检测类别	送样委托检验	安全技术类别	GB 31701 B类
样品数量	1套	样品状态	符合检验要求
到样日期	2023-08-23	检验检测日期	2023-08-24~2023-08-30
检验检测 与判定依据	GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 31888-2015《中小学生校服》		
检验检测结论	样品经检验, 所检项目符合GB/T 31888-2015标准和GB 31701-2015标准规定的B类要求。 签发日期: 2023年 09月 05日		
备注	委托单位: 常州市同济中学、常州市北环中学。颜色: T恤: 白色; 中裤: 藏青色。		

批 准
(授权签字人) : 杨梁波

审 核 : 陈菲

主 检 : 徐静

杨梁波

陈菲

徐静

检 验 检 测 结 果



2023020102341

共 5 页 第 2 页

序号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
1	纤维含量			%	棉: 95±5 氨纶: 5±3	T恤: 棉: 96.5 氨纶: 3.5 中裤: 棉: 95.6 氨纶: 4.4	合格
2	甲醛含量			mg/kg	≤75	未检出	合格
3	pH值	T恤	—	—	4.0~8.5	6.5	合格
		中裤	—	—	4.0~8.5	6.3	
4	附件锐利性			—	不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	符合	合格
5	残留金属针			—	不允许残留金属针等锐利物	符合	合格
6	耐水色牢度	T恤	原样变色	级	≥3-4	4-5	合格
			棉布沾色	级	≥3-4	4-5	
			毛布沾色	级	≥3-4	4-5	
		中裤	原样变色	级	≥3-4	4-5	
			棉布沾色	级	≥3-4	4-5	
			毛布沾色	级	≥3-4	4-5	
7	耐酸汗渍色牢度	T恤	原样变色	级	≥3-4	4-5	合格
			棉布沾色	级	≥3-4	4-5	
			毛布沾色	级	≥3-4	4-5	
		中裤	原样变色	级	≥3-4	4-5	
			棉布沾色	级	≥3-4	4-5	
			毛布沾色	级	≥3-4	4-5	
8	耐碱汗渍色牢度	T恤	原样变色	级	≥3-4	4-5	合格
			棉布沾色	级	≥3-4	4-5	
			毛布沾色	级	≥3-4	4-5	

检验检测结果



2023020102341

共 5 页 第 3 页

序号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
8	耐碱汗渍色牢度	中裤	原样变色	级	≥3-4	4-5	合格
			棉布沾色	级	≥3-4	4-5	
			毛布沾色	级	≥3-4	4-5	
9	耐干摩擦色牢度	T恤		级	≥3-4	4-5	合格
		中裤		级	≥3-4	4-5	
10	耐湿摩擦色牢度	T恤		级	≥3	4-5	合格
		中裤		级	≥3	4-5	
11	耐皂洗色牢度	T恤	原样变色	级	≥3-4	4-5	合格
			棉布沾色	级	≥3-4	4-5	
			毛布沾色	级	≥3-4	4-5	
		中裤	原样变色	级	≥3-4	4-5	
			棉布沾色	级	≥3-4	4-5	
			毛布沾色	级	≥3-4	4-5	
12	耐光色牢度	T恤		级	≥4	符合	合格
		中裤		级	≥4	符合	
13	起球	T恤		级	≥3-4	4	合格
		中裤		级	≥3-4	4	
14	接缝强力	T恤		N	≥140	180	合格
		中裤		N	≥140	150	
15	可分解致癌芳香胺染料	4-氨基联苯		mg/kg	≤20	未检出	合格
		联苯胺		mg/kg	≤20	未检出	

检 验 检 测 结 果



023020102341

共 5 页 第 4 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
15	可分解致癌芳香胺染料	4-氯-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	合格
		2-萘胺	mg/kg	≤20	未检出	
		邻氨基偶氮甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
		5-硝基-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		对氯苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4-二氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二氯联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二甲氧基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二甲基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
		2-甲氧基-5-甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-亚甲基-二-（2-氯苯胺）	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯醚	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯硫醚	mg/kg	≤20	未检出	
		邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4-二氨基甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4,5-三甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		邻氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
		4-氨基偶氮苯	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	

检验检测结果



2023020102341

共 5 页 第 5 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
15	可分解致癌芳香胺染料	2,6-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	合格
16	绳带	7岁及以上儿童服装	—	1、头部和颈部调整服装尺寸的绳带不应有自由端，其他绳带不应有长度超过75mm的自由端。 头部和颈部：当服装平摊至最大尺寸时不应有突出的绳圈，当服装平摊至合适的穿着尺寸时突出的绳圈周长不应超过150mm；除肩带和颈带外，其他绳带不应使用弹性绳带	无绳带	合格
			—	2、—	—	
			—	3、固着在腰部的绳带，从固着点伸出的长度不应超过360mm	从固着点伸出的长度最大为116mm	
			—	4、短袖袖子平摊至最大尺寸时，袖口处绳带的伸出长度不应超过140mm	无绳带	
			—	5、除腰带外，背部不应有绳带伸出或系着	无绳带	
			—	6、长袖袖口处的绳带扣紧时应完全置于服装内	不适用	
			—	7、长至臀围线以下的服装，底边处的绳带不应超出服装下边缘。长至脚踝处的服装，底边处的绳带应该完全置于服装内	无绳带	
			—	8、除了第1项~第7项以外，服装平摊至最大尺寸时，伸出的绳带长度不应超过140mm	伸出的绳带长度最大为92mm	
			—	9、绳带的自由末端不允许打结或使用立体装饰物	绳带的自由末端未打结或使用立体装饰物	
			—	10、两端固定且突出的绳圈的周长不应超过75mm；平贴在服装上的绳圈（例如，串带）其两固定端的长度不应超过75mm	无绳圈	
备注	1、甲醛含量测定低限为20mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。 2、可分解致癌芳香胺染料测定低限为5mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。					



211021142371



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2718



2023020102382

产品名称	学生服-春秋运动装
委托单位	见备注

检验检测报告



常州市食品药品纤维质量监督检验中心
(常州市粮油质量监督检测站、常州纤维检验所)



常州市食品药品纤维质量监督检验中心
(常州市粮油质量监督检测站、常州纤维检验所)
检 验 检 测 报 告



2023020102382

共 4 页 第 1 页

产品名称	学生服-春秋运动装	规格号型	T恤: 180/100A 长裤: 180/86A
委托单位	见备注	联系电话	—
地 址	—	邮政编码	—
生产单位 (标称)	常州林兢服饰有限公司	批号/货号 /款号	—
商 标	—	样品等级	—
检验检测类别	送样委托检验	安全技术类别	GB 31701 B类
样品数量	1套	样品状态	符合检验要求
到样日期	2023-08-25	检验检测日期	2023-08-25~2023-08-31
检验检测 与判定依据	GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 31888-2015《中小学生校服》		
检验检测结论	样品经检验, 所检项目符合GB/T 31888-2015标准和GB 31701-2015标准规定的B类要求。 签发日期: 2023年09月06日		
备注	委托单位: 常州市同济中学、常州市北环中学。颜色: 丈青色。		

批 准
(授权签字人) : 杨梁波

审 核 : 陈菲

主 检 : 徐静

杨梁波

陈菲

徐静

检验检测结果



2023020102382

共 4 页 第 2 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
1	纤维含量		%	棉: 60±5 聚酯纤维: 40±5	棉: 60.1 聚酯纤维: 39.9	合格
2	甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出	合格
3	pH值		—	4.0~8.5	5.8	合格
4	附件锐利性		—	不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	符合	合格
5	残留金属针		—	不允许残留金属针等锐利物	符合	合格
6	耐水色牢度	原样变色	级	≥3-4	4-5	合格
		棉布沾色	级	≥3-4	4-5	
		涤纶沾色	级	≥3-4	4-5	
7	耐酸汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4-5	合格
		棉布沾色	级	≥3-4	4-5	
		涤纶沾色	级	≥3-4	4-5	
8	耐碱汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4-5	合格
		棉布沾色	级	≥3-4	4-5	
		涤纶沾色	级	≥3-4	4-5	
9	耐干摩擦色牢度		级	≥3-4	4-5	合格
10	耐湿摩擦色牢度		级	≥3	3	合格
11	耐皂洗色牢度	原样变色	级	≥3-4	4-5	合格
		棉布沾色	级	≥3-4	4-5	
		涤纶沾色	级	≥3-4	4-5	
12	耐光色牢度		级	≥4	符合	合格
13	起球		级	≥3-4	3-4	合格

检验检测结果



2023020102382

共 4 页 第 3 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
14	接缝强力	上衣	N	≥140	360	合格
		长裤	N	≥140	360	
15	可分解致癌芳香胺染料	4-氨基联苯	mg/kg	≤20	未检出	合格
		联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		4-氯-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2-萘胺	mg/kg	≤20	未检出	
		邻氨基偶氮甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
		5-硝基-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		对氯苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4-二氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二氯联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二甲氧基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二甲基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
		2-甲氧基-5-甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯醚	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯硫醚	mg/kg	≤20	未检出	
		邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4-二氨基甲苯	mg/kg	≤20	未检出	

检验检测结果



2023020102382

共 4 页 第 4 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
15	可分解致癌芳香胺染料	2,4,5-三甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	合格
		邻氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
		4-氨基偶氮苯	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2,6-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
16	绳带	7岁及以上儿童服装	—	1、头部和颈部调整服装尺寸的绳带不应有自由端，其他绳带不应有长度超过75mm的自由端。 头部和颈部：当服装平摊至最大尺寸时不应有突出的绳圈，当服装平摊至合适的穿着尺寸时突出的绳圈周长不应超过150mm；除肩带和颈带外，其他绳带不应使用弹性绳带	无绳带	合格
			—	2、—	—	
			—	3、固着在腰部的绳带，从固着点伸出的长度不应超过360mm	从固着点伸出的长度最大为117mm	
			—	4、短袖袖子平摊至最大尺寸时，袖口处绳带的伸出长度不应超过140mm	不适用	
			—	5、除腰带外，背部不应有绳带伸出或系着	无绳带	
			—	6、长袖袖口处的绳带扣紧时应完全置于服装内	无绳带	
			—	7、长至臀围线以下的服装，底边处的绳带不应超出服装下边缘。长至脚踝处的服装，底边处的绳带应该完全置于服装内	无绳带	
			—	8、除了第1项～第7项以外，服装平摊至最大尺寸时，伸出的绳带长度不应超过140mm	伸出的绳带长度最大为82mm	
			—	9、绳带的自由末端不允许打结或使用立体装饰物	绳带的自由末端未打结或使用立体装饰物	
			—	10、两端固定且突出的绳圈的周长不应超过75mm；平贴在服装上的绳圈（例如，串带）其两固定端的长度不应超过75mm	无绳圈	
备注	1、甲醛含量测定低限为20mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。 2、可分解致癌芳香胺染料测定低限为5mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。					



211021142371



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2718



2023020103395

产品名称	学生服-冬季冲锋衣
委托单位	见备注

检验检测报告




常州市食品药品纤维质量监督检验中心
(常州市粮油质量监督检测站、常州纤维检验所)

常州市食品药品纤维质量监督检验中心
(常州市粮油质量监督检测站、常州纤维检验所)
检 验 检 测 报 告



共 7 页 第 1 页

产品名称	学生服-冬季冲锋衣	规格号型	170/92A
委托单位	见备注	联系电话	—
地 址	—	邮政编码	—
生产单位 (标称)	常州林兢服饰有限公司	批号/货号 /款号	—
商 标	—	样品等级	—
检验检测类别	送样委托检验	安全技术类别	GB 31701 B类
样品数量	1件	样品状态	符合检验要求
到样日期	2023-10-26	检验检测日期	2023-10-27~2023-11-07
检验检测 与判定依据	GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 31888-2015《中小学生校服》		
检验检测结论	样品经检验，所检项目符合GB/T 31888-2015标准和GB 31701-2015标准规定的B类要求。 签发日期：2023 年 11 月 14 日		
备注	委托单位：常州市北环中学、常州市同济中学。颜色：丈青色。 		

批 准
(授权签字人) : 杨梁波

审 核 : 陈菲

杨梁波

陈菲

孟委宁

检验检测结果



2023020103395

共 7 页 第 2 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
1	纤维含量		%	外套面料：聚酯纤维：100 外套里料：聚酯纤维：100 内胆：聚酯纤维：100	外套蓝色面料：聚酯纤维：100 （非纤维物质除外） 外套青色面料：聚酯纤维：100 （非纤维物质除外） 外套白色面料：聚酯纤维：100 （非纤维物质除外） 外套袖子里料：聚酯纤维：100 外套网眼里料：聚酯纤维：100 内胆：聚酯纤维：100	合格
2	甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出	合格
3	pH值	外套蓝色面料	—	4.0~8.5	6.2	合格
		外套青色面料	—	4.0~8.5	6.4	
		外套白色面料	—	4.0~8.5	6.5	
		外套袖子里料	—	4.0~8.5	6.3	
		外套网眼里料	—	4.0~8.5	6.3	
		内胆	—	4.0~8.5	6.4	
4	附件锐利性		—	不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	符合	合格
5	残留金属针		—	不允许残留金属针等锐利物	符合	合格
6	耐水色牢度	外套蓝色面料	原样变色	级	≥3-4	合格
			涤布沾色	级	≥3-4	
			棉布沾色	级	≥3-4	
		外套青色面料	原样变色	级	≥3-4	
			涤布沾色	级	≥3-4	
			棉布沾色	级	≥3-4	
		外套袖子里料	原样变色	级	≥3-4	
			涤布沾色	级	≥3-4	
			棉布沾色	级	≥3-4	
		内胆	原样变色	级	≥3-4	
			涤布沾色	级	≥3-4	

检验检测结果



2023020103395

共 7 页 第 3 页

序号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
6	耐水色牢度	内胆	棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	合格
7	耐酸汗渍色牢度	外套蓝色面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	合格
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		外套青色面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		外套袖子里料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		内胆	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
8	耐碱汗渍色牢度	外套蓝色面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	合格
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		外套青色面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		外套袖子里料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	

检验检测结果



2023020103395

共 7 页 第 4 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价	
8	耐碱汗渍色牢度	外套袖子里料	棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	合格
		内胆	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
9	耐干摩擦色牢度	外套蓝色面料		级	$\geq 3-4$	4	合格
		外套青色面料		级	$\geq 3-4$	4	
		外套袖子里料		级	$\geq 3-4$	4	
		内胆		级	$\geq 3-4$	4	
10	耐湿摩擦色牢度	外套蓝色面料		级	≥ 3	4	合格
		外套青色面料		级	≥ 3	4	
		外套袖子里料		级	≥ 3	4	
		内胆		级	≥ 3	4	
11	耐皂洗色牢度	外套蓝色面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	合格
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		外套青色面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		外套袖子里料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	

检 验 检 测 结 果



2023020103395

共 7 页 第 5 页

序号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
11	耐皂洗色牢度	内胆	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	合格
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
12	耐光色牢度	外套蓝色面料		级	≥ 4	符合	合格
		外套青色面料		级	≥ 4	符合	
		内胆		级	≥ 4	符合	
13	起球	外套蓝色面料		级	$\geq 3-4$	4	合格
		外套青色面料		级	$\geq 3-4$	4	
		内胆		级	$\geq 3-4$	3-4	
14	接缝强力	外套蓝色面料		N	≥ 140	240	合格
		外套青色面料		N	≥ 140	280	
		内胆		N	≥ 140	400	
15	可分解致癌芳香胺染料	4-氨基联苯		mg/kg	≤ 20	未检出	合格
		联苯胺		mg/kg	≤ 20	未检出	
		4-氯-邻甲苯胺		mg/kg	≤ 20	未检出	
		2-萘胺		mg/kg	≤ 20	未检出	
		邻氨基偶氮甲苯		mg/kg	≤ 20	未检出	
		5-硝基-邻甲苯胺		mg/kg	≤ 20	未检出	
		对氯苯胺		mg/kg	≤ 20	未检出	
		2,4-二氨基苯甲醚		mg/kg	≤ 20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯甲烷		mg/kg	≤ 20	未检出	

检验检测结果



2023020103395

共 7 页 第 6 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
15	可分解致癌芳香胺染料	3,3'-二氯联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	合格
		3,3'-二甲氧基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二甲基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
		2-甲氧基-5-甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯醚	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯硫醚	mg/kg	≤20	未检出	
		邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4-二氨基甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4,5-三甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		邻氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
		4-氨基偶氮苯	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2,6-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
16	绳带要求	7岁及以上儿童服装	—	1、头部和颈部调整服装尺寸的绳带不应有自由端，其他绳带不应有长度超过75mm的自由端。 头部和颈部：当服装平摊至最大尺寸时不应有突出的绳圈，当服装平摊至合适的穿着尺寸时突出的绳圈周长不应超过150mm；除肩带和颈带外，其他绳带不应使用弹性绳带	无绳带	合格

检验检测结果



2023020103395

共 7 页 第 7 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
16	绳带要求	7岁及以上儿童服装	—	2、—	—	合格
			—	3、固着在腰部的绳带，从固着点伸出的长度不应超过360mm	无绳带	
			—	4、短袖袖子平摊至最大尺寸时，袖口处绳带的伸出长度不应超过140mm	不适用	
			—	5、除腰带外，背部不应有绳带伸出或系着	无绳带	
			—	6、长袖袖口处的绳带扣紧时应完全置于服装内	无绳带	
			—	7、长至臀围线以下的服装，底边处的绳带不应超出服装下边缘。长至脚踝处的服装，底边处的绳带应该完全置于服装内	无绳带	
			—	8、除了第1项~第7项以外，服装平摊至最大尺寸时，伸出的绳带长度不应超过140mm	无绳带	
			—	9、绳带的自由末端不允许打结或使用立体装饰物	无绳带	
			—	10、两端固定且突出的绳圈的周长不应超过75mm；平贴在服装上的绳圈（例如，串带）其两固定端的长度不应超过75mm	无绳圈	
备注	1、甲醛含量测定低限为20mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。 2、可分解致癌芳香胺染料测定低限为5mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。					