211021142371

# 检验检测报告

2022020101792

产　品　名　称　学生服-夏季

委　托　单　位　常州金都服饰有限公司

生产单位（标注）　—

检 验 检 测 类 型　送样委托检验

常州市食品药品纤维质量监督检验中心

# 常州市食品药品纤维质量监督检验中心
# 检 验 检 测 报 告

2022020101792



| | | | |
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 学生服-夏季 | 规格号型 | T恤：175/96A 中裤：175/82A |
| 委托单位 | 常州金都服饰有限公司 | 联系电话 | 13685281589 |
| 地　址 | — | 邮政编码 | — |
| 生产单位（标称） | — | 批号/货号/款号 | — |
| 商　标 | 金学子 | 样品等级 | 合格品 |
| 检验检测类别 | 送样委托检验 | 安全技术类别 | GB 31701-2015 B类 |
| 样品数量 | 2套 | 样品状态 | 符合检验要求 |
| 到样日期 | 2022-07-12 | 检验检测日期 | 2022-07-12～2022-07-18 |
| 检验检测与判定依据 | GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》<br>GB/T 31888-2015《中小学生校服》 | | |
| 检验检测结论 | 样品经检验，所检项目符合GB/T 31888-2015标准和GB 31701-2015标准规定的B类要求。<br>签发日期：2022 年 07 月 20 日 | | |
| 备注 | 使用学校：常州市同济中学。T恤：白色，中裤：藏青色。 | | [redacted] |

批　准（授权签字人）：杨梁波　　审　核：陈菲　　主　检：徐静

杨梁波　　陈菲　　徐静

# 检 验 检 测 结 果

2022020101792



| 序号 | 检验检测项目 | | 单位 | 技术要求 | 检验检测结果 | 单项评价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 纤维含量 | | % | T恤：棉：60±5<br>聚酯纤维：40±5<br>中裤：棉：95±5<br>氨纶：5±3 | T恤：棉：61.5<br>聚酯纤维：38.5<br>中裤：棉：96.4<br>氨纶：3.6 | 合格 |
| 2 | 甲醛含量 | T恤 | mg/kg | ≤75 | 未检出 | 合格 |
| | | 中裤 | mg/kg | ≤75 | 未检出 | |
| 3 | pH值 | T恤 | — | 4.0～8.5 | 7.1 | 合格 |
| | | 中裤 | — | 4.0～8.5 | 6.8 | |
| 4 | 异味 | | — | 无 | 无 | 合格 |
| 5 | 附件锐利性 | | — | 不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘 | 符合 | 合格 |
| 6 | 绳带 | 7岁及以上儿童服装 | — | 1、头部和颈部调整服装尺寸的绳带不应有自由端，其他绳带不应有长度超过75mm的自由端。<br>头部和颈部：当服装平摊至最大尺寸时不应有突出的绳圈，当服装平摊至合适的穿着尺寸时突出的绳圈周长不应超过150mm；除肩带和颈带外，其他绳带不应使用弹性绳带 | 无绳带 | 合格 |
| | | | — | 2、— | — | |
| | | | — | 3、固着在腰部的绳带，从固着点伸出的长度不应超过360mm | 从固着点伸出的长度最大为105mm | |
| | | | — | 4、短袖袖子平摊至最大尺寸时，袖口处绳带的伸出长度不应超过140mm | 无绳带 | |
| | | | — | 5、除腰带外，背部不应有绳带伸出或系着 | 无绳带 | |
| | | | — | 6、长袖袖口处的绳带扣紧时应完全置于服装内 | 不适用 | |

# 检 验 检 测 结 果

2022020101792



| 序号 | 检验检测项目 | | | 单位 | 技术要求 | 检验检测结果 | 单项评价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 绳带 | 7岁及以上儿童服装 | | — | 7、长至臀围线以下的服装，底边处的绳带不应超出服装下边缘。长至脚踝处的服装，底边处的绳带应该完全置于服装内 | 无绳带 | 合格 |
| | | | | — | 8、除了第1项～第7项以外，服装平摊至最大尺寸时，伸出的绳带长度不应超过140mm | 伸出的绳带长度最大为100mm | |
| | | | | — | 9、绳带的自由末端不允许打结或使用立体装饰物 | 绳带的自由末端未打结或使用立体装饰物 | |
| | | | | — | 10、两端固定且突出的绳圈的周长不应超过75mm；平贴在服装上的绳圈（例如，串带）其两固定端的长度不应超过75mm | 无绳圈 | |
| 7 | 残留金属针 | | | — | 不允许残留金属针等锐利物 | 符合 | 合格 |
| 8 | 耐水色牢度 | T恤 | 原样变色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | 合格 |
| | | | 棉布沾色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| | | | 涤布沾色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| | | 中裤 | 原样变色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| | | | 棉布沾色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| | | | 毛布沾色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| 9 | 耐酸汗渍色牢度 | T恤 | 原样变色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | 合格 |
| | | | 棉布沾色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| | | | 涤布沾色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| | | 中裤 | 原样变色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| | | | 棉布沾色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| | | | 毛布沾色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |

# 检 验 检 测 结 果

2022020101792



| 序号 | 检验检测项目 | | | 单位 | 技术要求 | 检验检测结果 | 单项评价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 耐碱汗渍色牢度 | T恤 | 原样变色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | 合格 |
| | | | 棉布沾色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| | | | 涤布沾色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| | | 中裤 | 原样变色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| | | | 棉布沾色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| | | | 毛布沾色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| 11 | 耐干摩擦色牢度 | T恤 | | 级 | ≥3-4 | 4-5 | 合格 |
| | | 中裤 | | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| 12 | 耐湿摩擦色牢度 | T恤 | | 级 | ≥3 | 4-5 | 合格 |
| | | 中裤 | | 级 | ≥3 | 3-4 | |
| 13 | 耐皂洗色牢度 | T恤 | 原样变色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | 合格 |
| | | | 棉布沾色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| | | | 涤布沾色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| | | 中裤 | 原样变色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| | | | 棉布沾色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| | | | 毛布沾色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| 14 | 耐光汗复合色牢度（酸性） | T恤 | | 级 | ≥3-4 | 4 | 合格 |
| | | 中裤 | | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| 15 | 耐光汗复合色牢度（碱性） | T恤 | | 级 | ≥3-4 | 3-4 | 合格 |
| | | 中裤 | | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| 16 | 耐光色牢度 | T恤 | | 级 | ≥4 | 符合 | 合格 |
| | | 中裤 | | 级 | ≥4 | 符合 | |

# 检 验 检 测 结 果

2022020101792



| 序号 | 检验检测项目 | | | 单位 | 技术要求 | 检验检测结果 | 单项评价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 起球 | T恤 | | 级 | ≥3-4 | 4 | 合格 |
| | | 中裤 | | 级 | ≥3-4 | 4 | |
| 18 | 顶破强力 | T恤 | | N | ≥250 | 519 | 合格 |
| | | 中裤 | | N | ≥250 | 472 | |
| 19 | 接缝强力 | T恤 | | N | ≥140 | 180 | 合格 |
| | | 中裤 | | N | ≥140 | 260 | |
| 20 | 水洗尺寸变化率 | T恤 | 长度 | % | -4.0～+2.0 | -0.5 | 合格 |
| | | | 宽度 | % | -4.0～+2.0 | -2.4 | |
| | | 中裤 | 长度 | % | -4.0～+2.0 | -1.5 | |
| | | | 腰宽 | % | -4.0～+2.0 | -0.3 | |
| | | | 横裆 | % | -4.0～+2.0 | -0.3 | |
| 21 | 水洗后扭曲率 | T恤 | | % | ≤5 | 1 | 合格 |
| | | 中裤 | | % | ≤2.5 | 2.0 | |
| 22 | 水洗后外观 | 绣花和接缝部位处不平整 | | — | 允许轻微 | 符合 | 合格 |
| | | 面里料缩率不一，不平服 | | — | 允许轻微 | — | |
| | | 涂层部位脱落、起泡、裂纹 | | — | 不允许 | — | |
| | | 覆粘合衬部位起泡、脱胶 | | — | 不允许 | 符合 | |
| | | 破洞、缝口脱散 | | — | 不允许 | 符合 | |
| | | 附件损坏、明显变色、脱落 | | — | 不允许 | 符合 | |
| | | 变色 | | 级 | ≥4 | 4 | |
| | | 其他严重影响服用的外观变化 | | — | 不允许 | 符合 | |
| 23 | 织物纤维成分及含量：直接接触皮肤的部分 | | | — | 棉纤维含量标称值应不低于35% | T恤棉纤维含量标称值60%<br>中裤棉纤维含量标称值95% | 合格 |

# 检 验 检 测 结 果

2022020101792



| 序号 | 检验检测项目 | | | 单位 | 技术要求 | 检验检测结果 | 单项评价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 可分解致癌芳香胺染料 | T恤 | 4-氨基联苯 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | 合格 |
| | | | 联苯胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 4-氯-邻甲苯胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 2-萘胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 邻氨基偶氮甲苯 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 5-硝基-邻甲苯胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 对氯苯胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 2,4-二氨基苯甲醚 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 4,4′-二氨基二苯甲烷 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 3,3′-二氯联苯胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 3,3′-二甲氧基联苯胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 3,3′-二甲基联苯胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 3,3′-二甲基-4,4′-二氨基二苯甲烷 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 2-甲氧基-5-甲基苯胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 4,4′-亚甲基-二-(2-氯苯胺) | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 4,4′-二氨基二苯醚 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 4,4′-二氨基二苯硫醚 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 邻甲苯胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 2,4-二氨基甲苯 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 2,4,5-三甲基苯胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 邻氨基苯甲醚 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 4-氨基偶氮苯 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |

# 检 验 检 测 结 果

2022020101792



| 序号 | 检验检测项目 | | | 单位 | 技术要求 | 检验检测结果 | 单项评价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 可分解致癌芳香胺染料 | T恤 | 2,4-二甲基苯胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | 合格 |
| | | | 2,6-二甲基苯胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | 中裤 | 4-氨基联苯 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 联苯胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 4-氯-邻甲苯胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 2-萘胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 邻氨基偶氮甲苯 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 5-硝基-邻甲苯胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 对氯苯胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 2,4-二氨基苯甲醚 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 4,4′-二氨基二苯甲烷 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 3,3′-二氯联苯胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 3,3′-二甲氧基联苯胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 3,3′-二甲基联苯胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 3,3′-二甲基-4,4′-二氨基二苯甲烷 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 2-甲氧基-5-甲基苯胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 4,4′-亚甲基-二-(2-氯苯胺) | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 4,4′-二氨基二苯醚 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 4,4′-二氨基二苯硫醚 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 邻甲苯胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 2,4-二氨基甲苯 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 2,4,5-三甲基苯胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |

# 检 验 检 测 结 果

2022020101792



| 序号 | 检验检测项目 | | | 单位 | 技术要求 | 检验检测结果 | 单项评价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 可分解致癌芳香胺染料 | 中裤 | 邻氨基苯甲醚 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | 合格 |
| | | | 4-氨基偶氮苯 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 2,4-二甲基苯胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 2,6-二甲基苯胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| 备注 | 1、甲醛含量试验检出限为20mg/kg，“未检出”表示小于20mg/kg。<br>2、样品T恤单位面积质量为210g/m²，中裤单位面积质量为222g/m²，不考核燃烧性能项目。<br>3、样品无里料、无涂层部位，不考核水洗后面里料缩率项目和涂层部位外观项目。<br>4、可分解致癌芳香胺染料测定低限为5mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。<br>5、样品无填充物，不考核填充物项目。<br>6、样品无配饰，不考核配饰项目。<br>7、样品无高可视警示性标志，不考核高可视警示性项目。 | | | | | | |

同济 秋

211021142371

# 检验检测报告

2022020103095

产 品 名 称 学生服-运动装

委 托 单 位 常州金都服饰有限公司

生产单位（标注） —

检 验 检 测 类 型 送样委托检验

常州市食品药品纤维质量监督检验中心

# 常州市食品药品纤维质量监督检验中心
# 检 验 检 测 报 告

2022020103095



| | | | |
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 学生服-运动装 | 规格号型 | 195/112B |
| 委托单位 | 常州金都服饰有限公司 | 联系电话 | 13685281589 |
| 地　址 | — | 邮政编码 | — |
| 生产单位（标称） | — | 批号/货号/款号 | — |
| 商　标 | — | 样品等级 | 合格品 |
| 检验检测类别 | 送样委托检验 | 安全技术类别 | GB 31701-2015 B类 |
| 样品数量 | 2套 | 样品状态 | 符合检验要求 |
| 到样日期 | 2022-09-19 | 检验检测日期 | 2022-09-23～2022-09-29 |
| 检验检测与判定依据 | GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》<br>GB/T 31888-2015《中小学生校服》 | | |
| 检验检测结论 | 样品经检验，所检项目符合GB/T 31888-2015标准和GB 31701-2015标准规定的B类要求。<br>常州市食品药品<br>签发日期：2022 年 10 月 11 日 | | |
| 备注 | 使用单位：常州市同济中学。颜色：上衣：灰色+藏青，长裤：灰色。 | |  |

批　准（授权签字人）：杨梁波　　审　核：陈菲　　主　检：徐静

杨梁波　　陈菲　　徐静

# 检 验 检 测 结 果

2022020103095



| 序号 | 检验检测项目 | | | 单位 | 技术要求 | 检验检测结果 | 单项评价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 纤维含量 | | | % | 棉：60±5<br>聚酯纤维：40±5 | 青色面料：棉：57.4<br>聚酯纤维：42.6<br>灰色面料：棉：59.2<br>聚酯纤维：40.8 | 合格 |
| 2 | 甲醛含量 | | | mg/kg | ≤75 | 未检出 | 合格 |
| 3 | pH值 | 灰色面料 | | — | 4.0～8.5 | 6.3 | 合格 |
| | | 青色面料 | | — | 4.0～8.5 | 6.2 | |
| 4 | 异味 | | | — | 无 | 无 | 合格 |
| 5 | 附件锐利性 | | | — | 不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘 | 符合 | 合格 |
| 6 | 残留金属针 | | | — | 不允许残留金属针等锐利物 | 符合 | 合格 |
| 7 | 耐水色牢度 | 青色面料 | 原样变色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | 合格 |
| | | | 棉布沾色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| | | | 涤布沾色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| | | 灰色面料 | 原样变色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| | | | 棉布沾色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| | | | 涤布沾色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| 8 | 耐酸汗渍色牢度 | 青色面料 | 原样变色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | 合格 |
| | | | 棉布沾色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| | | | 涤布沾色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| | | 灰色面料 | 原样变色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| | | | 棉布沾色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| | | | 涤布沾色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| 9 | 耐碱汗渍色牢度 | 青色面料 | 原样变色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | 合格 |
| | | | 棉布沾色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |

# 检 验 检 测 结 果

2022020103095



| 序号 | 检验检测项目 | | | 单位 | 技术要求 | 检验检测结果 | 单项评价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 耐碱汗渍色牢度 | 青色面料 | 涤布沾色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | 合格 |
| | | 灰色面料 | 原样变色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| | | | 棉布沾色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| | | | 涤布沾色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| 10 | 耐干摩擦色牢度 | 青色面料 | | 级 | ≥3-4 | 4 | 合格 |
| | | 灰色面料 | | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| 11 | 耐湿摩擦色牢度 | 青色面料 | | 级 | ≥3 | 3-4 | 合格 |
| | | 灰色面料 | | 级 | ≥3 | 4-5 | |
| 12 | 耐皂洗色牢度 | 青色面料 | 原样变色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | 合格 |
| | | | 棉布沾色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| | | | 涤布沾色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| | | 灰色面料 | 原样变色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| | | | 棉布沾色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| | | | 涤布沾色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| 13 | 耐光色牢度 | 青色面料 | | 级 | ≥4 | 符合 | 合格 |
| | | 灰色面料 | | 级 | ≥4 | 符合 | |
| 14 | 起球 | 青色面料 | | 级 | ≥3-4 | 3-4 | 合格 |
| | | 灰色面料 | | 级 | ≥3-4 | 3-4 | |
| 15 | 顶破强力 | 青色面料 | | N | ≥250 | 1076 | 合格 |
| | | 灰色面料 | | N | ≥250 | 923 | |
| 16 | 接缝强力 | 上衣 | | N | ≥140 | 290 | 合格 |

# 检 验 检 测 结 果

2022020103095



| 序号 | 检验检测项目 | | | 单位 | 技术要求 | 检验检测结果 | 单项评价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 接缝强力 | 裤子 | | N | ≥140 | 370 | 合格 |
| 17 | 水洗尺寸变化率 | 上衣 | 长度 | % | -4.0～+2.0 | 1.0 | 合格 |
| | | | 宽度 | % | -4.0～+2.0 | -3.3 | |
| | | 裤子 | 长度 | % | -4.0～+2.0 | -0.8 | |
| | | | 腰宽 | % | -4.0～+2.0 | -0.8 | |
| | | | 横裆 | % | -4.0～+2.0 | -0.6 | |
| 18 | 水洗后扭曲率 | 裤子 | | % | ≤2.5 | 1.6 | 合格 |
| 19 | 水洗后外观 | 绣花和接缝部位处不平整 | | — | 允许轻微 | 符合 | 合格 |
| | | 面里料缩率不一，不平服 | | — | 允许轻微 | — | |
| | | 涂层部位脱落、起泡、裂纹 | | — | 不允许 | — | |
| | | 覆粘合衬部位起泡、脱胶 | | — | 不允许 | 符合 | |
| | | 破洞、缝口脱散 | | — | 不允许 | 符合 | |
| | | 附件损坏、明显变色、脱落 | | — | 不允许 | 符合 | |
| | | 变色 | | 级 | ≥4 | 4-5 | |
| | | 其他严重影响服用的外观变化 | | — | 不允许 | 符合 | |
| 20 | 可分解致癌芳香胺染料 | 4-氨基联苯 | | mg/kg | ≤20 | 未检出 | 合格 |
| | | 联苯胺 | | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | 4-氯-邻甲苯胺 | | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | 2-萘胺 | | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | 邻氨基偶氮甲苯 | | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | 5-硝基-邻甲苯胺 | | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |

# 检 验 检 测 结 果

2022020103095



| 序号 | 检验检测项目 | | 单位 | 技术要求 | 检验检测结果 | 单项评价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 可分解致癌芳香胺染料 | 对氯苯胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | 合格 |
| | | 2,4-二氨基苯甲醚 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | 4,4′-二氨基二苯甲烷 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | 3,3′-二氯联苯胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | 3,3′-二甲氧基联苯胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | 3,3′-二甲基联苯胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | 3,3′-二甲基-4,4′-二氨基二苯甲烷 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | 2-甲氧基-5-甲基苯胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | 4,4′-亚甲基-二-（2-氯苯胺） | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | 4,4′-二氨基二苯醚 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | 4,4′-二氨基二苯硫醚 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | 邻甲苯胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | 2,4-二氨基甲苯 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | 2,4,5-三甲基苯胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | 邻氨基苯甲醚 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | 4-氨基偶氮苯 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | 2,4-二甲基苯胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | 2,6-二甲基苯胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |

# 检 验 检 测 结 果

2022020103095



| 序号 | 检验检测项目 | | 单位 | 技术要求 | 检验检测结果 | 单项评价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 绳带 | 7岁及以上儿童服装 | — | 1、头部和颈部调整服装尺寸的绳带不应有自由端，其他绳带不应有长度超过75mm的自由端。<br>头部和颈部：当服装平摊至最大尺寸时不应有突出的绳圈，当服装平摊至合适的穿着尺寸时突出的绳圈周长不应超过150mm；除肩带和颈带外，其他绳带不应使用弹性绳带 | 无绳带 | 合格 |
| | | | — | 2、— | — | |
| | | | — | 3、固着在腰部的绳带，从固着点伸出的长度不应超过360mm | 从固着点伸出的长度最大为113mm | |
| | | | — | 4、短袖袖子平摊至最大尺寸时，袖口处绳带的伸出长度不应超过140mm | 不适用 | |
| | | | — | 5、除腰带外，背部不应有绳带伸出或系着 | 无绳带 | |
| | | | — | 6、长袖袖口处的绳带扣紧时应完全置于服装内 | 无绳带 | |
| | | | — | 7、长至臀围线以下的服装，底边处的绳带不应超出服装下边缘。长至脚踝处的服装，底边处的绳带应该完全置于服装内 | 无绳带 | |
| | | | — | 8、除了第1项～第7项以外，服装平摊至最大尺寸时，伸出的绳带长度不应超过140mm | 伸出的绳带长度最大为87mm | |
| | | | — | 9、绳带的自由末端不允许打结或使用立体装饰物 | 绳带的自由末端未打结或使用立体装饰物 | |
| | | | — | 10、两端固定且突出的绳圈的周长不应超过75mm；平贴在服装上的绳圈（例如，串带）其两固定端的长度不应超过75mm | 无绳圈 | |

# 检 验 检 测 结 果

2022020103095



| 序号 | 检验检测项目 | 单位 | 技术要求 | 检验检测结果 | 单项评价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 备注 | 1、甲醛含量试验检出限为20mg/kg，“未检出”表示小于20mg/kg。<br>2、样品单位面积质量青色面料为260g/m²，灰色面料为259g/m²，不考核燃烧性能项目。<br>3、样品上衣有松紧下摆，不考核水洗后扭曲率项目。<br>4、样品无里料、无涂层部位，不考核水洗后面里料缩率项目和涂层部位外观项目。<br>5、可分解致癌芳香胺染料测定低限为5mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。<br>6、样品无填充物，不考核填充物项目。<br>7、样品无配饰，不考核配饰项目。<br>8、样品无高可视警示性标志，不考核高可视警示性项目。 | | | | |

211021142371

# 检验检测报告

2022020101232

产　品　名　称　学生服-冬季服装

委　托　单　位　常州金都服饰有限公司

生产单位（标注）　常州金都服饰有限公司

检 验 检 测 类 型　送样委托检验

常州市食品药品纤维质量监督检验中心

# 常州市食品药品纤维质量监督检验中心
# 检 验 检 测 报 告

2022020101232



| | | | |
|---|---|---|---|
| 产品名称 | 学生服-冬季服装 | 规格号型 | 160/84A |
| 委托单位 | 常州金都服饰有限公司 | 联系电话 | 13685281589 |
| 地 址 | — | 邮政编码 | — |
| 生产单位（标称） | 常州金都服饰有限公司 | 批号/货号/款号 | — |
| 商 标 | 金学子 | 样品等级 | 合格品 |
| 检验检测类别 | 送样委托检验 | 安全技术类别 | GB 31701-2015 B类 |
| 样品数量 | 1件 | 样品状态 | 符合检验要求 |
| 到样日期 | 2022-06-10 | 检验检测日期 | 2022-06-10～2022-06-16 |
| 检验检测与判定依据 | GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》<br>GB/T 31888-2015《中小学生校服》 | | |
| 检验检测结论 | 样品经检验，所检项目符合GB/T31888-2015标准和GB31701-2015标准规定的B类要求。<br>签发日期：2022 年 06 月 16 日 | | |
| 备注 | 颜色：丈青。 | |  |

批 准（授权签字人）：杨梁波　　审 核：陈菲　　主 检：[redacted]

杨梁波　　陈菲　　[redacted]

# 检 验 检 测 结 果

2022020101232



| 序号 | 检验检测项目 | | 单位 | 技术要求 | 检验检测结果 | 单项评价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 纤维含量 | | % | 聚酯纤维：100 | 外壳：聚酯纤维：100（涂层除外）<br>网状里料：聚酯纤维：100<br>里料：聚酯纤维：100<br>内胆：聚酯纤维：100 | 合格 |
| 2 | 甲醛含量 | 外壳 | mg/kg | ≤75 | 未检出 | 合格 |
| | | 网状里料 | mg/kg | ≤75 | 未检出 | |
| | | 里料 | mg/kg | ≤75 | 未检出 | |
| | | 内胆 | mg/kg | ≤75 | 未检出 | |
| 3 | pH值 | 外壳 | — | 4.0～8.5 | 6.2 | 合格 |
| | | 网状里料 | — | 4.0～8.5 | 6.2 | |
| | | 里料 | — | 4.0～8.5 | 6.3 | |
| | | 内胆 | — | 4.0～8.5 | 6.3 | |
| 4 | 异味 | | — | 无 | 无 | 合格 |
| 5 | 附件锐利性 | | — | 不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘 | 符合 | 合格 |
| 6 | 绳带 | 7岁及以上儿童服装 | — | 1、头部和颈部调整服装尺寸的绳带不应有自由端，其他绳带不应有长度超过75mm的自由端。<br>头部和颈部：当服装平摊至最大尺寸时不应有突出的绳圈，当服装平摊至合适的穿着尺寸时突出的绳圈周长不应超过150mm；除肩带和颈带外，其他绳带不应使用弹性绳带 | 无绳带 | 合格 |
| | | | — | 2、— | — | |
| | | | — | 3、固着在腰部的绳带，从固着点伸出的长度不应超过360mm | 无绳带 | |

# 检 验 检 测 结 果

2022020101232



| 序号 | 检验检测项目 | | | 单位 | 技术要求 | 检验检测结果 | 单项评价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 绳带 | 7岁及以上儿童服装 | | — | 4、短袖袖子平摊至最大尺寸时，袖口处绳带的伸出长度不应超过140mm | 不适用 | 合格 |
| | | | | — | 5、除腰带外，背部不应有绳带伸出或系着 | 无绳带 | |
| | | | | — | 6、长袖袖口处的绳带扣紧时应完全置于服装内 | 无绳带 | |
| | | | | — | 7、长至臀围线以下的服装，底边处的绳带不应超出服装下边缘。长至脚踝处的服装，底边处的绳带应该完全置于服装内 | 无绳带 | |
| | | | | — | 8、除了第1项～第7项以外，服装平摊至最大尺寸时，伸出的绳带长度不应超过140mm | 无绳带 | |
| | | | | — | 9、绳带的自由末端不允许打结或使用立体装饰物 | 无绳带 | |
| | | | | — | 10、两端固定且突出的绳圈的周长不应超过75mm；平贴在服装上的绳圈（例如，串带）其两固定端的长度不应超过75mm | 无绳圈 | |
| 7 | 残留金属针 | | | — | 不允许残留金属针等锐利物 | 无 | 合格 |
| 8 | 耐水色牢度 | 外壳 | 原样变色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | 合格 |
| | | | 涤布沾色 | 级 | ≥3-4 | 4 | |
| | | | 棉布沾色 | 级 | ≥3-4 | 4 | |
| | | 网状里料 | 原样变色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| | | | 涤布沾色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| | | | 棉布沾色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |

# 检 验 检 测 结 果

2022020101232



| 序号 | 检验检测项目 | | | 单位 | 技术要求 | 检验检测结果 | 单项评价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 耐水色牢度 | 里料 | 原样变色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | 合格 |
| | | | 涤布沾色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| | | | 棉布沾色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| | | 内胆 | 原样变色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| | | | 涤布沾色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| | | | 棉布沾色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| 9 | 耐酸汗渍色牢度 | 外壳 | 原样变色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | 合格 |
| | | | 涤布沾色 | 级 | ≥3-4 | 4 | |
| | | | 棉布沾色 | 级 | ≥3-4 | 4 | |
| | | 网状里料 | 原样变色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| | | | 涤布沾色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| | | | 棉布沾色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| | | 里料 | 原样变色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| | | | 涤布沾色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| | | | 棉布沾色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| | | 内胆 | 原样变色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| | | | 涤布沾色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| | | | 棉布沾色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| 10 | 耐碱汗渍色牢度 | 外壳 | 原样变色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | 合格 |
| | | | 涤布沾色 | 级 | ≥3-4 | 4 | |
| | | | 棉布沾色 | 级 | ≥3-4 | 4 | |

# 检 验 检 测 结 果

2022020101232



| 序号 | 检验检测项目 | | | 单位 | 技术要求 | 检验检测结果 | 单项评价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 耐碱汗渍色牢度 | 网状里料 | 原样变色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | 合格 |
| | | | 涤布沾色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| | | | 棉布沾色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| | | 里料 | 原样变色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| | | | 涤布沾色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| | | | 棉布沾色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| | | 内胆 | 原样变色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| | | | 涤布沾色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| | | | 棉布沾色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| 11 | 耐干摩擦色牢度 | 外壳 | | 级 | ≥3-4 | 4-5 | 合格 |
| | | 网状里料 | | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| | | 里料 | | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| | | 内胆 | | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| 12 | 耐湿摩擦色牢度 | 外壳 | | 级 | ≥3 | 4-5 | 合格 |
| | | 网状里料 | | 级 | ≥3 | 4-5 | |
| | | 里料 | | 级 | ≥3 | 4-5 | |
| | | 内胆 | | 级 | ≥3 | 4 | |
| 13 | 耐皂洗色牢度 | 外壳 | 原样变色 | 级 | ≥3-4 | 4 | 合格 |
| | | | 涤布沾色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| | | | 棉布沾色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| | | 网状里料 | 原样变色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| | | | 涤布沾色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| | | | 棉布沾色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |

# 检 验 检 测 结 果

2022020101232



| 序号 | 检验检测项目 | | | 单位 | 技术要求 | 检验检测结果 | 单项评价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 耐皂洗色牢度 | 里料 | 原样变色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | 合格 |
| | | | 涤布沾色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| | | | 棉布沾色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| | | 内胆 | 原样变色 | 级 | ≥3-4 | 4 | |
| | | | 涤布沾色 | 级 | ≥3-4 | 4 | |
| | | | 棉布沾色 | 级 | ≥3-4 | 4-5 | |
| 14 | 耐光色牢度 | 外壳 | | 级 | ≥4 | 符合 | 合格 |
| | | 内胆 | | 级 | ≥4 | 符合 | |
| 15 | 起球 | 外壳 | | 级 | ≥3-4 | 4 | 合格 |
| | | 内胆 | | 级 | ≥3-4 | 3-4 | |
| 16 | 顶破强力 | 内胆 | | N | ≥250 | 961 | 合格 |
| 17 | 断裂强力 | 外壳 | 经向 | N | ≥200 | 730 | 合格 |
| | | | 纬向 | N | ≥200 | 650 | |
| 18 | 可分解致癌芳香胺染料 | 外壳 | 4-氨基联苯 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | 合格 |
| | | | 联苯胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 4-氯-邻甲苯胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 2-萘胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 邻氨基偶氮甲苯 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 5-硝基-邻甲苯胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 对氯苯胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 2,4-二氨基苯甲醚 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 4,4′-二氨基二苯甲烷 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |

# 检 验 检 测 结 果

2022020101232



| 序号 | 检验检测项目 | | | 单位 | 技术要求 | 检验检测结果 | 单项评价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 可分解致癌芳香胺染料 | 外壳 | 3,3′-二氯联苯胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | 合格 |
| | | | 3,3′-二甲氧基联苯胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 3,3′-二甲基联苯胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 3,3′-二甲基-4,4′-二氨基二苯甲烷 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 2-甲氧基-5-甲基苯胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 4,4′-亚甲基-二-（2-氯苯胺） | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 4,4′-二氨基二苯醚 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 4,4′-二氨基二苯硫醚 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 邻甲苯胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 2,4-二氨基甲苯 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 2,4,5-三甲基苯胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 邻氨基苯甲醚 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 4-氨基偶氮苯 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 2,4-二甲基苯胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 2,6-二甲基苯胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | 网状里料 | 4-氨基联苯 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 联苯胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 4-氯-邻甲苯胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 2-萘胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 邻氨基偶氮甲苯 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 5-硝基-邻甲苯胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 对氯苯胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |

# 检 验 检 测 结 果

2022020101232



| 序号 | 检验检测项目 | | | 单位 | 技术要求 | 检验检测结果 | 单项评价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 可分解致癌芳香胺染料 | 网状里料 | 2,4-二氨基苯甲醚 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | 合格 |
| | | | 4,4′-二氨基二苯甲烷 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 3,3′-二氯联苯胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 3,3′-二甲氧基联苯胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 3,3′-二甲基联苯胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 3,3′-二甲基-4,4′-二氨基二苯甲烷 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 2-甲氧基-5-甲基苯胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 4,4′-亚甲基-二-（2-氯苯胺） | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 4,4′-二氨基二苯醚 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 4,4′-二氨基二苯硫醚 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 邻甲苯胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 2,4-二氨基甲苯 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 2,4,5-三甲基苯胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 邻氨基苯甲醚 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 4-氨基偶氮苯 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 2,4-二甲基苯胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 2,6-二甲基苯胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | 里料 | 4-氨基联苯 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 联苯胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 4-氯-邻甲苯胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 2-萘胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 邻氨基偶氮甲苯 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |

# 检 验 检 测 结 果

2022020101232



| 序号 | 检验检测项目 | | | 单位 | 技术要求 | 检验检测结果 | 单项评价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 可分解致癌芳香胺染料 | 里料 | 5-硝基-邻甲苯胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | 合格 |
| | | | 对氯苯胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 2,4-二氨基苯甲醚 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 4,4′-二氨基二苯甲烷 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 3,3′-二氯联苯胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 3,3′-二甲氧基联苯胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 3,3′-二甲基联苯胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 3,3′-二甲基-4,4′-二氨基二苯甲烷 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 2-甲氧基-5-甲基苯胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 4,4′-亚甲基-二-（2-氯苯胺） | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 4,4′-二氨基二苯醚 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 4,4′-二氨基二苯硫醚 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 邻甲苯胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 2,4-二氨基甲苯 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 2,4,5-三甲基苯胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 邻氨基苯甲醚 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 4-氨基偶氮苯 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 2,4-二甲基苯胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 2,6-二甲基苯胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | 内胆 | 4-氨基联苯 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 联苯胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 4-氯-邻甲苯胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |

# 检 验 检 测 结 果

2022020101232



| 序号 | 检验检测项目 | | | 单位 | 技术要求 | 检验检测结果 | 单项评价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 可分解致癌芳香胺染料 | 内胆 | 2-萘胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | 合格 |
| | | | 邻氨基偶氮甲苯 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 5-硝基-邻甲苯胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 对氯苯胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 2,4-二氨基苯甲醚 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 4,4′-二氨基二苯甲烷 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 3,3′-二氯联苯胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 3,3′-二甲氧基联苯胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 3,3′-二甲基联苯胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 3,3′-二甲基-4,4′-二氨基二苯甲烷 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 2-甲氧基-5-甲基苯胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 4,4′-亚甲基-二-（2-氯苯胺） | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 4,4′-二氨基二苯醚 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 4,4′-二氨基二苯硫醚 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 邻甲苯胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 2,4-二氨基甲苯 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 2,4,5-三甲基苯胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 邻氨基苯甲醚 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 4-氨基偶氮苯 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 2,4-二甲基苯胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |
| | | | 2,6-二甲基苯胺 | mg/kg | ≤20 | 未检出 | |

# 检 验 检 测 结 果

2022020101232



| 序号 | 检验检测项目 | 单位 | 技术要求 | 检验检测结果 | 单项评价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 备注 | 1、甲醛含量试验检出限为20mg/kg，“未检出”表示小于20mg/kg。<br>2、样品外壳面料单位面积质量为126g/m²，内胆单位面积质量为322g/m²，不测燃烧性能项目。<br>3、样品为冬装，不测耐光汗复合色牢度。<br>4、可分解致癌芳香胺染料测定低限为5mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。<br>5、样品无填充物，不测填充物项目。<br>6、样品无配饰，不测配饰项目。<br>7、样品无高可视警示性标志，不测高可视警示性项目。 | | | | |