



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L10567



创标检测
CHUANGBIAO TESTING

检测报告

防伪查询网址: www.jsist.com.cn

防伪码: 7350111083



报告编号: IST22158171

第 1 页, 共 2 页

客户信息	委托单位	: 常州丽柏服饰有限公司
客户认定信息	样品描述	: 春秋季节运动南韩丝面料
	样品数量	: 1 块
	客供成分	: 92%聚酯纤维 8%氨纶
	克重	: 300g/m ²
	颜色	: 藏青色
检验性质	委托检测	样品受理/检测起始日期: 2022-10-17, 检测结束/报告签发日期: 2022-10-19
检验/判定依据	- GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》 B 类 - GB/T 31888-2015 《中小学生校服》 要求 - GB/T 29862-2013 《纺织品 纤维含量的标识》 - 客户自定义	
综合检验结论	• 样品所检并要求判定项目 符合 <GB 18401-2010 B 类>相应的技术要求。 • 样品所检并要求判定项目 符合 <GB/T 31888-2015 要求>相应的技术要求。 • 样品所检并要求判定项目 符合 <GB/T 29862-2013>相应的技术要求。 • 样品所检并要求判定项目 符合 <客户自定义>相应的技术要求。	
检验结果及单项判定	见下页。	
样品呈现	(以下为送检样品的照片呈现和/或裁剪自送检样品的贴样) 	

批准

张贤淼

授权签字人

印章



检验检测专用章



江苏创标检测技术服务有限公司 Jiangsu Chuangbiao Testing Technology Services Co., LTD.

公司主页: <http://www.jsist.com.cn>, 地址: 江苏省江阴市周庄东风大道21号瑞德科技园2F, 邮编: 214423, 电话: 0510-86368088, 传真: 0510-86369388

备注: 1. 委托检验仅对来样负责, 不承担其他连带责任。2. 样品信息为客户提供, 实验室不负责其真实性。3. 对检验报告若有异议, 应于收到报告之日起30日内向检测单位提出, 逾期不再受理。4. 本报告无审批人签字或经涂改无效, 报告无“检验检测专用章”无效。5. 本公司所承担的责任均不超过相应合同中规定的应付服务费的5倍的总金额。



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L10567



创标检测
CHUANGBIAO TESTING

检测报告	防伪查询网址: www.jsist.com.cn 防伪码: 7350111083
报告编号: IST22158171	第 2 页, 共 2 页



测试项目 (计量单位)	测试方法	测试结果 (参数说明)		技术要求 (备注)	判定依据	判定结论
耐摩擦色牢度 (级)	GB/T 3920-2008	干摩擦	4-5	≥3-4	GB/T 31888-2015 要求	符合
		湿摩擦	4-5	≥3		
针织物平方米干燥重量(g/m²)	FZ/T 70010-2006	309.3		300±5%	客户自定义	符合
pH 值	GB/T 7573-2009 (萃取介质: 氯化钾溶液)	6.6		4.0~8.5	GB 18401-2010 B 类	符合
甲醛含量 (mg/kg)	GB/T 2912.1-2009 (水萃取法, 检出限: 20mg/kg)	未检出		≤75	GB 18401-2010 B 类	符合
纤维含量(%)	FZ/T 01095-2002 (结合公定回潮率)	聚酯纤维	91.8	聚酯纤维: 92±5, 氨纶: 8±3	GB/T 29862-2013	符合
		氨纶	8.2			
备注: 依据的公定回潮率为: 聚酯纤维-0.4%, 氨纶-1.3%。						
备注	1. 本实验室根据客户要求完成以上检测内容, 检验结果仅适用于收到的样品。 2. 除全文复制外, 未经实验室批准, 不得部分复制本报告。 3. 除非客户要求, 本报告检测结果符合性判定不考虑测量不确定度。					

===== 检测报告结束 =====



江苏创标检测技术服务有限公司Jiangsu Chuangbiao Testing Technology Services Co.,LTD.

公司主页: <http://www.jsist.com.cn>, 地址: 江苏省江阴市周庄东风大道21号瑞德科技园2F, 邮编: 214423, 电话: 0510-86368088, 传真: 0510-86369388

备注: 1. 委托检验仅对来样负责, 不承担其他连带责任。2. 样品信息为客户提供, 实验室不负责其真实性。3. 对检测报告若有异议, 应于收到报告之日起30日内向检测单位提出, 逾期不再受理。4. 本报告无审批人签章或经涂改无效, 报告无“检验检测专用章”无效。5. 本公司所承担的责任均不超过相应合同中规定的应付服务费的5倍的总金额。



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L10567



创标检测
CHUANGBIAO TESTING

检测报告	防伪查询网址: www.jsist.com.cn 防伪码: 3471024130
报告编号: IST22158172	第 1 页, 共 4 页



客户信息	委托单位：常州丽柏服饰有限公司		
客户认定信息	样品 A	样品描述：冲锋衣桃皮消光加密面料 克重：160g/m ² 颜色：蓝色	样品数量：2 块 客供成分：100%聚酯纤维
	样品 B	样品描述：摇粒绒内胆面料 克重：330g/m ² 颜色：藏青色	
检验性质	委托检测	样品受理/检测起始日期：2022-10-17，检测结束/报告签发日期：2022-10-19	
检验/判定依据	- GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》 B 类 - GB/T 31888-2015 《中小学生校服》 要求 - GB/T 29862-2013 《纺织品 纤维含量的标识》 - 客户自定义		
综合检验结论	• 样品 [A] 所检并要求判定项目 符合 <GB 18401-2010 B 类>相应的技术要求。 • 样品 [A] 所检并要求判定项目 符合 <GB/T 31888-2015 要求>相应的技术要求。 • 样品 [A] 所检并要求判定项目 符合 <GB/T 29862-2013>相应的技术要求。 • 样品 [A] 所检并要求判定项目 符合 <客户自定义>相应的技术要求。 • 样品 [B] 所检并要求判定项目 符合 <GB 18401-2010 B 类>相应的技术要求。 • 样品 [B] 所检并要求判定项目 符合 <GB/T 31888-2015 要求>相应的技术要求。 • 样品 [B] 所检并要求判定项目 符合 <GB/T 29862-2013>相应的技术要求。 • 样品 [B] 所检并要求判定项目 符合 <客户自定义>相应的技术要求。		
检验结果及单项判定	见下页。		
样品呈现	（以下为送检样品的照片呈现和/或裁剪自送检样品的贴样）		



江苏创标检测技术服务有限公司Jiangsu Chuangbiao Testing Technology Services Co.,LTD.

公司主页: http://www.jsist.com.cn, 地址: 江苏省江阴市周庄东风大道21号瑞德科技园2F, 邮编: 214423, 电话: 0510-86368088, 传真: 0510-86369388

备注: 1.委托检验仅对来样负责, 不承担其他连带责任。2.样品信息为客户提供, 实验室不负责其真实性。3.对检验报告若有异议, 应于收到报告之日起30日内向检测单位提出, 逾期不再受理。4.本报告无审批人签章或经涂改无效, 报告无“检验检测专用章”无效。5.本公司所承担的责任均不超过相应合同中规定的应付服务费的5倍的总金额。




中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L10567



创标检测
CHUANGBIAO TESTING

检测报告	防伪查询网址: www.jsist.com.cn 防伪码: 3471024130
报告编号: IST22158172	第 2 页, 共 4 页



批准

张贤淼

授权签字人

印章



江苏创标检测技术服务有限公司 Jiangsu Chuangbiao Testing Technology Services Co.,LTD.

公司主页: <http://www.jsist.com.cn>, 地址: 江苏省江阴市周庄东风大道21号瑞德科技园2F, 邮编: 214423, 电话: 0510-86368088, 传真: 0510-86369388

备注: 1. 委托检测仅对来样负责, 不承担其他连带责任。2. 样品信息为客户提供, 实验室不负责其真实性。3. 对检测报告若有异议, 应于收到报告之日起30日内向检测单位提出, 逾期不再受理。4. 本报告无审批人签字或经涂改无效, 报告无“检验检测专用章”无效。5. 本公司所承担的责任均不超过相应合同中规定的应付服务费的5倍的总金额。





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L10567



创标检测
CHUANGBIAO TESTING

检测报告	防伪查询网址: www.jsist.com.cn 防伪码: 3471024130
报告编号: IST22158172	第 3 页, 共 4 页



测试项目 (计量单位)	测试方法	测试结果 (参数说明)		技术要求 (备注)	判定依据	判定结论
✓ 样品 A: 冲锋衣桃皮消光加密面料						
耐摩擦色牢度 (级)	GB/T 3920-2008	干摩擦	4-5	≥3-4	GB/T 31888-2015 要求	符合
		湿摩擦	4-5	≥3		
织物重量(g/m²)	GB/T 4669-2008 (方法 5)	161		160±5%	客户自定义	符合
pH 值	GB/T 7573-2009 (萃取介质: 氯化钾溶液)	6.6		4.0~8.5	GB 18401-2010 B 类	符合
甲醛含量 (mg/kg)	GB/T 2912.1-2009 (水萃取法, 检出限: 20mg/kg)	未检出		≤75	GB 18401-2010 B 类	符合
纤维含量(%)	GB/T 2910.24-2009	聚酯纤维	100	聚酯纤维: 100	GB/T 29862-2013	符合
		涂层除外				
✓ 样品 B: 摇粒绒内胆面料						
耐摩擦色牢度 (级)	GB/T 3920-2008	干摩擦	4-5	≥3-4	GB/T 31888-2015 要求	符合
		湿摩擦	4-5	≥3		
针织物平方米干 燥重量(g/m²)	FZ/T 70010-2006	327.7		330±5%	客户自定义	符合
pH 值	GB/T 7573-2009 (萃取介质: 氯化钾溶液)	6.3		4.0~8.5	GB 18401-2010 B 类	符合
甲醛含量 (mg/kg)	GB/T 2912.1-2009 (水萃取法, 检出限: 20mg/kg)	未检出		≤75	GB 18401-2010 B 类	符合



江苏创标检测技术服务有限公司Jiangsu Chuangbiao Testing Technology Services Co.,LTD.

公司主页: http://www.jsist.com.cn, 地址: 江苏省江阴市周庄东风大道21号瑞德科技园2F, 邮编: 214423, 电话: 0510-86368088, 传真: 0510-86369388

备注: 1.委托检测仅对来样负责, 不承担其他连带责任。2.样品信息为客户提供, 实验室不负责其真实性。3.对检测报告若有异议, 应于收到报告之日起30日内向检测单位提出, 逾期不再受理。4.本报告无审批人签字或经涂改无效, 报告无“检测检测专用章”无效。5.本公司所承担的责任均不出自合同中规定的应付服务费的5倍的总金额。



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L10567



创标检测
CHUANGBIAO TESTING

检测报告	防伪查询网址: www.jsist.com.cn 防伪码: 3471024130
报告编号: IST22158172	第 4 页, 共 4 页



测试项目 (计量单位)	测试方法	测试结果 (参数说明)		技术要求 (备注)	判定依据	判定结论
纤维含量(%)	GB/T 2910.24-2009	聚酯纤维	100	聚酯纤维: 100	GB/T 29862-2013	符合
备注						
1. 本实验室根据客户要求完成以上检测内容, 检验结果仅适用于收到的样品。 2. 除全文复制外, 未经实验室批准, 不得部分复制本报告。 3. 除非客户要求, 本报告检测结果符合性判定不考虑测量不确定度。						

===== 检测报告结束 =====



江苏创标检测技术服务有限公司Jiangsu Chuangbiao Testing Technology Services Co.,LTD.

公司主页: <http://www.jsist.com.cn>, 地址: 江苏省江阴市周庄东风大道21号瑞德科技园2F, 邮编: 214423, 电话: 0510-86368088, 传真: 0510-86369388

备注: 1. 委托检验仅对来样负责, 不承担其他连带责任。2. 样品信息为客户提供, 实验室不负责其真实性。3. 对检验报告若有异议, 应于收到报告之日起30日内向检测单位提出, 逾期不再受理。4. 本报告无审批人签章或经涂改无效, 报告无“检验检测专用章”无效。5. 本公司所承担的责任均不出相应合同中规定的应付服务费的5倍的总金额。



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L10567



创标检测
CHUANGBLAO TESTING

检测报告	防伪查询网址: www.jsist.com.cn 防伪码: 2105291157
报告编号: IST22158173	第 1 页, 共 2 页



客户信息	委托单位	: 常州丽柏服饰有限公司
客户认定信息	样品描述	: 夏长裤面料
	样品数量	: 1 块
	客供成分	: 65%聚酯纤维 35%棉
	克重	: 200g/m ²
	颜色	: 藏青色
检验性质	委托检测	样品受理/检测起始日期: 2022-10-17, 检测结束/报告签发日期: 2022-10-19
检验/判定依据	- GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》 B 类 - GB/T 31888-2015 《中小学生校服》 要求 - GB/T 29862-2013 《纺织品 纤维含量的标识》 - 客户自定义	
综合检验结论	• 样品所检并要求判定项目 符合 <GB 18401-2010 B 类>相应的技术要求。 • 样品所检并要求判定项目 符合 <GB/T 31888-2015 要求>相应的技术要求。 • 样品所检并要求判定项目 符合 <GB/T 29862-2013>相应的技术要求。 • 样品所检并要求判定项目 符合 <客户自定义>相应的技术要求。	
检验结果及单项判定	见下页。	
样品呈现	(以下为送检样品的照片呈现和/或裁剪自送检样品的贴样)	



批准

张贤淼

授权签字人

印章



江苏创标检测技术服务有限公司 Jiangsu Chuangblao Testing Technology Services Co.,LTD.

公司主页: http://www.jsist.com.cn, 地址: 江苏省江阴市周庄东风大道21号瑞德科技园2F, 邮编: 214423, 电话: 0510-86368088, 传真: 0510-86369388

备注: 1.委托检验仅对来样负责, 不承担其他连带责任。2.样品信息为客户提供, 实验室不负责其真实性。3.对检验报告若有异议, 应于收到报告之日起30日内向检测单位提出, 逾期不再受理。4.本报告无审批人签章或经涂改无效, 报告无“检验检测专用章”无效。5.本公司所承担的责任均不出相应合同中规定的应付服务费的5倍的总金额。



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L10567



创标检测
CHUANGBIAO TESTING

检 测 报 告	防伪查询网址: www.jsist.com.cn 防伪码: 2105291157
报告编号: IST22158173	第 2 页, 共 2 页



测试项目 (计量单位)	测试方法	测试结果 (参数说明)		技术要求 (备注)	判定依据	判定结论
耐摩擦色牢度 (级)	GB/T 3920-2008	干摩擦	4-5	≥3-4	GB/T 31888-2015 要求	符合
		湿摩擦	4-5	≥3		
针织物平方米干燥重量(g/m²)	FZ/T 70010-2006	205.4		200±5%	客户自定义	符合
pH 值	GB/T 7573-2009 (萃取介质: 氯化钾溶液)	6.2		4.0~8.5	GB 18401-2010 B 类	符合
甲醛含量 (mg/kg)	GB/T 2912.1-2009 (水萃取法, 检出限: 20mg/kg)	未检出		≤75	GB 18401-2010 B 类	符合
纤维含量(%)	GB/T 2910.11-2009 (结合公定回潮率)	聚酯纤维	66.5	棉: 65±5, 聚酯纤维: 35±5	GB/T 29862-2013	符合
		棉	33.5			
备注: 依据的公定回潮率为: 聚酯纤维-0.4%, 棉-8.5%。						
备注	1. 本实验室根据客户要求完成以上检测内容, 检验结果仅适用于收到的样品。 2. 除全文复制外, 未经实验室批准, 不得部分复制本报告。 3. 除非客户要求, 本报告检测结果符合性判定不考虑测量不确定度。					

===== 检测报告结束 =====



江苏创标检测技术服务有限公司 Jiangsu Chuangbiao Testing Technology Services Co., LTD.

公司主页: <http://www.jsist.com.cn>, 地址: 江苏省江阴市周庄东风大道21号瑞德科技园2F, 邮编: 214423, 电话: 0510-86368088, 传真: 0510-86369388

备注: 1. 委托检验仅对来样负责, 不承担其他连带责任。2. 样品信息为客户提供, 实验室不负责其真实性。3. 对检验报告若有异议, 应于收到报告之日起30日内向检测单位提出, 逾期不再受理。4. 本报告无审批人签章或经涂改无效, 报告无“检验检测专用章”无效。5. 本公司所承担的责任均不超过相应合同中规定的应付服务费的5倍的总金额。



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L10567



创标检测
CHUANGBIAO TESTING

检测报告	防伪查询网址: www.jsist.com.cn 防伪码: 5775290866
报告编号: IST22158174	第 1 页, 共 2 页



客户信息	委托单位	: 常州丽柏服饰有限公司
客户认定信息	样品描述	: 夏 T 恤珠地网眼面料
	样品数量	: 1 块
	客供成分	: 60%棉 40%聚酯纤维
	克重	: 215g/m ²
	颜色	: 蓝色
检验性质	委托检测	样品受理/检测起始日期: 2022-10-17, 检测结束/报告签发日期: 2022-10-19
检验/判定依据	- GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》 B 类 - GB/T 31888-2015 《中小学生校服》 要求 - GB/T 29862-2013 《纺织品 纤维含量的标识》 - 客户自定义	
综合检验结论	• 样品所检并要求判定项目 符合 <GB 18401-2010 B 类>相应的技术要求。 • 样品所检并要求判定项目 符合 <GB/T 31888-2015 要求>相应的技术要求。 • 样品所检并要求判定项目 符合 <GB/T 29862-2013>相应的技术要求。 • 样品所检并要求判定项目 符合 <客户自定义>相应的技术要求。	
检验结果及单项判定	见下页。	
样品呈现	(以下为送检样品的照片呈现和/或裁剪自送检样品的贴样)	

IST22158174

批准

张贤淼

授权签字人

印章



江苏创标检测技术服务有限公司Jiangsu Chuangbiao Testing Technology Services Co.,LTD.

公司主页: <http://www.jsist.com.cn>, 地址: 江苏省江阴市周庄东风大道21号瑞德科技园2F, 邮编: 214423, 电话: 0510-86368088, 传真: 0510-86369388

备注: 1.委托检验仅对来样负责, 不承担其他连带责任。2.样品信息为客户提供, 实验室不负责其真实性。3.对检验报告若有异议, 应于收到报告之日起30日内向检测单位提出, 逾期不再受理。4.本报告无审批人签字或经涂改无效, 报告无“检验检测专用章”无效。5.本公司所承担的责任均不超过相应合同中规定的应付服务费的5倍的总金额。



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L10567



创标检测
CHUANGBIAO TESTING

检测报告	防伪查询网址: www.jsist.com.cn 防伪码: 5775290866
报告编号: IST22158174	第 2 页, 共 2 页



测试项目 (计量单位)	测试方法	测试结果 (参数说明)		技术要求 (备注)	判定依据	判定结论
耐摩擦色牢度 (级)	GB/T 3920-2008	干摩擦	4-5	≥3-4	GB/T 31888-2015 要求	符合
		湿摩擦	4-5	≥3		
针织物平方米干 燥重量(g/m²)	FZ/T 70010-2006	220.0		215±5%	客户自定义	符合
pH 值	GB/T 7573-2009 (萃取介质: 氯化钾溶 液)	5.7		4.0~8.5	GB 18401-2010 B 类	符合
甲醛含量 (mg/kg)	GB/T 2912.1-2009 (水萃取法, 检出限: 20mg/kg)	未检出		≤75	GB 18401-2010 B 类	符合
纤维含量(%)	GB/T 2910.11-2009 (结合公定回潮率)	棉	64.0	棉: 60±5, 聚酯纤维: 40±5	GB/T 29862-2013	符合
		聚酯纤维	36.0			
备注: 依据的公定回潮率为: 聚酯纤维-0.4%, 棉-8.5%。						
备注	1. 本实验室根据客户要求完成以上检测内容, 检验结果仅适用于收到的样品。 2. 除全文复制外, 未经实验室批准, 不得部分复制本报告。 3. 除非客户要求, 本报告检测结果符合性判定不考虑测量不确定度。					

===== 检测报告结束 =====

山
草



江苏创标检测技术服务有限公司Jiangsu Chuangbiao Testing Technology Services Co.,LTD.

公司主页: <http://www.jsist.com.cn>, 地址: 江苏省江阴市周庄东风大道21号瑞德科技园2F, 邮编: 214423, 电话: 0510-86368088, 传真: 0510-86369388

备注: 1. 委托检测仅对来样负责, 不承担其他连带责任。2. 样品信息为客户提供, 实验室不负责其真实性。3. 对检测报告若有异议, 应于收到报告之日起30日内向检测单位提出, 逾期不再受理。4. 本报告无审批人签字或经涂改无效, 报告无“检验检测专用章”无效。5. 本公司所承担的责任均不出自相应合同中规定的应付服务费的5倍的总金额。