

常州市食品药品纤维质量监督检验中心
(常州市粮油质量监督检测站、常州纤维检验所)
检 验 检 测 报 告



共 4 页 第 1 页

产品名称	短裤	规格号型	—
委托单位	常州树人服装厂	联系电话	13776812960
地 址	新北区奔牛镇金牛西路48号	邮政编码	—
生产单位 (标称)	—	批号/货号 /款号	—
商 标	—	样品等级	—
检验检测类别	送样委托检验	安全技术类别	GB 31701 B类
样品数量	1条	样品状态	符合检验要求
到样日期	2024-08-19	检验检测日期	2024-08-19~2024-08-22
检验检测 与判定依据	GB/T 4669-2008《纺织品 机织物单位长度质量和单位面积质量的测定》 GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 31888-2015《中小学生校服》 客户要求		
检验检测结论	样品经检验，所检项目符合客户要求、GB/T 31888-2015标准和GB 31701-2015标准规定的B类要求。 签发日期：2024 年 08 月 22 日		
备注	—		

批 准 (授权签字人) : 杨梁波 审 核 : 陈菲 主 检 : 孟委宁

杨梁波

陈菲

孟委宁

检验检测结果



2024020102714

共 4 页 第 2 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
1	纤维含量		%	棉：60±5 聚酯纤维：40±5	棉：59.9 聚酯纤维：40.1	合格
2	甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出	合格
3	pH值		—	4.0~8.5	6.5	合格
4	异味		—	无	无	合格
5	耐水色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	合格
		棉布沾色	级	≥3-4	4	
		涤布沾色	级	≥3-4	4	
6	耐酸汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	合格
		棉布沾色	级	≥3-4	4	
		涤布沾色	级	≥3-4	4	
7	耐碱汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	合格
		棉布沾色	级	≥3-4	4	
		涤布沾色	级	≥3-4	4	
8	耐干摩擦色牢度		级	≥3-4	4	合格
9	耐湿摩擦色牢度		级	≥3	3-4	合格
10	耐皂洗色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	合格
		棉布沾色	级	≥3-4	4	
		涤布沾色	级	≥3-4	4	
11	单位面积质量		g/m²	≥150	202	合格
12	可分解致癌芳香胺染料	4-氨基联苯	mg/kg	≤20	未检出	合格
		联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	

检验检测结果



2024020102714

共 4 页 第 3 页

序号	检验检测项目	单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
12	可分解致癌芳香胺染料	4-氯-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		2-萘胺	mg/kg	≤20	未检出
		邻氨基偶氮甲苯	mg/kg	≤20	未检出
		5-硝基-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		对氯苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		2,4-二氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出
		4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出
		3,3'-二氯联苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		3,3'-二甲氧基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		3,3'-二甲基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出
		2-甲氧基-5-甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	mg/kg	≤20	未检出
		4,4'-二氨基二苯醚	mg/kg	≤20	未检出
		4,4'-二氨基二苯硫醚	mg/kg	≤20	未检出
		邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		2,4-二氨基甲苯	mg/kg	≤20	未检出
		2,4,5-三甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		邻氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出
		4-氨基偶氮苯	mg/kg	≤20	未检出
		2,4-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出

合格

检 验 检 测 结 果



序 号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项 评价
12	可分解致癌 芳香胺染料	2,6-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	合格
备注	1、甲醛含量测定低限为20mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。 2、可分解致癌芳香胺染料测定低限为5mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。					