

常州市食品药品纤维质量监督检验中心
(常州市粮油质量监督检测站、常州纤维检验所)
检 验 检 测 报 告



2024020102417

共 4 页 第 1 页

产品名称	夏装T恤	规格号型	—
委托单位	常州树人服装厂	联系电话	—
地 址	—	邮政编码	—
生产单位 (标称)	—	批号/货号 /款号	—
商 标	—	样品等级	—
检验检测类别	送样委托检验	安全技术类别	GB 31701 B类
样品数量	1件	样品状态	符合检验要求
到样日期	2024-08-09	检验检测日期	2024-08-12~2024-08-16
检验检测 与判定依据	GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 31888-2015《中小学生校服》 FZ/T 70010-2006《针织物平方米干燥重量的测定》 招标文件		
检验检测结论	样品经检验，所检项目符合招标文件、GB/T 31888-2015标准和GB 31701-2015标准规定的B类要求。 签发日期：2024 年 08 月 16 日		
备注	—		

批 准
(授权签字人)：杨梁波

审 核：陈菲

主 检：孟委宁

杨梁波

陈菲

孟委宁

检验检测结果



2024020102417

共 4 页 第 2 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
1	纤维含量		%	棉: 60±5 聚酯纤维: 40±5	棉: 64.2 聚酯纤维: 35.8	合格
2	甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出	合格
3	pH值		—	4.0~8.5	6.1	合格
4	耐水色牢度	原样变色	级	≥3-4	4-5	合格
		涤布沾色	级	≥3-4	4-5	
		棉布沾色	级	≥3-4	4-5	
5	耐酸汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4-5	合格
		涤布沾色	级	≥3-4	4-5	
		棉布沾色	级	≥3-4	4-5	
6	耐碱汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4-5	合格
		涤布沾色	级	≥3-4	4-5	
		棉布沾色	级	≥3-4	4-5	
7	耐干摩擦色牢度		级	≥3-4	4-5	合格
8	耐湿摩擦色牢度		级	≥3	4-5	合格
9	耐皂洗色牢度	原样变色	级	≥3-4	4-5	合格
		涤布沾色	级	≥3-4	4-5	
		棉布沾色	级	≥3-4	4-5	
10	耐光汗复合色牢度 (酸性)		级	≥3-4	4	合格
11	耐光汗复合色牢度 (碱性)		级	≥3-4	4	合格
12	耐光色牢度		级	≥4	符合	合格
13	平方米干燥重量		g/m ²	≥200	218	合格

检验检测结果



2024020102417

共 4 页 第 3 页

序号	检验检测项目	单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
14	可分解致癌芳香胺染料	4-氨基联苯	mg/kg	≤20	未检出
		联苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		4-氯-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		2-萘胺	mg/kg	≤20	未检出
		邻氨基偶氮甲苯	mg/kg	≤20	未检出
		5-硝基-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		对氯苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		2,4-二氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出
		4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出
		3,3'-二氯联苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		3,3'-二甲氧基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		3,3'-二甲基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出
		2-甲氧基-5-甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	mg/kg	≤20	未检出
		4,4'-二氨基二苯醚	mg/kg	≤20	未检出
		4,4'-二氨基二苯硫醚	mg/kg	≤20	未检出
		邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		2,4-二氨基甲苯	mg/kg	≤20	未检出
		2,4,5-三甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		邻氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出

合格

验中

检 验 检 测 结 果



共 4 页 第 4 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
14	可分解致癌芳香胺染料	4-氨基偶氮苯	mg/kg	≤20	未检出	合格
		2, 4-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2, 6-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
备注	1、甲醛含量测定低限为20mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。 2、可分解致癌芳香胺染料测定低限为5mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。					

普田检测