

常州市食品药品纤维质量监督检验中心
(常州市粮油质量监督检测站、常州纤维检验所)
检 验 检 测 报 告



2024020104902

共 7 页 第 1 页

产品名称	冲锋衣(脱卸式)	规格号型	—
委托单位	江苏凤翔服饰有限公司	联系电话	13506111098
地 址	新北区孟河九龙路2号	邮政编码	—
生产单位 (标称)	—	批号/货号 /款号	—
商 标	—	样品等级	—
检验检测类别	送样委托检验	安全技术类别	GB 31701 B类
样品数量	1件	样品状态	符合检验要求
到样日期	2024-12-24	检验检测日期	2024-12-25~2024-12-30
检验检测 与判定依据	GB/T 4669-2008《纺织品 机织物单位长度质量和单位面积质量的测定》 GB/T 4745-2012《纺织品 防水性能的检测和评价 沾水法》 GB/T 12704.2-2009《纺织品 织物透湿性试验方法 第2部分：蒸发法》 GB/T 19977-2014《纺织品 拒油性 抗碳氢化合物试验》 GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 31888-2015《中小学生校服》 FZ/T 70010-2006《针织物平方米干燥重量的测定》 招标文件		
检验检测结论	样品经检验,所检项目符合招标文件、GB/T 31888-2015标准和GB 31701-2015标准规定的B类要求。 签发日期: 2024 年 12 月 31 日		
备注	—		

批 准
(授权签字人) : 杨梁波

审 核 : 陈菲

主 检 : 孟委宁

杨梁波

陈菲

孟委宁

检验检测结果



2024020104902

共 7 页 第 2 页

共 1 页 第 2 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价	
1	纤维含量		%	面料：聚酯纤维：100 里料：聚酯纤维：100 内胆：聚酯纤维：100	外壳红色面料：聚酯纤维：100 （非纤维物质除外） 外壳青色面料：聚酯纤维：100 （非纤维物质除外） 外壳网眼里料：聚酯纤维：100 外壳袖子里料/内胆袖子里料： 聚酯纤维：100 内胆：聚酯纤维：100	合格	
2	甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出	合格	
3	pH值	外壳红色面料		—	4.0~8.5	6.1	合格
		外壳青色面料		—	4.0~8.5	6.2	
		外壳网眼里料		—	4.0~8.5	6.4	
		外壳袖子里料/内胆袖子里料		—	4.0~8.5	6.3	
		内胆面料		—	4.0~8.5	6.4	
4	耐水色牢度	外壳红色面料	原样变色	级	≥3-4	4	合格
			涤布沾色	级	≥3-4	4	
			棉布沾色	级	≥3-4	4	
		外壳青色面料	原样变色	级	≥3-4	4	
			涤布沾色	级	≥3-4	4	
			棉布沾色	级	≥3-4	4	
		外壳网眼里料	原样变色	级	≥3-4	4	
			涤布沾色	级	≥3-4	4	
			棉布沾色	级	≥3-4	4	
		外壳袖子里料/内胆袖子里料	原样变色	级	≥3-4	4	
			涤布沾色	级	≥3-4	4	
			棉布沾色	级	≥3-4	4	

检 验 检 测 结 果



2024020104902

共 7 页 第 3 页

序号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
4	耐水色牢度	内胆面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	合格
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
5	耐酸汗渍色牢度	外壳红色面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	合格
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		外壳青色面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		外壳网眼里料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		外壳袖子里料/内胆袖子里料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		内胆面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
6	耐碱汗渍色牢度	外壳红色面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	合格
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	

检验检测结果



2024020104902

共 7 页 第 4 页

序号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
6	耐碱汗渍色牢度	外壳青色面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	合格
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		外壳网眼里料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		外壳袖子里料/内胆袖子里料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		内胆面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
7	耐干摩擦色牢度	外壳红色面料		级	$\geq 3-4$	4	合格
		外壳青色面料		级	$\geq 3-4$	4	
		外壳网眼里料		级	$\geq 3-4$	4	
		外壳袖子里料/内胆袖子里料		级	$\geq 3-4$	4	
		内胆面料		级	$\geq 3-4$	4	
8	耐湿摩擦色牢度	外壳红色面料		级	≥ 3	4	合格
		外壳青色面料		级	≥ 3	4	
		外壳网眼里料		级	≥ 3	4	
		外壳袖子里料/内胆袖子里料		级	≥ 3	4	
		内胆面料		级	≥ 3	4	

检验检测结果



2024020104902

序号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
9	耐皂洗色牢度	外壳红色面料	原样变色	级	≥3-4	4	合格
			涤布沾色	级	≥3-4	4	
			棉布沾色	级	≥3-4	4	
		外壳青色面料	原样变色	级	≥3-4	4	
			涤布沾色	级	≥3-4	4	
			棉布沾色	级	≥3-4	4	
		外壳网眼里料	原样变色	级	≥3-4	4	
			涤布沾色	级	≥3-4	4	
			棉布沾色	级	≥3-4	4	
		外壳袖子里料/内胆袖子里料	原样变色	级	≥3-4	4	
			涤布沾色	级	≥3-4	4	
			棉布沾色	级	≥3-4	4	
		内胆面料	原样变色	级	≥3-4	4	
			涤布沾色	级	≥3-4	4	
			棉布沾色	级	≥3-4	4	
10	单位面积质量（偏差）	外壳红色面料	g/m²	105（±5）	108（3）	合格	
11	平方米干燥重量（偏差）	内胆面料	g/m²	320（±5）	324（4）	合格	
12	透湿率	外壳红色面料	g/（m²•24h）	≥800	1010	合格	
13	沾水等级	外壳红色面料	级	≥1	2	合格	
14	拒油等级	外壳红色面料	级	≥0.5	0.5	合格	

检验检测结果



共 7 页 第 6 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
15	可分解致癌芳香胺染料	4-氨基联苯	mg/kg	≤20	未检出	合格
		联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		4-氯-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2-萘胺	mg/kg	≤20	未检出	
		邻氨基偶氮甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
		5-硝基-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		对氯苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4-二氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4′-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3′-二氯联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3′-二甲氧基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3′-二甲基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3′-二甲基-4,4′-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
		2-甲氧基-5-甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4′-亚甲基-二-（2-氯苯胺）	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4′-二氨基二苯醚	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4′-二氨基二苯硫醚	mg/kg	≤20	未检出	

检验检测结果



2024020104902

共 7 页 第 7 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
15	可分解致癌芳香胺染料	4-氨基偶氮苯	mg/kg	≤20	未检出	合格
		2,4-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2,6-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
备注	1、甲醛含量测定低限为20mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。 2、可分解致癌芳香胺染料测定低限为5mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。					