



211021142371



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2718

检验检测报告



2022020103687

产 品 名 称 短裤

委 托 单 位 常州树人服装厂

生产单位（标注） —

检 验 检 测 类 型 送样委托检验



常州市食品药品纤维质量监督检验中心

常州市食品药品纤维质量监督检验中心

检验检测报告



共 3 页 第 1 页

产品名称	短裤	规格号型	—
委托单位	常州树人服装厂	联系电话	13776812960
地 址	新北区奔牛镇金牛西路48号	邮政编码	—
生产单位 (标称)	—	批号/货号 /款号	—
商 标	—	样品等级	—
检验检测类别	送样委托检验	安全技术类别	GB 31701-2015 B类
样品数量	1条	样品状态	符合检验要求
到样日期	2022-11-03	检验检测日期	2022-11-04~2022-11-07
检验检测 与判定依据	GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 31888-2015《中小学生校服》		
检验检测结论	样品经检验，所检项目符合GB/T 31888-2015标准和GB 31701-2015标准规定的B类要求。 签发日期：2022 年 11 月 08 日		
备注			

批 准
(授权签字人) : 杨梁波

审 核 : 陈菲

主 检 : 徐静

杨梁波

陈菲

徐静

检验检测结果



共 3 页 第 2 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
1	纤维含量		%	棉: 60 ± 5 聚酯纤维: 40 ± 5	棉: 59.5 聚酯纤维: 40.5	合格
2	甲醛含量		mg/kg	≤ 75	未检出	合格
3	pH值		—	4.0~8.5	6.2	合格
4	耐水色牢度	原样变色	级	$\geq 3-4$	4-5	合格
		棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		涤纶沾色	级	$\geq 3-4$	4	
5	耐酸汗渍色牢度	原样变色	级	$\geq 3-4$	4-5	合格
		棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		涤纶沾色	级	$\geq 3-4$	4	
6	耐碱汗渍色牢度	原样变色	级	$\geq 3-4$	4-5	合格
		棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		涤纶沾色	级	$\geq 3-4$	4	
7	耐干摩擦色牢度		级	$\geq 3-4$	4-5	合格
8	耐湿摩擦色牢度		级	≥ 3	3	合格
9	耐皂洗色牢度	原样变色	级	$\geq 3-4$	4-5	合格
		棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
		涤纶沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
10	可分解致癌芳香胺染料	4-氨基联苯	mg/kg	≤ 20	未检出	合格
		联苯胺	mg/kg	≤ 20	未检出	
		4-氯-邻甲苯胺	mg/kg	≤ 20	未检出	
		2-萘胺	mg/kg	≤ 20	未检出	

检 验 检 测 结 果



2022020103687

共 3 页 第 3 页

序号	检验检测项目	单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
10	可分解致癌芳香胺染料	邻氨基偶氮甲苯	mg/kg	≤20	未检出
		5-硝基-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		对氯苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		2,4-二氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出
		4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出
		3,3'-二氯联苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		3,3'-二甲氧基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		3,3'-二甲基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出
		2-甲氧基-5-甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	mg/kg	≤20	未检出
		4,4'-二氨基二苯醚	mg/kg	≤20	未检出
		4,4'-二氨基二苯硫醚	mg/kg	≤20	未检出
		邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		2,4-二氨基甲苯	mg/kg	≤20	未检出
		2,4,5-三甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		邻氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出
		4-氨基偶氮苯	mg/kg	≤20	未检出
		2,4-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		2,6-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出
备注	1、甲醛含量测定低限为20mg/kg,“未检出”表示检测结果低于测定低限。 2、可分解致癌芳香胺染料测定低限为5mg/kg,“未检出”表示检测结果低于测定低限。				

合格