



211021142371



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2718



2023020103781

产品名称	夏装: T恤 (珠地网眼)
委托单位	常州树人服装厂

检验检测报告



常州市食品药品纤维质量监督检验中心
(常州市粮油质量监督检测站、常州纤维检验所)


常州市食品药品纤维质量监督检验中心
(常州市粮油质量监督检测站、常州纤维检验所)
检 验 检 测 报 告



共 3 页 第 1 页

产品名称	夏装：T恤（珠地网眼）	规格号型	—
委托单位	常州树人服装厂	联系电话	13776812960
地 址	新北区奔牛金牛西路48号	邮政编码	—
生产单位 (标称)	—	批号/货号 /款号	—
商 标	—	样品等级	—
检验检测类别	送样委托检验	安全技术类别	GB 31701 B类
样品数量	1件	样品状态	符合检验要求
到样日期	2023-11-24	检验检测日期	2023-11-24~2023-11-29
检验检测 与判定依据	GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 31888-2015《中小学生校服》 FZ/T 70010-2006《针织物平方米干燥重量的测定》 客户要求		
检验检测结论	样品经检验，所检项目符合客户要求、GB/T 31888-2015标准和GB 31701-2015标准规定的B类要求。		
备注	—		

签发日期：2023 年 12 月 01 日



批 准 : 杨梁波 审 核 : 陈菲 主 检 : 孟委宁

检验检测结果



共 3 页 第 2 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
1	纤维含量		%	棉: 60±5 聚酯纤维: 40±5	棉: 64.3 聚酯纤维: 35.7	合格
2	甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出	合格
3	pH值		—	4.0~8.5	6.4	合格
4	耐水色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	合格
		棉布沾色	级	≥3-4	4	
		涤布沾色	级	≥3-4	4	
5	耐酸汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	合格
		棉布沾色	级	≥3-4	4	
		涤布沾色	级	≥3-4	4	
6	耐碱汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	合格
		棉布沾色	级	≥3-4	4	
		涤布沾色	级	≥3-4	4	
7	耐干摩擦色牢度		级	≥3-4	4	合格
8	耐湿摩擦色牢度		级	≥3	3	合格
9	耐皂洗色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	合格
		棉布沾色	级	≥3-4	4	
		涤布沾色	级	≥3-4	4	
10	可分解致癌芳香胺染料	4-氨基联苯	mg/kg	≤20	未检出	合格
		联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		4-氯-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2-萘胺	mg/kg	≤20	未检出	

检验检测结果

共 3 页 第 3 页



检验检测项目	单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
邻氨基偶氮甲苯	mg/kg	≤20	未检出	合格
5-硝基-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
对氯苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
2,4-二氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
3,3'-二氯联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
3,3'-二甲氧基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
3,3'-二甲基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
2-甲氧基-5-甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	mg/kg	≤20	未检出	
4,4'-二氨基二苯醚	mg/kg	≤20	未检出	
4,4'-二氨基二苯硫醚	mg/kg	≤20	未检出	
邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
2,4-二氨基甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
2,4,5-三甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
邻氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
4-氨基偶氮苯	mg/kg	≤20	未检出	
2,4-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
2,6-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
可分解致癌芳香胺染料				
11 平方米干燥重量	g/m²	≥190	235	合格

备注 1、甲醛含量测定低限为20mg/kg,“未检出”表示检测结果低于测定低限。
2、可分解致癌芳香胺染料测定低限为5mg/kg,“未检出”表示检测结果低于测定低限。