



211021142371

检验检测报告



2022020103845

产 品 名 称 _____ 秋装校服

委 托 单 位 _____ 常州市金泉制衣有限公司

生产单位（标注） _____ 常州市金泉制衣有限公司

检 验 检 测 类 型 _____ 送样委托检验

常州市食品药品纤维质量监督检验中心



常州市食品药品纤维质量监督检验中心

检验检测报告



共 6 页 第 1 页

产品名称	秋装校服	规格号型	125/62
委托单位	常州市金泉制衣有限公司	联系电话	13685202819
地 址	天宁区郑陆镇三河口街文昌路112号	邮政编码	—
生产单位 (标称)	常州市金泉制衣有限公司	批号/货号 /款号	—
商 标	—	样品等级	合格品
检验检测类别	送样委托检验	安全技术类别	GB 31701-2015 B类
样品数量	2套	样品状态	符合检验要求
到样日期	2022-11-17	检验检测日期	2022-11-18~2022-11-28
检验检测 与判定依据	GB/T 23328-2009《机织学生服》 GB/T 29862-2013《纺织品 纤维含量的标识》 GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》		
检验检测结论	样品经检验，所检项目符合GB 31701-2015标准规定的B类要求、GB/T 29862-2013标准和GB/T 23328-2009标准规定的合格品要求。 签发日期：2022 年 12 月 01 日		
备注	使用学校：常州市武进区政平小学。颜色：白+米黄。		

批 准
(授权签字人) : 杨梁波

审 核 : 陈菲

主 检 : 徐静

杨梁波

陈菲

徐静

检验检测结果



2022020103845

共 6 页 第 2 页

序号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
1	纤维含量			%	棉: 60±5 聚酯纤维: 40±5	衬衣: 棉: 60.1 聚酯纤维: 39.9 裤子: 棉: 61.2 聚酯纤维: 38.8	合格
2	甲醛含量			mg/kg	≤75	未检出	合格
3	pH值	衬衣	—	—	4.0~8.5	5.9	合格
		裤子	—	—	4.0~8.5	6.0	
4	异味			—	无	无	合格
5	附件锐利性			—	不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	符合	合格
6	残留金属针			—	不允许残留金属针等锐利物	符合	合格
7	耐水色牢度	衬衣	原样变色	级	≥3	4-5	合格
			棉布沾色	级	≥3	4-5	
			涤布沾色	级	≥3	4-5	
		裤子	原样变色	级	≥3	4	
			棉布沾色	级	≥3	4	
			涤布沾色	级	≥3	4-5	
8	耐酸汗渍色牢度	衬衣	原样变色	级	≥3	4-5	合格
			棉布沾色	级	≥3	4-5	
			涤布沾色	级	≥3	4-5	
		裤子	原样变色	级	≥3	4	
			棉布沾色	级	≥3	4	
			涤布沾色	级	≥3	4-5	
9	耐碱汗渍色牢度	衬衣	原样变色	级	≥3	4-5	合格
			棉布沾色	级	≥3	4-5	

检 验 检 测 结 果



2022020103845

共 6 页 第 3 页

序号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
9	耐碱汗渍色牢度	衬衣	涤布沾色	级	≥3	4-5	合格
		裤子	原样变色	级	≥3	4	
			棉布沾色	级	≥3	4	
			涤布沾色	级	≥3	4-5	
10	耐干摩擦色牢度	衬衣		级	≥3	4-5	合格
		裤子		级	≥3	4-5	
11	耐湿摩擦色牢度	衬衣		级	≥3	4-5	合格
		裤子		级	≥3	4	
12	耐洗色牢度	衬衣	原样变色	级	≥3	4-5	合格
			棉布沾色	级	≥3	4-5	
			涤布沾色	级	≥3	4-5	
		裤子	原样变色	级	≥3	4	
			棉布沾色	级	≥3	4	
			涤布沾色	级	≥3	4-5	
13	耐光色牢度	衬衣		级	≥3	符合	合格
		裤子		级	≥3	符合	
14	水洗尺寸变化率	衬衣	胸围	%	≥-2.5	-2.1	合格
			衣长	%	≥-3.5	-2.1	
		裤子	腰围	%	≥-2.0	-1.8	
			裤长	%	≥-3.5	-2.1	
15	洗后外观			—	成品经洗涤后不可出现破洞、明显扭曲变形等外观变化,其配件应不变形、变色、生锈、脱落。	符合	合格

检验检测结果



2022020103845

共 6 页 第 4 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
16	起毛起球	衬衣	级	≥ 3	4	合格
		裤子	级	≥ 3	4	
17	纰裂	袖缝	cm	≤ 0.6	0.4	合格
		摆缝	cm	≤ 0.6	0.5	
		裤侧缝	cm	≤ 0.6	0.2	
		下裆缝	cm	≤ 0.6	0.3	
		裤后缝	cm	≤ 0.6	0.3	
18	裤后裆接缝强力		N	≥ 140	260	合格
19	可分解致癌芳香胺染料	4-氨基联苯	mg/kg	≤ 20	未检出	合格
		联苯胺	mg/kg	≤ 20	未检出	
		4-氯-邻甲苯胺	mg/kg	≤ 20	未检出	
		2-萘胺	mg/kg	≤ 20	未检出	
		邻氨基偶氮甲苯	mg/kg	≤ 20	未检出	
		5-硝基-邻甲苯胺	mg/kg	≤ 20	未检出	
		对氯苯胺	mg/kg	≤ 20	未检出	
		2,4-二氨基苯甲醚	mg/kg	≤ 20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤ 20	未检出	
		3,3'-二氯联苯胺	mg/kg	≤ 20	未检出	
		3,3'-二甲氧基联苯胺	mg/kg	≤ 20	未检出	
		3,3'-二甲基联苯胺	mg/kg	≤ 20	未检出	
		3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤ 20	未检出	

检验检测结果



2022020103845

共 6 页 第 5 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
19	可分解致癌芳香胺染料	2-甲氧基-5-甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	合格
		4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯醚	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯硫醚	mg/kg	≤20	未检出	
		邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4-二氨基甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4,5-三甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		邻氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
		4-氨基偶氮苯	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2,6-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
20	绳带要求	7岁及以上儿童服装	—	1、头部和颈部调整服装尺寸的绳带不应有自由端，其他绳带不应有长度超过75mm的自由端。 头部和颈部：当服装平摊至最大尺寸时不应有突出的绳圈，当服装平摊至合适的穿着尺寸时突出的绳圈周长不应超过150mm；除肩带和颈带外，其他绳带不应使用弹性绳带	无绳带	合格
			—	2、—	—	
			—	3、固着在腰部的绳带，从固着点伸出的长度不应超过360mm	无绳带	
			—	4、短袖袖子平摊至最大尺寸时，袖口处绳带的伸出长度不应超过140mm	不适用	
			—	5、除腰带外，背部不应有绳带伸出或系着	无绳带	
			—	6、长袖袖口处的绳带扣紧时应完全置于服装内	无绳带	
			—	7、长至臀围线以下的服装，底边处的绳带不应超出服装下边缘。长至脚踝处的服装，底边处的绳带应该完全置于服装内	无绳带	

检 验 检 测 结 果



序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
20	绳带要求	7岁及以上儿童服装	—	8、除了第1项～第7项以外，服装平摊至最大尺寸时，伸出的绳带长度不应超过140mm	无绳带	合格
			—	9、绳带的自由末端不允许打结或使用立体装饰物	无绳带	
			—	10、两端固定且突出的绳圈的周长不应超过75mm；平贴在服装上的绳圈（例如，串带）其两固定端的长度不应超过75mm	无绳圈	
备注	1、甲醛含量测定低限为20mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。 2、样品单位面积质量衬衣为128g/m ² ，裤子为226g/m ² ，不考核燃烧性能项目。 3、可分解致癌芳香胺染料测定低限为5mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。					