



211021142371



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2718

 2025020101147	
产品名称	冬裤
委托单位	江苏省常州高级中学

检验检测报告



常州市食品药品纤维质量监督检验中心
(常州市粮油质量监督检测站、常州纤维检验所)



常州市食品药品纤维质量监督检验中心
(常州市粮油质量监督检测站、常州纤维检验所)
检 验 检 测 报 告



共 4 页 第 1 页

产品名称	冬裤	规格号型	—
委托单位	江苏省常州高级中学	联系电话	18068772732
地 址	—	邮政编码	—
生产单位 (标称)	江苏苏美达伊顿纪德品牌管理有限公司	批号/货号 /款号	16Y5110000X
商 标	—	样品等级	—
检验检测类别	送样委托检验	安全技术类别	GB 31701 B类
样品数量	1条	样品状态	符合检验要求
到样日期	2025-07-11	检验检测日期	2025-07-14~2025-07-18
检验检测 与判定依据	GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 31888-2015《中小学生校服》		
检验检测结论	样品经检验，所检项目符合GB/T 31888-2015标准和GB 31701-2015标准规定的B类要求。 签发日期：2025 年 07 月 22 日		
备注	颜色：深麻灰。		

批 准
(授权签字人) : 杨梁波

审 核 : 陈菲

主 检 : 孟委宁

杨梁波

陈菲

孟委宁

检 验 检 测 结 果



025020101147

共 4 页 第 2 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
1	纤维含量		%	聚酯纤维: 55±5 棉: 45±5	聚酯纤维: 54.7 棉: 45.3	合格
2	甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出	合格
3	pH值		—	4.0~8.5	6.2	合格
4	异味		—	无	无	合格
5	耐水色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	合格
		涤纶沾色	级	≥3-4	4	
		棉布沾色	级	≥3-4	4	
6	耐酸汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	合格
		涤纶沾色	级	≥3-4	4	
		棉布沾色	级	≥3-4	4	
7	耐碱汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	合格
		涤纶沾色	级	≥3-4	4	
		棉布沾色	级	≥3-4	4	
8	耐干摩擦色牢度		级	≥3-4	4	合格
9	耐湿摩擦色牢度		级	≥3	3	合格
10	耐皂洗色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	合格
		涤纶沾色	级	≥3-4	4	
		棉布沾色	级	≥3-4	4	
11	耐光色牢度		级	≥4	符合	合格
12	起球		级	≥3-4	3-4	合格
13	接缝强力		N	≥140	390	合格

检验检测结果



020101147

共 4 页 第 3 页

检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
14 可分解致癌芳香胺染料	4-氨基联苯	mg/kg	≤20	未检出	合格
	联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
	4-氯-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
	2-萘胺	mg/kg	≤20	未检出	
	邻氨基偶氮甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
	5-硝基-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
	对氯苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
	2,4-二氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
	4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
	3,3'-二氯联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
	3,3'-二甲氧基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
	3,3'-二甲基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
	2-甲氧基-5-甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
	4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	mg/kg	≤20	未检出	
	4,4'-二氨基二苯醚	mg/kg	≤20	未检出	
	4,4'-二氨基二苯硫醚	mg/kg	≤20	未检出	
	邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
	2,4-二氨基甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
	2,4,5-三甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
	邻氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	

检 验 检 测 结 果



共 4 页 第 4 页

检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价	
14	可分解致癌芳香胺染料	4-氨基偶氮苯	mg/kg	≤20	未检出	合格
		2,4-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2,6-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
备注	1、甲醛含量测定低限为20mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。 2、可分解致癌芳香胺染料测定低限为5mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。					



211021142371



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2718

 2025020101153	
产品名称	西装
委托单位	江苏省常州高级中学

检验检测报告



常州市食品药品纤维质量监督检验中心
(常州市粮油质量监督检测站、常州纤维检验所)

常州市食品药品纤维质量监督检验中心
(常州市粮油质量监督检测站、常州纤维检验所)
检 验 检 测 报 告



共 4 页 第 1 页

产品名称	西装	规格号型	—
委托单位	江苏省常州高级中学	联系电话	18068772732
地 址	—	邮政编码	—
生产单位 (标称)	江苏苏美达伊顿纪德品牌管理有限公司	批号/货号 /款号	ABBNLY000000
商 标	—	样品等级	—
检验检测类别	送样委托检验	安全技术类别	GB 31701 B类
样品数量	1件	样品状态	符合检验要求
到样日期	2025-07-11	检验检测日期	2025-07-14~2025-07-18
检验检测 与判定依据	GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 31888-2015《中小学生校服》		
检验检测结论	样品经检验，所检项目符合GB/T 31888-2015标准和GB 31701-2015标准规定的B类要求。 签发日期：2025 年 07 月 21 日		
备注	颜色：藏青。		

批 准
(授权签字人)：杨梁波

审 核：陈菲

主 检：孟委宁

杨梁波

陈菲

孟委宁

检 验 检 测 结 果



2025020101153

共 4 页 第 2 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价	
1	纤维含量		%	面料：聚酯纤维：100 里料：聚酯纤维：100	面料：聚酯纤维：100 里料：聚酯纤维：100	合格	
2	甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出	合格	
3	pH值	面料	—	4.0~8.5	6.5	合格	
		里料	—	4.0~8.5	6.5		
4	异味		—	无	无	合格	
5	耐水色牢度	面料	原样变色	级	≥3-4	4	合格
			涤纶沾色	级	≥3-4	4	
			棉布沾色	级	≥3-4	4	
		里料	原样变色	级	≥3-4	4	
			涤纶沾色	级	≥3-4	4	
			棉布沾色	级	≥3-4	4	
6	耐酸汗渍色牢度	面料	原样变色	级	≥3-4	4	合格
			涤纶沾色	级	≥3-4	4	
			棉布沾色	级	≥3-4	4	
		里料	原样变色	级	≥3-4	4	
			涤纶沾色	级	≥3-4	4	
			棉布沾色	级	≥3-4	4	
7	耐碱汗渍色牢度	面料	原样变色	级	≥3-4	4	合格
			涤纶沾色	级	≥3-4	4	
			棉布沾色	级	≥3-4	4	
		里料	原样变色	级	≥3-4	4	

检验检测结果



2025020101153

共 4 页 第 3 页

序号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
7	耐碱汗渍色牢度	里料	涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	合格
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
8	耐干摩擦色牢度	面料		级	$\geq 3-4$	4	合格
		里料		级	$\geq 3-4$	4	
9	耐湿摩擦色牢度	面料		级	≥ 3	4	合格
		里料		级	≥ 3	4	
10	耐皂洗色牢度	面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	合格
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		里料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
11	耐光色牢度	面料		级	≥ 4	符合	合格
12	起球	面料		级	$\geq 3-4$	4	合格
13	接缝强力	面料		N	≥ 140	360	合格
		里料		N	≥ 80	230	
14	可分解致癌芳香胺染料	4-氨基联苯		mg/kg	≤ 20	未检出	合格
		联苯胺		mg/kg	≤ 20	未检出	
		4-氯-邻甲苯胺		mg/kg	≤ 20	未检出	
		2-萘胺		mg/kg	≤ 20	未检出	
		邻氨基偶氮甲苯		mg/kg	≤ 20	未检出	

检 验 检 测 结 果



2025020101153

共 4 页 第 4 页

序号	检验检测项目	单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
14	可分解致癌芳香胺染料	5-硝基-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		对氯苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		2,4-二氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出
		4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出
		3,3'-二氯联苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		3,3'-二甲氧基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		3,3'-二甲基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出
		2-甲氧基-5-甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	mg/kg	≤20	未检出
		4,4'-二氨基二苯醚	mg/kg	≤20	未检出
		4,4'-二氨基二苯硫醚	mg/kg	≤20	未检出
		邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		2,4-二氨基甲苯	mg/kg	≤20	未检出
		2,4,5-三甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		邻氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出
		4-氨基偶氮苯	mg/kg	≤20	未检出
		2,4-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		2,6-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出
备注	1、甲醛含量测定低限为20mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。 2、可分解致癌芳香胺染料测定低限为5mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。				

合格



211021142371



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2718

 2025020101157	
产品名称	背心
委托单位	江苏省常州高级中学

检验检测报告



常州市食品药品纤维质量监督检验中心
(常州市粮油质量监督检测站、常州纤维检验所)



常州市食品药品纤维质量监督检验中心
(常州市粮油质量监督检测站、常州纤维检验所)
检验检测报告



共 4 页 第 1 页

产品名称	背心	规格型号	—
委托单位	江苏省常州高级中学	联系电话	18068772732
地 址	—	邮政编码	—
生产单位 (标称)	江苏苏美达伊顿纪德品牌管理有限公司	批号/货号 /款号	15B04500000
商 标	—	样品等级	—
检验检测类别	送样委托检验	安全技术类别	GB 31701 B类
样品数量	1件	样品状态	符合检验要求
到样日期	2025-07-11	检验检测日期	2025-07-14~2025-07-18
检验检测 与判定依据	GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 31888-2015《中小学生校服》		
检验检测结论	样品经检验，所检项目符合GB/T 31888-2015标准和GB 31701-2015标准规定的B类要求。 签发日期：2025 年 07 月 21 日		
备注	颜色：浅麻灰。		

批 准
(授权签字人)：杨梁波

审 核：陈菲

主 检：孟委宁

杨梁波

陈菲

孟委宁

检验检测结果



共 4 页 第 2 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
1	纤维含量		%	棉: 100	棉: 100	合格
2	甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出	合格
3	pH值		—	4.0~8.5	6.2	合格
4	异味		—	无	无	合格
5	耐水色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	合格
		棉布沾色	级	≥3-4	4	
		毛布沾色	级	≥3-4	4	
6	耐酸汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	合格
		棉布沾色	级	≥3-4	4	
		毛布沾色	级	≥3-4	4	
7	耐碱汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	合格
		棉布沾色	级	≥3-4	4	
		毛布沾色	级	≥3-4	4	
8	耐干摩擦色牢度		级	≥3-4	4	合格
9	耐湿摩擦色牢度		级	≥3	4	合格
10	耐皂洗色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	合格
		棉布沾色	级	≥3-4	4	
		毛布沾色	级	≥3-4	4	
11	耐光色牢度		级	≥4	符合	合格
12	起球		级	≥3-4	3-4	合格
13	可分解致癌芳香胺染料	4-氨基联苯	mg/kg	≤20	未检出	合格

检 验 检 测 结 果



共 4 页 第 3 页

序号	检验检测项目	单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
13	联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	合格
	4-氯-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
	2-萘胺	mg/kg	≤20	未检出	
	邻氨基偶氮甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
	5-硝基-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
	对氯苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
	2,4-二氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
	4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
	3,3'-二氯联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
	3,3'-二甲氧基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
	3,3'-二甲基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
	2-甲氧基-5-甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
	4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	mg/kg	≤20	未检出	
	4,4'-二氨基二苯醚	mg/kg	≤20	未检出	
	4,4'-二氨基二苯硫醚	mg/kg	≤20	未检出	
	邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
	2,4-二氨基甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
	2,4,5-三甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
	邻氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
	4-氨基偶氮苯	mg/kg	≤20	未检出	

可分解致癌
芳香胺染料

检 验 检 测 结 果



2025020101157

共 4 页 第 4 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
13	可分解致癌芳香胺染料	2,4-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	合格
		2,6-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
备注	1、甲醛含量测定低限为20mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。 2、可分解致癌芳香胺染料测定低限为5mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。					





211021142371



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2718

 2025020101149	
产品名称	短袖T恤
委托单位	江苏省常州高级中学


检验检测报告



常州市食品药品纤维质量监督检验中心
(常州市粮油质量监督检测站、常州纤维检验所)

(3)
常州纤维检验所

常州市食品药品纤维质量监督检验中心
(常州市粮油质量监督检测站、常州纤维检验所)
检验检测报告



共 4 页 第 1 页

产品名称	短袖T恤	规格号型	—
委托单位	江苏省常州高级中学	联系电话	18068772732
地 址	—	邮政编码	—
生产单位 (标称)	江苏苏美达伊顿纪德品牌管理有限公司	批号/货号 /款号	17T04300000
商 标	—	样品等级	—
检验检测类别	送样委托检验	安全技术类别	GB 31701 B类
样品数量	1件	样品状态	符合检验要求
到样日期	2025-07-11	检验检测日期	2025-07-14~2025-07-18
检验检测 与判定依据	GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 31888-2015《中小学生校服》		
检验检测结论	样品经检验，所检项目符合GB/T 31888-2015标准和GB 31701-2015标准规定的B类要求。 签发日期：2025 年 07 月 21 日		
备注	颜色：浅麻灰。		

批 准
(授权签字人)：杨梁波

审 核：陈菲

主 检：孟委宁

杨梁波

陈菲

孟委宁

检验检测结果



025020101149

共 4 页 第 2 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
1	纤维含量		%	棉: 65±5 聚酯纤维: 35±5	棉: 64.6 聚酯纤维: 35.4	合格
2	甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出	合格
3	pH值		—	4.0~8.5	6.4	合格
4	异味		—	无	无	合格
5	耐水色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	合格
		棉布沾色	级	≥3-4	4	
		涤布沾色	级	≥3-4	4	
6	耐酸汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	合格
		棉布沾色	级	≥3-4	4	
		涤布沾色	级	≥3-4	4	
7	耐碱汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	合格
		棉布沾色	级	≥3-4	4	
		涤布沾色	级	≥3-4	4	
8	耐干摩擦色牢度		级	≥3-4	4	合格
9	耐湿摩擦色牢度		级	≥3	4	合格
10	耐皂洗色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	合格
		棉布沾色	级	≥3-4	4	
		涤布沾色	级	≥3-4	4	
11	耐光汗复合色牢度 (酸性)		级	≥3-4	4	合格
12	耐光汗复合色牢度 (碱性)		级	≥3-4	4	合格
13	耐光色牢度		级	≥4	符合	合格

检 验 检 测 结 果

共 4 页 第 3 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
14	起球		级	≥3-4	3-4	合格
15	接缝强力		N	≥140	510	合格
16	可分解致癌芳香胺染料	4-氨基联苯	mg/kg	≤20	未检出	合格
		联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		4-氯-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2-萘胺	mg/kg	≤20	未检出	
		邻氨基偶氮甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
		5-硝基-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		对氯苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4-二氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二氯联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二甲氧基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二甲基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
		2-甲氧基-5-甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-亚甲基-二-（2-氯苯胺）	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯醚	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯硫醚	mg/kg	≤20	未检出	
		邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4-二氨基甲苯	mg/kg	≤20	未检出	

检 验 检 测 结 果



025020101149

共 4 页 第 4 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
16	可分解致癌芳香胺染料	2, 4, 5-三甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	合格
		邻氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
		4-氨基偶氮苯	mg/kg	≤20	未检出	
		2, 4-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2, 6-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
备注	1、甲醛含量测定低限为20mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。 2、可分解致癌芳香胺染料测定低限为5mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。					

联系方式

宁波市钟楼区劳动西路

电话：0519-86696314

电话：0519-8665031

电话：0519-86711111

网址：www.njg.com

中国环境检测网



211021142371



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2718

 2025020101148	
产品名称	T恤
委托单位	江苏省常州高级中学

检验检测报告



常州市食品药品纤维质量监督检验中心
(常州市粮油质量监督检测站、常州纤维检验所)



常州市食品药品纤维质量监督检验中心
(常州市粮油质量监督检测站、常州纤维检验所)
检 验 检 测 报 告



共 4 页 第 1 页

产品名称	T恤	规格型号	—
委托单位	江苏省常州高级中学	联系电话	18068772732
地 址	—	邮政编码	—
生产单位 (标称)	江苏苏美达伊顿纪德品牌管理有限公司	批号/货号 /款号	10T04500000
商 标	—	样品等级	—
检验检测类别	送样委托检验	安全技术类别	GB 31701 B类
样品数量	1件	样品状态	符合检验要求
到样日期	2025-07-11	检验检测日期	2025-07-14~2025-07-18
检验检测 与判定依据	GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 31888-2015《中小学生校服》		
检验检测结论	样品经检验，所检项目符合GB/T 31888-2015标准和GB 31701-2015标准规定的B类要求。 签发日期：2025 年 07 月 21 日		
备注	颜色：藏青。		

批 准
(授权签字人) : 杨梁波

审 核 : 陈菲

主 检 : 孟委宁

杨梁波

陈菲

孟委宁

检验检测结果



25020101148

共 4 页 第 2 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
1	纤维含量		%	棉: 65±5 聚酯纤维: 35±5	棉: 66.2 聚酯纤维: 33.8	合格
2	甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出	合格
3	pH值		—	4.0~8.5	6.4	合格
4	异味		—	无	无	合格
5	耐水色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	合格
		棉布沾色	级	≥3-4	4	
		涤布沾色	级	≥3-4	4	
6	耐酸汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	合格
		棉布沾色	级	≥3-4	4	
		涤布沾色	级	≥3-4	4	
7	耐碱汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	合格
		棉布沾色	级	≥3-4	4	
		涤布沾色	级	≥3-4	4	
8	耐干摩擦色牢度		级	≥3-4	4	合格
9	耐湿摩擦色牢度		级	≥3	3-4	合格
10	耐皂洗色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	合格
		棉布沾色	级	≥3-4	4	
		涤布沾色	级	≥3-4	4	
11	耐光汗复合色牢度 (酸性)		级	≥3-4	3-4	合格
12	耐光汗复合色牢度 (碱性)		级	≥3-4	3-4	合格
13	耐光色牢度		级	≥4	符合	合格

检 验 检 测 结 果



共 4 页 第 3 页

检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
起球	2.4	级	$\geq 3-4$	3-4	合格
接缝强力		N	≥ 140	510	合格
10 可分解致癌芳香胺染料	4-氨基联苯	mg/kg	≤ 20	未检出	合格
	联苯胺	mg/kg	≤ 20	未检出	
	4-氯-邻甲苯胺	mg/kg	≤ 20	未检出	
	2-萘胺	mg/kg	≤ 20	未检出	
	邻氨基偶氮甲苯	mg/kg	≤ 20	未检出	
	5-硝基-邻甲苯胺	mg/kg	≤ 20	未检出	
	对氯苯胺	mg/kg	≤ 20	未检出	
	2,4-二氨基苯甲醚	mg/kg	≤ 20	未检出	
	4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤ 20	未检出	
	3,3'-二氯联苯胺	mg/kg	≤ 20	未检出	
	3,3'-二甲氧基联苯胺	mg/kg	≤ 20	未检出	
	3,3'-二甲基联苯胺	mg/kg	≤ 20	未检出	
	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤ 20	未检出	
	2-甲氧基-5-甲基苯胺	mg/kg	≤ 20	未检出	
	4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	mg/kg	≤ 20	未检出	
	4,4'-二氨基二苯醚	mg/kg	≤ 20	未检出	
	4,4'-二氨基二苯硫醚	mg/kg	≤ 20	未检出	
	邻甲苯胺	mg/kg	≤ 20	未检出	
	2,4-二氨基甲苯	mg/kg	≤ 20	未检出	

检 验 检 测 结 果



3025020101148

共 4 页 第 4 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
10	可分解致癌芳香胺染料	2, 4, 5-三甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	合格
		邻氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
		4-氨基偶氮苯	mg/kg	≤20	未检出	
		2, 4-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2, 6-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
备注	1、甲醛含量测定低限为20mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。 2、可分解致癌芳香胺染料测定低限为5mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。					



211021142371



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2718

 2025020101151	
产品名称	运动裤
委托单位	江苏省常州高级中学

检验检测报告



常州市食品药品纤维质量监督检验中心
(常州市粮油质量监督检测站、常州纤维检验所)



常州市食品药品纤维质量监督检验中心
(常州市粮油质量监督检测站、常州纤维检验所)
检 验 检 测 报 告



共 4 页 第 1 页

产品名称	运动裤	规格号型	—
委托单位	江苏省常州高级中学	联系电话	18068772732
地 址	—	邮政编码	—
生产单位 (标称)	江苏苏美达伊顿纪德品牌管理有限公司	批号/货号 /款号	18Y0550000X
商 标	—	样品等级	—
检验检测类别	送样委托检验	安全技术类别	GB 31701 B类
样品数量	1条	样品状态	符合检验要求
到样日期	2025-07-11	检验检测日期	2025-07-14~2025-07-18
检验检测 与判定依据	GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 31888-2015《中小学生校服》		
检验检测结论	样品经检验，所检项目符合GB/T 31888-2015标准和GB 31701-2015标准规定的B类要求。 签发日期：2025 年 07 月 21 日		
备注	颜色：藏青浅麻灰。		

批 准
(授权签字人)：杨梁波

审 核：陈菲

主 检：孟委宁

杨梁波

陈菲

孟委宁

检验检测结果



2025020101151

共 4 页 第 2 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
1	纤维含量		%	棉: 60±5 聚酯纤维: 40±5	棉: 58.5 聚酯纤维: 41.5	合格
2	甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出	合格
3	pH值		—	4.0~8.5	6.2	合格
4	异味		—	无	无	合格
5	耐水色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	合格
		棉布沾色	级	≥3-4	4	
		涤纶沾色	级	≥3-4	4	
6	耐酸汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	合格
		棉布沾色	级	≥3-4	4	
		涤纶沾色	级	≥3-4	4	
7	耐碱汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	合格
		棉布沾色	级	≥3-4	4	
		涤纶沾色	级	≥3-4	4	
8	耐干摩擦色牢度		级	≥3-4	4	合格
9	耐湿摩擦色牢度		级	≥3	3-4	合格
10	耐皂洗色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	合格
		棉布沾色	级	≥3-4	4	
		涤纶沾色	级	≥3-4	4	
11	耐光色牢度		级	≥4	符合	合格
12	起球		级	≥3-4	4	合格
13	接缝强力		N	≥140	400	合格

检验检测结果



2025020101151

共 4 页 第 3 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
14	可分解致癌芳香胺染料	4-氨基联苯	mg/kg	≤20	未检出	合格
		联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		4-氯-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2-萘胺	mg/kg	≤20	未检出	
		邻氨基偶氮甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
		5-硝基-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		对氯苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4-二氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二氯联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二甲氧基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二甲基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
		2-甲氧基-5-甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯醚	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯硫醚	mg/kg	≤20	未检出	
		邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4-二氨基甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4,5-三甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		邻氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	

检验检测结果



2025020101151

共 4 页 第 4 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
14	可分解致癌芳香胺染料	4-氨基偶氮苯	mg/kg	≤20	未检出	合格
		2,4-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2,6-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
备注	1、甲醛含量测定低限为20mg/kg,“未检出”表示检测结果低于测定低限。 2、可分解致癌芳香胺染料测定低限为5mg/kg,“未检出”表示检测结果低于测定低限。					



211021142371



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2718

 2025020101155	
产品名称	长衬
委托单位	江苏省常州高级中学

检验检测报告



常州市食品药品纤维质量监督检验中心
(常州市粮油质量监督检测站、常州纤维检验所)



常州市食品药品纤维质量监督检验中心
(常州市粮油质量监督检测站、常州纤维检验所)
检验检测报告



2025020101155

共 4 页 第 1 页

产品名称	长衬	规格号型	—
委托单位	江苏省常州高级中学	联系电话	18068772732
地 址	—	邮政编码	—
生产单位 (标称)	江苏苏美达伊顿纪德品牌管理有限公司	批号/货号 /款号	10C15000000
商 标	—	样品等级	—
检验检测类别	送样委托检验	安全技术类别	GB 31701 B类
样品数量	1件	样品状态	符合检验要求
到样日期	2025-07-11	检验检测日期	2025-07-14~2025-07-18
检验检测 与判定依据	GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 31888-2015《中小学生校服》		
检验检测结论	样品经检验，所检项目符合GB/T 31888-2015标准和GB 31701-2015标准规定的B类要求。 签发日期：2025 年 07 月 21 日		
备注	颜色：白色。		

批 准
(授权签字人) : 杨梁波

审 核 : 陈菲

主 检 : 孟委宁

杨梁波

陈菲

孟委宁

检验检测结果



共 4 页 第 2 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
1	纤维含量		%	棉: 96.5±5 氨纶: 3.5±3	棉: 98.1 氨纶: 1.9	合格
2	甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出	合格
3	pH值		—	4.0~8.5	6.3	合格
4	异味		—	无	无	合格
5	耐水色牢度	原样变色	级	≥3-4	4-5	合格
		棉布沾色	级	≥3-4	4-5	
		毛布沾色	级	≥3-4	4-5	
6	耐酸汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4-5	合格
		棉布沾色	级	≥3-4	4-5	
		毛布沾色	级	≥3-4	4-5	
7	耐碱汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4-5	合格
		棉布沾色	级	≥3-4	4-5	
		毛布沾色	级	≥3-4	4-5	
8	耐干摩擦色牢度		级	≥3-4	4-5	合格
9	耐湿摩擦色牢度		级	≥3	4-5	合格
10	耐皂洗色牢度	原样变色	级	≥3-4	4-5	合格
		棉布沾色	级	≥3-4	4-5	
		毛布沾色	级	≥3-4	4-5	
11	耐光色牢度		级	≥4	符合	合格
12	起球		级	≥3-4	4	合格
13	接缝强力		N	≥140	150	合格

检验检测结果



2025020101155

共 4 页 第 3 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
14	可分解致癌芳香胺染料	4-氨基联苯	mg/kg	≤20	未检出	合格
		联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		4-氯-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2-萘胺	mg/kg	≤20	未检出	
		邻氨基偶氮甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
		5-硝基-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		对氯苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4-二氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二氯联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二甲氧基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二甲基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
		2-甲氧基-5-甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯醚	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯硫醚	mg/kg	≤20	未检出	
		邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4-二氨基甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4,5-三甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		邻氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	

检 验 检 测 结 果



序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
14	可分解致癌芳香胺染料	4-氨基偶氮苯	mg/kg	≤20	未检出	合格
		2, 4-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2, 6-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
备注	1、甲醛含量测定低限为20mg/kg, “未检出”表示检测结果低于测定低限。 2、可分解致癌芳香胺染料测定低限为5mg/kg, “未检出”表示检测结果低于测定低限。					



211021142371



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2718

 2025020101146	
产品名称	运动上衣
委托单位	江苏省常州高级中学

检验检测报告



常州市食品药品纤维质量监督检验中心
(常州市粮油质量监督检测站、常州纤维检验所)



常州市食品药品纤维质量监督检验中心
(常州市粮油质量监督检测站、常州纤维检验所)
检验检测报告



共 4 页 第 1 页

产品名称	运动上衣	规格号型	—
委托单位	江苏省常州高级中学	联系电话	18068772732
地 址	—	邮政编码	—
生产单位 (标称)	江苏苏美达伊顿纪德品牌管理有限公司	批号/货号 /款号	18Y0550000S
商 标	—	样品等级	—
检验检测类别	送样委托检验	安全技术类别	GB 31701 B类
样品数量	1件	样品状态	符合检验要求
到样日期	2025-07-11	检验检测日期	2025-07-14~2025-07-18
检验检测 与判定依据	GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 31888-2015《中小学生校服》		
检验检测结论	样品经检验，所检项目符合GB/T 31888-2015标准和GB 31701-2015标准规定的B类要求。 签发日期：2025 年 07 月 21 日		
备注	颜色：藏青浅麻灰。		

批 准
(授权签字人)：杨梁波

审 核：陈菲

主 检：孟委宁

杨梁波

陈菲

孟委宁

检验检测结果



共 4 页 第 2 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
1	纤维含量		%	棉: 60 ± 5 聚酯纤维: 40 ± 5	藏青色面料: 棉: 58.3 聚酯纤维: 41.7 浅麻灰色面料: 棉: 57.2 聚酯纤维: 42.8	合格
2	甲醛含量		mg/kg	≤ 75	未检出	合格
3	pH值	藏青色面料	—	4.0~8.5	6.3	合格
		浅麻灰色面料	—	4.0~8.5	6.2	
4	异味		—	无	无	合格
5	耐水色牢度	藏青色面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	合格
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	
			涤纶沾色	级	$\geq 3-4$	
		浅麻灰色面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	
			涤纶沾色	级	$\geq 3-4$	
6	耐酸汗渍色牢度	藏青色面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	合格
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	
			涤纶沾色	级	$\geq 3-4$	
		浅麻灰色面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	
			涤纶沾色	级	$\geq 3-4$	
7	耐碱汗渍色牢度	藏青色面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	合格
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	
			涤纶沾色	级	$\geq 3-4$	
		浅麻灰色面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	

检验检测结果



共 4 页 第 3 页

序号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
7	耐碱汗渍色牢度	浅麻灰色面料	棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	合格
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
8	耐干摩擦色牢度	藏青色面料		级	$\geq 3-4$	4	合格
		浅麻灰色面料		级	$\geq 3-4$	4	
9	耐湿摩擦色牢度	藏青色面料		级	≥ 3	3-4	合格
		浅麻灰色面料		级	≥ 3	4	
10	耐皂洗色牢度	藏青色面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	合格
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		浅麻灰色面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
11	耐光色牢度	藏青色面料		级	≥ 4	4	合格
		浅麻灰色面料		级	≥ 4	4	
12	起球	藏青色面料		级	$\geq 3-4$	4	合格
		浅麻灰色面料		级	$\geq 3-4$	3-4	
13	接缝强力			N	≥ 140	370	合格
14	可分解致癌芳香胺染料	4-氨基联苯		mg/kg	≤ 20	未检出	合格
		联苯胺		mg/kg	≤ 20	未检出	
		4-氯-邻甲苯胺		mg/kg	≤ 20	未检出	
		2-萘胺		mg/kg	≤ 20	未检出	
		邻氨基偶氮甲苯		mg/kg	≤ 20	未检出	

检验检测结果



共 4 页 第 4 页

序号	检验检测项目	单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
14	可分解致癌芳香胺染料	5-硝基-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		对氯苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		2,4-二氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出
		4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出
		3,3'-二氯联苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		3,3'-二甲氧基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		3,3'-二甲基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出
		2-甲氧基-5-甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	mg/kg	≤20	未检出
		4,4'-二氨基二苯醚	mg/kg	≤20	未检出
		4,4'-二氨基二苯硫醚	mg/kg	≤20	未检出
		邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		2,4-二氨基甲苯	mg/kg	≤20	未检出
		2,4,5-三甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		邻氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出
		4-氨基偶氮苯	mg/kg	≤20	未检出
		2,4-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		2,6-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出
备注	1、甲醛含量测定低限为20mg/kg,“未检出”表示检测结果低于测定低限。 2、可分解致癌芳香胺染料测定低限为5mg/kg,“未检出”表示检测结果低于测定低限。				

检验
(3)



211021142371



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2718

 025020101158	
产品名称	领带
委托单位	江苏省常州高级中学

检验检测报告



常州市食品药品纤维质量监督检验中心
(常州市粮油质量监督检测站、常州纤维检验所)

常州市食品药品纤维质量监督检验中心
(常州市粮油质量监督检测站、常州纤维检验所)
检验检测报告



共 3 页 第 1 页

产品名称	领带	规格型号	—
委托单位	江苏省常州高级中学	联系电话	18068772732
地 址	—	邮政编码	—
生产单位 (标称)	江苏苏美达伊顿纪德品牌管理有限公司	批号/货号 /款号	K15D10300000
商 标	—	样品等级	合格品
检验检测类别	送样委托检验	安全技术类别	GB 31701 C类
样品数量	3条	样品状态	符合检验要求
到样日期	2025-07-10	检验检测日期	2025-07-14~2025-07-16
检验检测 与判定依据	GB/T 23314-2021《领带》 GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》		
检验检测结论	样品经检验，所检项目符合GB/T 23314-2021标准规定的合格品要求和GB 31701-2015标准规定的C类要求。 签发日期：2025 年 07 月 21 日		
备注	颜色：黑灰粉格。		

批 准
(授权签字人)：杨梁波

审 核：陈菲

主 检：孟委宁

杨梁波

陈菲

孟委宁

检验检测结果



2025020101158

共 3 页 第 2 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
1	纤维含量		%	聚酯纤维：100	聚酯纤维：100	合格
2	甲醛含量		mg/kg	≤300	未检出	合格
3	pH值		—	4.0~9.0	6.5	合格
4	异味		—	无	无	合格
5	耐水色牢度	原样变色	级	≥3	4	合格
		涤布沾色	级	≥3	4	
		棉布沾色	级	≥3	4	
6	耐酸汗渍色牢度	原样变色	级	≥3	4	合格
		涤布沾色	级	≥3	4	
		棉布沾色	级	≥3	4	
7	耐碱汗渍色牢度	原样变色	级	≥3	4	合格
		涤布沾色	级	≥3	4	
		棉布沾色	级	≥3	4	
8	耐干摩擦色牢度		级	≥3	4	合格
9	附件锐利性		—	不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	符合	合格
10	可分解致癌芳香胺染料	4-氨基联苯	mg/kg	≤20	未检出	合格
		联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		4-氯-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2-萘胺	mg/kg	≤20	未检出	
		邻氨基偶氮甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
		5-硝基-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	

检验检测结果



2025020101158

共 3 页 第 3 页

序号	检验检测项目	单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
10	可分解致癌芳香胺染料	对氯苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		2,4-二氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出
		4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出
		3,3'-二氯联苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		3,3'-二甲氧基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		3,3'-二甲基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出
		2-甲氧基-5-甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	mg/kg	≤20	未检出
		4,4'-二氨基二苯醚	mg/kg	≤20	未检出
		4,4'-二氨基二苯硫醚	mg/kg	≤20	未检出
		邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		2,4-二氨基甲苯	mg/kg	≤20	未检出
		2,4,5-三甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		邻氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出
		4-氨基偶氮苯	mg/kg	≤20	未检出
		2,4-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		2,6-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出
备注	1、甲醛含量测定低限为20mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。 2、可分解致癌芳香胺染料测定低限为5mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。				

合格



211021142371



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2718

 2025020101154	
产品名称	短裙
委托单位	江苏省常州高级中学

检验检测报告



常州市食品药品纤维质量监督检验中心
(常州市粮油质量监督检测站、常州纤维检验所)

常州市食品药品纤维质量监督检验中心
(常州市粮油质量监督检测站、常州纤维检验所)
检验检测报告



共 5 页 第 1 页

产品名称	短裙	规格号型	—
委托单位	江苏省常州高级中学	联系电话	18068772732
地 址	—	邮政编码	—
生产单位 (标称)	江苏苏美达伊顿纪德品牌管理有限公司	批号/货号 /款号	14Q20500000
商 标	—	样品等级	—
检验检测类别	送样委托检验	安全技术类别	GB 31701 B类
样品数量	1条	样品状态	符合检验要求
到样日期	2025-07-11	检验检测日期	2025-07-14~2025-07-18
检验检测 与判定依据	GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 31888-2015《中小学生校服》		
检验检测结论	样品经检验，所检项目符合GB/T 31888-2015标准和GB 31701-2015标准规定的B类要求。 签发日期：2025 年 07 月 21 日		
备注	颜色：浅灰黑色。		

批 准
(授权签字人) : 杨梁波

审 核 : 陈菲

主 检 : 孟委宁

杨梁波

陈菲

孟委宁

检 验 检 测 结 果



2025020101154

共 5 页 第 2 页

序号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
1	纤维含量			%	面料：聚酯纤维：65±5 粘胶纤维：35±5 里料：棉：100	面料：聚酯纤维：65.1 粘胶：34.9 里料：棉：100	合格
2	甲醛含量			mg/kg	≤75	未检出	合格
3	pH值	面料	—	—	4.0~8.5	6.4	合格
		里料	—	—	4.0~8.5	6.3	
4	异味			—	无	无	合格
5	耐水色牢度	面料	原样变色	级	≥3-4	4	合格
			涤布沾色	级	≥3-4	4	
			粘布沾色	级	≥3-4	4	
		里料	原样变色	级	≥3-4	4	
			棉布沾色	级	≥3-4	4	
			毛布沾色	级	≥3-4	4	
6	耐酸汗渍色牢度	面料	原样变色	级	≥3-4	4	合格
			涤布沾色	级	≥3-4	4	
			粘布沾色	级	≥3-4	4	
		里料	原样变色	级	≥3-4	4	
			棉布沾色	级	≥3-4	4	
			毛布沾色	级	≥3-4	4	
7	耐碱汗渍色牢度	面料	原样变色	级	≥3-4	4	合格
			涤布沾色	级	≥3-4	4	
			粘布沾色	级	≥3-4	4	
		里料	原样变色	级	≥3-4	4	

检验检测结果



共 5 页 第 3 页

序号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
7	耐碱汗渍色牢度	里料	棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	合格
			毛布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
8	耐干摩擦色牢度	面料		级	$\geq 3-4$	4	合格
		里料		级	$\geq 3-4$	4	
9	耐湿摩擦色牢度	面料		级	≥ 3	3-4	合格
		里料		级	≥ 3	3-4	
10	耐皂洗色牢度	面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	合格
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			粘布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		里料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			毛布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
11	耐光汗复合色牢度(酸性)	面料		级	$\geq 3-4$	4	合格
		里料		级	$\geq 3-4$	4	
12	耐光汗复合色牢度(碱性)	面料		级	$\geq 3-4$	4	合格
		里料		级	$\geq 3-4$	4	
13	耐光色牢度	面料		级	≥ 4	符合	合格
14	起球	面料		级	$\geq 3-4$	3-4	合格
15	接缝强力	里料		N	≥ 80	190	合格
16	可分解致癌芳香胺染料	4-氨基联苯		mg/kg	≤ 20	未检出	合格
		联苯胺		mg/kg	≤ 20	未检出	

检 验 检 测 结 果



2025020101154

共 5 页 第 4 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
16	可分解致癌芳香胺染料	4-氯-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	合格
		2-萘胺	mg/kg	≤20	未检出	
		邻氨基偶氮甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
		5-硝基-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		对氯苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4-二氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二氯联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二甲氧基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二甲基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
		2-甲氧基-5-甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-亚甲基-二-（2-氯苯胺）	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯醚	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯硫醚	mg/kg	≤20	未检出	
		邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4-二氨基甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4,5-三甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		邻氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
		4-氨基偶氮苯	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	

检 验 检 测 结 果



序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
16	可分解致癌芳香胺染料	2,6-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	合格
备注	1、甲醛含量测定低限为20mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。 2、可分解致癌芳香胺染料测定低限为5mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。					



211021142371



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2718



2025020101152

产品名称	学院长裤
委托单位	江苏省常州高级中学

检验检测报告



常州市食品药品纤维质量监督检验中心
(常州市粮油质量监督检测站、常州纤维检验所)

常州市食品药品纤维质量监督检验中心
(常州市粮油质量监督检测站、常州纤维检验所)
检验检测报告



共 4 页 第 1 页

产品名称	学院长裤	规格号型	—
委托单位	江苏省常州高级中学	联系电话	18068772732
地 址	—	邮政编码	—
生产单位 (标称)	江苏苏美达伊顿纪德品牌管理有限公司	批号/货号 /款号	16K11000000
商 标	—	样品等级	—
检验检测类别	送样委托检验	安全技术类别	GB 31701 B类
样品数量	1条	样品状态	符合检验要求
到样日期	2025-07-11	检验检测日期	2025-07-14~2025-07-18
检验检测 与判定依据	GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 31888-2015《中小学生校服》		
检验检测结论	样品经检验，所检项目符合GB/T 31888-2015标准和GB 31701-2015标准规定的B类要求。 签发日期：2025 年 07 月 21 日		
备注	颜色：深灰。		

批 准
(授权签字人)：杨梁波

审 核：陈菲

主 检：孟委宁

杨梁波

陈菲

孟委宁

检验检测结果



2025020101152

共 4 页 第 2 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价	
1	纤维含量		%	面料：聚酯纤维：100 口袋布：聚酯纤维： 65±5 棉：35±5	面料：聚酯纤维：100 口袋布：聚酯纤维：62.9 棉：37.1	合格	
2	甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出	合格	
3	pH值	面料	—	4.0~8.5	6.6	合格	
4	异味		—	无	无	合格	
5	耐水色牢度	面料	原样变色	级	≥3-4	4	合格
			涤布沾色	级	≥3-4	4	
			棉布沾色	级	≥3-4	4	
6	耐酸汗渍色牢度	面料	原样变色	级	≥3-4	4	合格
			涤布沾色	级	≥3-4	4	
			棉布沾色	级	≥3-4	4	
7	耐碱汗渍色牢度	面料	原样变色	级	≥3-4	4	合格
			涤布沾色	级	≥3-4	4	
			棉布沾色	级	≥3-4	4	
8	耐干摩擦色牢度	面料	级	≥3-4	4	合格	
9	耐湿摩擦色牢度	面料	级	≥3	4	合格	
10	耐皂洗色牢度	面料	原样变色	级	≥3-4	4	合格
			涤布沾色	级	≥3-4	4	
			棉布沾色	级	≥3-4	4	
11	耐光色牢度	面料	级	≥4	符合	合格	
12	起球	面料	级	≥3-4	4	合格	
13	接缝强力		N	≥140	170	合格	

检 验 检 测 结 果



共 4 页 第 3 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
14	可分解致癌芳香胺染料	4-氨基联苯	mg/kg	≤20	未检出	合格
		联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		4-氯-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2-萘胺	mg/kg	≤20	未检出	
		邻氨基偶氮甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
		5-硝基-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		对氯苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4-二氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二氯联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二甲氧基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二甲基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
		2-甲氧基-5-甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯醚	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯硫醚	mg/kg	≤20	未检出	
		邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4-二氨基甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4,5-三甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		邻氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	

检 验 检 测 结 果



2025020101152

共 4 页 第 4 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
14	可分解致癌芳香胺染料	4-氨基偶氮苯	mg/kg	≤20	未检出	合格
		2,4-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2,6-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
备注	1、甲醛含量测定低限为20mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。 2、可分解致癌芳香胺染料测定低限为5mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。					



211021142371



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2718

 2025020101156	
产品名称	脱卸式外套
委托单位	江苏省常州高级中学

检验检测报告



常州市食品药品纤维质量监督检验中心
(常州市粮油质量监督检测站、常州纤维检验所)

常州市食品药品纤维质量监督检验中心
(常州市粮油质量监督检测站、常州纤维检验所)
检验检测报告



共 7 页 第 1 页

产品名称	脱卸式外套	规格号型	—
委托单位	江苏省常州高级中学	联系电话	18068772732
地 址	—	邮政编码	—
生产单位 (标称)	江苏苏美达伊顿纪德品牌管理有限公司	批号/货号 /款号	17X00900000
商 标	—	样品等级	—
检验检测类别	送样委托检验	安全技术类别	GB 31701 B类
样品数量	1件	样品状态	符合检验要求
到样日期	2025-07-10	检验检测日期	2025-07-14~2025-07-18
检验检测 与判定依据	GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 31888-2015《中小学生校服》		
检验检测结论	样品经检验，所检项目符合GB/T 31888-2015标准和GB 31701-2015标准规定的B类要求。 签发日期：2025 年 07 月 22 日		
备注	颜色：藏青。		

批 准
(授权签字人)

：杨梁波

审 核 ：陈菲

主 检 ：孟委宁

杨梁波

陈菲

孟委宁

检验检测结果



共 7 页 第 2 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价	
1	纤维含量		%	外皮面料：聚酯纤维：100 外皮里料：聚酯纤维：100 内胆面料：锦纶：100 内胆里料：锦纶：100 胆料：聚酯纤维：100	外皮面料：聚酯纤维：100 （非纤维物质除外） 外皮大身里料：聚酯纤维：100 外皮袖子里料：聚酯纤维：100 内胆面/里料：锦纶：100 胆料：聚酯纤维：100	合格	
2	甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出	合格	
3	pH值	外皮面料	—	4.0~8.5	6.3	合格	
		外皮大身里料	—	4.0~8.5	6.2		
		外皮袖子里料	—	4.0~8.5	6.3		
		内胆面/里料	—	4.0~8.5	6.4		
4	异味		—	无	无	合格	
5	耐水色牢度	外皮面料	原样变色	级	≥3-4	4	合格
			涤布沾色	级	≥3-4	4	
			棉布沾色	级	≥3-4	4	
		外皮大身里料	原样变色	级	≥3-4	4	
			涤布沾色	级	≥3-4	4	
			棉布沾色	级	≥3-4	4	
		外皮袖子里料	原样变色	级	≥3-4	4	
			涤布沾色	级	≥3-4	4	
			棉布沾色	级	≥3-4	4	
		内胆面/里料	原样变色	级	≥3-4	4	
			锦布沾色	级	≥3-4	4	
			棉布沾色	级	≥3-4	4	
6	耐酸汗渍色牢度	外皮面料	原样变色	级	≥3-4	4	合格
			涤布沾色	级	≥3-4	4	

检 验 检 测 结 果



共 7 页 第 3 页

序号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
6	耐酸汗渍色牢度	外皮面料	棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	合格
			原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
		外皮大身里料	涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
		外皮袖子料	涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
		内胆面/里料	锦布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
7	耐碱汗渍色牢度		原样变色	级	$\geq 3-4$	4	合格
		外皮面料	涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
		外皮大身里料	涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
		外皮袖子料	涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
		内胆面/里料	锦布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	

检 验 检 测 结 果



共 7 页 第 4 页

序号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
7	耐碱汗渍色牢度	内胆面/里料	棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	合格
8	耐干摩擦色牢度	外皮面料		级	$\geq 3-4$	4	合格
		外皮大身里料		级	$\geq 3-4$	4	
		外皮袖子里料		级	$\geq 3-4$	4	
		内胆面/里料		级	$\geq 3-4$	4	
9	耐湿摩擦色牢度	外皮面料		级	≥ 3	4	合格
		外皮大身里料		级	≥ 3	4	
		外皮袖子里料		级	≥ 3	4	
		内胆面/里料		级	≥ 3	4	
10	耐皂洗色牢度	外皮面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	合格
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		外皮大身里料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		外皮袖子里料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		内胆面/里料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
			锦布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	

检 验 检 测 结 果



共 7 页 第 5 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价	
11	耐光色牢度	外皮面料	级	≥4	符合	合格	
		内胆面料	级	≥4	符合		
12	起球	外皮面料	级	≥3-4	4	合格	
		内胆面料	级	≥3-4	4-5		
13	接缝强力	外皮面料	N	≥140	270	合格	
		外皮里料	N	≥80	270		
		内胆面/里料组合样	N	≥140	370		
14	绒子含量		%	85（-5.0）	82（-2.7）	合格	
15	可分解致癌芳香胺染料	外皮面料、外皮大身里料、外皮袖子料	4-氨基联苯	mg/kg	≤20	未检出	合格
			联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			4-氯-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			2-萘胺	mg/kg	≤20	未检出	
			邻氨基偶氮甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
			5-硝基-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			对氯苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			2,4-二氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
			4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
			3,3'-二氯联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			3,3'-二甲氧基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			3,3'-二甲基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	

检验检测结果



025020101156

共 7 页 第 6 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价	
15	可分解致癌芳香胺染料	外皮面料、外皮大身里料、外皮袖子里料	2-甲氧基-5-甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	合格
			4, 4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	mg/kg	≤20	未检出	
			4, 4'-二氨基二苯醚	mg/kg	≤20	未检出	
			4, 4'-二氨基二苯硫醚	mg/kg	≤20	未检出	
			邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			2, 4-二氨基甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
			2, 4, 5-三甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			邻氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
			4-氨基偶氮苯	mg/kg	≤20	未检出	
			2, 4-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			2, 6-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
	内胆面/里料、胆料	4-氨基联苯	mg/kg	≤20	未检出		
		联苯胺	mg/kg	≤20	未检出		
		4-氯-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出		
		2-萘胺	mg/kg	≤20	未检出		
		邻氨基偶氮甲苯	mg/kg	≤20	未检出		
		5-硝基-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出		
		对氯苯胺	mg/kg	≤20	未检出		
		2, 4-二氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出		
		4, 4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出		
		3, 3'-二氯联苯胺	mg/kg	≤20	未检出		

检 验 检 测 结 果



共 7 页 第 7 页

序号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
15	可分解致癌芳香胺染料	内胆面/里料、胆料	3,3'-二甲氧基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	合格
			3,3'-二甲基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
			2-甲氧基-5-甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	mg/kg	≤20	未检出	
			4,4'-二氨基二苯醚	mg/kg	≤20	未检出	
			4,4'-二氨基二苯硫醚	mg/kg	≤20	未检出	
			邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			2,4-二氨基甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
			2,4,5-三甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			邻氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
			4-氨基偶氮苯	mg/kg	≤20	未检出	
			2,4-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			2,6-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
备注	1、甲醛含量测定低限为20mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。 2、可分解致癌芳香胺染料测定低限为5mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。						



211021142371



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2718



2025020101150

产品名称	学院短裤
委托单位	江苏省常州高级中学

检验检测报告



常州市食品药品纤维质量监督检验中心
(常州市粮油质量监督检测站、常州纤维检验所)

常州市食品药品纤维质量监督检验中心
(常州市粮油质量监督检测站、常州纤维检验所)
检 验 检 测 报 告



2025020101150

共 4 页 第 1 页

产品名称	学院短裤	规格号型	—
委托单位	江苏省常州高级中学	联系电话	18068772732
地 址	—	邮政编码	—
生产单位 (标称)	江苏苏美达伊顿纪德品牌管理有限公司	批号/货号 /款号	10K10400001
商 标	—	样品等级	—
检验检测类别	送样委托检验	安全技术类别	GB 31701 B类
样品数量	1条	样品状态	符合检验要求
到样日期	2025-07-11	检验检测日期	2025-07-14~2025-07-18
检验检测 与判定依据	GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 31888-2015《中小学生校服》		
检验检测结论	样品经检验，所检项目符合GB/T 31888-2015标准和GB 31701-2015标准规定的B类要求。 签发日期：2025 年 07 月 22 日		
备注	颜色：藏青。		

批 准
(授权签字人)

： 杨梁波

审 核 ： 陈菲

主 检 ： 孟委宁

杨梁波

陈菲

孟委宁

检验检测结果



2025020101150

共 4 页 第 2 页

序号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
1	纤维含量			%	面料：棉：60±5 聚酯纤维：40±5 口袋布：聚酯纤维：65±5 棉：35±5	面料：棉：55.4 聚酯纤维：44.6 口袋布：聚酯纤维：64.5 棉：35.5	合格
2	甲醛含量			mg/kg	≤75	未检出	合格
3	pH值	面料		—	4.0~8.5	6.6	合格
4	异味			—	无	无	合格
5	耐水色牢度	面料	原样变色	级	≥3-4	4	合格
			棉布沾色	级	≥3-4	4	
			涤纶沾色	级	≥3-4	3-4	
6	耐酸汗渍色牢度	面料	原样变色	级	≥3-4	4	合格
			棉布沾色	级	≥3-4	4	
			涤纶沾色	级	≥3-4	3-4	
7	耐碱汗渍色牢度	面料	原样变色	级	≥3-4	4	合格
			棉布沾色	级	≥3-4	4	
			涤纶沾色	级	≥3-4	3-4	
8	耐干摩擦色牢度	面料		级	≥3-4	4	合格
9	耐湿摩擦色牢度	面料		级	≥3	3-4	合格
10	耐皂洗色牢度	面料	原样变色	级	≥3-4	4	合格
			棉布沾色	级	≥3-4	4	
			涤纶沾色	级	≥3-4	4	
11	耐光汗复合色牢度（酸性）	面料		级	≥3-4	4	合格
12	耐光汗复合色牢度（碱性）	面料		级	≥3-4	4	合格
13	耐光色牢度	面料		级	≥4	符合	合格

检 验 检 测 结 果



2025020101150

共 4 页 第 3 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
14	起球	面料	级	$\geq 3-4$	4	合格
15	接缝强力		N	≥ 140	430	合格
16	可分解致癌芳香胺染料	4-氨基联苯	mg/kg	≤ 20	未检出	合格
		联苯胺	mg/kg	≤ 20	未检出	
		4-氯-邻甲苯胺	mg/kg	≤ 20	未检出	
		2-萘胺	mg/kg	≤ 20	未检出	
		邻氨基偶氮甲苯	mg/kg	≤ 20	未检出	
		5-硝基-邻甲苯胺	mg/kg	≤ 20	未检出	
		对氯苯胺	mg/kg	≤ 20	未检出	
		2,4-二氨基苯甲醚	mg/kg	≤ 20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤ 20	未检出	
		3,3'-二氯联苯胺	mg/kg	≤ 20	未检出	
		3,3'-二甲氧基联苯胺	mg/kg	≤ 20	未检出	
		3,3'-二甲基联苯胺	mg/kg	≤ 20	未检出	
		3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤ 20	未检出	
		2-甲氧基-5-甲基苯胺	mg/kg	≤ 20	未检出	
		4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	mg/kg	≤ 20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯醚	mg/kg	≤ 20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯硫醚	mg/kg	≤ 20	未检出	
		邻甲苯胺	mg/kg	≤ 20	未检出	
		2,4-二氨基甲苯	mg/kg	≤ 20	未检出	

质量
专用
3)

检验检测结果



2025020101150

共 4 页 第 4 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
16	可分解致癌芳香胺染料	2, 4, 5-三甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	合格
		邻氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
		4-氨基偶氮苯	mg/kg	≤20	未检出	
		2, 4-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2, 6-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
备注	1、甲醛含量测定低限为20mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。 2、可分解致癌芳香胺染料测定低限为5mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。					

注 意 事 项

- 1、检验检测报告未加盖承检机构公章或检验检测专用章的无效。
- 2、检验检测报告复制或涂改的无效。
- 3、检验检测报告无主检、审核、批准人签字的无效。
- 4、送样委托检验检测报告结果仅对来样负责。
- 5、若对委托检验检测结果存有异议，请在收到检验检测报告之日起的15日内向本机构提出申请，逾期将不予受理。
- 6、委托检验检测的剩余样品请在收到检验检测报告的三个月内凭证领取，逾期本机构将按有关规定处理。

联 系 方 式

地址：江苏省常州市钟楼区劳动西路323号

邮编：213001

监督电话（含区号）：0519-86696315

业务电话（含区号）：0519-86301568

传真电话（含区号）：0519-86650307

E-mail: 821016070@qq.com