



211021142371



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2718



2025020101505

产品名称	夏装
委托单位	常州市金泉制衣有限公司

检验检测报告



常州市食品药品纤维质量监督检验中心
(常州市粮油质量监督检测站、常州纤维检验所)

常州市食品药品纤维质量监督检验中心
(常州市粮油质量监督检测站、常州纤维检验所)
检 验 检 测 报 告



共 5 页 第 1 页

产品名称	夏装	规格号型	170/90
委托单位	常州市金泉制衣有限公司	联系电话	13685202819
地 址	天宁区郑陆镇三河口街文昌路112号	邮政编码	—
生产单位 (标称)	常州市金泉制衣有限公司	批号/货号 /款号	—
商 标	—	样品等级	合格品
检验检测类别	送样委托检验	安全技术类别	GB 31701 B类
样品数量	1套	样品状态	符合检验要求
到样日期	2025-08-05	检验检测日期	2025-08-06~2025-08-12
检验检测 与判定依据	GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 22854-2009《针织学生服》 GB/T 29862-2013《纺织品 纤维含量的标识》 		
检验检测结论	样品经检验，所检项目符合GB 31701-2015标准规定的B类要求、GB/T29862-2013标准和GB/T22854-2009标准规定的合格品要求。 签发日期：2025 年 08 月 19 日 		
备注	使用学校：常州市焦溪初级中学。颜色：灰+藏青。 		

批 准
(授权签字人)：杨梁波

审 核：陈菲

主 检：孟委宁

杨梁波

陈菲

孟委宁

检 验 检 测 结 果



共 5 页 第 2 页

检验检测项目				单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
纤维含量				%	棉：60±5 聚酯纤维：40±5	T恤：棉：57.9 聚酯纤维：42.1 裤子：棉：57.6 聚酯纤维：42.4	合格
甲醛含量				mg/kg	≤75	未检出	合格
pH值	T恤			—	4.0~8.5	6.2	合格
	裤子			—	4.0~8.5	6.0	
异味				—	无	无	合格
附件锐利性				—	不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	符合	合格
残留金属针				—	不允许残留金属针等锐利物	符合	合格
7	耐水色牢度	T恤	原样变色	级	≥3	4	合格
			棉布沾色	级	≥3	4	
			涤布沾色	级	≥3	4	
		裤子	原样变色	级	≥3	4	
			棉布沾色	级	≥3	4	
			涤布沾色	级	≥3	4	
8	耐酸汗渍色牢度	T恤	原样变色	级	≥3	4	合格
			棉布沾色	级	≥3	4	
			涤布沾色	级	≥3	4	
		裤子	原样变色	级	≥3	4	
			棉布沾色	级	≥3	4	
			涤布沾色	级	≥3	4	
9	耐碱汗渍色牢度	T恤	原样变色	级	≥3	4	合格
			棉布沾色	级	≥3	4	

检验检测结果



共 5 页 第 3 页


检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
耐碱汗渍色牢度	T恤	涤布沾色	级	≥ 3	4	合格
	裤子	原样变色	级	≥ 3	4	
		棉布沾色	级	≥ 3	4	
		涤布沾色	级	≥ 3	4	
耐干摩擦色牢度	T恤		级	≥ 3	4	合格
	裤子		级	≥ 3	4	
耐湿摩擦色牢度	T恤		级	$\geq 2-3$	4	合格
	裤子		级	$\geq 2-3$	3-4	
2 耐皂洗色牢度	T恤	原样变色	级	≥ 3	4	合格
		棉布沾色	级	≥ 3	4	
		涤布沾色	级	≥ 3	4	
	裤子	原样变色	级	≥ 3	4	
		棉布沾色	级	≥ 3	4	
		涤布沾色	级	≥ 3	4	
3 耐光、汗复合色牢度 (碱性)	T恤		级	$\geq 2-3$	4	合格
	裤子		级	$\geq 2-3$	3-4	
4 耐光色牢度	T恤		级	≥ 3	符合	合格
	裤子		级	≥ 3	符合	
15 起球	T恤		级	≥ 3.0	4.0	合格
	裤子		级	≥ 3.0	3.5	
16 接缝强力	裤后裆缝		N	≥ 140	302	合格

检验检测结果



共 5 页 第 4 页

序号	检验检测项目	单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
7	4-氨基联苯	mg/kg	≤20	未检出	合格
	联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
	4-氯-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
	2-萘胺	mg/kg	≤20	未检出	
	邻氨基偶氮甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
	5-硝基-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
	对氯苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
	2,4-二氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
	4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
	3,3'-二氯联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
	3,3'-二甲氧基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
	3,3'-二甲基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
	2-甲氧基-5-甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
	4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	mg/kg	≤20	未检出	
	4,4'-二氨基二苯醚	mg/kg	≤20	未检出	
	4,4'-二氨基二苯硫醚	mg/kg	≤20	未检出	
	邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
	2,4-二氨基甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
	2,4,5-三甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
	邻氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	



可分解致癌
芳香胺染料

检验检测结果



共 5 页 第 5 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
17	可分解致癌芳香胺染料	4-氨基偶氮苯	mg/kg	≤20	未检出	合格
		2,4-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2,6-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
18	绳带	7岁及以上儿童服装	—	1、头部和颈部调整服装尺寸的绳带不应有自由端，其他绳带不应有长度超过75mm的自由端。 头部和颈部：当服装平摊至最大尺寸时不应有突出的绳圈，当服装平摊至合适的穿着尺寸时突出的绳圈周长不应超过150mm；除肩带和颈带外，其他绳带不应使用弹性绳带	无绳带	合格
			—	2、—	—	
			—	3、固着在腰部的绳带，从固着点伸出的长度不应超过360mm	无绳带	
			—	4、短袖袖子平摊至最大尺寸时，袖口处绳带的伸出长度不应超过140mm	无绳带	
			—	5、除腰带外，背部不应有绳带伸出或系着	无绳带	
			—	6、长袖袖口处的绳带扣紧时应完全置于服装内	不适用	
			—	7、长至臀围线以下的服装，底边处的绳带不应超出服装下边缘。长至脚踝处的服装，底边处的绳带应该完全置于服装内	无绳带	
			—	8、除了第1项～第7项以外，服装平摊至最大尺寸时，伸出的绳带长度不应超过140mm	无绳带	
			—	9、绳带的自由末端不允许打结或使用立体装饰物	无绳带	
			—	10、两端固定且突出的绳圈的周长不应超过75mm；平贴在服装上的绳圈（例如，串带）其两固定端的长度不应超过75mm	无绳圈	
备注		1、甲醛含量测定低限为20mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。 2、可分解致癌芳香胺染料测定低限为5mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。				



211021142371



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2718



2025020101509

产品名称	秋装
委托单位	常州市金泉制衣有限公司

检验检测报告




常州市食品药品纤维质量监督检验中心
(常州市粮油质量监督检测站、常州纤维检验所)

常州市食品药品纤维质量监督检验中心
(常州市粮油质量监督检测站、常州纤维检验所)
检 验 检 测 报 告



2025020101509

共 5 页 第 1 页

产品名称	秋装	规格号型	175/95
委托单位	常州市金泉制衣有限公司	联系电话	13685202819
地 址	天宁区郑陆镇三河口街文昌路112号	邮政编码	—
生产单位 (标称)	常州市金泉制衣有限公司	批号/货号 /款号	—
商 标	—	样品等级	合格品
检验检测类别	送样委托检验	安全技术类别	GB 31701 B类
样品数量	1件	样品状态	符合检验要求
到样日期	2025-08-05	检验检测日期	2025-08-06~2025-08-12
检验检测 与判定依据	GB/T 22854-2009《针织学生服》 GB/T 29862-2013《纺织品 纤维含量的标识》 GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 		
检验检测结论	样品经检验，所检项目符合GB 31701-2015标准规定的B类要求、GB/T29862-2013标准和GB/T22854-2009标准规定的合格品要求。 签发日期：2025 年 08 月 19 日 		
备注	使用学校：常州市焦溪初级中学。颜色：灰+藏青。		

批 准
(授权签字人) : 杨梁波

审 核 : 陈菲

主 检 : 孟委宁

杨梁波

陈菲

孟委宁

检验检测结果




2025020101509

共 5 页 第 2 页

序号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
1	纤维含量			%	棉: 60±5 聚酯纤维: 40±5	藏青面料: 棉: 59.5 聚酯纤维: 40.5 灰色面料: 棉: 58.4 聚酯纤维: 41.6	合格
2	甲醛含量			mg/kg	≤75	未检出	合格
3	pH值	藏青面料	—	—	4.0~8.5	6.1	合格
		灰色面料	—	—	4.0~8.5	6.1	
4	异味			—	无	无	合格
5	附件锐利性			—	不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	符合	合格
6	残留金属针			—	不允许残留金属针等锐利物	符合	合格
7	耐水色牢度	藏青面料	原样变色	级	≥3	4	合格
			棉布沾色	级	≥3	4	
			涤纶沾色	级	≥3	4	
		灰色面料	原样变色	级	≥3	4	
			棉布沾色	级	≥3	4	
			涤纶沾色	级	≥3	4	
8	耐酸汗渍色牢度	藏青面料	原样变色	级	≥3	4	合格
			棉布沾色	级	≥3	4	
			涤纶沾色	级	≥3	4	
		灰色面料	原样变色	级	≥3	4	
			棉布沾色	级	≥3	4	
			涤纶沾色	级	≥3	4	
9	耐碱汗渍色牢度	藏青面料	原样变色	级	≥3	4	合格
			棉布沾色	级	≥3	4	

检验检测结果



2025020101509

共 5 页 第 3 页

序号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
9	耐碱汗渍色牢度	藏青面料	涤布沾色	级	≥3	4	合格
		灰色面料	原样变色	级	≥3	4	
			棉布沾色	级	≥3	4	
			涤布沾色	级	≥3	4	
10	耐干摩擦色牢度	藏青面料		级	≥3	4	合格
		灰色面料		级	≥3	4	
11	耐湿摩擦色牢度	藏青面料		级	≥2-3	3	合格
		灰色面料		级	≥2-3	4	
12	耐皂洗色牢度	藏青面料	原样变色	级	≥3	4	合格
			棉布沾色	级	≥3	4	
			涤布沾色	级	≥3	4	
		灰色面料	原样变色	级	≥3	4	
			棉布沾色	级	≥3	4	
			涤布沾色	级	≥3	4	
13	耐光、汗复合色牢度（碱性）	藏青面料		级	≥2-3	3-4	合格
		灰色面料		级	≥2-3	4	
14	耐光色牢度	藏青面料		级	≥3	符合	合格
		灰色面料		级	≥3	符合	
15	接缝强力	裤后裆缝		N	≥140	260	合格
16	起球	藏青面料		级	≥3.0	3.5	合格
		灰色面料		级	≥3.0	3.5	


检验检测结果



共 5 页 第 4 页

序号	检验检测项目	单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
17	可分解致癌芳香胺染料	4-氨基联苯	mg/kg	≤20	未检出
		联苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		4-氯-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		2-萘胺	mg/kg	≤20	未检出
		邻氨基偶氮甲苯	mg/kg	≤20	未检出
		5-硝基-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		对氯苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		2,4-二氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出
		4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出
		3,3'-二氯联苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		3,3'-二甲氧基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		3,3'-二甲基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出
		2-甲氧基-5-甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	mg/kg	≤20	未检出
		4,4'-二氨基二苯醚	mg/kg	≤20	未检出
		4,4'-二氨基二苯硫醚	mg/kg	≤20	未检出
		邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		2,4-二氨基甲苯	mg/kg	≤20	未检出
		2,4,5-三甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		邻氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出

合格



检验检测结果



共 5 页 第 5 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
17	可分解致癌芳香胺染料	4-氨基偶氮苯	mg/kg	≤20	未检出	合格
		2,4-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2,6-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
18	绳带	7岁及以上儿童服装	—	1、头部和颈部调整服装尺寸的绳带不应有自由端，其他绳带不应有长度超过75mm的自由端。 头部和颈部：当服装平摊至最大尺寸时不应有突出的绳圈，当服装平摊至合适的穿着尺寸时突出的绳圈周长不应超过150mm；除肩带和颈带外，其他绳带不应使用弹性绳带	无绳带	合格
			—	2、—	—	
			—	3、固着在腰部的绳带，从固着点伸出的长度不应超过360mm	无绳带	
			—	4、短袖袖子平摊至最大尺寸时，袖口处绳带的伸出长度不应超过140mm	不适用	
			—	5、除腰带外，背部不应有绳带伸出或系着	无绳带	
			—	6、长袖袖口处的绳带扣紧时应完全置于服装内	无绳带	
			—	7、长至臀围线以下的服装，底边处的绳带不应超出服装下边缘。长至脚踝处的服装，底边处的绳带应该完全置于服装内	无绳带	
			—	8、除了第1项~第7项以外，服装平摊至最大尺寸时，伸出的绳带长度不应超过140mm	无绳带	
			—	9、绳带的自由末端不允许打结或使用立体装饰物	无绳带	
			—	10、两端固定且突出的绳圈的周长不应超过75mm；平贴在服装上的绳圈（例如，串带）其两固定端的长度不应超过75mm	无绳圈	
备注		1、甲醛含量测定低限为20mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。 2、可分解致癌芳香胺染料测定低限为5mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。				



211021142371



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2718



2025020101508

产品名称	冬装
委托单位	常州市金泉制衣有限公司

检验检测报告




常州市食品药品纤维质量监督检验中心
(常州市粮油质量监督检测站、常州纤维检验所)

常州市食品药品纤维质量监督检验中心
(常州市粮油质量监督检测站、常州纤维检验所)
检 验 检 测 报 告



共 11 页 第 1 页

产品名称	冬装	规格号型	170/92A
委托单位	常州市金泉制衣有限公司	联系电话	13685202819
地 址	天宁区郑陆镇三河口街文昌路112号	邮政编码	—
生产单位 (标称)	常州市金泉制衣有限公司	批号/货号 /款号	—
商 标	—	样品等级	—
检验检测类别	送样委托检验	安全技术类别	GB 31701 B类
样品数量	1件	样品状态	符合检验要求
到样日期	2025-08-05	检验检测日期	2025-08-06~2025-08-12
检验检测 与判定依据	GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 31888-2015《中小学生校服》 		
检验检测结论	样品经检验，所检项目符合GB/T 31888-2015标准和GB 31701-2015标准规定的B类要求。 签发日期：2025 年 08 月 19 日 		
备注	使用学校：常州市焦溪初级中学。颜色：白+青灰+藏青。		

批 准
(授权签字人)：杨梁波

审 核：陈菲

主 检：孟委宁

杨梁波

陈菲

孟委宁

检验检测结果



2025020101508

共 11 页 第 2 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价	
1	纤维含量		%	面料：聚酯纤维：100 纱网面料：聚酯纤维：100 里料：聚酯纤维：100	外皮白色面料：聚酯纤维：100 外皮藏青色面料：聚酯纤维：100 外皮青灰色面料：聚酯纤维：100 外皮网眼里料：聚酯纤维：100 外皮袖子里料：聚酯纤维：100 内胆青色面料：聚酯纤维：100 内胆蓝色面料：聚酯纤维：100	合格	
2	甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出	合格	
3	pH值	外皮青灰色面料	—	4.0~8.5	6.4	合格	
		外皮藏青色面料	—	4.0~8.5	6.3		
		外皮网眼里料	—	4.0~8.5	6.3		
		外皮袖子里料	—	4.0~8.5	6.2		
		内胆蓝色面料	—	4.0~8.5	6.2		
		内胆青色面料	—	4.0~8.5	6.4		
4	异味		—	无	无	合格	
5	附件锐利性		—	不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	符合	合格	
6	残留金属针		—	不允许残留金属针等锐利物	符合	合格	
7	耐水色牢度	外皮青灰色面料	原样变色	级	≥3-4	4	合格
			涤布沾色	级	≥3-4	4	
			棉布沾色	级	≥3-4	4	
		外皮藏青色面料	原样变色	级	≥3-4	4	
			涤布沾色	级	≥3-4	4	
			棉布沾色	级	≥3-4	4	
		外皮网眼里料	原样变色	级	≥3-4	4	
			涤布沾色	级	≥3-4	4	
			棉布沾色	级	≥3-4	4	
		外皮袖子里料	原样变色	级	≥3-4	4	

检验检测结果



025020101508

共 11 页 第 3 页

序号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
7	耐水色牢度	外皮袖子 里料	涤纶沾色	级	$\geq 3-4$	4	合格
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		内胆蓝色 面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
			涤纶沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		内胆青色 面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
			涤纶沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
8	耐酸汗渍色牢度	外皮青灰 色面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	合格
			涤纶沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		外皮藏青 色面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
			涤纶沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		外皮网眼 里料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
			涤纶沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		外皮袖子 里料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
			涤纶沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		内胆蓝色 面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	

检 验 检 测 结 果



2025020101508

共 11 页 第 4 页

序号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
8	耐酸汗渍色牢度	内胆蓝色面料	涤纶沾色	级	$\geq 3-4$	4	合格
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		内胆青色面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
			涤纶沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
9	耐碱汗渍色牢度	外皮青灰色面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	合格
			涤纶沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		外皮藏青色面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
			涤纶沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		外皮网眼里料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
			涤纶沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		外皮袖子里料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
			涤纶沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		内胆蓝色面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
			涤纶沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		内胆青色面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	

检 验 检 测 结 果



共 11 页 第 5 页

序号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
9	耐碱汗渍色牢度	内胆青色面料	涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	合格
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
10	耐干摩擦色牢度	外皮青灰色面料		级	$\geq 3-4$	4	合格
		外皮藏青色面料		级	$\geq 3-4$	3-4	
		外皮网眼里料		级	$\geq 3-4$	3-4	
		外皮袖子里料		级	$\geq 3-4$	4	
		内胆蓝色面料		级	$\geq 3-4$	4	
		内胆青色面料		级	$\geq 3-4$	4	
11	耐湿摩擦色牢度	外皮青灰色面料		级	≥ 3	4	合格
		外皮藏青色面料		级	≥ 3	4	
		外皮网眼里料		级	≥ 3	4	
		外皮袖子里料		级	≥ 3	4	
		内胆蓝色面料		级	≥ 3	4	
		内胆青色面料		级	≥ 3	4	
12	耐皂洗色牢度	外皮青灰色面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	合格
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		外皮藏青色面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		外皮网眼里料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	

检验检测结果



共 11 页 第 6 页

序号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
12	耐皂洗色牢度	外皮网眼里料	涤布沾色	级	≥3-4	4	合格
			棉布沾色	级	≥3-4	4	
		外皮袖子里料	原样变色	级	≥3-4	4	
			涤布沾色	级	≥3-4	4	
			棉布沾色	级	≥3-4	4	
		内胆蓝色面料	原样变色	级	≥3-4	4	
			涤布沾色	级	≥3-4	4	
			棉布沾色	级	≥3-4	4	
		内胆青色面料	原样变色	级	≥3-4	4	
			涤布沾色	级	≥3-4	4	
			棉布沾色	级	≥3-4	4	
		13	耐光色牢度	外皮青灰色面料		级	
外皮藏青色面料				级	≥4	符合	
内胆蓝色面料				级	≥4	符合	
内胆青色面料				级	≥4	符合	
14	起球	外皮青灰色面料		级	≥3-4	4	合格
		外皮藏青色面料		级	≥3-4	4	
		内胆蓝色面料		级	≥3-4	3-4	
		内胆青色面料		级	≥3-4	3-4	
15	接缝强力	外皮	面料	N	≥140	280	合格
			里料	N	≥80	260	
		内胆		N	≥140	350	

检验检测结果



共 11 页 第 7 页

序号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
16	可分解致癌芳香胺染料	外皮青灰色面料、外皮藏青色面料、外皮网眼里料	4-氨基联苯	mg/kg	≤20	未检出	合格
			联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			4-氯-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			2-萘胺	mg/kg	≤20	未检出	
			邻氨基偶氮甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
			5-硝基-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			对氯苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			2,4-二氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
			4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
			3,3'-二氯联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			3,3'-二甲氧基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			3,3'-二甲基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
			2-甲氧基-5-甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	mg/kg	≤20	未检出	
			4,4'-二氨基二苯醚	mg/kg	≤20	未检出	
			4,4'-二氨基二苯硫醚	mg/kg	≤20	未检出	
			邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			2,4-二氨基甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
			2,4,5-三甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			邻氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	

检验检测结果



共 11 页 第 8 页


序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
16	外皮青灰色面料、外皮藏青色面料、外皮网眼里料	4-氨基偶氮苯	mg/kg	≤20	未检出	合格
		2,4-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2,6-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
	外皮袖子里料、内胆蓝色面料、内胆青色里料	4-氨基联苯	mg/kg	≤20	未检出	
		联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		4-氯-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2-萘胺	mg/kg	≤20	未检出	
		邻氨基偶氮甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
		5-硝基-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		对氯苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4-二氨基苯甲酸	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二氯联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二甲氧基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二甲基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
		2-甲氧基-5-甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯醚	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯硫醚	mg/kg	≤20	未检出	
		邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	

检验检测结果



共 11 页 第 9 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价	
16	可分解致癌芳香胺染料	外皮袖子里料、内胆蓝色面料、内胆青色里料	2, 4-二氨基甲苯	mg/kg	≤20	未检出	合格
			2, 4, 5-三甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			邻氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
			4-氨基偶氮苯	mg/kg	≤20	未检出	
			2, 4-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			2, 6-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
	外皮灰色面料		4-氨基联苯	mg/kg	≤20	未检出	
			联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			4-氯-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			2-萘胺	mg/kg	≤20	未检出	
			邻氨基偶氮甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
			5-硝基-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			对氯苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			2, 4-二氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
			4, 4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
			3, 3'-二氯联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			3, 3'-二甲氧基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			3, 3'-二甲基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			3, 3'-二甲基-4, 4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
			2-甲氧基-5-甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			4, 4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	mg/kg	≤20	未检出	



检验检测结果




共 11 页 第 10 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价	
16	可分解致癌芳香胺染料	外皮灰色面料	4,4'-二氨基二苯醚	mg/kg	≤20	未检出	合格
			4,4'-二氨基二苯硫醚	mg/kg	≤20	未检出	
			邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			2,4-二氨基甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
			2,4,5-三甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			邻氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
			4-氨基偶氮苯	mg/kg	≤20	未检出	
			2,4-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			2,6-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
17	绳带	7岁及以上儿童服装	—	1、头部和颈部调整服装尺寸的绳带不应有自由端，其他绳带不应有长度超过75mm的自由端。 头部和颈部：当服装平摊至最大尺寸时不应有突出的绳圈，当服装平摊至合适的穿着尺寸时突出的绳圈周长不应超过150mm；除肩带和颈带外，其他绳带不应使用弹性绳带	无绳带	合格	
			—	2、—	—		
			—	3、固着在腰部的绳带，从固着点伸出的长度不应超过360mm	无绳带		
			—	4、短袖袖子平摊至最大尺寸时，袖口处绳带的伸出长度不应超过140mm	不适用		
			—	5、除腰带外，背部不应有绳带伸出或系着	无绳带		
			—	6、长袖袖口处的绳带扣紧时应完全置于服装内	无绳带		

检验检测结果



序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
17	绳带	7岁及以上儿童服装	—	7、长至臀围线以下的服装，底边处的绳带不应超出服装下边缘。长至脚踝处的服装，底边处的绳带应该完全置于服装内	无绳带	合格
			—	8、除了第1项~第7项以外，服装平摊至最大尺寸时，伸出的绳带长度不应超过140mm	无绳带	
			—	9、绳带的自由末端不允许打结或使用立体装饰物	无绳带	
			—	10、两端固定且突出的绳圈的周长不应超过75mm；平贴在服装上的绳圈（例如，串带）其两固定端的长度不应超过75mm	无绳圈	
备注	1、甲醛含量测定低限为20mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。 2、可分解致癌芳香胺染料测定低限为5mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。					





211021142371



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2718



2025020101506

产品名称	冬装
委托单位	常州市焦溪初级中学

检验检测报告



常州市食品药品纤维质量监督检验中心
(常州市粮油质量监督检测站、常州纤维检验所)

常州市食品药品纤维质量监督检验中心
(常州市粮油质量监督检测站、常州纤维检验所)
检 验 检 测 报 告



共 11 页 第 1 页

产品名称	冬装	规格号型	170/92A
委托单位	常州市焦溪初级中学	联系电话	13861033001
地 址	天宁区郑陆镇焦溪路	邮政编码	—
生产单位 (标称)	常州市金泉制衣有限公司	批号/货号 /款号	—
商 标	—	样品等级	—
检验检测类别	送样委托检验	安全技术类别	GB 31701 B类
样品数量	1件	样品状态	符合检验要求
到样日期	2025-08-05	检验检测日期	2025-08-06~2025-08-12
检验检测 与判定依据	GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 31888-2015《中小学生校服》		
检验检测结论	样品经检验，所检项目符合GB/T 31888-2015标准和GB 31701-2015标准规定的B类要求。 签发日期：2025 年 08 月 19 日		
备注	颜色：白+青灰+藏青。		

批 准 (授权签字人) : 杨梁波 审 核 : 陈菲 主 检 : 孟委宁

杨梁波

陈菲

孟委宁

检验检测结果



共 11 页 第 2 页

序号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
1	纤维含量			%	面料：聚酯纤维：100 纱网面料：聚酯纤维：100 里料：聚酯纤维：100	外皮白色面料：聚酯纤维：100 外皮藏青色面料：聚酯纤维：100 外皮青灰色面料：聚酯纤维：100 外皮网眼里料：聚酯纤维：100 外皮袖子里料：聚酯纤维：100 内胆青色面料：聚酯纤维：100 内胆蓝色面料：聚酯纤维：100	合格
2	甲醛含量			mg/kg	≤75	未检出	合格
3	pH值	外皮藏青色面料		—	4.0~8.5	6.5	合格
		外皮青灰色面料		—	4.0~8.5	6.4	
		外皮网眼里料		—	4.0~8.5	6.4	
		外皮袖子里料		—	4.0~8.5	6.5	
		内胆蓝色面料		—	4.0~8.5	6.3	
		内胆青色面料		—	4.0~8.5	6.5	
4	异味			—	无	无	合格
5	附件锐利性			—	不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	符合	合格
6	残留金属针			—	不允许残留金属针等锐利物	符合	合格
7	耐水色牢度	外皮藏青色面料	原样变色	级	≥3-4	4	合格
			涤布沾色	级	≥3-4	4	
			棉布沾色	级	≥3-4	4	
		外皮青灰色面料	原样变色	级	≥3-4	4	
			涤布沾色	级	≥3-4	4	
			棉布沾色	级	≥3-4	4	
		外皮网眼里料	原样变色	级	≥3-4	4	
			涤布沾色	级	≥3-4	4	
			棉布沾色	级	≥3-4	4	
		外皮袖子里料	原样变色	级	≥3-4	4	

检验检测结果



2025020101506

共 11 页 第 3 页

序号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
7	耐水色牢度	外皮袖子里料	涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	合格
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		内胆青色面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		内胆蓝色面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
8	耐酸汗渍色牢度	外皮藏青色面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	合格
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		外皮青灰色面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		外皮网眼里料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		外皮袖子里料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		内胆青色面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	

检 验 检 测 结 果



共 11 页 第 4 页

序号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
8	耐酸汗渍色牢度	内胆青色面料	涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	合格
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		内胆蓝色面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
9	耐碱汗渍色牢度	外皮藏青色面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	合格
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		外皮青灰色面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		外皮网眼里料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		外皮袖子里料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		内胆青色面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		内胆蓝色面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	

检 验 检 测 结 果



2025020101506

共 11 页 第 5 页

序号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
9	耐碱汗渍色牢度	内胆蓝色面料	涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	合格
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
10	耐干摩擦色牢度	外皮藏青色面料		级	$\geq 3-4$	3-4	合格
		外皮青灰色面料		级	$\geq 3-4$	4	
		外皮网眼里料		级	$\geq 3-4$	3-4	
		外皮袖子里料		级	$\geq 3-4$	4	
		内胆青色面料		级	$\geq 3-4$	3-4	
		内胆蓝色面料		级	$\geq 3-4$	4	
11	耐湿摩擦色牢度	外皮藏青色面料		级	≥ 3	4	合格
		外皮青灰色面料		级	≥ 3	4	
		外皮网眼里料		级	≥ 3	4	
		外皮袖子里料		级	≥ 3	4	
		内胆青色面料		级	≥ 3	4	
		内胆蓝色面料		级	≥ 3	4	
12	耐皂洗色牢度	外皮藏青色面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	合格
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		外皮青灰色面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		外皮网眼里料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	

检 验 检 测 结 果



共 11 页 第 6 页

序号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
12	耐皂洗色牢度	外皮网眼里料	涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	合格
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		外皮袖子里料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		内胆青色面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		内胆蓝色面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
13	耐光色牢度	外皮藏青色面料		级	≥ 4	符合	合格
		外皮青灰色面料		级	≥ 4	符合	
		内胆青色面料		级	≥ 4	符合	
		内胆蓝色面料		级	≥ 4	符合	
14	起球	外皮藏青色面料		级	$\geq 3-4$	4	合格
		外皮青灰色面料		级	$\geq 3-4$	4	
		内胆青色面料		级	$\geq 3-4$	3-4	
		内胆蓝色面料		级	$\geq 3-4$	3-4	
15	接缝强力	外皮面料		N	≥ 140	250	合格
		外皮里料		N	≥ 80	220	

检验检测结果



2025020101506

共 11 页 第 7 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
15	接缝强力	内胆	N	≥140	300	合格
16	可分解致癌芳香胺染料	外皮藏青色面料、外皮青灰色面料、外皮白色面料	4-氨基联苯	mg/kg	≤20	未检出
			联苯胺	mg/kg	≤20	未检出
			4-氯-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出
			2-萘胺	mg/kg	≤20	未检出
			邻氨基偶氮甲苯	mg/kg	≤20	未检出
			5-硝基-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出
			对氯苯胺	mg/kg	≤20	未检出
			2,4-二氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出
			4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出
			3,3'-二氯联苯胺	mg/kg	≤20	未检出
			3,3'-二甲氧基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出
			3,3'-二甲基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出
			3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出
			2-甲氧基-5-甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出
			4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	mg/kg	≤20	未检出
			4,4'-二氨基二苯醚	mg/kg	≤20	未检出
			4,4'-二氨基二苯硫醚	mg/kg	≤20	未检出
			邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出
			2,4-二氨基甲苯	mg/kg	≤20	未检出
			2,4,5-三甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出

合格

检验检测结果



共 11 页 第 8 页

序号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
16	可分解致癌芳香胺染料	外皮藏青色面料、外皮青灰色面料、外皮白色面料	邻氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	合格
			4-氨基偶氮苯	mg/kg	≤20	未检出	
			2,4-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			2,6-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		外皮灰色面料、外皮网眼里料、外皮袖子里料	4-氨基联苯	mg/kg	≤20	未检出	
			联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			4-氯-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			2-萘胺	mg/kg	≤20	未检出	
			邻氨基偶氮甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
			5-硝基-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			对氯苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			2,4-二氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
			4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
			3,3'-二氯联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			3,3'-二甲氧基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			3,3'-二甲基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
			2-甲氧基-5-甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	mg/kg	≤20	未检出	
			4,4'-二氨基二苯醚	mg/kg	≤20	未检出	
			4,4'-二氨基二苯硫醚	mg/kg	≤20	未检出	

检验检测结果



共 11 页 第 9 页

序号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
16	可分解致癌芳香胺染料	外皮灰色面料、外皮网眼里料、外皮袖子里料	邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	合格
			2,4-二氨基甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
			2,4,5-三甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			邻氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
			4-氨基偶氮苯	mg/kg	≤20	未检出	
			2,4-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			2,6-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		内胆青色面料、内胆蓝色面料	4-氨基联苯	mg/kg	≤20	未检出	
			联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			4-氯-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			2-萘胺	mg/kg	≤20	未检出	
			邻氨基偶氮甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
			5-硝基-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			对氯苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			2,4-二氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
			4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
			3,3'-二氯联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			3,3'-二甲氧基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			3,3'-二甲基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
			2-甲氧基-5-甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	

检验检测结果



共 11 页 第 10 页

序号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
16	可分解致癌芳香胺染料	内胆青色面料、内胆蓝色面料	4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	mg/kg	≤20	未检出	合格
			4,4'-二氨基二苯醚	mg/kg	≤20	未检出	
			4,4'-二氨基二苯硫醚	mg/kg	≤20	未检出	
			邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			2,4-二氨基甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
			2,4,5-三甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			邻氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
			4-氨基偶氮苯	mg/kg	≤20	未检出	
			2,4-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			2,6-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
17	绳带	7岁及以上儿童服装	—	1、头部和颈部调整服装尺寸的绳带不应有自由端，其他绳带不应有长度超过75mm的自由端。 头部和颈部：当服装平摊至最大尺寸时不应有突出的绳圈，当服装平摊至合适的穿着尺寸时突出的绳圈周长不应超过150mm；除肩带和颈带外，其他绳带不应使用弹性绳带	无绳带	合格	
			—	2、—	—		
			—	3、固着在腰部的绳带，从固着点伸出的长度不应超过360mm	无绳带		
			—	4、短袖袖子平摊至最大尺寸时，袖口处绳带的伸出长度不应超过140mm	不适用		
			—	5、除腰带外，背部不应有绳带伸出或系着	无绳带		
			—	6、长袖袖口处的绳带扣紧时应完全置于服装内	无绳带		



211021142371



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2718



2025020101507

产品名称	秋装
委托单位	常州市焦溪初级中学

检验检测报告



常州市食品药品纤维质量监督检验中心
(常州市粮油质量监督检测站、常州纤维检验所)



常州市食品药品纤维质量监督检验中心
(常州市粮油质量监督检测站、常州纤维检验所)
检验检测报告



2025020101507

共 5 页 第 1 页

产品名称	秋装	规格号型	175/95
委托单位	常州市焦溪初级中学	联系电话	13861033001
地 址	天宁区郑陆镇焦溪路	邮政编码	—
生产单位 (标称)	常州市金泉制衣有限公司	批号/货号 /款号	—
商 标	—	样品等级	合格品
检验检测类别	送样委托检验	安全技术类别	GB 31701 B类
样品数量	1套	样品状态	符合检验要求
到样日期	2025-08-05	检验检测日期	2025-08-06~2025-08-12
检验检测 与判定依据	GB/T 22854-2009《针织学生服》 GB/T 29862-2013《纺织品 纤维含量的标识》 GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》		
检验检测结论	样品经检验，所检项目符合GB 31701-2015标准规定的B类要求、GB/T29862-2013标准和GB/T22854-2009标准规定的合格品要求。 签发日期：2025 年 08 月 19 日		
备注	颜色：灰+藏青。		

批 准
(授权签字人)：杨梁波

审 核：陈菲

主 检：孟委宁

杨梁波

陈菲

孟委宁

检验检测结果



2025020101507

共 5 页 第 2 页

序号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
1	纤维含量			%	棉: 60±5 聚酯纤维: 40±5	灰色面料: 棉: 58.9 聚酯纤维: 41.1 藏青色面料: 棉: 59.6 聚酯纤维: 40.4	合格
2	甲醛含量			mg/kg	≤75	未检出	合格
3	pH值	灰色面料	—	—	4.0~8.5	6.1	合格
		藏青色面料	—	—	4.0~8.5	6.1	
4	异味			—	无	无	合格
5	附件锐利性			—	不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	符合	合格
6	残留金属针			—	不允许残留金属针等锐利物	符合	合格
7	耐水色牢度	灰色面料	原样变色	级	≥3	4	合格
			棉布沾色	级	≥3	4	
			涤纶沾色	级	≥3	4	
		藏青色面料	原样变色	级	≥3	4	
			棉布沾色	级	≥3	4	
			涤纶沾色	级	≥3	4	
8	耐酸汗渍色牢度	灰色面料	原样变色	级	≥3	4	合格
			棉布沾色	级	≥3	4	
			涤纶沾色	级	≥3	4	
		藏青色面料	原样变色	级	≥3	4	
			棉布沾色	级	≥3	4	
			涤纶沾色	级	≥3	4	
9	耐碱汗渍色牢度	灰色面料	原样变色	级	≥3	4	合格
			棉布沾色	级	≥3	4	

检验检测结果



2025020101507

共 5 页 第 3 页

序号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
9	耐碱汗渍色牢度	灰色面料	涤布沾色	级	≥ 3	4	合格
		藏青色面料	原样变色	级	≥ 3	4	
			棉布沾色	级	≥ 3	4	
			涤布沾色	级	≥ 3	4	
10	耐干摩擦色牢度	灰色面料		级	≥ 3	4	合格
		藏青色面料		级	≥ 3	4	
11	耐湿摩擦色牢度	灰色面料		级	$\geq 2-3$	4	合格
		藏青色面料		级	$\geq 2-3$	3	
12	耐皂洗色牢度	灰色面料	原样变色	级	≥ 3	4	合格
			棉布沾色	级	≥ 3	4	
			涤布沾色	级	≥ 3	4	
		藏青色面料	原样变色	级	≥ 3	4	
			棉布沾色	级	≥ 3	4	
			涤布沾色	级	≥ 3	4	
13	耐光、汗复合色牢度(碱性)	灰色面料		级	$\geq 2-3$	4	合格
		藏青色面料		级	$\geq 2-3$	3-4	
14	耐光色牢度	灰色面料		级	≥ 3	符合	合格
		藏青色面料		级	≥ 3	符合	
15	起球	灰色面料		级	≥ 3.0	3.5	合格
		藏青色面料		级	≥ 3.0	3.5	
16	接缝强力	裤后裆缝		N	≥ 140	328	合格

检验检测结果



2025020101507

共 5 页 第 4 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
17	可分解致癌芳香胺染料	4-氨基联苯	mg/kg	≤20	未检出	合格
		联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		4-氯-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2-萘胺	mg/kg	≤20	未检出	
		邻氨基偶氮甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
		5-硝基-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		对氯苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4-二氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二氯联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二甲氧基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二甲基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
		2-甲氧基-5-甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-亚甲基-二-（2-氯苯胺）	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯醚	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯硫醚	mg/kg	≤20	未检出	
		邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4-二氨基甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4,5-三甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		邻氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	

检验检测结果



2025020101507

共 5 页 第 5 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
17	可分解致癌芳香胺染料	4-氨基偶氮苯	mg/kg	≤20	未检出	合格
		2,4-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2,6-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
18	绳带	7岁及以上儿童服装	—	1、头部和颈部调整服装尺寸的绳带不应有自由端，其他绳带不应有长度超过75mm的自由端。 头部和颈部：当服装平摊至最大尺寸时不应有突出的绳圈，当服装平摊至合适的穿着尺寸时突出的绳圈周长不应超过150mm；除肩带和颈带外，其他绳带不应使用弹性绳带	无绳带	合格
			—	2、—	—	
			—	3、固着在腰部的绳带，从固着点伸出的长度不应超过360mm	无绳带	
			—	4、短袖袖子平摊至最大尺寸时，袖口处绳带的伸出长度不应超过140mm	不适用	
			—	5、除腰带外，背部不应有绳带伸出或系着	无绳带	
			—	6、长袖袖口处的绳带扣紧时应完全置于服装内	无绳带	
			—	7、长至臀围线以下的服装，底边处的绳带不应超出服装下边缘。长至脚踝处的服装，底边处的绳带应该完全置于服装内	无绳带	
			—	8、除了第1项~第7项以外，服装平摊至最大尺寸时，伸出的绳带长度不应超过140mm	无绳带	
			—	9、绳带的自由末端不允许打结或使用立体装饰物	无绳带	
			—	10、两端固定且突出的绳圈的周长不应超过75mm；平贴在服装上的绳圈（例如，串带）其两固定端的长度不应超过75mm	无绳圈	
备注	1、甲醛含量测定低限为20mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。 2、可分解致癌芳香胺染料测定低限为5mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。					



211021142371



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2718



2025020101510

产品名称	夏装
委托单位	常州市焦溪初级中学

检验检测报告



常州市食品药品纤维质量监督检验中心
(常州市粮油质量监督检测站、常州纤维检验所)

常州市食品药品纤维质量监督检验中心
(常州市粮油质量监督检测站、常州纤维检验所)
检 验 检 测 报 告



共 5 页 第 1 页

产品名称	夏装	规格号型	170/90
委托单位	常州市焦溪初级中学	联系电话	13861033001
地 址	天宁区郑陆镇焦溪路	邮政编码	—
生产单位 (标称)	常州市金泉制衣有限公司	批号/货号 /款号	—
商 标	—	样品等级	合格品
检验检测类别	送样委托检验	安全技术类别	GB 31701 B类
样品数量	1套	样品状态	符合检验要求
到样日期	2025-08-05	检验检测日期	2025-08-06~2025-08-12
检验检测 与判定依据	GB/T 22854-2009《针织学生服》 GB/T 29862-2013《纺织品 纤维含量的标识》 GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》		
检验检测结论	样品经检验，所检项目符合GB 31701-2015标准规定的B类要求、GB/T 29862-2013标准和GB/T 22854-2009标准规定的合格品要求。 签发日期：2025 年 08 月 19 日		
备注	颜色：灰+藏青。		

批 准 (授权签字人) : 杨梁波 审 核 : 陈菲 主 检 : 孟委宁

杨梁波 陈菲 孟委宁

检 验 检 测 结 果



2025020101510

共 5 页 第 2 页

序号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
1	纤维含量			%	棉：60±5 聚酯纤维：40±5	T恤：棉：57.5 聚酯纤维：42.5 裤子：棉：57.4 聚酯纤维：42.6	合格
2	甲醛含量			mg/kg	≤75	未检出	合格
3	pH值	T恤		—	4.0~8.5	6.2	合格
		裤子		—	4.0~8.5	6.1	
4	异味			—	无	无	合格
5	附件锐利性			—	不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	符合	合格
6	残留金属针			—	不允许残留金属针等锐利物	符合	合格
7	耐水色牢度	T恤	原样变色	级	≥3	4	合格
			棉布沾色	级	≥3	4	
			涤纶沾色	级	≥3	4	
		裤子	原样变色	级	≥3	4	
			棉布沾色	级	≥3	4	
			涤纶沾色	级	≥3	4	
8	耐酸汗渍色牢度	T恤	原样变色	级	≥3	4	合格
			棉布沾色	级	≥3	4	
			涤纶沾色	级	≥3	4	
		裤子	原样变色	级	≥3	4	
			棉布沾色	级	≥3	4	
			涤纶沾色	级	≥3	4	
9	耐碱汗渍色牢度	T恤	原样变色	级	≥3	4	合格
			棉布沾色	级	≥3	4	

品
专用

检验检测结果



共 5 页 第 3 页

序号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
9	耐碱汗渍色牢度	T恤	涤布沾色	级	≥ 3	4	合格
		裤子	原样变色	级	≥ 3	4	
			棉布沾色	级	≥ 3	4	
			涤布沾色	级	≥ 3	4	
10	耐干摩擦色牢度	T恤		级	≥ 3	4	合格
		裤子		级	≥ 3	4	
11	耐湿摩擦色牢度	T恤		级	$\geq 2-3$	4	合格
		裤子		级	$\geq 2-3$	3-4	
12	耐皂洗色牢度	T恤	原样变色	级	≥ 3	4	合格
			棉布沾色	级	≥ 3	4	
			涤布沾色	级	≥ 3	4	
		裤子	原样变色	级	≥ 3	4	
			棉布沾色	级	≥ 3	4	
			涤布沾色	级	≥ 3	4	
13	耐光、汗复合色牢度(碱性)	T恤		级	$\geq 2-3$	4	合格
		裤子		级	$\geq 2-3$	4	
14	耐光色牢度	T恤		级	≥ 3	符合	合格
		裤子		级	≥ 3	符合	
15	起球	T恤		级	≥ 3.0	3.5	合格
		裤子		级	≥ 3.0	3.5	
16	接缝强力	裤后裆缝		N	≥ 140	302	合格

检验检测结果



共 5 页 第 4 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
17	可分解致癌芳香胺染料	4-氨基联苯	mg/kg	≤20	未检出	合格
		联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		4-氯-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2-萘胺	mg/kg	≤20	未检出	
		邻氨基偶氮甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
		5-硝基-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		对氯苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4-二氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二氯联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二甲氧基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二甲基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
		2-甲氧基-5-甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-亚甲基-二-（2-氯苯胺）	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯醚	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯硫醚	mg/kg	≤20	未检出	
		邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4-二氨基甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4,5-三甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		邻氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	

检验检测结果



共 5 页 第 5 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
17	可分解致癌芳香胺染料	4-氨基偶氮苯	mg/kg	≤20	未检出	合格
		2,4-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2,6-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
18	绳带	7岁及以上儿童服装	—	1、头部和颈部调整服装尺寸的绳带不应有自由端，其他绳带不应有长度超过75mm的自由端。 头部和颈部：当服装平摊至最大尺寸时不应有突出的绳圈，当服装平摊至合适的穿着尺寸时突出的绳圈周长不应超过150mm；除肩带和颈带外，其他绳带不应使用弹性绳带	无绳带	合格
			—	2、—	—	
			—	3、固着在腰部的绳带，从固着点伸出的长度不应超过360mm	无绳带	
			—	4、短袖袖子平摊至最大尺寸时，袖口处绳带的伸出长度不应超过140mm	无绳带	
			—	5、除腰带外，背部不应有绳带伸出或系着	无绳带	
			—	6、长袖袖口处的绳带扣紧时应完全置于服装内	不适用	
			—	7、长至臀围线以下的服装，底边处的绳带不应超出服装下边缘。长至脚踝处的服装，底边处的绳带应该完全置于服装内	无绳带	
			—	8、除了第1项～第7项以外，服装平摊至最大尺寸时，伸出的绳带长度不应超过140mm	无绳带	
			—	9、绳带的自由末端不允许打结或使用立体装饰物	无绳带	
			—	10、两端固定且突出的绳圈的周长不应超过75mm；平贴在服装上的绳圈（例如，串带）其两固定端的长度不应超过75mm	无绳圈	
备注	1、甲醛含量测定低限为20mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。 2、可分解致癌芳香胺染料测定低限为5mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。					