

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 报告编号: ZFLJ11062183 |                  |
| 信息                 | 委托单位 : 浙江乔治白服饰   |
|                    | 委托单位地址 : 浙江省平阳县平 |
|                    | 生产单位 : 浙江乔治白服饰   |
| 认定信息               | 样品描述 : 一件运动衣     |
|                    | 商标 : 乔治白         |
|                    | 客供成分 : 蓝色面料: 80% |

# 检验检测报告

## TESTING REPORT



纺织工业（常熟）检测中心  
常熟中纺联检测中心有限公司  
United Testing Services(Changshu)Co.,Ltd.



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L10234



纺织工业（常熟）检测中心  
常熟中纺联检测中心有限公司  
United Testing Services(Changshu)Co.,Ltd.

## 检测报告

防伪查询网址: [www.fcl-sz.org.cn](http://www.fcl-sz.org.cn)  
防伪码: 8366508025



报告编号: ZFLJ11062183

第 1 页, 共 5 页

|           |                                                                                            |                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 客户信息      | 委托单位 : 浙江乔治白服饰股份有限公司<br>委托单位地址 : 浙江省平阳县平瑞公路 588 号<br>生产单位 : 浙江乔治白服饰股份有限公司                  | 委托人 : /                                |
| 客户认定信息    | 样品描述 : 一件运动衣<br>商标 : 乔治白<br>客供成分 : 蓝色面料: 80%棉 20%聚酯纤维, 丈青色面料: 70%棉 30%聚酯纤维<br>样品名称 : 运动衣   |                                        |
| 检验性质      | 委托检测                                                                                       | 样品受理日期: 2025-07-15, 报告签发日期: 2025-07-17 |
| 检验/判定依据   | - GB 31701-2015 《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 B 类<br>- GB/T 31888-2015 《中小学生校服》                       |                                        |
| 综合检验结论    | • 样品所检并要求判定项目 符合 <GB 31701-2015 B 类>相应的技术要求。<br>• 样品所检并要求判定项目 符合 <GB/T 31888-2015>相应的技术要求。 |                                        |
| 检验结果及单项判定 | 见下页。                                                                                       |                                        |
| 样品呈现      | (以下为送检样品的照片呈现和/或裁剪自送检样品的贴样)<br><div><div>丈青色面料</div><div>蓝色面料</div></div>                  |                                        |

批准:

黄创平

审核:

检验检测专用章

制单:

魏文斌

地址: 江苏省常熟市南三环99号躬行楼3层、4层 Add: 3/F., 4/F., Gongxing Building, No.99, South Sanhuan Road, Changshu, Jiangsu, China

Tel.: 0512-52951880 Fax: 0512-52959980

E-mail: [fccstesting@sina.com](mailto:fccstesting@sina.com)

若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L10234



纺织工业（常熟）检测中心  
常熟中纺联检测中心有限公司  
United Testing Services(Changshu)Co.,Ltd.

## 检测报告

防伪查询网址: [www.fcl-sz.org.cn](http://www.fcl-sz.org.cn)

防伪码: 8366508025



报告编号: ZFLJ11062183

第 2 页, 共 5 页

| 测试项目 (计量单位)<br>[样品标识]                   | 测试方法<br>(参数说明)                           | 技术要求<br>(备注)                                                                     | 测试结果                                 | 判定 |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----|
| ✓                                       |                                          |                                                                                  |                                      |    |
| 接缝强力 (N)                                | GB/T 31888-2015 第 5.20 章节                | 后袖窿缝 $\geq 140$                                                                  | 后袖窿缝 540                             | 合格 |
| 异味                                      | GB 18401-2010 第 6.7 条款                   | 无异味                                                                              | 无异味                                  | 合格 |
| 残留金属针                                   | GB/T 24121-2009                          | 包装上不应使用金属针等锐利物, 产品上不允许使用残留金属针等锐利物                                                | 无金属针等锐利物                             | 合格 |
| 绳带                                      | GB/T 31888-2015 第 5.8 章                  | 根据 GB 31701-2015 条款 4.4.3 的要求                                                    | 无绳带                                  | 合格 |
| 附件锐利性                                   | GB/T 31702-2015                          | 所用附件不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘                                                            | -无可触及的锐利尖端<br>-无可触及的锐利边缘             | 合格 |
| ✓ [蓝色面料]                                |                                          |                                                                                  |                                      |    |
| 耐水色牢度 (级)                               | GB/T 5713-2013                           | 变色 $\geq 3-4$<br>沾色 $\geq 3-4$                                                   | 变色 4-5<br>沾色 4-5                     | 合格 |
| 耐汗渍色牢度 (级)                              | GB/T 3922-2013                           | 酸性: 变色 $\geq 3-4$<br>酸性: 沾色 $\geq 3-4$<br>碱性: 变色 $\geq 3-4$<br>碱性: 沾色 $\geq 3-4$ | (酸性)(碱性)<br>变色 4-5 4-5<br>沾色 4-5 4-5 | 合格 |
| 耐摩擦色牢度 (级)                              | GB/T 3920-2008                           | 干摩擦 $\geq 3-4$<br>湿摩擦 $\geq 3$                                                   | 干摩擦 4-5<br>湿摩擦 4-5                   | 合格 |
| 耐皂洗色牢度 (级)                              | GB/T 3921-2008 方法 A(1)                   | 变色 $\geq 3-4$<br>沾色 $\geq 3-4$                                                   | 变色 4-5<br>沾色 4-5                     | 合格 |
| 耐光色牢度 (级)                               | GB/T 8427-2008 方法 3, 参考 4 级蓝色羊毛标样        | $\geq 4$                                                                         | 4                                    | 合格 |
| pH 值                                    | GB/T 7573-2009<br>(萃取介质: 0.1mol/L 氯化钾溶液) | 4.0~8.5                                                                          | 6.3                                  | 合格 |
| 甲醛含量 (mg/kg)                            | GB/T 2912.1-2009 水萃取法                    | $\leq 75$                                                                        | 未检出                                  | 合格 |
| 备注: 1) “未检出”指小于检出限;<br>2) 检出限: 20mg/kg。 |                                          |                                                                                  |                                      |    |

地址: 江苏省常熟市南三环路99号躬行楼3层、4层 Add: 3/F., 4/F., Gongxing Building, No.99, South Sanhuan Road, Changshu, Jiangsu, China

Tel.: 0512-52951880 Fax: 0512-52959980

E-mail: fccstesting@sina.com

若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L10234



纺织工业（常熟）检测中心  
常熟中纺联检测中心有限公司  
United Testing Services(Changshu)Co.,Ltd.

|                    |                                              |  |
|--------------------|----------------------------------------------|--|
| 检测报告               | 防伪查询网址: www.fcl-sz.org.cn<br>防伪码: 8366508025 |  |
| 报告编号: ZFLJ11062183 | 第 3 页, 共 5 页                                 |  |

| 测试项目(计量单位)<br>[样品标识] | 测试方法<br>(参数说明)                                                                             | 技术要求<br>(备注)                                                                 | 测试结果                                 | 判定 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----|
| 可分解致癌芳香胺染料 (mg/kg)   | GB/T 17592-2011 GC/MSD 分析方法<br>备注: 1) “未检出”指小于检出限;<br>2) 检出限: 5mg/kg;<br>3) 禁用芳香胺物质清单见附页。  | 禁用( $\leq 20$ )                                                              | 未检出                                  | 合格 |
| 起球 (级)               | GB/T 4802.1-2008 圆轨迹法, 参数 E                                                                | $\geq 3-4$                                                                   | 4                                    | 合格 |
| 纤维含量 (%)             | FZ/T 01057.2-2007<br>FZ/T 01057.3-2007<br>FZ/T 01057.4-2007<br>FZ/T01101-2008<br>(结合公定回潮率) | 棉 80<br>聚酯纤维 20                                                              | 棉 81.6<br>聚酯纤维 18.4                  | 合格 |
| ✓ [丈青色面料]            |                                                                                            |                                                                              |                                      |    |
| 耐水色牢度 (级)            | GB/T 5713-2013                                                                             | 变色 $\geq 3-4$<br>沾色 $\geq 3-4$                                               | 变色 4-5<br>沾色 4-5                     | 合格 |
| 耐汗渍色牢度 (级)           | GB/T 3922-2013                                                                             | 酸性:变色 $\geq 3-4$<br>酸性:沾色 $\geq 3-4$<br>碱性:变色 $\geq 3-4$<br>碱性:沾色 $\geq 3-4$ | (酸性)(碱性)<br>变色 4-5 4-5<br>沾色 4-5 4-5 | 合格 |
| 耐摩擦色牢度 (级)           | GB/T 3920-2008                                                                             | 干摩擦 $\geq 3-4$<br>湿摩擦 $\geq 3$                                               | 干摩擦 4-5<br>湿摩擦 3                     | 合格 |
| 耐皂洗色牢度 (级)           | GB/T 3921-2008 方法 A(1)                                                                     | 变色 $\geq 3-4$<br>沾色 $\geq 3-4$                                               | 变色 4<br>沾色 4-5                       | 合格 |
| 耐光色牢度 (级)            | GB/T 8427-2008 方法 3, 参考 4 级蓝色羊毛标样                                                          | $\geq 4$                                                                     | >4                                   | 合格 |
| pH 值                 | GB/T 7573-2009<br>(萃取介质: 0.1mol/L 氯化钾溶液)                                                   | 4.0~8.5                                                                      | 6.4                                  | 合格 |
| 甲醛含量 (mg/kg)         | GB/T 2912.1-2009 水萃取法<br>备注: 1) “未检出”指小于检出限;<br>2) 检出限: 20mg/kg。                           | $\leq 75$                                                                    | 未检出                                  | 合格 |

地址: 江苏省常熟市南三环路99号翔行楼3层、4层 Add: 3/F., 4/F., Gongxing Building, No.99, South Sanhuan Road, Changshu, Jiangsu, China

Tel.: 0512-52951880 Fax: 0512-52959980

E-mail: fccstesting@sina.com

若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L10234



纺织工业（常熟）检测中心  
常熟中纺联检测中心有限公司  
United Testing Services(Changshu)Co.,Ltd.

## 检测报告

防伪查询网址: [www.fcl-sz.org.cn](http://www.fcl-sz.org.cn)  
防伪码: 8366508025



报告编号: ZFLJ11062183

第 4 页, 共 5 页

| 测试项目 (计量单位)<br>[样品标识] | 测试方法<br>(参数说明)                                                                                                                          | 技术要求<br>(备注)    | 测试结果                | 判定 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|----|
| 可分解致癌芳香胺染料 (mg/kg)    | GB/T 17592-2011 GC/MSD 分析方法<br>备注: 1) “未检出”指小于检出限;<br>2) 检出限: 5mg/kg;<br>3) 禁用芳香胺物质清单见附页。                                               | 禁用( $\leq 20$ ) | 未检出                 | 合格 |
| 起球 (级)                | GB/T 4802.1-2008 圆轨迹法, 参数 E                                                                                                             | $\geq 3-4$      | 4                   | 合格 |
| 纤维含量 (%)              | FZ/T 01057.2-2007<br>FZ/T 01057.3-2007<br>FZ/T 01057.4-2007<br>FZ/T 01101-2008<br>(结合公定回潮率)                                             | 棉 70<br>聚酯纤维 30 | 棉 72.7<br>聚酯纤维 27.3 | 合格 |
|                       |                                                                                                                                         |                 |                     |    |
| 备注                    | 1. 本实验室根据客户要求完成以上检测内容, 检测结果只对收到的样品负责。<br>2. 除非客户要求, 本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。<br>3. 检测报告不得部分复制, 全文复制除外, 复制报告未重新加盖本机构“检验检测专用章”或本机构公章无效。 |                 |                     |    |

地址: 江苏省常熟市南三环路99号躬行楼3层、4层 Add: 3/F., 4/F., Gongxing Building, No.99, South Sanhuan Road, Changshu, Jiangsu, China

Tel.: 0512-52951880 Fax: 0512-52959980

E-mail: fccstesting@sina.com

若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L10234



纺织工业（常熟）检测中心  
常熟中纺联检测中心有限公司  
United Testing Services(Changshu)Co.,Ltd.

## 检测报告

防伪查询网址: [www.fcl-sz.org.cn](http://www.fcl-sz.org.cn)  
防伪码: 8366508025



报告编号: ZFLJ11062183

第 5 页, 共 5 页

附页:

| No.<br>(编号) | CAS No.<br>(化学文摘编号) | Chemical Name<br>(化学名称)                                           |
|-------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1           | 92-67-1             | 4-aminobiphenyl (4-氨基联苯)                                          |
| 2           | 92-87-5             | benzidine (联苯胺)                                                   |
| 3           | 95-69-2             | 4-chloro-o-toluidine (4-氯邻甲苯胺)                                    |
| 4           | 91-59-8             | 2-naphthylamine (2-萘胺)                                            |
| 5           | 97-56-3             | o-aminoazotoluene (邻氨基偶氮甲苯)                                       |
| 6           | 99-55-8             | 5-nitro-o-toluidine (5-硝基-邻甲苯胺)                                   |
| 7           | 106-47-8            | p-chloroaniline (对氯苯胺)                                            |
| 8           | 615-05-4            | 2,4-diaminoanisole (2,4-二氨基苯甲醚)                                   |
| 9           | 101-77-9            | 4,4'-diaminobiphenylmethane (4,4'-二氨基二苯甲烷)                        |
| 10          | 91-94-1             | 3,3'-dichlorobenzidine (3,3'-二氯联苯胺)                               |
| 11          | 119-90-4            | 3,3'-dimethoxybenzidine (3,3'-二甲氧基联苯胺)                            |
| 12          | 119-93-7            | 3,3'-dimethylbenzidine (3,3'-二甲基联苯胺)                              |
| 13          | 838-88-0            | 3,3'-dimethyl-4,4'-diaminobiphenylmethane (3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷) |
| 14          | 120-71-8            | p-cresidine (2-甲氧基-5-甲基苯胺)                                        |
| 15          | 101-14-4            | 4,4'-methylene-bis- (2-chloroaniline) (4,4'-亚甲基-二- (2-氯苯胺))       |
| 16          | 101-80-4            | 4,4'-oxydianiline (4,4'-二氨基二苯醚)                                   |
| 17          | 139-65-1            | 4,4'-thiodianiline (4,4'-二氨基二苯硫醚)                                 |
| 18          | 95-53-4             | o-toluidine (邻甲苯胺)                                                |
| 19          | 95-80-7             | 2,4-toluylenediamine (2,4-二氨基甲苯)                                  |
| 20          | 137-17-7            | 2,4,5-trimethylaniline (2,4,5-三甲基苯胺)                              |
| 21          | 90-04-0             | o-anisidine (邻氨基苯甲醚)                                              |
| 22          | 60-09-3             | 4-aminoazobenzene (4-氨基偶氮苯)                                       |
| 23          | 95-68-1             | 2,4-xylydine (2,4-二甲基苯胺)                                          |
| 24          | 87-62-7             | 2,6-xylydine (2,6-二甲基苯胺)                                          |

===== 检测报告结束 =====

地址: 江苏省常熟市南三环99号躬行楼3层、4层 Add: 3/F., 4/F., Gongxing Building, No.99, South Sanhuan Road, Changshu, Jiangsu, China

Tel.: 0512-52951880 Fax: 0512-52959980

E-mail: [fccstesting@sina.com](mailto:fccstesting@sina.com)

若对检测报告有异议, 应于收到报告之日起 15 日内向检测单位提出, 逾期不予受理。