

202508. 检测



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2718

 2025020101361	
产品名称	衬衫
委托单位	常州市凤凰新城实验小学

检验检测报告



常州市食品药品纤维质量监督检验中心
(常州市粮油质量监督检测站、常州纤维检验所)



扫描全能王 创建

常州市食品药品纤维质量监督检验中心
(常州市粮油质量监督检测站、常州纤维检验所)
检验检测报告



2025020101361

共 4 页 第 1 页

产品名称	衬衫	规格型号	—
委托单位	常州市凤凰新城实验小学	联系电话	17315139667
地 址	—	邮政编码	—
生产单位 (标称)	江苏苏美达伊顿纪德品牌管理有限公司	批号/货号 /款号	10C15000000
商 标	—	样品等级	—
检验检测类别	送样委托检验	安全技术类别	GB 31701 B类
样品数量	1件	样品状态	符合检验要求
到样日期	2025-07-25	检验检测日期	2025-07-25~2025-07-30
检验检测 与判定依据	GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 31888-2015《中小学生校服》		
检验检测结论	样品经检验，所检项目符合GB/T 31888-2015标准和GB 31701-2015标准规定的B类要求。 签发日期：2025 年 08 月 01 日		
备注	颜色：白色。本检测针对常州市凤凰新城实验小学送样检测。		

批 准
(授权签字人)：杨梁波

审 核：陈菲

主 检：孟委宁

杨梁波

陈菲

孟委宁



扫描全能王 创建

检验检测结果



2025020101361


共 4 页 第 2 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
1	纤维含量		%	棉: 96.5 ± 5 氨纶: 3.5 ± 3	棉: 98.2 氨纶: 1.8	合格
2	甲醛含量		mg/kg	≤ 75	未检出	合格
3	pH值		—	4.0~8.5	7.3	合格
4	异味		—	无	无	合格
5	附件锐利性		—	不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	符合	合格
6	残留金属针		—	不允许残留金属针等锐利物	符合	合格
7	耐水色牢度	原样变色	级	$\geq 3-4$	4-5	合格
		棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
		毛布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
8	耐酸汗渍色牢度	原样变色	级	$\geq 3-4$	4-5	合格
		棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
		毛布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
9	耐碱汗渍色牢度	原样变色	级	$\geq 3-4$	4-5	合格
		棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
		毛布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
10	耐干摩擦色牢度		级	$\geq 3-4$	4-5	合格
11	耐湿摩擦色牢度		级	≥ 3	4-5	合格
12	耐皂洗色牢度	原样变色	级	$\geq 3-4$	4-5	合格
		棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
		毛布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
13	耐光色牢度		级	≥ 4	符合	合格



扫描全能王 创建

检 验 检 测 结 果



2025020101361

共 4 页 第 3 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
14	起球		级	$\geq 3-4$	4	合格
15	接缝强力		N	≥ 140	150	合格
16	可分解致癌芳香胺染料	4-氨基联苯	mg/kg	≤ 20	未检出	合格
		联苯胺	mg/kg	≤ 20	未检出	
		4-氯-邻甲苯胺	mg/kg	≤ 20	未检出	
		2-萘胺	mg/kg	≤ 20	未检出	
		邻氨基偶氮甲苯	mg/kg	≤ 20	未检出	
		5-硝基-邻甲苯胺	mg/kg	≤ 20	未检出	
		对氯苯胺	mg/kg	≤ 20	未检出	
		2,4-二氨基苯甲醚	mg/kg	≤ 20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤ 20	未检出	
		3,3'-二氯联苯胺	mg/kg	≤ 20	未检出	
		3,3'-二甲氧基联苯胺	mg/kg	≤ 20	未检出	
		3,3'-二甲基联苯胺	mg/kg	≤ 20	未检出	
		3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤ 20	未检出	
		2-甲氧基-5-甲基苯胺	mg/kg	≤ 20	未检出	
		4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	mg/kg	≤ 20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯醚	mg/kg	≤ 20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯硫醚	mg/kg	≤ 20	未检出	
		邻甲苯胺	mg/kg	≤ 20	未检出	
		2,4-二氨基甲苯	mg/kg	≤ 20	未检出	



扫描全能王 创建

检 验 检 测 结 果



2025020101361

共 4 页 第 4 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
16	可分解致癌芳香胺染料	2, 4, 5-三甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	合格
		邻氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
		4-氨基偶氮苯	mg/kg	≤20	未检出	
		2, 4-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2, 6-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
17	绳带	7岁及以上儿童服装	—	1、头部和颈部调整服装尺寸的绳带不应有自由端，其他绳带不应有长度超过75mm的自由端。 头部和颈部：当服装平摊至最大尺寸时不应有突出的绳圈，当服装平摊至合适的穿着尺寸时突出的绳圈周长不应超过150mm；除肩带和颈带外，其他绳带不应使用弹性绳带	无绳带	合格
			—	2、—	—	
			—	3、固着在腰部的绳带，从固着点伸出的长度不应超过360mm	无绳带	
			—	4、短袖袖子平摊至最大尺寸时，袖口处绳带的伸出长度不应超过140mm	不适用	
			—	5、除腰带外，背部不应有绳带伸出或系着	无绳带	
			—	6、长袖袖口处的绳带扣紧时应完全置于服装内	无绳带	
			—	7、长至臀围线以下的服装，底边处的绳带不应超出服装下边缘。长至脚踝处的服装，底边处的绳带应该完全置于服装内	无绳带	
			—	8、除了第1项～第7项以外，服装平摊至最大尺寸时，伸出的绳带长度不应超过140mm	无绳带	
			—	9、绳带的自由末端不允许打结或使用立体装饰物	无绳带	
			—	10、两端固定且突出的绳圈的周长不应超过75mm；平贴在服装上的绳圈（例如，串带）其两固定端的长度不应超过75mm	无绳圈	
备注	1、甲醛含量测定低限为20mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。 2、可分解致癌芳香胺染料测定低限为5mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。					



扫描全能王 创建

注 意 事 项

- 1、检验检测报告未加盖承检机构公章或检验检测专用章的无效。
- 2、检验检测报告复制或涂改的无效。
- 3、检验检测报告无主检、审核、批准人签字的无效。
- 4、送样委托检验检测报告结果仅对来样负责。
- 5、若对委托检验检测结果存有异议，请在收到检验检测报告之日起的15日内向本机构提出申请，逾期将不予受理。
- 6、委托检验检测的剩余样品请在收到检验检测报告的三个月内凭证领取，逾期本机构将按有关规定处理。

联 系 方 式

地址：江苏省常州市钟楼区劳动西路323号

邮编：213001

监督电话（含区号）：0519-86696315

业务电话（含区号）：0519-86301568

传真电话（含区号）：0519-86650307

E-mail: 821016070@qq.com



扫描全能王 创建

202508. 二检



211021142371



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2718

 2025020101362	
产品名称	长裤
委托单位	常州市凤凰新城实验小学

检验检测报告



常州市食品药品纤维质量监督检验中心
(常州市粮油质量监督检测站、常州纤维检验所)



扫描全能王 创建

常州市食品药品纤维质量监督检验中心
(常州市粮油质量监督检测站、常州纤维检验所)
检 验 检 测 报 告



2025020101362

共 4 页 第 1 页

产品名称	长裤	规格号型	—
委托单位	常州市凤凰新城实验小学	联系电话	17315139667
地 址	—	邮政编码	—
生产单位 (标称)	江苏苏美达伊顿纪德品牌管理有限公司	批号/货号 /款号	09K11100000
商 标	—	样品等级	—
检验检测类别	送样委托检验	安全技术类别	GB 31701 B类
样品数量	1条	样品状态	符合检验要求
到样日期	2025-07-25	检验检测日期	2025-07-25~2025-08-01
检验检测 与判定依据	GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 31888-2015《中小学生校服》		
检验检测结论	样品经检验，所检项目符合GB/T 31888-2015标准和GB 31701-2015标准规定的B类要求。 签发日期: 2025 年 08 月 04 日		
备注	颜色: 卡其。本检测针对常州市凤凰新城实验小学送样检测。		

批 准
(授权签字人) : 杨梁波

审 核 : 陈菲

主 检 : 孟委宁

杨梁波

陈菲

孟委宁



扫描全能王 创建

检验检测结果



2025020101362

共 4 页 第 2 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
1	纤维含量		%	棉: 60 ± 5 聚酯纤维: 40 ± 5	棉: 63.2 聚酯纤维: 36.8	合格
2	甲醛含量		mg/kg	≤ 75	未检出	合格
3	pH值		—	4.0~8.5	6.2	合格
4	异味		—	无	无	合格
5	附件锐利性		—	不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	符合	合格
6	残留金属针		—	不允许残留金属针等锐利物	符合	合格
7	耐水色牢度	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	合格
		棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
8	耐酸汗渍色牢度	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	合格
		棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
9	耐碱汗渍色牢度	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	合格
		棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
10	耐干摩擦色牢度		级	$\geq 3-4$	4	合格
11	耐湿摩擦色牢度		级	≥ 3	4	合格
12	耐皂洗色牢度	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	合格
		棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
13	耐光色牢度		级	≥ 4	符合	合格



扫描全能王 创建

检验检测结果



2025020101362

共 4 页 第 3 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
14	起球		级	≥3-4	4	合格
15	接缝强力		N	≥140	260	合格
16	可分解致癌芳香胺染料	4-氨基联苯	mg/kg	≤20	未检出	合格
		联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		4-氯-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2-萘胺	mg/kg	≤20	未检出	
		邻氨基偶氮甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
		5-硝基-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		对氯苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4-二氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二氯联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二甲氧基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二甲基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
		2-甲氧基-5-甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯醚	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯硫醚	mg/kg	≤20	未检出	
		邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4-二氨基甲苯	mg/kg	≤20	未检出	



扫描全能王 创建

检验检测结果



2025020101362

共 4 页 第 4 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
16	可分解致癌芳香胺染料	2,4,5-三甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	合格
		邻氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
		4-氨基偶氮苯	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2,6-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
17	绳带	7岁及以上儿童服装	—	1、头部和颈部调整服装尺寸的绳带不应有自由端，其他绳带不应有长度超过75mm的自由端。 头部和颈部：当服装平摊至最大尺寸时不应有突出的绳圈，当服装平摊至合适的穿着尺寸时突出的绳圈周长不应超过150mm；除肩带和颈带外，其他绳带不应使用弹性绳带	不适用	合格
			—	2、—	—	
			—	3、固着在腰部的绳带，从固着点伸出的长度不应超过360mm	无绳带	
			—	4、短袖袖子平摊至最大尺寸时，袖口处绳带的伸出长度不应超过140mm	不适用	
			—	5、除腰带外，背部不应有绳带伸出或系着	无绳带	
			—	6、长袖袖口处的绳带扣紧时应完全置于服装内	不适用	
			—	7、长至臀围线以下的服装，底边处的绳带不应超出服装下边缘。长至脚踝处的服装，底边处的绳带应该完全置于服装内	无绳带	
			—	8、除了第1项～第7项以外，服装平摊至最大尺寸时，伸出的绳带长度不应超过140mm	无伸出的绳带	
			—	9、绳带的自由末端不允许打结或使用立体装饰物	无绳带的自由末端	
			—	10、两端固定且突出的绳圈的周长不应超过75mm；平贴在服装上的绳圈（例如，串带）其两固定端的长度不应超过75mm	两固定端长度最大为52mm	
备注	1、甲醛含量测定低限为20mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。 2、可分解致癌芳香胺染料测定低限为5mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。					



扫描全能王 创建

注 意 事 项

- 1、检验检测报告未加盖承检机构公章或检验检测专用章的无效。
- 2、检验检测报告复制或涂改的无效。
- 3、检验检测报告无主检、审核、批准人签字的无效。
- 4、送样委托检验检测报告结果仅对来样负责。
- 5、若对委托检验检测结果存有异议，请在收到检验检测报告之日起的15日内向本机构提出申请，逾期将不予受理。
- 6、委托检验检测的剩余样品请在收到检验检测报告的三个月内凭证领取，逾期本机构将按有关规定处理。

联 系 方 式

地址：江苏省常州市钟楼区劳动西路323号

邮编：213001

监督电话（含区号）：0519-86696315

业务电话（含区号）：0519-86301568

传真电话（含区号）：0519-86650307

E-mail: 821016070@qq.com



202508 三检



211021142371




中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2718



2025020101360

产品名称	短裙
委托单位	常州市凤凰新城实验小学

检验检测报告




常州市食品药品纤维质量监督检验中心
(常州市粮油质量监督检测站、常州纤维检验所)



扫描全能王 创建

常州市食品药品纤维质量监督检验中心
(常州市粮油质量监督检测站、常州纤维检验所)
检 验 检 测 报 告



2025020101360

共 5 页 第 1 页

产品名称	短裙	规格号型	—
委托单位	常州市凤凰新城实验小学	联系电话	17315139667
地 址	—	邮政编码	—
生产单位 (标称)	江苏苏美达伊顿纪德品牌管理有限公司	批号/货号 /款号	22Q21500000
商 标	—	样品等级	—
检验检测类别	送样委托检验	安全技术类别	GB 31701 B类
样品数量	1条	样品状态	符合检验要求
到样日期	2025-07-25	检验检测日期	2025-07-25~2025-07-30
检验检测 与判定依据	GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 31888-2015《中小学生校服》		
检验检测结论	样品经检验，所检项目符合GB/T 31888-2015标准和GB 31701-2015标准规定的B类要求。 签发日期：2025 年 08 月 01 日		
备注	颜色：红色藏青。本检测针对常州市凤凰新城实验小学送样检测。		

批 准
(授权签字人)：杨梁波

审 核：陈菲

主 检：孟委宁

杨梁波

陈菲

孟委宁



扫描全能王 创建

检验检测结果



2025020101360

共 5 页 第 2 页

序号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
1	纤维含量			%	面料：聚酯纤维：65±5 粘胶纤维：35±5 里料：棉：100	面料：聚酯纤维：64.8 粘纤：35.2 里料：棉：100	合格
2	甲醛含量			mg/kg	≤75	未检出	合格
3	pH值	面料		—	4.0~8.5	7.3	合格
		里料		—	4.0~8.5	7.2	
4	异味			—	无	无	合格
5	附件锐利性			—	不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	符合	合格
6	残留金属针			—	不允许残留金属针等锐利物	符合	合格
7	耐水色牢度	面料	原样变色	级	≥3-4	4	合格
			涤布沾色	级	≥3-4	4	
			粘布沾色	级	≥3-4	4	
		里料	原样变色	级	≥3-4	4	
			棉布沾色	级	≥3-4	4	
			毛布沾色	级	≥3-4	4	
8	耐酸汗渍色牢度	面料	原样变色	级	≥3-4	4	合格
			涤布沾色	级	≥3-4	4	
			粘布沾色	级	≥3-4	4	
		里料	原样变色	级	≥3-4	4	
			棉布沾色	级	≥3-4	4	
			毛布沾色	级	≥3-4	4	
9	耐碱汗渍色牢度	面料	原样变色	级	≥3-4	4	合格
			涤布沾色	级	≥3-4	4	



扫描全能王 创建

检验检测结果



2025020101360

共 5 页 第 3 页

序号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
9	耐碱汗渍色牢度	面料	粘布沾色	级	≥3-4	4	合格
		里料	原样变色	级	≥3-4	4	
			棉布沾色	级	≥3-4	4	
			毛布沾色	级	≥3-4	4	
10	耐干摩擦色牢度	面料		级	≥3-4	4	合格
		里料		级	≥3-4	4	
11	耐湿摩擦色牢度	面料		级	≥3	3-4	合格
		里料		级	≥3	3	
12	耐皂洗色牢度	面料	原样变色	级	≥3-4	4	合格
			涤布沾色	级	≥3-4	4	
			粘布沾色	级	≥3-4	4	
		里料	原样变色	级	≥3-4	4	
			棉布沾色	级	≥3-4	4	
			毛布沾色	级	≥3-4	4	
13	耐光汗复合色牢度（酸性）	面料		级	≥3-4	4	合格
		里料		级	≥3-4	3-4	
14	耐光汗复合色牢度（碱性）	面料		级	≥3-4	4	合格
		里料		级	≥3-4	3-4	
15	耐光色牢度	面料		级	≥4	符合	合格
16	起球	面料		级	≥3-4	4	合格
17	接缝强力	里料		N	≥80	190	合格



扫描全能王 创建

检验检测结果



共 5 页 第 4 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
18	可分解致癌芳香胺染料	4-氨基联苯	mg/kg	≤20	未检出	合格
		联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		4-氯-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2-萘胺	mg/kg	≤20	未检出	
		邻氨基偶氮甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
		5-硝基-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		对氯苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4-二氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二氯联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二甲氧基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二甲基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
		2-甲氧基-5-甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-亚甲基-二-（2-氯苯胺）	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯醚	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯硫醚	mg/kg	≤20	未检出	
		邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4-二氨基甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4,5-三甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		邻氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	



扫描全能王 创建

检验检测结果



2025020101360

共 5 页 第 5 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
18	可分解致癌芳香胺染料	4-氨基偶氮苯	mg/kg	≤20	未检出	合格
		2,4-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2,6-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
19	绳带	7岁及以上儿童服装	—	1、头部和颈部调整服装尺寸的绳带不应有自由端，其他绳带不应有长度超过75mm的自由端。 头部和颈部：当服装平摊至最大尺寸时不应有突出的绳圈，当服装平摊至合适的穿着尺寸时突出的绳圈周长不应超过150mm；除肩带和颈带外，其他绳带不应使用弹性绳带	不适用	合格
			—	2、—	—	
			—	3、固着在腰部的绳带，从固着点伸出的长度不应超过360mm	无绳带	
			—	4、短袖袖子平摊至最大尺寸时，袖口处绳带的伸出长度不应超过140mm	不适用	
			—	5、除腰带外，背部不应有绳带伸出或系着	无绳带	
			—	6、长袖袖口处的绳带扣紧时应完全置于服装内	不适用	
			—	7、长至臀围线以下的服装，底边处的绳带不应超出服装下边缘。长至脚踝处的服装，底边处的绳带应该完全置于服装内	无绳带	
			—	8、除了第1项～第7项以外，服装平摊至最大尺寸时，伸出的绳带长度不应超过140mm	无绳带	
			—	9、绳带的自由末端不允许打结或使用立体装饰物	无绳带	
			—	10、两端固定且突出的绳圈的周长不应超过75mm；平贴在服装上的绳圈（例如，串带）其两固定端的长度不应超过75mm	无绳圈	
备注	1、甲醛含量测定低限为20mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。 2、可分解致癌芳香胺染料测定低限为5mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。					



扫描全能王 创建

注 意 事 项

- 1、检验检测报告未加盖承检机构公章或检验检测专用章的无效。
- 2、检验检测报告复制或涂改的无效。
- 3、检验检测报告无主检、审核、批准人签字的无效。
- 4、送样委托检验检测报告结果仅对来样负责。
- 5、若对委托检验检测结果存有异议，请在收到检验检测报告之日起的15日内向本机构提出申请，逾期将不予受理。
- 6、委托检验检测的剩余样品请在收到检验检测报告的三个月内凭证领取，逾期本机构将按有关规定处理。

联 系 方 式

地址：江苏省常州市钟楼区劳动西路323号

邮编：213001

监督电话（含区号）：0519-86696315

业务电话（含区号）：0519-86301568

传真电话（含区号）：0519-86650307

E-mail: 821016070@qq.com



202508.二检



211021142371



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2718



025020101357

产品名称	背心
委托单位	常州市凤凰新城实验小学

检验检测报告



常州市食品药品纤维质量监督检验中心
(常州市粮油质量监督检测站、常州纤维检验所)



扫描全能王 创建

常州市食品药品纤维质量监督检验中心
(常州市粮油质量监督检测站、常州纤维检验所)
检 验 检 测 报 告



2025020101357

共 4 页 第 1 页

产品名称	背心	规格号型	—
委托单位	常州市凤凰新城实验小学	联系电话	17315139667
地 址	—	邮政编码	—
生产单位 (标称)	江苏苏美达伊顿纪德品牌管理有限公司	批号/货号 /款号	09B11500000
商 标	—	样品等级	—
检验检测类别	送样委托检验	安全技术类别	GB 31701 B类
样品数量	1件	样品状态	符合检验要求
到样日期	2025-07-25	检验检测日期	2025-07-25~2025-07-30
检验检测 与判定依据	GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 31888-2015《中小学生校服》		
检验检测结论	样品经检验，所检项目符合GB/T 31888-2015标准和GB 31701-2015标准规定的B类要求。 签发日期：2025 年 08 月 01 日		
备注	颜色：藏青。本检测针对常州市凤凰新城实验小学送样检测。		

批 准
(授权签字人)：杨梁波

审 核：陈菲

主 检：孟委宁

杨梁波

陈菲

孟委宁



扫描全能王 创建

检验检测结果



2025020101357

共 4 页 第 2 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
1	纤维含量		%	棉: 100	棉: 100	合格
2	甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出	合格
3	pH值		—	4.0~8.5	7.1	合格
4	异味		—	无	无	合格
5	附件锐利性		—	不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	符合	合格
6	残留金属针		—	不允许残留金属针等锐利物	符合	合格
7	耐水色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	合格
		棉布沾色	级	≥3-4	4	
		毛布沾色	级	≥3-4	4	
8	耐酸汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	合格
		棉布沾色	级	≥3-4	4	
		毛布沾色	级	≥3-4	4	
9	耐碱汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	合格
		棉布沾色	级	≥3-4	4	
		毛布沾色	级	≥3-4	4	
10	耐干摩擦色牢度		级	≥3-4	4	合格
11	耐湿摩擦色牢度		级	≥3	3	合格
12	耐皂洗色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	合格
		棉布沾色	级	≥3-4	4	
		毛布沾色	级	≥3-4	4	
13	耐光色牢度		级	≥4	符合	合格



扫描全能王 创建

检验检测结果



2025020101357

共 4 页 第 3 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
14	起球		级	$\geq 3-4$	4	合格
15	可分解致癌芳香胺染料	4-氨基联苯	mg/kg	≤ 20	未检出	合格
		联苯胺	mg/kg	≤ 20	未检出	
		4-氯-邻甲苯胺	mg/kg	≤ 20	未检出	
		2-萘胺	mg/kg	≤ 20	未检出	
		邻氨基偶氮甲苯	mg/kg	≤ 20	未检出	
		5-硝基-邻甲苯胺	mg/kg	≤ 20	未检出	
		对氯苯胺	mg/kg	≤ 20	未检出	
		2,4-二氨基苯甲醚	mg/kg	≤ 20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤ 20	未检出	
		3,3'-二氯联苯胺	mg/kg	≤ 20	未检出	
		3,3'-二甲氧基联苯胺	mg/kg	≤ 20	未检出	
		3,3'-二甲基联苯胺	mg/kg	≤ 20	未检出	
		3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤ 20	未检出	
		2-甲氧基-5-甲基苯胺	mg/kg	≤ 20	未检出	
		4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	mg/kg	≤ 20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯醚	mg/kg	≤ 20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯硫醚	mg/kg	≤ 20	未检出	
		邻甲苯胺	mg/kg	≤ 20	未检出	
		2,4-二氨基甲苯	mg/kg	≤ 20	未检出	
		2,4,5-三甲基苯胺	mg/kg	≤ 20	未检出	



扫描全能王 创建

检验检测结果



2025020101357

共 4 页 第 4 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
15	可分解致癌芳香胺染料	邻氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	合格
		4-氨基偶氮苯	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2,6-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
16	绳带	7岁及以上儿童服装	—	1、头部和颈部调整服装尺寸的绳带不应有自由端，其他绳带不应有长度超过75mm的自由端。 头部和颈部：当服装平摊至最大尺寸时不应有突出的绳圈，当服装平摊至合适的穿着尺寸时突出的绳圈周长不应超过150mm；除肩带和颈带外，其他绳带不应使用弹性绳带	无绳带	合格
			—	2、—	—	
			—	3、固着在腰部的绳带，从固着点伸出的长度不应超过360mm	无绳带	
			—	4、短袖袖子平摊至最大尺寸时，袖口处绳带的伸出长度不应超过140mm	不适用	
			—	5、除腰带外，背部不应有绳带伸出或系着	无绳带	
			—	6、长袖袖口处的绳带扣紧时应完全置于服装内	不适用	
			—	7、长至臀围线以下的服装，底边处的绳带不应超出服装下边缘。长至脚踝处的服装，底边处的绳带应该完全置于服装内	无绳带	
			—	8、除了第1项~第7项以外，服装平摊至最大尺寸时，伸出的绳带长度不应超过140mm	无绳带	
			—	9、绳带的自由末端不允许打结或使用立体装饰物	无绳带	
			—	10、两端固定且突出的绳圈的周长不应超过75mm；平贴在服装上的绳圈（例如，串带）其两固定端的长度不应超过75mm	无绳圈	
备注	1、甲醛含量测定低限为20mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。 2、可分解致癌芳香胺染料测定低限为5mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。					



扫描全能王 创建

注 意 事 项

- 1、检验检测报告未加盖承检机构公章或检验检测专用章的无效。
- 2、检验检测报告复制或涂改的无效。
- 3、检验检测报告无主检、审核、批准人签字的无效。
- 4、送样委托检验检测报告结果仅对来样负责。
- 5、若对委托检验检测结果存有异议，请在收到检验检测报告之日起的15日内向本机构提出申请，逾期将不予受理。
- 6、委托检验检测的剩余样品请在收到检验检测报告的三个月内凭证领取，逾期本机构将按有关规定处理。

联 系 方 式

地址：江苏省常州市钟楼区劳动西路323号

邮编：213001

监督电话（含区号）：0519-86696315

业务电话（含区号）：0519-86301568

传真电话（含区号）：0519-86650307

E-mail: 821016070@qq.com



202508.二检



211021142371



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2718



2025020101358

产品名称	领带
委托单位	常州市凤凰新城实验小学

检验检测报告



常州市食品药品纤维质量监督检验中心
(常州市粮油质量监督检测站、常州纤维检验所)



扫描全能王 创建

常州市食品药品纤维质量监督检验中心
(常州市粮油质量监督检测站、常州纤维检验所)
检 验 检 测 报 告



2025020101358

共 3 页 第 1 页

产品名称	领带	规格号型	—
委托单位	常州市凤凰新城实验小学	联系电话	17315139667
地 址	—	邮政编码	—
生产单位 (标称)	江苏苏美达伊顿纪德品牌管理有限公司	批号/货号 /款号	K09D10200000
商 标	—	样品等级	合格品
检验检测类别	送样委托检验	安全技术类别	GB 31701 C类
样品数量	3条	样品状态	符合检验要求
到样日期	2025-07-25	检验检测日期	2025-07-25~2025-07-30
检验检测 与判定依据	GB/T 23314-2021《领带》 GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》		
检验检测结论	样品经检验，所检项目符合GB 31701-2015标准规定的C类要求和GB/T 23314-2021标准规定的合格品要求。 签发日期：2025 年 08 月 01 日		
备注	颜色：藏青红。本检测针对常州市凤凰新城实验小学送样检测。		

批 准
(授权签字人)：杨梁波

审 核：陈菲

主 检：孟委宁

杨梁波

陈菲

孟委宁



扫描全能王 创建

检验检测结果



2025020101358

共 3 页 第 2 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
1	纤维含量		%	聚酯纤维: 100	聚酯纤维: 100	合格
2	甲醛含量		mg/kg	≤300	未检出	合格
3	pH值		—	4.0~9.0	7.0	合格
4	异味		—	无	无	合格
5	耐水色牢度	原样变色	级	≥3	4	合格
		涤布沾色	级	≥3	4	
		棉布沾色	级	≥3	4	
6	耐酸汗渍色牢度	原样变色	级	≥3	4	合格
		涤布沾色	级	≥3	4	
		棉布沾色	级	≥3	4	
7	耐碱汗渍色牢度	原样变色	级	≥3	4	合格
		涤布沾色	级	≥3	4	
		棉布沾色	级	≥3	4	
8	耐干摩擦色牢度		级	≥3	4	合格
9	附件锐利性		—	不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	符合	合格
10	可分解致癌芳香胺染料	4-氨基联苯	mg/kg	≤20	未检出	合格
		联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		4-氯-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2-萘胺	mg/kg	≤20	未检出	
		邻氨基偶氮甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
		5-硝基-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	



扫描全能王 创建

检验检测结果



2025020101358

共 3 页 第 3 页

序号	检验检测项目	单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
10	可分解致癌芳香胺染料	对氯苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		2,4-二氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出
		4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出
		3,3'-二氯联苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		3,3'-二甲氧基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		3,3'-二甲基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出
		2-甲氧基-5-甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	mg/kg	≤20	未检出
		4,4'-二氨基二苯醚	mg/kg	≤20	未检出
		4,4'-二氨基二苯硫醚	mg/kg	≤20	未检出
		邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		2,4-二氨基甲苯	mg/kg	≤20	未检出
		2,4,5-三甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		邻氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出
		4-氨基偶氮苯	mg/kg	≤20	未检出
		2,4-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		2,6-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出
备注	1、甲醛含量测定低限为20mg/kg,“未检出”表示检测结果低于测定低限。 2、可分解致癌芳香胺染料测定低限为5mg/kg,“未检出”表示检测结果低于测定低限。				



扫描全能王 创建

注 意 事 项

- 1、检验检测报告未加盖承检机构公章或检验检测专用章的无效。
- 2、检验检测报告复制或涂改的无效。
- 3、检验检测报告无主检、审核、批准人签字的无效。
- 4、送样委托检验检测报告结果仅对来样负责。
- 5、若对委托检验检测结果存有异议，请在收到检验检测报告之日起的15日内向本机构提出申请，逾期将不予受理。
- 6、委托检验检测的剩余样品请在收到检验检测报告的三个月内凭证领取，逾期本机构将按有关规定处理。

联 系 方 式

地址：江苏省常州市钟楼区劳动西路323号

邮编：213001

监督电话（含区号）：0519-86696315

业务电话（含区号）：0519-86301568

传真电话（含区号）：0519-86650307

E-mail: 821016070@qq.com



扫描全能王 创建

202508.二检



211021142371



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2718



2025020101359

产品名称	脱卸式外套
委托单位	常州市凤凰新城实验小学

检验检测报告



常州市食品药品纤维质量监督检验中心
(常州市粮油质量监督检测站、常州纤维检验所)



扫描全能王 创建

常州市食品药品纤维质量监督检验中心
(常州市粮油质量监督检测站、常州纤维检验所)
检 验 检 测 报 告



2025020101359

共 8 页 第 1 页

产品名称	脱卸式外套	规格号型	—
委托单位	常州市凤凰新城实验小学	联系电话	17315139667
地 址	—	邮政编码	—
生产单位 (标称)	江苏苏美达伊顿纪德品牌管理有限公司	批号/货号 /款号	17X01500000
商 标	—	样品等级	—
检验检测类别	送样委托检验	安全技术类别	GB 31701 B类
样品数量	1件	样品状态	符合检验要求
到样日期	2025-07-25	检验检测日期	2025-07-25~2025-07-30
检验检测 与判定依据	GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 31888-2015《中小学生校服》		
检验检测结论	样品经检验，所检项目符合GB/T 31888-2015标准和GB 31701-2015标准规定的B类要求。 签发日期：2025 年 08 月 01 日		
备注	颜色：枣红。本检测针对常州市凤凰新城实验小学送样检测。		

批 准
(授权签字人) ； 杨梁波

审 核 ； 陈菲

主 检 ； 孟委宁

杨梁波

陈菲

孟委宁



扫描全能王 创建

检 验 检 测 结 果



025020101359

共 8 页 第 2 页

序号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
1	纤维含量			%	外皮面料：聚酯纤维：100 外皮里料：聚酯纤维：100 内胆面料：锦纶：100 内胆里料：锦纶：100 内胆填充物：聚酯纤维：100	外皮面料：聚酯纤维：100 （非纤维物质除外） 外皮网眼里料：聚酯纤维：100 外皮袖子里料：聚酯纤维：100 内胆面/里料：锦纶：100 内胆填充物：聚酯纤维：100	合格
2	甲醛含量			mg/kg	≤75	未检出	合格
3	pH值	外皮面料		—	4.0~8.5	7.2	合格
		外皮网眼里料		—	4.0~8.5	7.1	
		外皮袖子里料		—	4.0~8.5	7.3	
		内胆面/里料		—	4.0~8.5	6.7	
4	异味			—	无	无	合格
5	附件锐利性			—	不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	符合	合格
6	残留金属针			—	不允许残留金属针等锐利物	符合	合格
7	耐水色牢度	外皮面料	原样变色	级	≥3-4	4	合格
			涤布沾色	级	≥3-4	3-4	
			棉布沾色	级	≥3-4	4	
		外皮网眼里料	原样变色	级	≥3-4	4	
			涤布沾色	级	≥3-4	4	
			棉布沾色	级	≥3-4	4	
		外皮袖子里料	原样变色	级	≥3-4	4	
			涤布沾色	级	≥3-4	4	
			棉布沾色	级	≥3-4	4	
		内胆面/里料	原样变色	级	≥3-4	4	
			锦布沾色	级	≥3-4	3-4	
			棉布沾色	级	≥3-4	3-4	



扫描全能王 创建

检 验 检 测 结 果



2025020101359

共 8 页 第 3 页

序 号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项 评价
8	耐酸汗渍 色牢度	外皮面 料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	合格
			涤纶沾色	级	$\geq 3-4$	3-4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		外皮网 眼里料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
			涤纶沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		外皮袖 子里料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
			涤纶沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		内胆面 /里料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
			锦布沾色	级	$\geq 3-4$	3-4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	3-4	
9	耐碱汗渍 色牢度	外皮面 料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	合格
			涤纶沾色	级	$\geq 3-4$	3-4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		外皮网 眼里料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
			涤纶沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		外皮袖 子里料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
			涤纶沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	



扫描全能王 创建

检 验 检 测 结 果



025020101359

共 8 页 第 4 页

序号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
9	耐碱汗渍色牢度	内胆面/里料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	合格
			锦布沾色	级	$\geq 3-4$	3-4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	3-4	
10	耐干摩擦色牢度	外皮面料		级	$\geq 3-4$	4	合格
		外皮网眼里料		级	$\geq 3-4$	4	
		外皮袖子里料		级	$\geq 3-4$	4	
		内胆面/里料		级	$\geq 3-4$	4	
11	耐湿摩擦色牢度	外皮面料		级	≥ 3	4	合格
		外皮网眼里料		级	≥ 3	4	
		外皮袖子里料		级	≥ 3	3-4	
		内胆面/里料		级	≥ 3	4	
12	耐皂洗色牢度	外皮面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	合格
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		外皮网眼里料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		外皮袖子里料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		内胆面/里料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	



扫描全能王 创建

检 验 检 测 结 果



025020101359

共 8 页 第 5 页

序号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
12	耐皂洗色牢度	内胆面/里料	锦布沾色	级	$\geq 3-4$	4	合格
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
13	耐光色牢度	外皮面料		级	≥ 4	符合	合格
		内胆面料		级	≥ 4	符合	
14	起球	外皮面料		级	$\geq 3-4$	4-5	合格
		内胆面料		级	$\geq 3-4$	4-5	
15	接缝强力	外皮	面料	N	≥ 140	290	合格
			里料	N	≥ 80	330	
		内胆	面料	N	≥ 140	290	
			里料	N	≥ 80	290	
16	可分解致癌芳香胺染料	外皮面料、外皮网眼里料	4-氨基联苯	mg/kg	≤ 20	未检出	合格
			联苯胺	mg/kg	≤ 20	未检出	
			4-氯-邻甲苯胺	mg/kg	≤ 20	未检出	
			2-萘胺	mg/kg	≤ 20	未检出	
			邻氨基偶氮甲苯	mg/kg	≤ 20	未检出	
			5-硝基-邻甲苯胺	mg/kg	≤ 20	未检出	
			对氯苯胺	mg/kg	≤ 20	未检出	
			2,4-二氨基苯甲醚	mg/kg	≤ 20	未检出	
			4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤ 20	未检出	
			3,3'-二氯联苯胺	mg/kg	≤ 20	未检出	
			3,3'-二甲氧基联苯胺	mg/kg	≤ 20	未检出	



扫描全能王 创建

检 验 检 测 结 果



025020101359

共 8 页 第 6 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价	
16	可分解致癌芳香胺染料	外皮面料、外皮网眼里料	3,3'-二甲基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	合格
			3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
			2-甲氧基-5-甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	mg/kg	≤20	未检出	
			4,4'-二氨基二苯醚	mg/kg	≤20	未检出	
			4,4'-二氨基二苯硫醚	mg/kg	≤20	未检出	
			邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			2,4-二氨基甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
			2,4,5-三甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			邻氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
			4-氨基偶氮苯	mg/kg	≤20	未检出	
			2,4-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			2,6-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
	外皮袖子里料、内胆面/里料	4-氨基联苯	mg/kg	≤20	未检出		
		联苯胺	mg/kg	≤20	未检出		
		4-氯-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出		
		2-萘胺	mg/kg	≤20	未检出		
		邻氨基偶氮甲苯	mg/kg	≤20	未检出		
		5-硝基-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出		
		对氯苯胺	mg/kg	≤20	未检出		
		2,4-二氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出		



扫描全能王 创建

检验检测结果



2025020101359

共 8 页 第 7 页

序号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
16	可分解致癌芳香胺染料	外皮袖子、内胆面/里料	4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	合格
			3,3'-二氯联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			3,3'-二甲氧基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			3,3'-二甲基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
			2-甲氧基-5-甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	mg/kg	≤20	未检出	
			4,4'-二氨基二苯醚	mg/kg	≤20	未检出	
			4,4'-二氨基二苯硫醚	mg/kg	≤20	未检出	
			邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			2,4-二氨基甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
			2,4,5-三甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			邻氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
			4-氨基偶氮苯	mg/kg	≤20	未检出	
			2,4-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			2,6-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
17	绳带	7岁及以上儿童服装	—	1、头部和颈部调整服装尺寸的绳带不应有自由端，其他绳带不应有长度超过75mm的自由端。 头部和颈部：当服装平摊至最大尺寸时不应有突出的绳圈，当服装平摊至合适的穿着尺寸时突出的绳圈周长不应超过150mm；除肩带和颈带外，其他绳带不应使用弹性绳带	无绳带	合格	
			—	2、—	—		



扫描全能王 创建

检验检测结果



2025020101359

共 8 页 第 8 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
17	绳带	7岁及以上儿童服装	—	3、固着在腰部的绳带，从固着点伸出的长度不应超过360mm	无绳带	合格
			—	4、短袖袖子平摊至最大尺寸时，袖口处绳带的伸出长度不应超过140mm	不适用	
			—	5、除腰带外，背部不应有绳带伸出或系着	无绳带	
			—	6、长袖袖口处的绳带扣紧时应完全置于服装内	长袖袖口处的绳带扣紧时能完全置于服装内	
			—	7、长至臀围线以下的服装，底边处的绳带不应超出服装下边缘。长至脚踝处的服装，底边处的绳带应该完全置于服装内	无绳带	
			—	8、除了第1项～第7项以外，服装平摊至最大尺寸时，伸出的绳带长度不应超过140mm	伸出的绳带长度最大为72mm	
			—	9、绳带的自由末端不允许打结或使用立体装饰物	绳带的自由末端未打结或使用立体装饰物	
			—	10、两端固定且突出的绳圈的周长不应超过75mm；平贴在服装上的绳圈（例如，串带）其两固定端的长度不应超过75mm	两端固定且突出的绳圈的周长最大为57mm；两固定端长度最大为31mm	
备注	1、甲醛含量测定低限为20mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。 2、可分解致癌芳香胺染料测定低限为5mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。					



扫描全能王 创建

注 意 事 项

- 1、检验检测报告未加盖承检机构公章或检验检测专用章的无效。
- 2、检验检测报告复制或涂改的无效。
- 3、检验检测报告无主检、审核、批准人签字的无效。
- 4、送样委托检验检测报告结果仅对来样负责。
- 5、若对委托检验检测结果存有异议，请在收到检验检测报告之日起的15日内向本机构提出申请，逾期将不予受理。
- 6、委托检验检测的剩余样品请在收到检验检测报告的三个月内凭证领取，逾期本机构将按有关规定处理。

联 系 方 式

地址：江苏省常州市钟楼区劳动西路323号

邮编：213001

监督电话（含区号）：0519-86696315

业务电话（含区号）：0519-86301568

传真电话（含区号）：0519-86650307

E-mail: 821016070@qq.com



扫描全能王 创建