



211021142371



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2718

 025020101904	
产品名称	学生服-夏季套装
委托单位	常州市北环中学 常州市同济中学

检验检测报告



常州市食品药品纤维质量
(常州市粮油质量监督检测站)

常州市食品药品纤维质量监督检验中心
(常州市粮油质量监督检测站、常州纤维检验所)
检验检测报告



2025020101904

共 6 页 第 1 页

产品名称	学生服-夏季套装	规格号型	T恤：175/96A 中裤：175/82A
委托单位	常州市北环中学 常州市同济中学	联系电话	—
地 址	—	邮政编码	—
生产单位 (标称)	江苏兰诗服饰有限公司	批号/货号 /款号	—
商 标	兰诗	样品等级	合格品
检验检测类别	送样委托检验	安全技术类别	GB 31701 B类
样品数量	1套	样品状态	符合检验要求
到样日期	2025-08-19	检验检测日期	2025-08-20~2025-08-25
检验检测 与判定依据	GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 31888-2015《中小学生校服》		
检验检测结论	样品经检验，所检项目符合GB/T 31888-2015标准和GB 31701-2015标准规定的B类要求。 签发日期：2025 年 08 月 01 日		
备注	颜色：T恤：白色+藏青；中裤：藏青。		

批准
(授权签字人)：杨梁波 审 核：陈菲 主 检：孟委宁

杨梁波

陈菲

孟委宁

检验检测结果



2025020101904

共 6 页 第 2 页

序号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
1	纤维含量			%	棉: 95±5 氨纶: 5±3	T恤白色面料: 棉: 96.0 氨纶: 4.0 T恤青色面料: 棉: 95.8 氨纶: 4.2 中裤: 棉: 96.1 氨纶: 3.9	合格
2	甲醛含量			mg/kg	≤75	未检出	合格
3	pH值	T恤白色面料		—	4.0~8.5	6.2	合格
		T恤青色面料		—	4.0~8.5	6.3	
		中裤		—	4.0~8.5	6.2	
4	异味			—	无	无	合格
5	附件锐利性			—	不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	符合	合格
6	残留金属针			—	不允许残留金属针等锐利物	符合	合格
7	耐水色牢度	T恤白色面料	原样变色	级	≥3-4	4-5	合格
			棉布沾色	级	≥3-4	4-5	
			毛布沾色	级	≥3-4	4-5	
		T恤青色面料	原样变色	级	≥3-4	4	
			棉布沾色	级	≥3-4	4	
			毛布沾色	级	≥3-4	4	
		中裤	原样变色	级	≥3-4	4	
			棉布沾色	级	≥3-4	4	
			毛布沾色	级	≥3-4	4	
耐酸汗渍色牢度	T恤白色面料	原样变色	级	≥3-4	4-5	合格	
		棉布沾色	级	≥3-4	4-5		
		毛布沾色	级	≥3-4	4-5		
	T恤青色面料	原样变色	级	≥3-4	4		

检 验 检 测 结 果



共 6 页 第 3 页

序 号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项 评价
8	耐酸汗渍色 牢度	T恤青色 面料	棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	合格
			毛布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		中裤	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			毛布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
9	耐碱汗渍色 牢度	T恤白色 面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4-5	合格
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
			毛布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
		T恤青色 面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			毛布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		中裤	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			毛布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
10	耐干摩擦色 牢度	T恤白色面料		级	$\geq 3-4$	4-5	合格
		T恤青色面料		级	$\geq 3-4$	4	
		中裤		级	$\geq 3-4$	4	
	耐湿摩擦色 牢度	T恤白色面料		级	≥ 3	4-5	合格
		T恤青色面料		级	≥ 3	3-4	
		中裤		级	≥ 3	3-4	
	耐皂洗色牢 度	T恤白色 面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4-5	合格

检 验 检 测 结 果



2025020101904

共 6 页 第 4 页

序号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
12	耐皂洗色牢度	T恤白色面料	棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	合格
			毛布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
		T恤青色面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			毛布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		中裤	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			毛布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
13	耐光汗复合色牢度（酸性）	T恤白色面料		级	$\geq 3-4$	3-4	合格
		T恤青色面料		级	$\geq 3-4$	4	
		中裤		级	$\geq 3-4$	4	
14	耐光汗复合色牢度（碱性）	T恤白色面料		级	$\geq 3-4$	3-4	合格
		T恤青色面料		级	$\geq 3-4$	4	
		中裤		级	$\geq 3-4$	4	
15	耐光色牢度	T恤白色面料		级	≥ 4	符合	合格
		T恤青色面料		级	≥ 4	符合	
		中裤		级	≥ 4	符合	
16	起球	T恤青色面料		级	$\geq 3-4$	4	合格
		中裤		级	$\geq 3-4$	4	
17	接缝强力	T恤		N	≥ 140	270	合格
		中裤		N	≥ 140	320	

检 验 检 测 结 果



共 6 页 第 5 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
18	可分解致癌芳香胺染料	4-氨基联苯	mg/kg	≤20	未检出	合格
		联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		4-氯-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2-萘胺	mg/kg	≤20	未检出	
		邻氨基偶氮甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
		5-硝基-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		对氯苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4-二氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二氯联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二甲氧基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二甲基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
		2-甲氧基-5-甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯醚	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯硫醚	mg/kg	≤20	未检出	
		邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4-二氨基甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4,5-三甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		邻氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	