

常州市食品药品纤维质量监督检验中心
(常州市粮油质量监督检测站、常州纤维检验所)
检 验 检 测 报 告



2024020103852

共 3 页 第 1 页

产品名称	短袖T恤	规格号型	—
委托单位	常州树人服装厂	联系电话	13776812960
地 址	新北区奔牛镇金牛西路48号	邮政编码	—
生产单位 (标称)	—	批号/货号 /款号	—
商 标	—	样品等级	—
检验检测类别	送样委托检验	安全技术类别	B类
样品数量	1件	样品状态	符合检验要求
到样日期	2024-10-14	检验检测日期	2024-10-14~2024-10-17
检验检测 与判定依据	GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 GB/T 31888-2015《中小学生校服》 招标文件		
检验检测结论	样品经检验，所检项目符合招标文件、GB/T 31888-2015标准和GB 18401-2010标准规定的B类要求。 签发日期：2024 年 10 月 18 日		
备 注	—		

批 准
(授权签字人)：杨梁波

审 核：陈菲

主 检：孟委宁

杨梁波

陈菲

孟委宁

检验检测结果



2024020103852

共 3 页 第 2 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
1	纤维含量		%	棉：60±5 聚酯纤维：40±5	棉：59.2 聚酯纤维：40.8	合格
2	甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出	合格
3	pH值		—	4.0~8.5	6.5	合格
4	耐水色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	合格
		棉布沾色	级	≥3-4	4	
		涤纶沾色	级	≥3-4	4	
5	耐酸汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	合格
		棉布沾色	级	≥3-4	4	
		涤纶沾色	级	≥3-4	4	
6	耐碱汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	合格
		棉布沾色	级	≥3-4	4	
		涤纶沾色	级	≥3-4	4	
7	耐干摩擦色牢度		级	≥3-4	4	合格
8	耐湿摩擦色牢度		级	≥3	4	合格
9	耐皂洗色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	合格
		棉布沾色	级	≥3-4	4	
		涤纶沾色	级	≥3-4	4	
		4-氨基联苯	mg/kg	≤20	未检出	
10	可分解致癌芳香胺染料	联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	合格
		4-氯-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2-萘胺	mg/kg	≤20	未检出	

检验检测结果



2024020103852

共 3 页 第 3 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
10	可分解致癌芳香胺染料	邻氨基偶氮甲苯	mg/kg	≤20	未检出	合格
		5-硝基-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		对氯苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4-二氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二氯联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二甲氧基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二甲基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
		2-甲氧基-5-甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯醚	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯硫醚	mg/kg	≤20	未检出	
		邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4-二氨基甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4,5-三甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		邻氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
		4-氨基偶氮苯	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2,6-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
备注	1、甲醛含量测定低限为20mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。 2、可分解致癌芳香胺染料测定低限为5mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。					

常州市食品药品纤维质量监督检验中心
(常州市粮油质量监督检测站、常州纤维检验所)
检 验 检 测 报 告



2024020103872

共 3 页 第 1 页

产品名称	夏长裤	规格号型	—
委托单位	常州树人服装厂	联系电话	13776812960
地 址	新北区奔牛镇金牛西路48号	邮政编码	—
生产单位 (标称)	—	批号/货号 /款号	—
商 标	—	样品等级	—
检验检测类别	送样委托检验	安全技术类别	B类
样品数量	1条	样品状态	符合检验要求
到样日期	2024-10-14	检验检测日期	2024-10-14~2024-10-17
检验检测 与判定依据	GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 GB/T 31888-2015《中小学生校服》 招标文件		
检验检测结论	样品经检验，所检项目符合招标文件、GB/T 31888-2015标准和GB 18401-2010标准规定的B类要求。 签发日期：2024年10月18日		
备注	—		

批 准
(授权签字人)：杨梁波

审 核：陈菲

主 检：孟委宁

杨梁波

陈菲

孟委宁

检验检测结果



共 3 页 第 2 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
1	纤维含量		%	棉: 60±5 聚酯纤维: 35±5 氨纶: 5±3	棉: 59.4 聚酯纤维: 35.6 氨纶: 5.0	合格
2	甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出	合格
3	pH值		—	4.0~8.5	6.2	合格
4	耐水色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	合格
		棉布沾色	级	≥3-4	4	
		涤纶沾色	级	≥3-4	4	
5	耐酸汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	合格
		棉布沾色	级	≥3-4	4	
		涤纶沾色	级	≥3-4	4	
6	耐碱汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	合格
		棉布沾色	级	≥3-4	4	
		涤纶沾色	级	≥3-4	4	
7	耐干摩擦色牢度		级	≥3-4	4	合格
8	耐湿摩擦色牢度		级	≥3	3-4	合格
9	耐皂洗色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	合格
		棉布沾色	级	≥3-4	4	
		涤纶沾色	级	≥3-4	4	
10	可分解致癌芳香胺染料	4-氨基联苯	mg/kg	≤20	未检出	合格
		联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		4-氯-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2-萘胺	mg/kg	≤20	未检出	

检验检测结果



2024020103872

共 3 页 第 3 页

序号	检验检测项目	单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
10	可分解致癌芳香胺染料	邻氨基偶氮甲苯	mg/kg	≤20	未检出
		5-硝基-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		对氯苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		2,4-二氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出
		4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出
		3,3'-二氯联苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		3,3'-二甲氧基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		3,3'-二甲基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出
		2-甲氧基-5-甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	mg/kg	≤20	未检出
		4,4'-二氨基二苯醚	mg/kg	≤20	未检出
		4,4'-二氨基二苯硫醚	mg/kg	≤20	未检出
		邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		2,4-二氨基甲苯	mg/kg	≤20	未检出
		2,4,5-三甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		邻氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出
		4-氨基偶氮苯	mg/kg	≤20	未检出
		2,4-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		2,6-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出
备注	1、甲醛含量测定低限为20mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。 2、可分解致癌芳香胺染料测定低限为5mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。				

常州市食品药品纤维质量监督检验中心
(常州市粮油质量监督检测站、常州纤维检验所)
检 验 检 测 报 告



共 4 页 第 1 页

产品名称	运动上衣	规格号型	—
委托单位	常州树人服装厂	联系电话	13776812960
地 址	新北区奔牛镇金牛西路48号	邮政编码	—
生产单位 (标称)	—	批号/货号 /款号	—
商 标	—	样品等级	—
检验检测类别	送样委托检验	安全技术类别	B类
样品数量	1件	样品状态	符合检验要求
到样日期	2024-10-14	检验检测日期	2024-10-14~2024-10-17
检验检测 与判定依据	GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 GB/T 31888-2015《中小学生校服》 FZ/T 70010-2006《针织物平方米干燥重量的测定》 招标文件		
检验检测结论	样品经检验，所检项目符合招标文件、GB/T 31888-2015标准和GB 18401-2010标准规定的B类要求。 签发日期：2024年 10 月 18 日		
备注	—		

批 准 (授权签字人) : 杨梁波 审 核 : 陈菲 主 检 : 孟委宁

杨梁波 陈菲 孟委宁

检 验 检 测 结 果



序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价	
1	纤维含量		%	棉：80±5 聚酯纤维：15±5 氨纶：5±3	大身面料：棉：79.7 聚酯纤维：15.5 氨纶：4.8 袖子面料：棉：81.0 聚酯纤维：14.8 氨纶：4.2	合格	
2	甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出	合格	
3	pH值	大身面料	—	4.0~8.5	6.5	合格	
		袖子里料	—	4.0~8.5	6.3		
4	耐水色牢度	大身面料	原样变色	级	≥3-4	4	合格
			棉布沾色	级	≥3-4	4	
			涤布沾色	级	≥3-4	4	
		袖子面料	原样变色	级	≥3-4	4	
			棉布沾色	级	≥3-4	4	
			涤布沾色	级	≥3-4	4	
5	耐酸汗渍色牢度	大身面料	原样变色	级	≥3-4	4	合格
			棉布沾色	级	≥3-4	4	
			涤布沾色	级	≥3-4	4	
		袖子面料	原样变色	级	≥3-4	4	
			棉布沾色	级	≥3-4	4	
			涤布沾色	级	≥3-4	4	
6	耐碱汗渍色牢度	大身面料	原样变色	级	≥3-4	4	合格
			棉布沾色	级	≥3-4	4	
			涤布沾色	级	≥3-4	4	

验中
崇

检验检测结果



2024020103861

共 4 页 第 3 页

序号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
6	耐碱汗渍色牢度	袖子面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	合格
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
7	耐干摩擦色牢度	大身面料		级	$\geq 3-4$	4	合格
		袖子面料		级	$\geq 3-4$	4	
8	耐湿摩擦色牢度	大身面料		级	≥ 3	4	合格
		袖子面料		级	≥ 3	4	
9	耐皂洗色牢度	大身面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	合格
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		袖子面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
10	平方米干燥重量	大身面料		g/m ²	≥ 300	310	合格
		袖子面料		g/m ²	≥ 300	324	
11	可分解致癌芳香胺染料	4-氨基联苯		mg/kg	≤ 20	未检出	合格
		联苯胺		mg/kg	≤ 20	未检出	
		4-氯-邻甲苯胺		mg/kg	≤ 20	未检出	
		2-萘胺		mg/kg	≤ 20	未检出	
		邻氨基偶氮甲苯		mg/kg	≤ 20	未检出	
		5-硝基-邻甲苯胺		mg/kg	≤ 20	未检出	

检验检测结果



2024020103861

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
11	可分解致癌芳香胺染料	对氯苯胺	mg/kg	≤20	未检出	合格
		2,4-二氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二氯联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二甲氧基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二甲基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
		2-甲氧基-5-甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-亚甲基-二-（2-氯苯胺）	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯醚	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯硫醚	mg/kg	≤20	未检出	
		邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4-二氨基甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4,5-三甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		邻氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
		4-氨基偶氮苯	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2,6-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
备注	1、甲醛含量测定低限为20mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。 2、可分解致癌芳香胺染料测定低限为5mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。					

常州市食品药品纤维质量监督检验中心
(常州市粮油质量监督检测站、常州纤维检验所)
检 验 检 测 报 告



2024020103862

共 3 页 第 1 页

产品名称	运动裤	规格号型	—
委托单位	常州树人服装厂	联系电话	13776812960
地 址	新北区奔牛镇金牛西路48号	邮政编码	—
生产单位 (标称)	—	批号/货号 /款号	—
商 标	—	样品等级	—
检验检测类别	送样委托检验	安全技术类别	B类
样品数量	1条	样品状态	符合检验要求
到样日期	2024-10-14	检验检测日期	2024-10-14~2024-10-17
检验检测 与判定依据	GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 GB/T 31888-2015《中小学生校服》 FZ/T 70010-2006《针织物平方米干燥重量的测定》 客户要求		
检验检测结论	样品经检验，所检项目符合客户要求、GB/T 31888-2015标准和GB 18401-2010标准规定的B类要求。 签发日期：2024 年 10 月 18 日		
备 注	—		

批 准
(授权签字人)：杨梁波

审 核：陈菲

主 检：孟委宁

杨梁波

陈菲

孟委宁

检 验 检 测 结 果



2024020103862

共 3 页 第 2 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
1	纤维含量		%	棉: 80±5 聚酯纤维: 15±5 氨纶: 5±3	棉: 80.4 聚酯纤维: 14.6 氨纶: 5.0	合格
2	甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出	合格
3	pH值		—	4.0~8.5	6.1	合格
4	耐水色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	合格
		棉布沾色	级	≥3-4	4	
		涤纶沾色	级	≥3-4	4	
5	耐酸汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	合格
		棉布沾色	级	≥3-4	4	
		涤纶沾色	级	≥3-4	4	
6	耐碱汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	合格
		棉布沾色	级	≥3-4	4	
		涤纶沾色	级	≥3-4	4	
7	耐干摩擦色牢度		级	≥3-4	4	合格
8	耐湿摩擦色牢度		级	≥3	3-4	合格
9	耐皂洗色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	合格
		棉布沾色	级	≥3-4	4	
		涤纶沾色	级	≥3-4	4	
10	平方米干燥重量		g/m ²	≥300	344	合格
11	可分解致癌芳香胺染料	4-氨基联苯	mg/kg	≤20	未检出	合格
		联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		4-氯-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	

检 验 检 测 结 果



2024020103862

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
11	可分解致癌芳香胺染料	2-萘胺	mg/kg	≤20	未检出	合格
		邻氨基偶氮甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
		5-硝基-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		对氯苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4-二氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二氯联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二甲氧基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二甲基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
		2-甲氧基-5-甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-亚甲基-二-（2-氯苯胺）	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯醚	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯硫醚	mg/kg	≤20	未检出	
		邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4-二氨基甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4,5-三甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		邻氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
		4-氨基偶氮苯	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2,6-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
备注	1、甲醛含量测定低限为20mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。 2、可分解致癌芳香胺染料测定低限为5mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。					

常州市食品药品纤维质量监督检验中心
(常州市粮油质量监督检测站、常州纤维检验所)
检验检测报告



2024020103874

共 6 页 第 1 页

产品名称	冲锋衣	规格号型	—
委托单位	常州树人服装厂	联系电话	13776812960
地 址	新北区奔牛镇金牛西路48号	邮政编码	—
生产单位 (标称)	—	批号/货号 /款号	—
商 标	—	样品等级	—
检验检测类别	送样委托检验	安全技术类别	B类
样品数量	1件	样品状态	符合检验要求
到样日期	2024-10-14	检验检测日期	2024-10-14~2024-10-17
检验检测 与判定依据	GB/T 4745-2012《纺织品 防水性能的检测和评价 沾水法》 GB/T 12704.2-2009《纺织品 织物透湿性试验方法 第2部分：蒸发法》 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 GB/T 19977-2014《纺织品 拒油性 抗碳氢化合物试验》 GB/T 31888-2015《中小学生校服》 招标文件		
检验检测结论	样品经检验，所检项目符合招标文件、GB/T 31888-2015标准和GB 18401-2010标准规定的B类要求。 签发日期：2024 年 10 月 18 日		
备注	—		

批 准
(授权签字人)：杨梁波

审 核：陈菲

主 检：孟委宁

杨梁波

陈菲

孟委宁

检验检测结果



2024020103874

共 6 页 第 2 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价	
1	纤维含量		%	外壳面料：聚酯纤维：100 外壳里料：聚酯纤维：100 内胆：聚酯纤维：100	外壳青色面料：聚酯纤维：100 （非纤维物质除外） 外壳蓝色面料：聚酯纤维：100 （非纤维物质除外） 外壳/内胆袖子里料：聚酯纤维：100 外壳大身里料：聚酯纤维：100 内胆面料：聚酯纤维：100	合格	
2	甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出	合格	
3	pH值	外壳青色面料		—	4.0~8.5	6.4	合格
		外壳蓝色面料		—	4.0~8.5	6.4	
		外壳/内胆袖子里料		—	4.0~8.5	6.3	
		外壳大身里料		—	4.0~8.5	6.3	
		内胆面料		—	4.0~8.5	6.4	
4	耐水色牢度	外壳青色面料	原样变色	级	≥3-4	4	合格
			涤布沾色	级	≥3-4	4	
			棉布沾色	级	≥3-4	4	
		外壳蓝色面料	原样变色	级	≥3-4	4	
			涤布沾色	级	≥3-4	4	
			棉布沾色	级	≥3-4	4	
		外壳/内胆袖子里料	原样变色	级	≥3-4	4	
			涤布沾色	级	≥3-4	4	
			棉布沾色	级	≥3-4	4	
		外壳大身里料	原样变色	级	≥3-4	4	
			涤布沾色	级	≥3-4	4	
			棉布沾色	级	≥3-4	4	
内胆面料	原样变色		级	≥3-4	4		
	涤布沾色		级	≥3-4	4		

检 验 检 测 结 果



2024020103874

共 6 页 第 3 页

序号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
4	耐水色牢度	内胆面料	棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	合格
5	耐酸汗渍色牢度	外壳青色面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	合格
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		外壳蓝色面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		外壳/内胆袖子里料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		外壳大身里料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		内胆面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		外壳青色面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
6	耐碱汗渍色牢度		棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	合格
			原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
		外壳蓝色面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	

检 验 检 测 结 果



2024020103874

共 6 页 第 4 页

序号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
6	耐碱汗渍色牢度	外壳蓝色面料	棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	合格
		外壳/内胆袖子里料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		外壳大身里料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		内胆面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
7	耐干摩擦色牢度	外壳青色面料		级	$\geq 3-4$	4	合格
		外壳蓝色面料		级	$\geq 3-4$	4	
		外壳/内胆袖子里料		级	$\geq 3-4$	4	
		外壳大身里料		级	$\geq 3-4$	4	
		内胆面料		级	$\geq 3-4$	4	
8	耐湿摩擦色牢度	外壳青色面料		级	≥ 3	4	合格
		外壳蓝色面料		级	≥ 3	4	
		外壳/内胆袖子里料		级	≥ 3	4	
		外壳大身里料		级	≥ 3	4	
		内胆面料		级	≥ 3	4	
9	耐皂洗色牢度	外壳青色面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	合格

检 验 检 测 结 果



2024020103874

共 6 页 第 5 页

序号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
9	耐皂洗色牢度	外壳青色面料	涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	合格
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		外壳蓝色面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		外壳/内胆袖子里料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		外壳大身里料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		内胆面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
10	透湿率	外壳蓝色面料		g/(m ² ·24h)	≥ 1000	1440	合格
11	沾水等级	外壳蓝色面料		级	≥ 1	3	合格
12	拒油等级	外壳蓝色面料		级	≥ 1	1	合格
		4-氨基联苯		mg/kg	≤ 20	未检出	
13	可分解致癌芳香胺染料	联苯胺		mg/kg	≤ 20	未检出	合格
		4-氯-邻甲苯胺		mg/kg	≤ 20	未检出	
		2-萘胺		mg/kg	≤ 20	未检出	

检验检测结果



序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
13	可分解致癌芳香胺染料	邻氨基偶氮甲苯	mg/kg	≤20	未检出	合格
		5-硝基-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		对氯苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4-二氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二氯联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二甲氧基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二甲基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
		2-甲氧基-5-甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-亚甲基-二-（2-氯苯胺）	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯醚	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯硫醚	mg/kg	≤20	未检出	
		邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4-二氨基甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4,5-三甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		邻氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
		4-氨基偶氮苯	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2,6-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
备注	1、甲醛含量测定低限为20mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。 2、可分解致癌芳香胺染料测定低限为5mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。					

常州市食品药品纤维质量监督检验中心
(常州市粮油质量监督检测站、常州纤维检验所)
检 验 检 测 报 告



2024020103858

共 3 页 第 1 页

产品名称	复合冬裤	规格号型	—
委托单位	常州树人服装厂	联系电话	13776812960
地 址	新北区奔牛镇金牛西路48号	邮政编码	—
生产单位 (标称)	—	批号/货号 /款号	—
商 标	—	样品等级	—
检验检测类别	送样委托检验	安全技术类别	B类
样品数量	1条	样品状态	符合检验要求
到样日期	2024-10-14	检验检测日期	2024-10-14~2024-10-17
检验检测 与判定依据	GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 GB/T 31888-2015《中小学生校服》 招标文件		
检验检测结论	样品经检验，所检项目符合招标文件、GB/T 31888-2015标准和GB 18401-2010标准规定的B类要求。 签发日期：2024 年 10 月 18 日		
备注	—		

批 准
(授权签字人)

： 杨梁波

审 核 ： 陈菲

主 检 ： 孟委宁

杨梁波

陈菲

孟委宁

检验检测结果



2024020103858

共 3 页 第 2 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
1	纤维含量		%	面层：棉：95±5 氨纶：5±3 里层：聚酯纤维：93±5 氨纶：7±3	面层：棉：94.0 氨纶：6.0 里层：聚酯纤维：92.8 氨纶：7.2	合格
2	甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出	合格
3	pH值		—	4.0~8.5	6.4	合格
4	耐水色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	合格
		棉布沾色	级	≥3-4	4	
		涤纶沾色	级	≥3-4	4	
5	耐酸汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	合格
		棉布沾色	级	≥3-4	4	
		涤纶沾色	级	≥3-4	4	
6	耐碱汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	合格
		棉布沾色	级	≥3-4	4	
		涤纶沾色	级	≥3-4	4	
7	耐干摩擦色牢度		级	≥3-4	4	合格
8	耐湿摩擦色牢度		级	≥3	3-4	合格
9	耐皂洗色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	合格
		棉布沾色	级	≥3-4	4	
		涤纶沾色	级	≥3-4	4	
10	可分解致癌芳香胺染料	4-氨基联苯	mg/kg	≤20	未检出	合格
		联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		4-氯-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2-萘胺	mg/kg	≤20	未检出	

用心 提供专业服务

检验检测结果



2024020103858

共 3 页 第 3 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
10	可分解致癌芳香胺染料	邻氨基偶氮甲苯	mg/kg	≤20	未检出	合格
		5-硝基-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		对氯苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4-二氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二氯联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二甲氧基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二甲基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
		2-甲氧基-5-甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯醚	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯硫醚	mg/kg	≤20	未检出	
		邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4-二氨基甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4,5-三甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		邻氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
		4-氨基偶氮苯	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2,6-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
备注	1、甲醛含量测定低限为20mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。 2、可分解致癌芳香胺染料测定低限为5mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。					