



211021142371

检验检测报告



2022020103600

产 品 名 称 学生服-西装

委 托 单 位 常州市第二中学

生产单位（标注） 常州金都服饰有限公司

检 验 检 测 类 型 送样委托检验

常州市食品药品纤维质量监督检验中心



注 意 事 项

- 1、检验检测报告未加盖承检机构公章或检验检测专用章的无效。
- 2、检验检测报告复制或涂改的无效。
- 3、检验检测报告无主检、审核、批准人签字的无效。
- 4、如对本报告无异议，请于检验检测结束三个月内凭证取回样品，逾期不取视为放弃，本实验室将按有关规定处理。
- 5、委托送样检验检测报告结果仅对来样负责。

联 系 方 式

单位：常州市食品药品纤维质量监督检验中心 地址：常州市劳动西路323号

电话：0519-86301568

邮编：213001

传真：0519-86690632

邮箱：xjs@czqts.gov.cn

常州市食品药品纤维质量监督检验中心
检 验 检 测 报 告



共 5 页 第 1 页

产品名称	学生服-西装	规格号型	185/92B
委托单位	常州市第二中学	联系电话	13584361002
地 址	—	邮政编码	—
生产单位 (标称)	常州金都服饰有限公司	批号/货号 /款号	—
商 标	金学子	样品等级	合格品
检验检测类别	送样委托检验	安全技术类别	B类
样品数量	2件	样品状态	符合检验要求
到样日期	2022-10-25	检验检测日期	2022-10-26~2022-10-31
检验检测 与判定依据	GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 GB/T 31888-2015《中小学生校服》		
检验检测结论	样品经检验，所检项目符合GB/T 31888-2015标准和GB 18401-2010标准规定的B类要求。 签发日期：2022 年 11 月 04 日		
备注	颜色：丈青色。		

批 准
(授权签字人) : 杨梁波

审 核 : 陈菲

主 检 : 徐静

杨梁波

陈菲

徐静

检 验 检 测 结 果



序号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
1	纤维含量			%	面料：聚酯纤维：75±5 粘纤：25±5 里料：聚酯纤维：100	面料：聚酯纤维：79.7 粘纤：20.3 里料：聚酯纤维：100	合格
2	甲醛含量			mg/kg	≤75	未检出	合格
3	pH值	面料		—	4.0~8.5	6.6	合格
		里料		—	4.0~8.5	6.7	
4	异味			—	无	无	合格
5	耐水色牢度	面料	原样变色	级	≥3-4	4-5	合格
			涤布沾色	级	≥3-4	4-5	
			粘布沾色	级	≥3-4	4-5	
		里料	原样变色	级	≥3-4	4-5	
			涤布沾色	级	≥3-4	4-5	
			棉布沾色	级	≥3-4	4-5	
6	耐酸汗渍色牢度	面料	原样变色	级	≥3-4	4-5	合格
			涤布沾色	级	≥3-4	4-5	
			粘布沾色	级	≥3-4	4-5	
		里料	原样变色	级	≥3-4	4-5	
			涤布沾色	级	≥3-4	4-5	
			棉布沾色	级	≥3-4	4-5	
7	耐碱汗渍色牢度	面料	原样变色	级	≥3-4	4-5	合格
			涤布沾色	级	≥3-4	4-5	
			粘布沾色	级	≥3-4	4-5	
		里料	原样变色	级	≥3-4	4-5	

检 验 检 测 结 果



序号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
7	耐碱汗渍色牢度	里料	涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	合格
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
8	耐干摩擦色牢度	面料		级	$\geq 3-4$	4-5	合格
		里料		级	$\geq 3-4$	4-5	
9	耐湿摩擦色牢度	面料		级	≥ 3	3	合格
		里料		级	≥ 3	4-5	
10	耐皂洗色牢度	面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4-5	合格
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
			粘布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
		里料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4-5	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
11	耐光色牢度	面料		级	≥ 4	符合	合格
12	起球	面料		级	$\geq 3-4$	4	合格
13	断裂强力	面料	经向	N	≥ 200	2000	合格
14	接缝强力	面料		N	≥ 140	330	合格
		里料		N	≥ 80	180	
15	接缝处纱线滑移	面料	袖缝	mm	≤ 6	3	合格
			后背缝	mm	≤ 6	3	
		里料		mm	≤ 6	4	
16	水洗尺寸变化率	长度		%	$-2.5 \sim +1.5$	-0.8	合格

服装检验合格证

检验检测结果



序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
16	水洗尺寸变化率	胸宽	%	-2.5~+1.5	-0.7	合格
17	水洗后扭曲率		%	≤5	2	合格
18	水洗后外观	绣花和接缝部位处不平整	—	允许轻微	符合	合格
		面里料缩率不一，不平服	—	允许轻微	符合	
		涂层部位脱落、起泡、裂纹	—	不允许	—	
		覆粘合衬部位起泡、脱胶	—	不允许	符合	
		破洞、缝口脱散	—	不允许	符合	
		附件损坏、明显变色、脱落	—	不允许	符合	
		变色	级	≥4	4-5	
		其他严重影响服用的外观变化	—	不允许	符合	
19	可分解致癌芳香胺染料	4-氨基联苯	mg/kg	≤20	未检出	合格
		联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		4-氯-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2-萘胺	mg/kg	≤20	未检出	
		邻氨基偶氮甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
		5-硝基-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		对氯苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4-二氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二氯联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二甲氧基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	

检验检测结果



序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
19	可分解致癌芳香胺染料	3,3'-二甲基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	合格
		3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
		2-甲氧基-5-甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯醚	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯硫醚	mg/kg	≤20	未检出	
		邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4-二氨基甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4,5-三甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		邻氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
		4-氨基偶氮苯	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2,6-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
备注	1、甲醛含量测定低限为20mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。 2、样品为高中生校服，不考核燃烧性能项目、附件锐利性项目、绳带项目和残留金属针项目。 3、样品不满足试验要求，不考核纬向断裂强力项目。 4、样品无涂层部位，不考核水洗后涂层部位外观项目。 5、可分解致癌芳香胺染料测定低限为5mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。 6、样品无填充物，不考核填充物项目。 7、样品无配饰，不考核配饰项目。 8、样品无高可视警示性标志，不考核高可视警示性项目。					