



171011260219



2017苏质监验字219号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0469

2021020101767

产品名称	学生服-夏季套装
委托单位	常州市第二中学
地 址	常州市钟楼区西横街32号

检 验 报 告

TEST REPORT

常州纤维检验所

Changzhou Institute Of Fibre Inspection

常州纤维检验所

检验报告



共 8 页 第 1 页

产品名称	学生服-夏季套装	规格号型	上衣: 165/88A 中裤: 165/74A
委托单位	常州市第二中学	联系电话	13815071360
地 址	常州市钟楼区西横街32号	邮政编码	—
生产单位 (标称)	常州金都服饰有限公司	批号/货号 /款号	—
商 标	金学子	样品等级	合格品
检验类别	送样委托检验	安全技术类别	B类
样品数量	2套	样品状态	符合检验要求
到样日期	2021-07-07	检验日期	2021-07-07~2021-07-11
检验依据	GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》 GB/T 31888-2015 《中小学生校服》		
检验结论	样品经检验, 所检项目符合GB/T31888-2015标准和GB18401-2010标准规定的B类要求。 签发日期: 2021 年 07 月 13 日		
备注	颜色: 上衣灰色, 中裤藏青色。		

批 准
(授权签字人) : 杨梁波

审 核: 陈菲

主 检: 孟委宁

杨梁波

陈菲

孟委宁

检 验 报 告



2021020101767

共 8 页 第 2 页

序号	检验项目		单位	技术要求	检验结果	单项评价
1	纤维含量		%	上衣: 棉: 60±5 聚酯纤维: 40±5 中裤: 棉: 60±5 聚酯纤维: 40±5	上衣: 棉: 63.8 聚酯纤维: 36.2 中裤: 棉: 60.3 聚酯纤维: 39.7	合格
2	甲醛含量	上衣	mg/kg	≤75	未检出	合格
		中裤	mg/kg	≤75	未检出	
3	pH值	上衣	—	4.0~8.5	6.6	合格
		中裤	—	4.0~8.5	6.5	
4	异味		—	无	无	合格
5	耐水色牢度	上衣	原样变色	级	≥3-4	合格
			棉布沾色	级	≥3-4	
			涤布沾色	级	≥3-4	
		中裤	原样变色	级	≥3-4	
			棉布沾色	级	≥3-4	
			涤布沾色	级	≥3-4	
6	耐酸汗渍色牢度	上衣	原样变色	级	≥3-4	合格
			棉布沾色	级	≥3-4	
			涤布沾色	级	≥3-4	
		中裤	原样变色	级	≥3-4	
			棉布沾色	级	≥3-4	
			涤布沾色	级	≥3-4	

检 验 报 告



2021020101767

共 8 页 第 3 页

序号	检验项目			单位	技术要求	检验结果	单项评价
7	耐碱汗渍色牢度	上衣	原样变色	级	$\geq 3-4$	4-5	合格
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
		中裤	原样变色	级	$\geq 3-4$	4-5	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
8	耐干摩擦色牢度	上衣		级	$\geq 3-4$	4-5	合格
		中裤		级	$\geq 3-4$	4-5	
9	耐湿摩擦色牢度	上衣		级	≥ 3	4-5	合格
		中裤		级	≥ 3	3	
10	耐皂洗色牢度	上衣	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	合格
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
		中裤	原样变色	级	$\geq 3-4$	4-5	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
11	耐光汗复合色牢度（酸性）	上衣		级	$\geq 3-4$	3-4	合格
		中裤		级	$\geq 3-4$	4-5	
12	耐光汗复合色牢度（碱性）	上衣		级	$\geq 3-4$	3-4	合格
		中裤		级	$\geq 3-4$	4-5	

检 验 报 告



2021020101767

共 8 页 第 4 页

序号	检验项目		单位	技术要求	检验结果	单项评价
13	耐光色牢度	上衣	级	≥ 4	符合	合格
		中裤	级	≥ 4	符合	
14	起球	上衣	级	$\geq 3-4$	4	合格
		中裤	级	$\geq 3-4$	4	
15	顶破强力	上衣	N	≥ 250	494	合格
16	断裂强力	中裤	经向	N	≥ 200	合格
			纬向	N	≥ 200	
17	接缝强力	上衣	N	≥ 140	180	合格
		中裤	N	≥ 140	460	
18	接缝处纱线滑移	中裤	mm	≤ 6	2	合格
19	水洗尺寸变化率	上衣	长度	%	-4.0~+2.0	合格
			宽度	%	-4.0~+2.0	
		中裤	长度	%	-2.5~+1.5	
			腰宽	%	-1.5~+1.5	
20	水洗后扭曲率	上衣	%	≤ 5	2	合格
		中裤	%	≤ 2.5	2.2	
21	水洗后外观	上衣	绣花和接缝部位处不平整	—	允许轻微	合格
			面里料缩率不一, 不平服	—	允许轻微	
			涂层部位脱落、起泡、裂纹	—	不允许	
			覆粘合衬部位起泡、脱胶	—	不允许	

检 验 报 告



共 8 页 第 5 页

序号	检验项目			单位	技术要求	检验结果	单项评价
21	水洗后外观	上衣	破洞、缝口脱散	—	不允许	符合	合格
			附件损坏、明显变色、脱落	—	不允许	符合	
			变色	级	≥4	4	
			其他严重影响服用的外观变化	—	不允许	符合	
		中裤	绣花和接缝部位处不平整	—	允许轻微	符合	
			面里料缩率不一，不平服	—	允许轻微	—	
			涂层部位脱落、起泡、裂纹	—	不允许	—	
			覆粘合衬部位起泡、脱胶	—	不允许	—	
			破洞、缝口脱散	—	不允许	符合	
			附件损坏、明显变色、脱落	—	不允许	符合	
			变色	级	≥4	4	
			其他严重影响服用的外观变化	—	不允许	符合	
22	织物纤维成分及含量：直接接触皮肤的部分			—	棉纤维含量标称值应不低于35%	棉纤维含量标称值60%	合格
23	可分解致癌芳香胺染料	上衣	4-氨基联苯	mg/kg	≤20	未检出	合格
			联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			4-氯-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			2-萘胺	mg/kg	≤20	未检出	
			邻氨基偶氮甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
			5-硝基-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			对氯苯胺	mg/kg	≤20	未检出	

检 验 报 告



2021020101767

共 8 页 第 6 页

序号	检验项目			单位	技术要求	检验结果	单项评价
23	可分解致癌芳香胺染料	上衣	2,4-二氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	合格
			4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
			3,3'-二氯联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			3,3'-二甲氧基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			3,3'-二甲基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
			2-甲氧基-5-甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	mg/kg	≤20	未检出	
			4,4'-二氨基二苯醚	mg/kg	≤20	未检出	
			4,4'-二氨基二苯硫醚	mg/kg	≤20	未检出	
			邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			2,4-二氨基甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
			2,4,5-三甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			邻氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
			4-氨基偶氮苯	mg/kg	≤20	未检出	
			2,4-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			2,6-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		中裤	4-氨基联苯	mg/kg	≤20	未检出	
			联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			4-氯-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	

检 验 报 告



2021020101767

序号	检验项目			单位	技术要求	检验结果	单项评价
23	可分解致癌芳香胺染料	中裤	2-萘胺	mg/kg	≤20	未检出	合格
			邻氨基偶氮甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
			5-硝基-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			对氯苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			2,4-二氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
			4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
			3,3'-二氯联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			3,3'-二甲氧基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			3,3'-二甲基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
			2-甲氧基-5-甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	mg/kg	≤20	未检出	
			4,4'-二氨基二苯醚	mg/kg	≤20	未检出	
			4,4'-二氨基二苯硫醚	mg/kg	≤20	未检出	
			邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			2,4-二氨基甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
			2,4,5-三甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			邻氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
			4-氨基偶氮苯	mg/kg	≤20	未检出	
			2,4-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	

检 验 报 告 说 明

- 1、报告如未有印章、不完整、各页条形码不一致或有涂改现象均无效。
- 2、报告无批准人签字无效。
- 3、本实验室不对复印的检验报告负责。
- 4、如对本报告无异议，请于检验结束三个月内凭证取回样品，逾期不取视为放弃，本实验室将按有关规定处理。
- 5、委托送样检验，本检验报告仅对来样检测结果负责。

联 系 方 式

单位：常州纤维检验所

电话：0519-86301568

传真：0519-86690632

地址：常州市劳动西路323号

邮编：213001

邮箱：xjs@czqts.gov.cn