



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L2718

# 检验检测报告



2023020100985

产 品 名 称 \_\_\_\_\_ 裙

委 托 单 位 \_\_\_\_\_ 江苏苏美达伊顿纪德品牌管理有限公司

生产单位（标注） \_\_\_\_\_ 江苏苏美达伊顿纪德品牌管理有限公司

检 验 检 测 类 型 \_\_\_\_\_ 送样委托检验

常州市食品药品纤维质量监督检验中心  
(常州市粮油质量监督检测站、常州纤维检验所)



## 注 意 事 项

- 1、检验检测报告未加盖承检机构公章或检验检测专用章的无效。
- 2、检验检测报告复制或涂改的无效。
- 3、检验检测报告无主检、审核、批准人签字的无效。
- 4、如对本报告无异议，请于检验检测结束三个月内凭证取回样品，逾期不取视为放弃，本实验室将按有关规定处理。
- 5、委托送样检验检测报告结果仅对来样负责。

## 联 系 方 式

单位：常州市食品药品纤维质量监督检验中心 地址：常州市劳动西路323号

电话：0519-86301568

邮编：213001

传真：0519-86690632

邮箱：xjs@czqts.gov.cn

常州市食品药品纤维质量监督检验中心  
(常州市粮油质量监督检测站、常州纤维检验所)  
检 验 检 测 报 告



共 5 页 第 1 页

|               |                                                                                                                                                       |              |                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 产品名称          | 裙                                                                                                                                                     | 规格号型         | —                     |
| 委托单位          | 江苏苏美达伊顿纪德品牌管理有限公司                                                                                                                                     | 联系电话         | 025-84766313          |
| 地 址           | —                                                                                                                                                     | 邮政编码         | —                     |
| 生产单位<br>(标称)  | 江苏苏美达伊顿纪德品牌管理有限公司                                                                                                                                     | 批号/货号<br>/款号 | —                     |
| 商 标           | eton kidd                                                                                                                                             | 样品等级         | —                     |
| 检验检测类别        | 送样委托检验                                                                                                                                                | 安全技术类别       | GB 31701-2015 B类      |
| 样品数量          | 1条                                                                                                                                                    | 样品状态         | 符合检验要求                |
| 到样日期          | 2023-05-19                                                                                                                                            | 检验检测日期       | 2023-05-19~2023-05-22 |
| 检验检测<br>与判定依据 | GB/T 4669-2008《纺织品 机织物单位长度质量和单位面积质量的测定》<br>GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》<br>GB/T 31888-2015《中小学生校服》<br>FZ/T 70010-2006(2012)《针织物平方米干燥重量的测定》<br>招标文件 |              |                       |
| 检验检测结论        | 样品经检验，所检项目符合招标文件、GB/T 31888-2015标准和GB 31701-2015标准规定的B类要求。<br><br>签发日期：2023 年 05 月 24 日                                                               |              |                       |
| 备注            | 颜色：卡其。                                                                                                                                                |              |                       |

批 准  
(授权签字人)

： 杨梁波

审 核 ： 陈菲

主 检 ： 徐静

杨梁波

陈菲

徐静

# 检验检测结果



共 5 页 第 2 页

| 序号 | 检验检测项目  |    |      | 单位    | 技术要求                               | 检验检测结果                             | 单项评价 |
|----|---------|----|------|-------|------------------------------------|------------------------------------|------|
| 1  | 纤维含量    |    |      | %     | 面料：棉：60±5<br>聚酯纤维：40±5<br>里料：棉：100 | 面料：棉：62.5<br>聚酯纤维：37.5<br>里料：棉：100 | 合格   |
| 2  | 甲醛含量    |    |      | mg/kg | ≤75                                | 未检出                                | 合格   |
| 3  | pH值     | 面料 |      | —     | 4.0~8.5                            | 6.3                                | 合格   |
|    |         | 里料 |      | —     | 4.0~8.5                            | 6.2                                |      |
| 4  | 附件锐利性   |    |      | —     | 不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘                  | 符合                                 | 合格   |
| 5  | 残留金属针   |    |      | —     | 不允许残留金属针等锐利物                       | 符合                                 | 合格   |
| 6  | 耐水色牢度   | 面料 | 原样变色 | 级     | ≥3-4                               | 4-5                                | 合格   |
|    |         |    | 棉布沾色 | 级     | ≥3-4                               | 4-5                                |      |
|    |         |    | 涂布沾色 | 级     | ≥3-4                               | 4-5                                |      |
|    |         | 里料 | 原样变色 | 级     | ≥3-4                               | 4-5                                |      |
|    |         |    | 棉布沾色 | 级     | ≥3-4                               | 4-5                                |      |
|    |         |    | 毛布沾色 | 级     | ≥3-4                               | 4-5                                |      |
| 7  | 耐酸汗渍色牢度 | 面料 | 原样变色 | 级     | ≥3-4                               | 4-5                                | 合格   |
|    |         |    | 棉布沾色 | 级     | ≥3-4                               | 4-5                                |      |
|    |         |    | 涂布沾色 | 级     | ≥3-4                               | 4-5                                |      |
|    |         | 里料 | 原样变色 | 级     | ≥3-4                               | 4-5                                |      |
|    |         |    | 棉布沾色 | 级     | ≥3-4                               | 4-5                                |      |
|    |         |    | 毛布沾色 | 级     | ≥3-4                               | 4-5                                |      |
| 8  | 耐碱汗渍色牢度 | 面料 | 原样变色 | 级     | ≥3-4                               | 4-5                                | 合格   |
|    |         |    | 棉布沾色 | 级     | ≥3-4                               | 4-5                                |      |
|    |         |    | 涂布沾色 | 级     | ≥3-4                               | 4-5                                |      |



# 检验检测结果



共 5 页 第 3 页

| 序号 | 检验检测项目     |          |      | 单位    | 技术要求       | 检验检测结果 | 单项评价 |
|----|------------|----------|------|-------|------------|--------|------|
| 8  | 耐碱汗渍色牢度    | 里料       | 原样变色 | 级     | $\geq 3-4$ | 4-5    | 合格   |
|    |            |          | 棉布沾色 | 级     | $\geq 3-4$ | 4-5    |      |
|    |            |          | 毛布沾色 | 级     | $\geq 3-4$ | 4-5    |      |
| 9  | 耐干摩擦色牢度    | 面料       |      | 级     | $\geq 3-4$ | 4-5    | 合格   |
|    |            | 里料       |      | 级     | $\geq 3-4$ | 4-5    |      |
| 10 | 耐湿摩擦色牢度    | 面料       |      | 级     | $\geq 3$   | 4      | 合格   |
|    |            | 里料       |      | 级     | $\geq 3$   | 4-5    |      |
| 11 | 耐皂洗色牢度     | 面料       | 原样变色 | 级     | $\geq 3-4$ | 4-5    | 合格   |
|    |            |          | 棉布沾色 | 级     | $\geq 3-4$ | 4-5    |      |
|    |            |          | 涤布沾色 | 级     | $\geq 3-4$ | 4-5    |      |
|    |            | 里料       | 原样变色 | 级     | $\geq 3-4$ | 4-5    |      |
|    |            |          | 棉布沾色 | 级     | $\geq 3-4$ | 4-5    |      |
|    |            |          | 毛布沾色 | 级     | $\geq 3-4$ | 4-5    |      |
| 12 | 耐光色牢度      | 面料       |      | 级     | $\geq 4$   | 符合     | 合格   |
| 13 | 起球         | 面料       |      | 级     | $\geq 3-4$ | 4      | 合格   |
| 14 | 接缝强力       | 里料       |      | N     | $\geq 80$  | 160    | 合格   |
| 15 | 可分解致癌芳香胺染料 | 4-氨基联苯   |      | mg/kg | $\leq 20$  | 未检出    | 合格   |
|    |            | 联苯胺      |      | mg/kg | $\leq 20$  | 未检出    |      |
|    |            | 4-氯-邻甲苯胺 |      | mg/kg | $\leq 20$  | 未检出    |      |
|    |            | 2-萘胺     |      | mg/kg | $\leq 20$  | 未检出    |      |
|    |            | 邻氨基偶氮甲苯  |      | mg/kg | $\leq 20$  | 未检出    |      |

# 检验检测结果



2023020100985

共 5 页 第 4 页

| 序号 | 检验检测项目     |                         | 单位    | 技术要求 | 检验检测结果 | 单项评价 |
|----|------------|-------------------------|-------|------|--------|------|
| 15 | 可分解致癌芳香胺染料 | 5-硝基-邻甲苯胺               | mg/kg | ≤20  | 未检出    | 合格   |
|    |            | 对氯苯胺                    | mg/kg | ≤20  | 未检出    |      |
|    |            | 2, 4-二氨基苯甲醚             | mg/kg | ≤20  | 未检出    |      |
|    |            | 4, 4'-二氨基二苯甲烷           | mg/kg | ≤20  | 未检出    |      |
|    |            | 3, 3'-二氯联苯胺             | mg/kg | ≤20  | 未检出    |      |
|    |            | 3, 3'-二甲氧基联苯胺           | mg/kg | ≤20  | 未检出    |      |
|    |            | 3, 3'-二甲基联苯胺            | mg/kg | ≤20  | 未检出    |      |
|    |            | 3, 3'-二甲基-4, 4'-二氨基二苯甲烷 | mg/kg | ≤20  | 未检出    |      |
|    |            | 2-甲氧基-5-甲基苯胺            | mg/kg | ≤20  | 未检出    |      |
|    |            | 4, 4'-亚甲基-二-（2-氯苯胺）     | mg/kg | ≤20  | 未检出    |      |
|    |            | 4, 4'-二氨基二苯醚            | mg/kg | ≤20  | 未检出    |      |
|    |            | 4, 4'-二氨基二苯硫醚           | mg/kg | ≤20  | 未检出    |      |
|    |            | 邻甲苯胺                    | mg/kg | ≤20  | 未检出    |      |
|    |            | 2, 4-二氨基甲苯              | mg/kg | ≤20  | 未检出    |      |
|    |            | 2, 4, 5-三甲基苯胺           | mg/kg | ≤20  | 未检出    |      |
|    |            | 邻氨基苯甲醚                  | mg/kg | ≤20  | 未检出    |      |
|    |            | 4-氨基偶氮苯                 | mg/kg | ≤20  | 未检出    |      |
|    |            | 2, 4-二甲基苯胺              | mg/kg | ≤20  | 未检出    |      |
|    |            | 2, 6-二甲基苯胺              | mg/kg | ≤20  | 未检出    |      |

# 检验检测结果



2023020100985

共 5 页 第 5 页

| 序号 | 检验检测项目                                                                              |           | 单位               | 技术要求                                                                                                                         | 检验检测结果 | 单项评价 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| 16 | 绳带                                                                                  | 7岁及以上儿童服装 | —                | 1、头部和颈部调整服装尺寸的绳带不应有自由端，其他绳带不应有长度超过75mm的自由端。<br>头部和颈部：当服装平摊至最大尺寸时不应有突出的绳圈，当服装平摊至合适的穿着尺寸时突出的绳圈周长不应超过150mm；除肩带和颈带外，其他绳带不应使用弹性绳带 | 不适用    | 合格   |
|    |                                                                                     |           | —                | 2、—                                                                                                                          | —      |      |
|    |                                                                                     |           | —                | 3、固着在腰部的绳带，从固着点伸出的长度不应超过360mm                                                                                                | 无绳带    |      |
|    |                                                                                     |           | —                | 4、短袖袖子平摊至最大尺寸时，袖口处绳带的伸出长度不应超过140mm                                                                                           | 不适用    |      |
|    |                                                                                     |           | —                | 5、除腰带外，背部不应有绳带伸出或系着                                                                                                          | 无绳带    |      |
|    |                                                                                     |           | —                | 6、长袖袖口处的绳带扣紧时应完全置于服装内                                                                                                        | 不适用    |      |
|    |                                                                                     |           | —                | 7、长至臀围线以下的服装，底边处的绳带不应超出服装下边缘。长至脚踝处的服装，底边处的绳带应该完全置于服装内                                                                        | 无绳带    |      |
|    |                                                                                     |           | —                | 8、除了第1项~第7项以外，服装平摊至最大尺寸时，伸出的绳带长度不应超过140mm                                                                                    | 无绳带    |      |
|    |                                                                                     |           | —                | 9、绳带的自由末端不允许打结或使用立体装饰物                                                                                                       | 无绳带    |      |
|    |                                                                                     |           | —                | 10、两端固定且突出的绳圈的周长不应超过75mm；平贴在服装上的绳圈（例如，串带）其两固定端的长度不应超过75mm                                                                    | 无绳圈    |      |
| 17 | 单位面积质量                                                                              | 面料        | g/m <sup>2</sup> | ≥280                                                                                                                         | 288    | 合格   |
| 18 | 平方米干燥重量                                                                             | 里料        | g/m <sup>2</sup> | ≥160                                                                                                                         | 162    | 合格   |
| 备注 | 1、甲醛含量测定低限为20mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。<br>2、可分解致癌芳香胺染料测定低限为5mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。 |           |                  |                                                                                                                              |        |      |