



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2718



产品名称	学生服-冲锋衣外壳
委托单位	常州金都服饰有限公司

检验检测报告



常州市食品药品纤维质量监督检验中心
(常州市粮油质量监督检测站、常州纤维检验所)



常州市食品药品纤维质量监督检验中心
(常州市粮油质量监督检测站、常州纤维检验所)
检 验 检 测 报 告



共 5 页 第 1 页

产品名称	学生服-冲锋衣外壳	规格号型	180/100A
委托单位	常州金都服饰有限公司	联系电话	0519-83439967
地 址	常州市新北区西夏墅镇香山花园13-25号	邮政编码	—
生产单位 (标称)	常州金都服饰有限公司	批号/货号 /款号	—
商 标	金学子	样品等级	合格品
检验检测类别	送样委托检验	安全技术类别	B类
样品数量	1件	样品状态	符合检验要求
到样日期	2025-08-14	检验检测日期	2025-08-18~2025-08-29
检验检测 与判定依据	GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 GB/T 31888-2015《中小学生校服》		
检验检测结论	样品经检验，所检项目符合GB/T 31888-2015标准和GB 18401-2010标准规定的B类要求。 签发日期：2025 年 09 月 04 日		
备注	颜色：丈青。		

批 准
(授权签字人)：杨梁波

审 核：陈菲

主 检：孟委宁

杨梁波

陈菲

孟委宁

检 验 检 测 结 果



2025020101748

共 5 页 第 2 页

序号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
1	纤维含量			%	聚酯纤维：100	青色面料：聚酯纤维：100 （非纤维物质除外） 袖子里料：聚酯纤维：100 网眼里料：聚酯纤维：100	合格
2	甲醛含量			mg/kg	≤75	未检出	合格
3	pH值	青色面料		—	4.0~8.5	6.1	合格
		网眼里料		—	4.0~8.5	6.2	
		袖子里料		—	4.0~8.5	6.0	
4	异味			—	无	无	合格
5	耐水色牢度	青色面料	原样变色	级	≥3-4	4	合格
			涤布沾色	级	≥3-4	4	
			棉布沾色	级	≥3-4	4	
		网眼里料	原样变色	级	≥3-4	4	
			涤布沾色	级	≥3-4	4	
			棉布沾色	级	≥3-4	4	
		袖子里料	原样变色	级	≥3-4	4	
			涤布沾色	级	≥3-4	4	
			棉布沾色	级	≥3-4	4	
6	耐酸汗渍色牢度	青色面料	原样变色	级	≥3-4	4	合格
			涤布沾色	级	≥3-4	3-4	
			棉布沾色	级	≥3-4	4	
		网眼里料	原样变色	级	≥3-4	4	
			涤布沾色	级	≥3-4	4	
			棉布沾色	级	≥3-4	4	

检 验 检 测 结 果



2025020101748

共 5 页 第 3 页

序号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
6	耐酸汗渍色牢度	袖子里料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	合格
			涤纶沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
7	耐碱汗渍色牢度	青色面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	合格
			涤纶沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		网眼里料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
			涤纶沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		袖子里料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
			涤纶沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
8	耐干摩擦色牢度	青色面料		级	$\geq 3-4$	4	合格
		网眼里料		级	$\geq 3-4$	4	
		袖子里料		级	$\geq 3-4$	4	
9	耐湿摩擦色牢度	青色面料		级	≥ 3	4	合格
		网眼里料		级	≥ 3	4	
		袖子里料		级	≥ 3	4	
10	耐皂洗色牢度	青色面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	合格
			涤纶沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	

检 验 检 测 结 果



2025020101748

共 5 页 第 4 页

序号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
10	耐皂洗色牢度	网眼里料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	合格
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		袖子里料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
11	耐光色牢度	青色面料		级	≥ 4	符合	合格
12	起球	青色面料		级	$\geq 3-4$	4-5	合格
13	接缝强力	面料		N	≥ 140	300	合格
		里料		N	≥ 80	250	
14	可分解致癌芳香胺染料	4-氨基联苯		mg/kg	≤ 20	未检出	合格
		联苯胺		mg/kg	≤ 20	未检出	
		4-氯-邻甲苯胺		mg/kg	≤ 20	未检出	
		2-萘胺		mg/kg	≤ 20	未检出	
		邻氨基偶氮甲苯		mg/kg	≤ 20	未检出	
		5-硝基-邻甲苯胺		mg/kg	≤ 20	未检出	
		对氯苯胺		mg/kg	≤ 20	未检出	
		2,4-二氨基苯甲醚		mg/kg	≤ 20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯甲烷		mg/kg	≤ 20	未检出	
		3,3'-二氯联苯胺		mg/kg	≤ 20	未检出	
		3,3'-二甲氧基联苯胺		mg/kg	≤ 20	未检出	

检验检测结果



序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
14	可分解致癌芳香胺染料	3,3'-二甲基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	合格
		3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
		2-甲氧基-5-甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-亚甲基-二-（2-氯苯胺）	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯醚	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯硫醚	mg/kg	≤20	未检出	
		邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4-二氨基甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4,5-三甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		邻氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
		4-氨基偶氮苯	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
2,6-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出			
备注	1、甲醛含量测定低限为20mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。 2、可分解致癌芳香胺染料测定低限为5mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。					