



171011260219



2017苏质监验字219号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0469

2021020101770

产品名称	学生服-休闲套装
委托单位	常州市第二中学
地 址	常州市钟楼区西横街32号

检 验 报 告

TEST REPORT

常州纤维检验所

Changzhou Institute Of Fibre Inspection

常州纤维检验所

检验报告



2021020101770

共 9 页 第 1 页

产品名称	学生服-休闲套装	规格号型	上衣: 185/104B 长裤: 185/90B
委托单位	常州市第二中学	联系电话	13815071360
地 址	常州市钟楼区西横街32号	邮政编码	—
生产单位 (标称)	常州金都服饰有限公司	批号/货号 /款号	—
商 标	金学子	样品等级	合格品
检验类别	送样委托检验	安全技术类别	B类
样品数量	2套	样品状态	符合检验要求
到样日期	2021-07-07	检验日期	2021-07-07~2021-07-11
检验依据	GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》 GB/T 31888-2015 《中小学生校服》		
检验 结 论	样品经检验, 所检项目符合GB/T31888-2015标准和GB18401-2010标准规定的B类要求。 签发日期: 2021 年 07 月 13 日		
备 注	颜色: 藏青色。		

批 准
(授权签字人)

: 杨梁波

审 核: 陈菲

主 检: 孟委宁

杨梁波

陈菲

孟委宁

检 验 报 告



2021020101770

共 9 页 第 2 页

序号	检验项目			单位	技术要求	检验结果	单项评价
1	纤维含量			%	上衣面料：聚酯纤维：75±5 粘纤：25±5 上衣里料：聚酯纤维：100 长裤：聚酯纤维：75±5 粘纤：25±5	面料：聚酯纤维：77.3 粘纤：22.7 里料：聚酯纤维：100	合格
2	甲醛含量	面料		mg/kg	≤75	未检出	合格
		里料		mg/kg	≤75	未检出	
3	pH值	面料		—	4.0~8.5	6.2	合格
		里料		—	4.0~8.5	6.3	
4	异味			—	无	无	合格
5	耐水色牢度	面料	原样变色	级	≥3-4	4-5	合格
			涤纶沾色	级	≥3-4	4-5	
			粘布沾色	级	≥3-4	4-5	
		里料	原样变色	级	≥3-4	4-5	
			涤纶沾色	级	≥3-4	4-5	
			棉布沾色	级	≥3-4	4-5	
6	耐酸汗渍色牢度	面料	原样变色	级	≥3-4	4-5	合格
			涤纶沾色	级	≥3-4	4	
			粘布沾色	级	≥3-4	4-5	
		里料	原样变色	级	≥3-4	4-5	
			涤纶沾色	级	≥3-4	4-5	
			棉布沾色	级	≥3-4	4-5	

检 验 报 告



2021020101770

共 9 页 第 3 页

序号	检验项目			单位	技术要求	检验结果	单项评价
7	耐碱汗渍色牢度	面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4-5	合格
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			粘布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
		里料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4-5	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
8	耐干摩擦色牢度	面料		级	$\geq 3-4$	4-5	合格
		里料		级	$\geq 3-4$	4	
9	耐湿摩擦色牢度	面料		级	≥ 3	3	合格
		里料		级	≥ 3	4-5	
10	耐皂洗色牢度	面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	合格
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
			粘布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
		里料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4-5	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
11	耐光色牢度	面料		级	≥ 4	符合	合格
12	起球	面料		级	$\geq 3-4$	3-4	合格
13	断裂强力	面料	经向	N	≥ 200	1800	合格
			纬向	N	≥ 200	660	

检 验 报 告



2021020101770

共 9 页 第 4 页

序号	检验项目			单位	技术要求	检验结果	单项评价
14	接缝强力	面料	后袖窿缝	N	≥ 140	230	合格
			裤后裆	N	≥ 140	400	
		里料	后袖窿缝	N	≥ 80	200	
15	接缝处纱线滑移	面料	袖缝	mm	≤ 6	2	合格
			后背缝	mm	≤ 6	2	
			下裆缝	mm	≤ 6	2	
		里料	后背缝	mm	≤ 6	4	
16	水洗尺寸变化率	上衣	长度	%	$-2.5 \sim +1.5$	-1.5	合格
			胸宽	%	$-2.5 \sim +1.5$	-1.0	
		长裤	长度	%	$-2.5 \sim +1.5$	-1.0	
			腰宽	%	$-1.5 \sim +1.5$	-0.9	
17	水洗后扭曲率	上衣		%	≤ 5	1	合格
		裤子		%	≤ 2.5	0.6	
18	水洗后外观	上衣	绣花和接缝部位处不平整	—	允许轻微	符合	合格
			面里料缩率不一, 不平服	—	允许轻微	符合	
			涂层部位脱落、起泡、裂纹	—	不允许	—	
			覆粘合衬部位起泡、脱胶	—	不允许	符合	
			破洞、缝口脱散	—	不允许	符合	

检 验 报 告

2021020101770

序号	检验项目			单位	技术要求	检验结果	单项评价
18	水洗后外观	上衣	附件损坏、明显变色、脱落	—	不允许	符合	合格
			变色	级	≥4	4	
			其他严重影响服用的外观变化	—	不允许	符合	
		裤子	绣花和接缝部位处不平整	—	允许轻微	符合	
			面里料缩率不一，不平服	级	允许轻微	—	
			涂层部位脱落、起泡、裂纹	—	不允许	—	
			覆粘合衬部位起泡、脱胶	—	不允许	—	
			破洞、缝口脱散	—	不允许	符合	
			附件损坏、明显变色、脱落	—	不允许	符合	
			变色	—	≥4	4	
			其他严重影响服用的外观变化	—	不允许	符合	
19	可分解致癌芳香胺染料	面料	4-氨基联苯	mg/kg	≤20	未检出	合格
			联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			4-氯-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	

检 验 报 告



2021020101770

序号	检验项目			单位	技术要求	检验结果	单项评价
19	可分解致癌芳香胺染料	面料	2-萘胺	mg/kg	≤20	未检出	合格
			邻氨基偶氮甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
			5-硝基-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			对氯苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			2,4-二氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
			4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
			3,3'-二氯联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			3,3'-二甲氧基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			3,3'-二甲基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
			2-甲氧基-5-甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	mg/kg	≤20	未检出	
			4,4'-二氨基二苯醚	mg/kg	≤20	未检出	
			4,4'-二氨基二苯硫醚	mg/kg	≤20	未检出	

检 验 报 告



序号	检验项目			单位	技术要求	检验结果	单项评价
19	可分解致癌芳香胺染料	面料	2-萘胺	mg/kg	≤20	未检出	合格
			邻氨基偶氮甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
			5-硝基-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			对氯苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			2,4-二氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
			4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
			3,3'-二氯联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			3,3'-二甲氧基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			3,3'-二甲基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
			2-甲氧基-5-甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	mg/kg	≤20	未检出	
			4,4'-二氨基二苯醚	mg/kg	≤20	未检出	
			4,4'-二氨基二苯硫醚	mg/kg	≤20	未检出	

检 验 报 告



2021020101770

共 9 页 第 7 页

序号	检验项目			单位	技术要求	检验结果	单项评价
19	可分解致癌芳香胺染料	面料	邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	合格
			2,4-二氨基甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
			2,4,5-三甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			邻氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
			4-氨基偶氮苯	mg/kg	≤20	未检出	
			2,4-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			2,6-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		里料	4-氨基联苯	mg/kg	≤20	未检出	
			联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			4-氯-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			2-萘胺	mg/kg	≤20	未检出	
			邻氨基偶氮甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
			5-硝基-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			对氯苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			2,4-二氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
			4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
			3,3'-二氯联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	

检 验 报 告



2021020101770

共 9 页 第 8 页

序号	检验项目			单位	技术要求	检验结果	单项评价
19	可分解致癌芳香胺染料	里料	3,3'-二甲氧基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	合格
			3,3'-二甲基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
			2-甲氧基-5-甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	mg/kg	≤20	未检出	
			4,4'-二氨基二苯醚	mg/kg	≤20	未检出	
			4,4'-二氨基二苯硫醚	mg/kg	≤20	未检出	
			邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			2,4-二氨基甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
			2,4,5-三甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			邻氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
			4-氨基偶氮苯	mg/kg	≤20	未检出	
			2,4-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			2,6-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	

检 验 报 告



序号	检验项目	单位	技术要求	检验结果	单项评价
备注	1、甲醛含量试验检出限为20mg/kg，“未检出”表示小于20mg/kg。 2、样品为高中生校服，不测燃烧性能项目、附件锐利性项目、绳带项目和残留金属针项目。 3、上衣面料与长裤面料为同种面料。 4、样品为秋装，不测耐光汗复合色牢度。 5、样品上衣无涂层部位，不测水洗后涂层部位外观项目。长裤无里料、无涂层部位、无覆粘合衬部位，不测水洗后面里料缩率项目、涂层部位外观项目和覆粘合衬部位外观项目。 6、可分解致癌芳香胺染料测定低限为5mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。 7、样品无填充物，不测填充物项目。 8、样品无配饰，不测配饰项目。 9、样品无高可视警示性标志，不测高可视警示性项目。				

检 验 报 告 说 明

- 1、报告如未有印章、不完整、各页条形码不一致或有涂改现象均无效。
- 2、报告无批准人签字无效。
- 3、本实验室不对复印的检验报告负责。
- 4、如对本报告无异议，请于检验结束三个月内凭证取回样品，逾期不取视为放弃，本实验室将按有关规定处理。
- 5、委托送样检验，本检验报告仅对来样检测结果负责。

联 系 方 式

单位：常州纤维检验所

电话：0519-86301568

传真：0519-86690632

地址：常州市劳动西路323号

邮编：213001

邮箱：xjs@czqts.gov.cn