



211021142371

检验检测报告



2022020102029

产 品 名 称 学生服-夏季

委 托 单 位 常州金都服饰有限公司

生产单位（标注） —

检 验 检 测 类 型 送样委托检验

常州市食品药品纤维质量监督检验中心



常州市食品药品纤维质量监督检验中心

检 验 检 测 报 告



2022020102029

共 7 页 第 1 页

产品名称	学生服-夏季	规格号型	衬衫：175/96A 裙裤：175/82A
委托单位	常州金都服饰有限公司	联系电话	13685281589
地 址	—	邮政编码	—
生产单位 (标称)	—	批号/货号 /款号	—
商 标	金学子	样品等级	合格品
检验检测类别	送样委托检验	安全技术类别	B类
样品数量	2套	样品状态	符合检验要求
到样日期	2022-07-26	检验检测日期	2022-07-27~2022-08-02
检验检测 与判定依据	GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 GB/T 31888-2015《中小学生校服》		
检验检测结论	样品经检验，所检项目符合GB/T 31888-2015标准和GB 18401-2010标准规定的B类要求。 签发日期：2022 年 08 月 10 日		
备注	衬衫：白色，裙裤：藏青色。使用学校：常州市第二中学。 		

批 准
(授权签字人)

： 杨梁波

审 核 ： 陈菲

主 检 ： 徐静

杨梁波

陈菲

徐静

检 验 检 测 结 果



2022020102029

共 7 页 第 2 页

序号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
1	纤维含量			%	衬衫：棉：97±5 氨纶：3（实测值不得为0，且≤6） 裙裤面料：聚酯纤维：80±5 粘纤：20±5 裙裤里料：棉：100	衬衫：棉：97.5 氨纶：2.5 裙裤面料：聚酯纤维：83.1 粘纤：16.9 裙裤里料：棉：100	合格
2	甲醛含量	衬衫		mg/kg	≤75	未检出	合格
		裙裤面料		mg/kg	≤75	未检出	
		裙裤里料		mg/kg	≤75	未检出	
3	pH值	衬衫		—	4.0~8.5	6.5	合格
		裙裤面料		—	4.0~8.5	6.4	
		裙裤里料		—	4.0~8.5	6.5	
4	异味			—	无	无	合格
5	耐水色牢度	衬衫	原样变色	级	≥3-4	4-5	合格
			棉布沾色	级	≥3-4	4-5	
			毛布沾色	级	≥3-4	4-5	
		裙裤面料	原样变色	级	≥3-4	4-5	
			涤布沾色	级	≥3-4	4-5	
			粘布沾色	级	≥3-4	4-5	
		裙裤里料	原样变色	级	≥3-4	4-5	
			棉布沾色	级	≥3-4	4-5	
			毛布沾色	级	≥3-4	4-5	
6	耐酸汗渍色牢度	衬衫	原样变色	级	≥3-4	4-5	合格
			棉布沾色	级	≥3-4	4-5	
			毛布沾色	级	≥3-4	4-5	
		裙裤面料	原样变色	级	≥3-4	4-5	

检 验 检 测 结 果



2022020102029

共 7 页 第 3 页

序号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
6	耐酸汗渍色牢度	裙裤面料	涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	合格
			粘布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
		裙裤里料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4-5	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
			毛布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
7	耐碱汗渍色牢度	衬衫	原样变色	级	$\geq 3-4$	4-5	合格
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
			毛布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
		裙裤面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4-5	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
			粘布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
		裙裤里料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4-5	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
			毛布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
8	耐干摩擦色牢度	衬衫		级	$\geq 3-4$	4-5	合格
		裙裤面料		级	$\geq 3-4$	4-5	
		裙裤里料		级	$\geq 3-4$	4-5	
9	耐湿摩擦色牢度	衬衫		级	≥ 3	4-5	合格
		裙裤面料		级	≥ 3	4	
		裙裤里料		级	≥ 3	4	
10	耐皂洗色牢度	衬衫	原样变色	级	$\geq 3-4$	4-5	合格

检 验 检 测 结 果



2022020102029

共 7 页 第 4 页

序号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
10	耐皂洗色牢度	衬衫	棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	合格
			毛布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
		裙裤面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4-5	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
			粘布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
		裙裤里料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4-5	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
			毛布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
11	耐光汗复合色牢度(酸性)	衬衫		级	$\geq 3-4$	4	合格
		裙裤面料		级	$\geq 3-4$	4-5	
		裙裤里料		级	$\geq 3-4$	4-5	
12	耐光汗复合色牢度(碱性)	衬衫		级	$\geq 3-4$	4	合格
		裙裤面料		级	$\geq 3-4$	4-5	
		裙裤里料		级	$\geq 3-4$	4-5	
13	耐光色牢度	衬衫		级	≥ 4	符合	合格
		裙裤面料		级	≥ 4	符合	
14	起球	衬衫		级	$\geq 3-4$	4	合格
		裙裤面料		级	$\geq 3-4$	4	
15	断裂强力	衬衫	经向	N	≥ 200	730	合格
			纬向	N	≥ 200	270	

检验检测结果



2022020102029

共 7 页 第 5 页

序号		检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
15	断裂强力	裙裤面料	经向	N	≥200	2400	合格
			纬向	N	≥200	940	
16	接缝强力	衬衫		N	≥140	260	合格
		裙裤		N	≥140	150	
17	接缝处纱线滑移	裙裤面料		mm	≤6	4	合格
18	水洗尺寸变化率	衬衫	长度	%	-2.5~+1.5	-0.9	合格
			胸宽	%	-2.5~+1.5	-2.1	
		裙裤	长度	%	-2.5~+1.5	-0.2	
			腰宽	%	-1.5~+1.5	-0.3	
19	水洗后扭曲率	衬衫		%	≤5	2	合格
		裙裤		%	≤2.5	1.2	
20	水洗后外观	绣花和接缝部位处不平整		—	允许轻微	符合	合格
		面里料缩率不一，不平服		—	允许轻微	符合	
		涂层部位脱落、起泡、裂纹		—	不允许	—	
		覆粘合衬部位起泡、脱胶		—	不允许	—	
		破洞、缝口脱散		—	不允许	符合	
		附件损坏、明显变色、脱落		—	不允许	符合	
		变色		级	≥4	4-5	
		其他严重影响服用外观变化		—	不允许	符合	
21	织物纤维成分及含量：直接接触皮肤的部分			—	棉纤维含量标称值应不低于35%	衬衫棉纤维含量标称值97% 裙裤里料棉纤维含量标称值100%	合格
22	可分解致癌芳香胺染料	4-氨基联苯		mg/kg	≤20	未检出	合格

检 验 检 测 结 果



2022020102029

共 7 页 第 6 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
22	可分解致癌芳香胺染料	联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	合格
		4-氯-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2-萘胺	mg/kg	≤20	未检出	
		邻氨基偶氮甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
		5-硝基-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		对氯苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4-二氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二氯联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二甲氧基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二甲基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
		2-甲氧基-5-甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯醚	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯硫醚	mg/kg	≤20	未检出	
		邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4-二氨基甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4,5-三甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		邻氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
		4-氨基偶氮苯	mg/kg	≤20	未检出	

检验检测结果



2022020102029

共 7 页 第 7 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
22	可分解致癌芳香胺染料	2,4-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	合格
		2,6-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
备注	1、甲醛含量试验检出限为20mg/kg，“未检出”表示小于20mg/kg。 2、样品为高中生校服，不考核燃烧性能项目、附件锐利性项目、绳带项目和残留金属针项目。 3、样品无涂层部位和无覆粘合衬部位，不考核涂层部位外观项目和覆粘合衬部位外观项目。 4、可分解致癌芳香胺染料测定低限为5mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。 5、样品无填充物，不考核填充物项目。 6、样品无配饰，不考核配饰项目。 7、样品无高可视警示性标志，不考核高可视警示性项目。					