



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2718

检验检测报告



2023020100998

产 品 名 称 衬衫

委 托 单 位 江苏苏美达伊顿纪德品牌管理有限公司

生产单位（标注） 江苏苏美达伊顿纪德品牌管理有限公司

检 验 检 测 类 型 送样委托检验

常州市食品药品纤维质量监督检验中心
(常州市粮油质量监督检测站、常州纤维检验所)



注 意 事 项

- 1、检验检测报告未加盖承检机构公章或检验检测专用章的无效。
- 2、检验检测报告复制或涂改的无效。
- 3、检验检测报告无主检、审核、批准人签字的无效。
- 4、如对本报告无异议，请于检验检测结束三个月内凭证取回样品，逾期不取视为放弃，本实验室将按有关规定处理。
- 5、委托送样检验检测报告结果仅对来样负责。

联 系 方 式

单位：常州市食品药品纤维质量监督检验中心 地址：常州市劳动西路323号
电话：0519-86301568 邮编：213001
传真：0519-86690632 邮箱：xjs@czqts.gov.cn

常州市食品药品纤维质量监督检验中心
(常州市粮油质量监督检测站、常州纤维检验所)
检 验 检 测 报 告



2023020100998

共 4 页 第 1 页

产品名称	衬衫	规格号型	—
委托单位	江苏苏美达伊顿纪德品牌管理有限公司	联系电话	025-84766313
地 址	—	邮政编码	—
生产单位 (标称)	江苏苏美达伊顿纪德品牌管理有限公司	批号/货号 /款号	—
商 标	eton kidd	样品等级	—
检验检测类别	送样委托检验	安全技术类别	GB 31701-2015 B类
样品数量	1件	样品状态	符合检验要求
到样日期	2023-05-19	检验检测日期	2023-05-19~2023-05-22
检验检测 与判定依据	GB/T 4669-2008《纺织品 机织物单位长度质量和单位面积质量的测定》 GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 31888-2015《中小学生校服》 招标文件		
检验检测结论	样品经检验，所检项目符合招标文件、GB/T 31888-2015标准和GB 31701-2015标准规定的B类要求。 签发日期：2023 年 05 月 24 日		
备注	—		

批 准
(授权签字人)

: 杨梁波

审 核 : 陈菲

主 检 : 徐静

杨梁波

陈菲

徐静

检验检测结果



2023020100998

共 4 页 第 2 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
1	纤维含量		%	棉: 97 ± 5 氨纶: 3 (实测值不得为0, 且 ≤ 6)	棉: 98.3 氨纶: 1.7	合格
2	甲醛含量		mg/kg	≤ 75	未检出	合格
3	pH值		—	4.0~8.5	6.5	合格
4	附件锐利性		—	不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	符合	合格
5	残留金属针		—	不允许残留金属针等锐利物	符合	合格
6	耐水色牢度	原样变色	级	$\geq 3-4$	4-5	合格
		棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
		毛布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
7	耐酸汗渍色牢度	原样变色	级	$\geq 3-4$	4-5	合格
		棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
		毛布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
8	耐碱汗渍色牢度	原样变色	级	$\geq 3-4$	4-5	合格
		棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
		毛布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
9	耐干摩擦色牢度		级	$\geq 3-4$	4	合格
10	耐湿摩擦色牢度		级	≥ 3	4	合格
11	耐皂洗色牢度	原样变色	级	$\geq 3-4$	4-5	合格
		棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
		毛布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
12	耐光色牢度		级	≥ 4	符合	合格
13	起球		级	$\geq 3-4$	4	合格

检验检测结果



2023020100998

共 4 页 第 3 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
14	接缝强力		N	≥140	150	合格
15	可分解致癌芳香胺染料	4-氨基联苯	mg/kg	≤20	未检出	合格
		联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		4-氯-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2-萘胺	mg/kg	≤20	未检出	
		邻氨基偶氮甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
		5-硝基-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		对氯苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4-二氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二氯联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二甲氧基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二甲基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
		2-甲氧基-5-甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯醚	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯硫醚	mg/kg	≤20	未检出	
		邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4-二氨基甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4,5-三甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	

检验检测结果



2023020100998

共 4 页 第 4 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
15	可分解致癌芳香胺染料	邻氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	合格
		4-氨基偶氮苯	mg/kg	≤20	未检出	
		2, 4-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2, 6-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
16	绳带	7岁及以上儿童服装	—	1、头部和颈部调整服装尺寸的绳带不应有自由端，其他绳带不应有长度超过75mm的自由端。 头部和颈部：当服装平摊至最大尺寸时不应有突出的绳圈，当服装平摊至合适的穿着尺寸时突出的绳圈周长不应超过150mm；除肩带和颈带外，其他绳带不应使用弹性绳带	无绳带	合格
			—	2、—	—	
			—	3、固着在腰部的绳带，从固着点伸出的长度不应超过360mm	无绳带	
			—	4、短袖袖子平摊至最大尺寸时，袖口处绳带的伸出长度不应超过140mm	不适用	
			—	5、除腰带外，背部不应有绳带伸出或系着	无绳带	
			—	6、长袖袖口处的绳带扣紧时应完全置于服装内	无绳带	
			—	7、长至臀围线以下的服装，底边处的绳带不应超出服装下边缘。长至脚踝处的服装，底边处的绳带应该完全置于服装内	无绳带	
			—	8、除了第1项～第7项以外，服装平摊至最大尺寸时，伸出的绳带长度不应超过140mm	无绳带	
			—	9、绳带的自由末端不允许打结或使用立体装饰物	无绳带	
			—	10、两端固定且突出的绳圈的周长不应超过75mm；平贴在服装上的绳圈（例如，串带）其两固定端的长度不应超过75mm	无绳圈	
17	单位面积质量		g/m ²	≥125	147	合格
备注	1、甲醛含量测定低限为20mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。 2、可分解致癌芳香胺染料测定低限为5mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。					