



211021142371

检验检测报告



2022020101232

产 品 名 称 _____ 学生服-冬季服装

委 托 单 位 _____ 常州金都服饰有限公司

生产单位（标注） _____ 常州金都服饰有限公司

检 验 检 测 类 型 _____ 送样委托检验


常州市食品药品纤维质量监督检验中心

常州市食品药品纤维质量监督检验中心

检验检测报告



共 11 页 第 1 页

产品名称	学生服-冬季服装	规格号型	160/84A
委托单位	常州金都服饰有限公司	联系电话	13685281589
地 址	—	邮政编码	—
生产单位 (标称)	常州金都服饰有限公司	批号/货号 /款号	—
商 标	金学子	样品等级	合格品
检验检测类别	送样委托检验	安全技术类别	GB 31701-2015 B类
样品数量	1件	样品状态	符合检验要求
到样日期	2022-06-10	检验检测日期	2022-06-10~2022-06-16
检验检测 与判定依据	GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 31888-2015《中小学生校服》		
检验检测结论	样品经检验，所检项目符合GB/T31888-2015标准和GB31701-2015标准规定的B类要求。 签发日期：2022 年 06 月 16 日		
备注	颜色：丈青。		

批 准
(授权签字人)

: 杨梁波

审 核 : 陈菲

主 检 :

杨梁波

陈菲

孟安宇

检 验 检 测 结 果



2022020101232

共 11 页 第 2 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
1	纤维含量		%	聚酯纤维: 100	外壳: 聚酯纤维: 100 (涂层除外) 网状里料: 聚酯纤维: 100 里料: 聚酯纤维: 100 内胆: 聚酯纤维: 100	合格
2	甲醛含量	外壳	mg/kg	≤75	未检出	合格
		网状里料	mg/kg	≤75	未检出	
		里料	mg/kg	≤75	未检出	
		内胆	mg/kg	≤75	未检出	
3	pH值	外壳	—	4.0~8.5	6.2	合格
		网状里料	—	4.0~8.5	6.2	
		里料	—	4.0~8.5	6.3	
		内胆	—	4.0~8.5	6.3	
4	异味		—	无	无	合格
5	附件锐利性		—	不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	符合	合格
6	绳带	7岁及以上儿童服装	—	1、头部和颈部调整服装尺寸的绳带不应有自由端, 其他绳带不应有长度超过75mm的自由端。 头部和颈部: 当服装平摊至最大尺寸时不应有突出的绳圈, 当服装平摊至合适的穿着尺寸时突出的绳圈周长不应超过150mm; 除肩带和颈带外, 其他绳带不应使用弹性绳带	无绳带	合格
			—	2、—	—	
			—	3、固着在腰部的绳带, 从固着点伸出的长度不应超过360mm	无绳带	

检验检测结果



2022020101232

共 11 页 第 3 页

共 11 页 第 3 页

序号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
6	绳带	7岁及以上儿童服装		—	4、短袖袖子平摊至最大尺寸时，袖口处绳带的伸出长度不应超过140mm	不适用	合格
				—	5、除腰带外，背部不应有绳带伸出或系着	无绳带	
				—	6、长袖袖口处的绳带扣紧时应完全置于服装内	无绳带	
				—	7、长至臀围线以下的服装，底边处的绳带不应超出服装下边缘。长至脚踝处的服装，底边处的绳带应该完全置于服装内	无绳带	
				—	8、除了第1项~第7项以外，服装平摊至最大尺寸时，伸出的绳带长度不应超过140mm	无绳带	
				—	9、绳带的自由末端不允许打结或使用立体装饰物	无绳带	
				—	10、两端固定且突出的绳圈的周长不应超过75mm；平贴在服装上的绳圈（例如，串带）其两固定端的长度不应超过75mm	无绳圈	
7	残留金属针		—	不允许残留金属针等锐利物	无	合格	
8	耐水色牢度	外壳	原样变色	级	≥3-4	4-5	合格
			涤布沾色	级	≥3-4	4	
			棉布沾色	级	≥3-4	4	
		网状里料	原样变色	级	≥3-4	4-5	
			涤布沾色	级	≥3-4	4-5	
			棉布沾色	级	≥3-4	4-5	

检 验 检 测 结 果



2022020101232

共 11 页 第 4 页

序号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
8	耐水色牢度	里料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4-5	合格
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
		内胆	原样变色	级	$\geq 3-4$	4-5	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
9	耐酸汗渍色牢度	外壳	原样变色	级	$\geq 3-4$	4-5	合格
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		网状里料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4-5	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
		里料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4-5	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
		内胆	原样变色	级	$\geq 3-4$	4-5	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
10	耐碱汗渍色牢度	外壳	原样变色	级	$\geq 3-4$	4-5	合格
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	

检验检测结果



2022020101232

共 11 页 第 5 页

序号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
10	耐碱汗渍色牢度	网状里料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4-5	合格
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
		里料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4-5	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
		内胆	原样变色	级	$\geq 3-4$	4-5	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
11	耐干摩擦色牢度	外壳		级	$\geq 3-4$	4-5	合格
		网状里料		级	$\geq 3-4$	4-5	
		里料		级	$\geq 3-4$	4-5	
		内胆		级	$\geq 3-4$	4-5	
12	耐湿摩擦色牢度	外壳		级	≥ 3	4-5	合格
		网状里料		级	≥ 3	4-5	
		里料		级	≥ 3	4-5	
		内胆		级	≥ 3	4	
13	耐皂洗色牢度	外壳	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	合格
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
		网状里料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4-5	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	

检 验 检 测 结 果



2022020101232

共 11 页 第 6 页

序号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
13	耐皂洗色牢度	里料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4-5	合格
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
		内胆	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
14	耐光色牢度	外壳		级	≥ 4	符合	合格
		内胆		级	≥ 4	符合	
15	起球	外壳		级	$\geq 3-4$	4	合格
		内胆		级	$\geq 3-4$	3-4	
16	顶破强力	内胆		N	≥ 250	961	合格
17	断裂强力	外壳	经向	N	≥ 200	730	合格
			纬向	N	≥ 200	650	
18	可分解致癌芳香胺染料	外壳	4-氨基联苯	mg/kg	≤ 20	未检出	合格
			联苯胺	mg/kg	≤ 20	未检出	
			4-氯-邻甲苯胺	mg/kg	≤ 20	未检出	
			2-萘胺	mg/kg	≤ 20	未检出	
			邻氨基偶氮甲苯	mg/kg	≤ 20	未检出	
			5-硝基-邻甲苯胺	mg/kg	≤ 20	未检出	
			对氯苯胺	mg/kg	≤ 20	未检出	
			2,4-二氨基苯甲醚	mg/kg	≤ 20	未检出	
			4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤ 20	未检出	

检 验 检 测 结 果



2022020101232

共 11 页 第 7 页

序号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
18	可分解致癌芳香胺染料	外壳	3,3'-二氯联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	合格
			3,3'-二甲氧基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			3,3'-二甲基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
			2-甲氧基-5-甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	mg/kg	≤20	未检出	
			4,4'-二氨基二苯醚	mg/kg	≤20	未检出	
			4,4'-二氨基二苯硫醚	mg/kg	≤20	未检出	
			邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			2,4-二氨基甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
			2,4,5-三甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			邻氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
			4-氨基偶氮苯	mg/kg	≤20	未检出	
			2,4-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			2,6-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		网状里料	4-氨基联苯	mg/kg	≤20	未检出	
			联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			4-氯-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			2-萘胺	mg/kg	≤20	未检出	
			邻氨基偶氮甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
			5-硝基-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			对氯苯胺	mg/kg	≤20	未检出	

检 验 检 测 结 果



2022020101232

共 11 页 第 8 页

序号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
18	可分解致癌芳香胺染料	网状里料	2,4-二氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	合格
			4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
			3,3'-二氯联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			3,3'-二甲氧基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			3,3'-二甲基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
			2-甲氧基-5-甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	mg/kg	≤20	未检出	
			4,4'-二氨基二苯醚	mg/kg	≤20	未检出	
			4,4'-二氨基二苯硫醚	mg/kg	≤20	未检出	
			邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			2,4-二氨基甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
			2,4,5-三甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			邻氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
			4-氨基偶氮苯	mg/kg	≤20	未检出	
			2,4-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			2,6-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		里料	4-氨基联苯	mg/kg	≤20	未检出	
			联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			4-氯-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			2-萘胺	mg/kg	≤20	未检出	
			邻氨基偶氮甲苯	mg/kg	≤20	未检出	

检验检测结果



2022020101232

共 11 页 第 9 页

序号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
18	可分解致癌芳香胺染料	里料	5-硝基-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	合格
			对氯苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			2,4-二氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
			4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
			3,3'-二氯联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			3,3'-二甲氧基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			3,3'-二甲基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
			2-甲氧基-5-甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	mg/kg	≤20	未检出	
			4,4'-二氨基二苯醚	mg/kg	≤20	未检出	
			4,4'-二氨基二苯硫醚	mg/kg	≤20	未检出	
			邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			2,4-二氨基甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
			2,4,5-三甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			邻氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
			4-氨基偶氮苯	mg/kg	≤20	未检出	
			2,4-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			2,6-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		内胆	4-氨基联苯	mg/kg	≤20	未检出	
			联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			4-氯-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	

检验检测结果



2022020101232

共 11 页 第 10 页

序号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
18	可分解致癌芳香胺染料	内胆	2-萘胺	mg/kg	≤20	未检出	合格
			邻氨基偶氮甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
			5-硝基-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			对氯苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			2,4-二氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
			4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
			3,3'-二氯联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			3,3'-二甲氧基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			3,3'-二甲基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
			2-甲氧基-5-甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	mg/kg	≤20	未检出	
			4,4'-二氨基二苯醚	mg/kg	≤20	未检出	
			4,4'-二氨基二苯硫醚	mg/kg	≤20	未检出	
			邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			2,4-二氨基甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
			2,4,5-三甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			邻氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
			4-氨基偶氮苯	mg/kg	≤20	未检出	
			2,4-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			2,6-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	

检验检测结果



2022020101232

共 11 页 第 11 页

序号	检验检测项目	单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
备注	1、甲醛含量试验检出限为20mg/kg,“未检出”表示小于20mg/kg。 2、样品外壳面料单位面积质量为126g/m²,内胆单位面积质量为322g/m²,不测燃烧性能项目。 3、样品为冬装,不测耐光汗复合色牢度。 4、可分解致癌芳香胺染料测定低限为5mg/kg,“未检出”表示检测结果低于测定低限。 5、样品无填充物,不测填充物项目。 6、样品无配饰,不测配饰项目。 7、样品无高可视警示性标志,不测高可视警示性项目。				

