



211021142371

检验检测报告



2022020102157

产 品 名 称 学生服-休闲上衣

委 托 单 位 常州金都服饰有限公司

生产单位（标注） 常州金都服饰有限公司

检 验 检 测 类 型 送样委托检验

常州市食品药品纤维质量监督检验中心



常州市食品药品纤维质量监督检验中心

检 验 检 测 报 告



共 5 页 第 1 页

产品名称	学生服-休闲上衣	规格号型	180
委托单位	常州金都服饰有限公司	联系电话	13685281589
地 址	—	邮政编码	—
生产单位 (标称)	常州金都服饰有限公司	批号/货号 /款号	—
商 标	金学子	样品等级	合格品
检验检测类别	送样委托检验	安全技术类别	GB 31701-2015 B类
样品数量	1件	样品状态	符合检验要求
到样日期	2022-08-03	检验检测日期	2022-08-03~2022-08-09
检验检测 与判定依据	GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 31888-2015《中小学生校服》		
检验检测结论	样品经检验，所检项目符合GB/T 31888-2015标准和GB 31701-2015标准规定的B类要求。 签发日期：2022 年 08 月 17 日		
备注	颜色：藏青色。		

批 准
(授权签字人)

: 杨梁波

审 核 : 陈菲

主 检 : 徐静

杨梁波

陈菲

徐静

检 验 检 测 结 果



共 5 页 第 2 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
1	纤维含量		%	面料：聚酯纤维：80±5 粘纤：20±5 里料：聚酯纤维：100	面料：聚酯纤维：78.4 粘纤：21.6 里料：聚酯纤维：100	合格
2	甲醛含量	面料	mg/kg	≤75	未检出	合格
		里料	mg/kg	≤75	未检出	
3	pH值	面料	—	4.0~8.5	5.9	合格
		里料	—	4.0~8.5	6.2	
4	异味		—	无	无	合格
5	附件锐利性		—	不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	符合	合格
6	绳带	7岁及以上儿童服装	—	1、头部和颈部调整服装尺寸的绳带不应有自由端，其他绳带不应有长度超过75mm的自由端。 头部和颈部：当服装平摊至最大尺寸时不应有突出的绳圈，当服装平摊至合适的穿着尺寸时突出的绳圈周长不应超过150mm；除肩带和颈带外，其他绳带不应使用弹性绳带	无绳带	合格
			—	2、—	—	
			—	3、固着在腰部的绳带，从固着点伸出的长度不应超过360mm	无绳带	
			—	4、短袖袖子平摊至最大尺寸时，袖口处绳带的伸出长度不应超过140mm	不适用	
			—	5、除腰带外，背部不应有绳带伸出或系着	无绳带	
			—	6、长袖袖口处的绳带扣紧时应完全置于服装内	无绳带	
			—	7、长至臀围线以下的服装，底边处的绳带不应超出服装下边缘。长至脚踝处的服装，底边处的绳带应该完全置于服装内	无绳带	
			—	8、除了第1项~第7项以外，服装平摊至最大尺寸时，伸出的绳带长度不应超过140mm	无绳带	
			—	9、绳带的自由末端不允许打结或使用立体装饰物	无绳带	
			—	10、两端固定且突出的绳圈的周长不应超过75mm；平贴在服装上的绳圈（例如，串带）其两固定端的长度不应超过75mm	无绳圈	

检 验 检 测 结 果



2022020102157

共 5 页 第 3 页

序号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
7	残留金属针			—	不允许残留金属针等锐利物	符合	合格
8	耐水色牢度	面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4-5	合格
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
			粘布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
		里料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4-5	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
9	耐酸汗渍色牢度	面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4-5	合格
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
			粘布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
		里料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4-5	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
10	耐碱汗渍色牢度	面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4-5	合格
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
			粘布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
		里料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4-5	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4-5	
11	耐干摩擦色牢度	面料		级	$\geq 3-4$	4-5	合格
		里料		级	$\geq 3-4$	4-5	

检验检测结果



2022020102157

共 5 页 第 4 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价	
12	耐湿摩擦色牢度	面料		级	≥3	合格	
		里料		级	≥3		
13	耐皂洗色牢度	面料	原样变色	级	≥3-4	合格	
			涤布沾色	级	≥3-4		
			粘布沾色	级	≥3-4		
		里料	原样变色	级	≥3-4		
			涤布沾色	级	≥3-4		
			棉布沾色	级	≥3-4		
14	耐光色牢度	面料		级	≥4	符合	合格
15	起球	面料		级	≥3-4	4	合格
16	断裂强力	面料	经向	N	≥200	1500	合格
			纬向	N	≥200	940	
17	可分解致癌芳香胺染料	4-氨基联苯		mg/kg	≤20	未检出	合格
		联苯胺		mg/kg	≤20	未检出	
		4-氯-邻甲苯胺		mg/kg	≤20	未检出	
		2-萘胺		mg/kg	≤20	未检出	
		邻氨基偶氮甲苯		mg/kg	≤20	未检出	
		5-硝基-邻甲苯胺		mg/kg	≤20	未检出	
		对氯苯胺		mg/kg	≤20	未检出	
		2,4-二氨基苯甲醚		mg/kg	≤20	未检出	
		4,4'-二氨基二苯甲烷		mg/kg	≤20	未检出	
		3,3'-二氯联苯胺		mg/kg	≤20	未检出	

检验检测结果



共 5 页 第 5 页

序号	检验检测项目	单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
17	可分解致癌芳香胺染料	3,3'-二甲氧基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		3,3'-二甲基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出
		2-甲氧基-5-甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	mg/kg	≤20	未检出
		4,4'-二氨基二苯醚	mg/kg	≤20	未检出
		4,4'-二氨基二苯硫醚	mg/kg	≤20	未检出
		邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		2,4-二氨基甲苯	mg/kg	≤20	未检出
		2,4,5-三甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		邻氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出
		4-氨基偶氮苯	mg/kg	≤20	未检出
		2,4-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出
		2,6-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出
备注	1、甲醛含量试验检出限为20mg/kg,“未检出”表示小于20mg/kg。 2、样品单位面积质量为224g/m²,不考核燃烧性能项目。 3、样品为春秋装,不测耐光汗复合色牢度项目。 4、可分解致癌芳香胺染料测定低限为5mg/kg,“未检出”表示检测结果低于测定低限。 5、样品无填充物,不考核填充物项目。 6、样品无配饰,不考核配饰项目。 7、样品无高可视警示性标志,不考核高可视警示性项目。				

合格