



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6242



河南省纤维纺织产品质量监测检验研究院
国家棉花及纺织服装产品质量检验检测中心
检 验 报 告

600X4J

GW202308675

共 5 页 第 1 页

产品名称	HN XF 学院西装	检验类型	HN XF 委托检验
规格型号	170/92A	样品等级/安全类别	—/B类
商标	ETON KIDD	款号	21Z10400000
委托单位	江苏苏美达伊顿纪德品牌管理有限公司	样品数量	3件
地址	江苏省南京市玄武区长江路190号6F	送样人/电话	张女士/025-84766313
受检单位	—	联系人/电话	—/—
地址	—	抽样人员	—
生产单位	—	联系人/电话	—/—
地址	—	抽样基数	—
任务来源	—	抽样日期	—
样品描述	藏青色	受理日期	2023-10-31
分包项目	—	检验日期	2023-10-31至2023-11-03
检验依据	GB/T 31888-2015《中小学生校服》；GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》		
检验项目	耐皂洗色牢度(面料)、耐酸汗渍色牢度(面料)、耐碱汗渍色牢度(面料)、耐摩擦色牢度(面料)、耐水色牢度(面料)、耐光色牢度(面料)、耐光汗复合色牢度(面料)、起球(面料)、断裂强力(面料)、甲醛含量(面料)、pH值(面料)、可分解致癌芳香胺染料(面料)、异味、纤维含量(里料)、纤维含量(面料)、接缝强力、接缝处纱线滑移(机织类)、水洗尺寸变化率、水洗后外观、外观质量、使用说明		
检验结论	样品经检验，所检项目符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》标准B类和GB/T 31888-2015《中小学生校服》标准要求。 签发日期：2023-10-31		
备注	水洗尺寸变化率检测1件，断裂强力检测经向，接缝强力按客户指定部位取样。 纤维含量：面料：聚酯纤维69% 粘胶纤维29% 氨纶2% 里料：聚酯纤维100%	贴样	

批准：

慈文轩

审核：

田月

编制：

谢文倩

河南省纤维纺织产品质量监测检验研究院
国家棉花及纺织服装产品质量检验检测中心
检 验 报 告

GW202308675

共 5 页 第 2 页

序号	检验项目		单位	标准要求	实测结果	单项结论	备注
1	耐皂洗色牢度(面料)	变色	级	≥3-4	4-5	符合	——
		沾色	级	≥3-4	4	符合	——
2	耐酸汗渍色牢度(面料)	变色	级	≥3-4	4-5	符合	——
		沾色	级	≥3-4	4-5	符合	——
3	耐碱汗渍色牢度(面料)	变色	级	≥3-4	4-5	符合	——
		沾色	级	≥3-4	4-5	符合	——
4	耐摩擦色牢度(面料)	干摩	级	≥3-4	4-5	符合	——
		湿摩	级	≥3	4	符合	——
5	耐水色牢度(面料)	变色	级	≥3-4	4-5	符合	——
		沾色	级	≥3-4	4-5	符合	——
6	耐光色牢度(面料)		级	≥4	符合4级蓝色羊毛标样	符合	——
7	耐光汗复合色牢度(面料)		级	≥3-4	酸汗：4-5 碱汗：4-5	符合	——
8	起球(面料)		级	≥3-4	4	符合	——
9	断裂强力(面料)		N	≥200	经向：1700	符合	——
10	甲醛含量(面料)		mg/kg	≤75	未检出	符合	检出限20 mg/kg
11	pH值(面料)		——	4.0~8.5	6.2	符合	——
12	可分解致癌芳香胺染料(面料)		mg/kg	禁用 (限量值≤20)	未检出	符合	检出限5 mg/kg
13	异味		——	无	无异味	符合	——
14	纤维含量(面料)		%	聚酯纤维69±5 粘胶纤维29±5 氨纶2（氨纶含量不得为0）	聚酯纤维71.5 粘胶纤维26.4 氨纶2.1	符合	——
15	纤维含量(里料)		%	聚酯纤维100	聚酯纤维100	符合	——

河南省纤维纺织产品质量监测检验研究院 国家棉花及纺织服装产品质量检验检测中心

检 验 报 告

GW202308675

共 5 页 第 3 页

序号	检验项目		单位	标准要求	实测结果	单项结论	备注	
16	接缝强力	面料	N	≥140	240	符合	——	
		里料	N	≥80	140	符合	——	
17	接缝处纱线滑移（机织类）		mm	≤6	面料：2 里料：2	符合	——	
18	水洗尺寸变化率	机织类	长度	%	-2.5~+1.5	-0.7	符合	——
			胸宽	%	-2.5~+1.5	0	符合	——
19	水洗后外观	绣花和接缝部位处不平整		——	允许轻微	符合	符合	——
		面里料缩率不一、不平服		——	允许轻微	符合	符合	——
		涂层部位脱落、起泡、裂纹		——	——	/	——	无涂层
		覆粘和衬部位起泡、脱胶		——	不允许	符合	符合	——
		破洞、缝口脱散		——	不允许	符合	符合	——
		附件损坏、明显变色、脱落		——	不允许	符合	符合	——
		变色		——	不低于4级	符合	符合	——
	外观质量	其他严重影响服用的外观变化		——	不允许	符合	符合	——
				符合GB/T 31888-2015标准 4.3规定要求	色差·布面疵点·对称部位互差·门里襟·烫黄烫焦·扣·扣眼·缝线·绱袖·领子·口袋·覆粘合衬部位符合标准要求		符合	——



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L6242

河南省纤维纺织产品质量监测检验研究院
国家棉花及纺织服装产品质量检验检测中心
检 验 报 告

GW202308675

共 5 页 第 4 页

序号	检验项目	单位	标准要求	实测结果	单项结论	备注
21	使用说明	—	符合GB/T 5296.4-2012标准规定要求	符合	符合	—

以下空白

样品图片

共 5 页 第 5 页

NO:GW202308675

