




211021142371



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2718



2025020102628

产品名称	学生服-冬季冲锋衣外壳
委托单位	江苏兰诗服饰有限公司

检验检测报告



常州市食品药品纤维质量监督检验中心
(常州市粮油质量监督检测站、常州纤维检验所)

常州市食品药品纤维质量监督检验中心
(常州市粮油质量监督检测站、常州纤维检验所)
检验检测报告



共 8 页 第 1 页

产品名称	学生服-冬季冲锋衣外壳	规格号型	175/96A
委托单位	江苏兰诗服饰有限公司	联系电话	18068775321
地 址	南京建邺区创智路2号瑞泰大厦12楼	邮政编码	—
生产单位 (标称)	江苏兰诗服饰有限公司	批号/货号 /款号	—
商 标	兰诗	样品等级	合格品
检验检测类别	送样委托检验	安全技术类别	GB 31701 B类
样品数量	1件	样品状态	符合检验要求
到样日期	2025-10-11	检验检测日期	2025-10-13~2025-10-20
检验检测 与判定依据	GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 31888-2015《中小学生校服》		
检验检测结论	样品经检验，所检项目符合GB/T 31888-2015标准和GB 31701-2015标准规定的B类要求。 签发日期：2025 年 10 月 22 日		
备注	颜色：藏青+米白+降红。		

批 准
(授权签字人)

: 杨梁波

审 核 : 陈菲

主 检 : 孟委宁

杨梁波

陈菲

孟委宁

检 验 检 测 结 果



共 8 页 第 2 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价	
1	纤维含量		%	面料：聚酯纤维：100 里料：聚酯纤维：100	藏青色面料：聚酯纤维：100（非纤维物质除外） 米白色面料：聚酯纤维：100（非纤维物质除外） 网眼里料：聚酯纤维：100 袖子里料：聚酯纤维：100	合格	
2	甲醛含量	藏青色面料	mg/kg	≤75	未检出	合格	
		米白色面料	mg/kg	≤75	未检出		
		网眼里料	mg/kg	≤75	未检出		
		袖子里料	mg/kg	≤75	未检出		
3	pH值	藏青色面料	—	4.0~8.5	6.7	合格	
		米白色面料	—	4.0~8.5	6.7		
		网眼里料	—	4.0~8.5	6.8		
		袖子里料	—	4.0~8.5	6.7		
4	异味		—	无	无	合格	
5	附件锐利性		—	不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	符合	合格	
6	残留金属针		—	不允许残留金属针等锐利物	符合	合格	
7	耐水色牢度	藏青色面料	原样变色	级	≥3-4	4	合格
			涤布沾色	级	≥3-4	3-4	
			棉布沾色	级	≥3-4	4	
		米白色面料	原样变色	级	≥3-4	4	
			涤布沾色	级	≥3-4	4	
			棉布沾色	级	≥3-4	4	
		网眼里料	原样变色	级	≥3-4	4	
			涤布沾色	级	≥3-4	4	
			棉布沾色	级	≥3-4	4	

检 验 检 测 结 果



2025020102628

共 8 页 第 3 页

序号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
7	耐水色牢度	袖子里料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	合格
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
8	耐酸汗渍色牢度	藏青色面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	合格
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	3-4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		米白色面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		网眼里料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		袖子里料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
9	耐碱汗渍色牢度	藏青色面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	合格
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	3-4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		米白色面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	

检 验 检 测 结 果



2025020102628

共 8 页 第 4 页

序号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
9	耐碱汗渍色牢度	网眼里料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	合格
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		袖子里料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
10	耐干摩擦色牢度	藏青色面料		级	$\geq 3-4$	4	合格
		米白色面料		级	$\geq 3-4$	4	
		网眼里料		级	$\geq 3-4$	4	
		袖子里料		级	$\geq 3-4$	4	
11	耐湿摩擦色牢度	藏青色面料		级	≥ 3	4	合格
		米白色面料		级	≥ 3	4	
		网眼里料		级	≥ 3	4	
		袖子里料		级	≥ 3	4	
12	耐皂洗色牢度	藏青色面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	合格
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		米白色面料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	
			涤布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
			棉布沾色	级	$\geq 3-4$	4	
		网眼里料	原样变色	级	$\geq 3-4$	4	

检 验 检 测 结 果



2025020102628

共 8 页 第 5 页

序号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
12	耐皂洗色牢度	网眼里料	涤布沾色	级	≥3-4	4	合格
			棉布沾色	级	≥3-4	4	
		袖子里料	原样变色	级	≥3-4	4	
			涤布沾色	级	≥3-4	4	
			棉布沾色	级	≥3-4	4	
13	耐光色牢度	藏青色面料		级	≥4	符合	合格
		米白色面料		级	≥4	符合	
14	起球	藏青色面料		级	≥3-4	4-5	合格
		米白色面料		级	≥3-4	4-5	
15	接缝强力	面料		N	≥140	220	合格
		里料		N	≥80	220	
16	可分解致癌芳香胺染料	藏青色面料、米白色面料、绛红色面料	4-氨基联苯	mg/kg	≤20	未检出	合格
			联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			4-氯-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			2-萘胺	mg/kg	≤20	未检出	
			邻氨基偶氮甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
			5-硝基-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			对氯苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			2,4-二氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
			4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
			3,3'-二氯联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	

检 验 检 测 结 果



2025020102628

共 8 页 第 6 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价	
16	可分解致癌芳香胺染料	藏青色面料、米白色面料、绛红色面料	3,3'-二甲氧基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	合格
			3,3'-二甲基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯醚	mg/kg	≤20	未检出	
			2-甲氧基-5-甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	mg/kg	≤20	未检出	
			4,4'-二氨基二苯醚	mg/kg	≤20	未检出	
			4,4'-二氨基二苯硫醚	mg/kg	≤20	未检出	
			邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			2,4-二氨基甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
			2,4,5-三甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			邻氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
			4-氨基偶氮苯	mg/kg	≤20	未检出	
			2,4-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			2,6-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		网眼里料、袖子里料	4-氨基联苯	mg/kg	≤20	未检出	
			联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			4-氯-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			2-萘胺	mg/kg	≤20	未检出	
			邻氨基偶氮甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
			5-硝基-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			对氯苯胺	mg/kg	≤20	未检出	

检 验 检 测 结 果



2025020102628

共 8 页 第 7 页

序号	检验检测项目			单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
16	可分解致癌芳香胺染料	网眼里料、袖子里料	2,4-二氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	合格
			4,4'-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
			3,3'-二氯联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			3,3'-二甲氧基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			3,3'-二甲苯联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯醚	mg/kg	≤20	未检出	
			2-甲氧基-5-甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			4,4'-亚甲基-2-(2-氯苯胺)	mg/kg	≤20	未检出	
			4,4'-二氨基二苯醚	mg/kg	≤20	未检出	
			4,4'-二氨基二苯硫醚	mg/kg	≤20	未检出	
			邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			2,4-二氨基甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
			2,4,5-三甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			邻氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
			4-氨基偶氮苯	mg/kg	≤20	未检出	
			2,4-二甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
			2,6-二甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
17	绳带	7岁及以上儿童服装	—	1、头部和颈部调整服装尺寸的绳带不应有自由端，其他绳带不应有长度超过75mm的自由端。 头部和颈部：当服装平摊至最大尺寸时不应有突出的绳圈，当服装平摊至合适的穿着尺寸时突出的绳圈周长不应超过150mm；除肩带和颈带外，其他绳带不应使用弹性绳带		无绳带	合格

检 验 检 测 结 果



共 8 页 第 8 页

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
17	绳带	7岁及以上儿童服装	—	2、—	—	合格
			—	3、固着在腰部的绳带，从固着点伸出的长度不应超过360mm	无绳带	
			—	4、短袖袖子平摊至最大尺寸时，袖口处绳带的伸出长度不应超过140mm	不适用	
			—	5、除腰带外，背部不应有绳带伸出或系着	无绳带	
			—	6、长袖袖口处的绳带扣紧时应完全置于服装内	无绳带	
			—	7、长至臀围线以下的服装，底边处的绳带不应超出服装下边缘。长至脚踝处的服装，底边处的绳带应该完全置于服装内	无绳带	
			—	8、除了第1项～第7项以外，服装平摊至最大尺寸时，伸出的绳带长度不应超过140mm	无绳带	
			—	9、绳带的自由末端不允许打结或使用立体装饰物	无绳带	
			—	10、两端固定且突出的绳圈的周长不应超过75mm；平贴在服装上的绳圈（例如，串带）其两固定端的长度不应超过75mm	无绳圈	
备注	1、甲醛含量测定低限为20mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。 2、可分解致癌芳香胺染料测定低限为5mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。					