CMA
211021142371

2026020101426

产品名称	中裤
委托单位	见备注

检验检测报告

常州市食品药品纤维质量监督检验中心

（常州市粮油质量监督检测站、常州纤维检验所）

扫描全能王 创建

常州市食品药品纤维质量监督检验中心
（常州市粮油质量监督检测站、常州纤维检验所）
检 验 检 测 报 告

2026020101426

产品名称	中裤	规格号型	—
委托单位	见备注	联系电话	—
地　　址	—	邮政编码	—
生产单位（标称）	浙江乔治白服饰股份有限公司	批号/货号/款号	—
商　　标	—	样品等级	—
检验检测类别	送样委托检验	安全技术类别	GB 31701 B类
样品数量	1条	样品状态	符合检验要求
到样日期	2026-10-21	检验检测日期	2026-10-21～2026-10-27
检验检测与判定依据	GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 31888-2015《中小学生校服》		
检验检测结论	样品经检验，所检项目符合GB/T 31888-2015标准和GB 31701-2015标准规定的B类要求。 签发日期：2026-10-29		
备注	委托单位：常州市翠竹中学、常州市虹景中学、常州市市北实验初级中学、常州市丽华中学、常州市勤业中学。		

批准（授权签字人）：杨梁波　　审 核：徐静　　主检：牛小雪

杨梁波　徐静　牛小雪

扫描全能王 创建

检 验 检 测 结 果

2026020101426

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
1	纤维含量		%	棉：60±5 聚酯纤维：40±5	棉：60.9 聚酯纤维：39.1	合格
2	甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出	合格
3	pH值		—	4.0～8.5	6.0	合格
4	耐水色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	合格
		棉布沾色	级	≥3-4	4	
		涤布沾色	级	≥3-4	4	
5	耐酸汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	合格
		棉布沾色	级	≥3-4	4	
		涤布沾色	级	≥3-4	4	
6	耐碱汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	合格
		棉布沾色	级	≥3-4	4	
		涤布沾色	级	≥3-4	4	
7	耐干摩擦色牢度		级	≥3-4	4	合格
8	耐湿摩擦色牢度		级	≥3	3-4	合格
9	可分解致癌芳香胺染料	4-氨基联苯	mg/kg	≤20	未检出	合格
		联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		4-氯邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2-萘胺	mg/kg	≤20	未检出	

扫描全能王 创建

检 验 检 测 结 果

2026020101426

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
9	可分解致癌芳香胺染料	邻氨基偶氮甲苯	mg/kg	≤20	未检出	合格
		5-硝基-邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		对氯苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4-二氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4′-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3′-二氯联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3′-二甲氧基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3′-二甲基联苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		3,3′-二甲基-4,4′-二氨基二苯甲烷	mg/kg	≤20	未检出	
		2-甲氧基-5-甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4′-亚甲基-二-（2-氯苯胺）	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4′-二氨基二苯醚	mg/kg	≤20	未检出	
		4,4′-二氨基二苯硫醚	mg/kg	≤20	未检出	
		邻甲苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4-二氨基甲苯	mg/kg	≤20	未检出	
		2,4,5-三甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
		邻氨基苯甲醚	mg/kg	≤20	未检出	
		4-氨基偶氮苯	mg/kg	≤20	未检出	

扫描全能王 创建

检 验 检 测 结 果

2026020101426

序号	检验检测项目		单位	技术要求	检验检测结果	单项评价
9	可分解致癌芳香胺染料	2,4-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	合格
		2,6-二甲基苯胺	mg/kg	≤20	未检出	
备注	1、甲醛含量测定低限为20mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。 2、可分解致癌芳香胺染料测定低限为5mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。					

扫描全能王 创建

检 验 检 测 样 品

2026020101426



扫描全能王 创建